



การนำพีทมาใช้ในรูปเชื้อเพลิงอัดแข็ง

THE UTILIZATION OF PEAT AS A BRIQUETTED FUEL



อภิรักษ์นาค
 ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล.....

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2535

Copyright by Mahidol University

กพ


๒๑๑๔๗

๒๕๖๕

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การนำพืชมามาใช้ในรูปเชื้อเพลิงอัดแข็ง



.....
มงคล ไชยมุกต์

ผู้วิจัย




ธนากร ช้วนอ่อน, D.Engr.

ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์



พินัย ออรุ่งโรจน์, M.Eng. (IE)

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์



เล็ก มอญเจริญ, M.Ag.

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์



มนตรี จุลสมัย, พว., Ph.D.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย



เวาดี รรจนกนัณฑ์, วท.บ.

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

Copyright by สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การนำพืชมามาใช้ในรูปเชื้อเพลิงอัดแข็ง

ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2535



มงคล ไชยมุทร์

ผู้วิจัย




ธนากร ช้วนอ่อน, D. Engr.

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



พินัย ออรุ่งโรจน์, M. Eng. (IE)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



เล็ก มอญเจริญ, M. Ag.

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



มนตรี จุลสมัย, พบ., Ph.D.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล



มนัส วัฒนาศักดิ์, Ph.D.

รักษาราชการแทนคณบดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ นายมงคล ไข่มุกด์

วัน เดือน ปีเกิด 7 ตุลาคม 2506

สถานที่เกิด จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2525-2528 :

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2529-2535 :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน : กรมป่าไม้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ ระดับ 4

กิติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์, อ.พิณัย ออรุ่งโรจน์, อ.เล็ก มอญเจริญ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาและช่วยเหลือตลอดการทำการศึกษานครั้งนี้

ขอขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับความช่วยเหลือที่ให้การทำการศึกษานครั้งนี้ รวมทั้งทุกท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจตลอดมา



ชื่อวิทยานิพนธ์ การนำพืทมาใช้ในการปลูกเชื้อเพลิงอัดแข็ง
 ผู้วิจัย มงคล ไข่มุกด์
 บริษัทยา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ธนากร อ้วนอ่อน D. Engr.

พินัย ออรุ่งโรจน์ M. Eng. (IE)

เล็ก มอญเจริญ M. Ag.

วันที่สำเร็จการศึกษา 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักก็คือนำพืทมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทดแทนเชื้อเพลิงดั้งเดิมคือฟืนและถ่าน โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง, ศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตพืทอัดแข็ง, ศึกษาถึงต้นทุนของการนำพืทมาใช้และศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในการนำพืทมาใช้ประโยชน์

ในการศึกษาเพื่อพืทมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดแข็งในครั้งนี้ ทำโดยการนำพืทมาสับให้เป็นชิ้นเล็กแล้วอัดให้เป็นก้อนโดยใช้เครื่องอัดนำลักษณะของการอัดเปียกคือไม่มีการใช้ความร้อนในการอัด แล้วตากให้แห้ง ทั้งนี้เพราะมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการทำโดยใช้เทคโนโลยีแบบง่ายที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้โดยย่อๆ ดังต่อไปนี้คือ

1. คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงของพืทอัดแข็ง

พืทอัดแข็งจะมีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ซึ่งจะมีค่าต่ำกว่าถ่าน (ประมาณ 7,540 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) แต่มีค่าอยู่ในช่วงไม้ฟืน (ประมาณ 4,390 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

2. การศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตพืทอัดแข็ง จากการวิเคราะห์พบว่า ในการผลิตพืทอัดแข็ง จะทำให้ผลคุ้มค่าก็ต่อเมื่อราคาขายสูงกว่า 2.5 บาทต่อกิโลกรัม

3. การศึกษาถึงต้นทุนในการนำพืชมารูใช้ประโยชน์ เมื่อเปรียบเทียบกับการนำไม้พิน
 ออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ พบว่าต้นทุนในการนำพืชมารูใช้ประโยชน์จะสูงกว่าไม้พิน

4. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการนำพืชมารูใช้ประโยชน์ใน
 แ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร เห็นควรให้นำพืชมารูใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในบริเวณที่มีการเข้าไป
 ใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วเท่านั้น คือบริเวณพรุบาเจาะที่มีการระบายน้ำออก และบุกรุกป่าพรุตั้ง
 เดิมทำให้พื้นที่เปิดโล่ง พืชจะแห้งทำให้มีการรุกเข้าของไฟ เกิดเป็นป่าเผาไหม้พืชทำให้สูญ
 เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

สรุปจากผลการศึกษาในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการนำพืชมารูใช้ประโยชน์
 มากกว่าการนำไม้จากป่าเพื่อทำพิน แต่การที่ถ้ามล่อยาให้พืชนบางพื้นที่ไว้อย่างนั้นก็จะ
 เกิดความเสียหายต่อพืชมเองอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจึงจะเป็นการเหมาะสมกว่าถ้าจะนำ
 พืชมารูใช้ประโยชน์ซึ่งก็หมายถึงพืชนบริเวณพรุที่มีการระบายน้ำออกและพื้นที่เปิดโล่งอัน
 จะเสี่ยงต่อการติดไฟเท่านั้น

Thesis Title The Utilization of Peat as A Briquetted Fuel
Name Mongkol Khaimook
Degree Master of Science
 (Technology of Environmental Management)

Thesis Supervisory Committee

Thanakorn Oun-on, D.Engr.

Pinai Orrungroage, M.Eng.(IE)

Lek Monchareon, M.Ag.

Date of Graduation 24 November B.E.2535(1992)

ABSTRACT

This study has a main purpose for the utilization of peat to compensate conventional fuel such as fire-wood and charcoal. This includes a comparison of fuel properties, a study of the break-point in the production of briquetted peat, a study of the cost of the utilization of peat and a fundamental study about the environmental impacts that may occur during the utilization of peat.

In this utilization of peat as briquetted fuel, the process is to cut peat into a small piceces and pressed into cubes without heating by Screw-press machine. This process has a purpose in using the simple practical technology especially in the rural area.

The results of this study can be summarized as follows

1. A fuel properties of briquetted fuel

Briquetted peat has a heating value 3,000 to 5,000 kilocalories/kilogramme that is lower than a heating value of charcoal (approximately 7,540 kilocalories/kilogramme) but about a heating value of fire-wood (approximately 4,390 kilocalories /kilogramme).

2. A study of the break-point in the production of briquetted peat

From the analysis, we found that the production of briquetted peat reaches the break-point when the sale-price is above 2.50 baht per kilogramme.

3. A study of cost of the utilization of peat

Comparing with the utilization of fire-wood from the forest, we found that the cost of the utilization of peat is much higher

4. A fundamental study about the environmental impacts that may occur during the utilization of peat .

From the study, it introduces the utilization of peat especially in the used area that is Bacho Peat Land.

By summation, this study is appropriated for the utilization of peat in the area of the peat land which has a drain and open area and risking of fires.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
บทที่	
1 บทนำ	1
2 การตรวจเอกสาร	7
3 อุปกรณ์และวิธีการ	12
4 ผลและวิจารณ์	22
5 สรุป	49
บรรณานุกรม	50

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของการศึกษา

ปัญหาด้านพลังงานจัดได้ว่าเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมและปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการพัฒนาและปรับปรุงต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ เป็นสำคัญ ดังนั้นความต้องการพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยจึงอยู่ในระดับสูงมาก

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงที่กำลังประสบอยู่ เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง ซึ่งนอกจากที่จะกระทำโดยการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและพยายามใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังจำเป็นต้องหาวิธีการอื่นๆ มาช่วยด้วยอันได้แก่ การนำเชื้อเพลิงอื่นๆ มาใช้ทดแทน และเชื้อเพลิงที่จะนำมาใช้ทดแทนนั้น ควรจะหาได้หรือผลิตขึ้นภายในประเทศ

แม้ว่าในปัจจุบัน โลกจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่พลังงานจากไม้ยังได้แก่ ฟืนและถ่าน ก็ยังมีความสำคัญอยู่ในอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งประชาชนยังอาศัยเชื้อเพลิงจากไม้อยู่ และเมื่อพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ มีราคาสูงขึ้นและปริมาณลดลงเรื่อยๆ จนอาจหมดลงได้ในอนาคต ดังนั้นพลังงานจากไม้ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ป่าไม้ที่กำลังอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ความต้องการพลังงานภายในประเทศ

ฟืน ยังคงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือน ชนบทและอุตสาหกรรมบางประเภท ในปี 2532 มีปริมาณการใช้รวมทั้งสิ้นเทียบเท่าน้ำมันดิบ 2 798 พันตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ของการใช้พลังงานรวม

ถ่าน เป็นพลังงานอีกชนิดที่ยังคงเป็นที่นิยมเพื่อการหุงต้มภายในครัวเรือน ทั้งในเมืองและชนบท ปี 2532 มีปริมาณการใช้ถ่านรวมทั้งสิ้นเทียบเท่าน้ำมันดิบ 2,008 พันตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.8 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

สำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบทแล้วยังคงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเชื้อเพลิงดั้งเดิม อันได้แก่ ฟืนและถ่านเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ คือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหาร และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในฤดูหนาว

ในปี 2533 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 28,934 พันตันน้ำมันดิบ (KTOK) เพิ่มขึ้นจากปี 2532 ซึ่งมีปริมาณใช้รวม 26,574 พันตันน้ำมันดิบ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 นับตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา ประเทศไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ต่อปี พลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่นอกจากพลังงานสมัยใหม่ มีปริมาณการใช้รวม 21,714 พันตันน้ำมันดิบ หรือร้อยละ 75.0 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.0 หรือ 7,220 พันตันน้ำมันดิบ เป็นการใช้ในรูปแบบพลังงานทดแทน ซึ่งได้แก่ ฟืนและถ่านไม้ แกลบ และกากอ้อย (สำนักงานพลังงานแห่งชาติ รายงาน "เชื้อเพลิงและพลังงานของประเทศไทย 2533")

จากการสำรวจของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ ในปี 2528 พบว่าร้อยละ 93 ของครัวเรือนในชนบทที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนั้น จะหาฟืนจากกิ่งไม้ เศษไม้ ในที่ดินของตนเองประมาณร้อยละ 42 ส่วนที่หาฟืนจากที่สาธารณะจะมีปริมาณร้อยละ 37 ซึ่งที่สาธารณะเหล่านี้รวมถึงป่าสงวนด้วย

แหล่งไม้ฟืนสำหรับครัวเรือนชนบท

แหล่งฟืน

ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ฟืน

แหล่งที่หาฟืน

93.08

ที่ดินของตนเอง

42.16

ที่ดินของคนอื่น	13.98
ที่สาธารณะน้อยกว่า 5 กม.	27.43
ที่ดินสาธารณะมากกว่า 5 กม.	9.51
แหล่งที่ซื้อพื้น	6.92
ในหมู่บ้าน	4.13
นอกหมู่บ้าน	1.34
ตัวอำเภอ	1.19
ตัวจังหวัด	0.25

ที่มา : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ-มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานการใช้พลังงานใน
เขตชนบทประเทศไทย ปี 2528

จากการสำรวจของกรมป่าไม้ เมื่อปี 2526 ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุล
ระหว่างความต้องการในการใช้ไม้และผลผลิตไม้จากแหล่งต่างๆ กล่าวคือมีการใช้ไม้พื้นและ
ถ่านไม้ รวมคิดเป็นปริมาณไม้พื้น 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ผลผลิตไม้จากแหล่งต่างๆ
มีเพียง 30 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ส่วนที่ขาดหายไปประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร จำ
เป็นต้องไปบุกรุกทำลายป่า

อุทยานและอุปสงค์ของไม้พื้น ปี 2526

หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

	ชนบท	เขตเมือง	อุตสาหกรรม	รวม
1.ปริมาณการใช้	33.7	2.56	4.93	41.19
2.ปริมาณไม้พื้นจากแหล่งต่างๆ				
ป่าโกงกาง	-	2.06	-	2.06
ป่าสงวน	11.2	0.50	1.0	12.7
อุตสาหกรรมป่าไม้	-	-	1.5	1.5
การปลูกป่าของรัฐ	-	-	0.55	0.55
ไม้ยางพารา	1.93	-	1.5	3.43

ไม้จากไม้ยืนต้นอื่นๆ	1.64	-	-	1.64
ไม้จากหัวไร่ปลายนา	8.82	-	-	8.82
โครงการปลูกป่าฟื้นฟูชุมชน	0.03	-	-	0.03
การปลูกป่าของเอกชน	-	-	0.04	0.04
รวม	23.62	2.56	4.59	30.77
3. ปริมาณไม้พื้นที่ใช้เกิน (ผลต่างระหว่าง 1 และ 2)	10.08	-	0.34	10.12

ที่มา : กรมป่าไม้

แหล่งพินและถ่าน

พินและถ่านส่วนใหญ่มิมีแหล่งผลิตจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าธรรมชาติที่มีอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2533 จะเห็นปริมาณการผลิตพินและถ่าน จากป่าในภาคต่างๆ

ปริมาณพินและถ่านที่หาออกจากป่าจำแนกตามภาค พ.ศ. 2533

ภาค	พิน	ถ่าน	รวม
เหนือ	2,876 (21.4%)	10,565 (78.6%)	13,441 (100%)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	7,976 (37.24%)	13,439 (62.76%)	21,415 (100%)
กลาง	2,506 (9.47%)	23,953 (90.53%)	26,459 (100%)

ได้	376,789	226,554	603,343
	(62.45%)	(37.55)	(100%)

ที่มา: กองแผนงาน กรมป่าไม้ "สถิติการป่าไม้ ปี 2533"

จะเห็นได้ว่าปริมาณการนำพินออกจากป่าสูงที่สุดในภาคใต้ รองลงไปเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณการทำถ่านสูงสุดในภาคกลาง รองลงไปได้แก่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ จึงแสดงว่าภาคใต้มีการนำพินออกจากป่ามากที่สุด และภาคกลางทำถ่านออกจากป่ามากที่สุด

ดังนั้นจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก และพิน ถ่าน ก็ยังเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในชนบท การนำทรัพยากรอย่างอื่น ที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ จากการที่ประเทศไทยมี พีท (PEAT) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าอีกอย่างหนึ่ง เป็นพื้นที่กว่า 400,000 ไร่ ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งก็ยังไม่มีการนำมาใช้อย่างเหมาะสม และถ้าปล่อย พีท (PEAT) ทิ้งไว้ก็จะถูกเผาไหม้ และเกิดการทรุดตัวของพีท (PEAT) ได้ทำให้สูญเสียทรัพยากรส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นการนำพีท (PEAT) มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดแข็ง จึงน่าจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจและถ้าเป็นไปได้ก็สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ส่วนหนึ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการศึกษานี้ก็เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงการคุ้มทุนและความเหมาะสมในการนำพีทมาใช้ในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดแข็ง เพื่อให้สามารถแสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำพีทมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเชื้อเพลิงอัดแข็ง

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 การศึกษานครั้งนี้จะใช้ตัวอย่างพืชจากจังหวัดนราธิวาส ในเขต อุนรักร์และ เขตพัฒนา ตามการแบ่ง เขตการไร่ที่ดินในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส

1.3.2 การนำพื้มาอัดแข็งจะศึกษาโดยใช้ เครื่องอัดแบบเกลียว เป็นการอัด เปียกโดยไม่ใช้ความร้อน

1.3.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำพื้มาใช้ในรูป เชื้อเพลิงอัดแข็ง โดย

-ศึกษาคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงของพื้

-ศึกษาด้านการเงินเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการผลิตพื้อัดแข็ง

-ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อหาความเหมาะสมในการนำพื้มาใช้เพื่อ ทดแทนเชื้อเพลิงดั้งเดิมอันได้แก่ฟืนและถ่าน

-ศึกษาเบื้องต้นทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เป็นการศึกษาเพื่อหาแหล่งพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงดั้งเดิมที่มีอยู่ โดยการนำเอาพื้ที่ประเทศไทยไม่เคยมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเชื้อเพลิงมาศึกษาว่า จะสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงอย่างอื่นได้หรือไม่

1.4.2 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้ที่คิดจะประกอบกิจการผลิตพื้ อัดแข็งว่าควรลงทุนในโครงการนี้หรือไม่

1.4.3 เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ในการพิจารณา ว่าควรส่งเสริมการลงทุนในกิจการนี้หรือไม่

บทที่ 2

การตรวจเอกสาร

พีท (peat) จัดได้ว่าเป็นอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณต่างๆ ที่ทับถมกันเป็นเวลานานนับล้านปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ที่อยู่ในสภาพอ้อมด้วยน้ำ ทำให้เกิดการสลายตัวอย่างไม่สมบูรณ์ (incomplete deposition) ของส่วนต่างๆ ของพืชในสภาพที่ขาดออกซิเจน (anaerobic condition) ซึ่งธรรมชาติ คุณสมบัติและส่วนประกอบทางเคมีของพีท ขึ้นกับชนิดพืชที่ทำให้เกิดพีท รวมทั้งชนิดและปริมาณของแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำที่พืชนั้นๆ เจริญเติบโต และรวมทั้งความชื้นที่เกี่ยวข้องทั้งในระหว่างและหลังการเกิดพีท ปกติพีทจะมีแร่ธาตุอาหารน้อยกว่าร้อยละ 35 (Anderson et al., 1951 อ้างตาม ชยงค์ นามเมือง, 2528) ของน้ำหนักแห้ง และมีสภาพการสลายตัวของพืชไม่สมบูรณ์ยังมองเห็นส่วนต่างๆ ได้ว่าเป็นส่วนใดของพืช ส่วน มัค (mucks) นั้นเป็นดินอินทรีย์ที่มีแร่ธาตุอาหารมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนักแห้ง และซากพืชและอินทรีย์วัตถุสลายตัวจนไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นส่วนใดของพืช ในทางปฏิบัติ ถือว่า มัค (mucks) คือพีทที่ทับถมรวมตัวกันแต่น้ำถูกระบายออกแล้วจนชั้นผิวดินมีการระบายอากาศอย่างดีมีการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุมาก

คุณสมบัติบางประการของพีทในจังหวัดนราธิวาส (พิสุทธิ วิจารณ์, 2526) องค์ประกอบทางกายภาพ พีทในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย fiber เป็นปริมาณมากกว่าสามในสี่ของปริมาณดินทั้งหมด และ fiber ดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นที่พบมักจะเป็นรากและกิ่งไม้เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณ fiber เพิ่มขึ้นตามความลึก คือช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนจะมี fiber น้อยกว่าในตอนล่าง การจัดเรียงชั้นของพีทในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชั้น Oe, Oi และ C หรือ Oi และ C (e และ i หมายถึง hemic และ fibric soil material ตามลำดับ) สำหรับความหนาของชั้นอินทรีย์ (organic layer : O) แตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นรวม (bulk density) ส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.3 กรัม/ซี.ซี. , ความสามารถในการอุ้มน้ำ (water holding capacity) มีค่าประมาณ 100 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

โดยเปรียบเทียบจากน้ำหนักของน้ำเมื่อดินแห้งและเมื่อดินเปียก ส่วนค่า hydraulic conductivity ,มีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-2 ซม./ชม. จัดว่ามีความสามารถที่น้ำซึมผ่านอยู่ในระดับข้างปานกลาง อัตราการยุบตัว (subsidence rate) ยุบลงประมาณปีละ 6-20 ซม. ปฏิกิริยาของดิน (soil reaction) จะเป็นกรดจัดมาก ค่า pH 1:1 น้ำ และ 1:1 HCl จะอยู่ระหว่าง 4.2-4.9 และ 3.0-3.8 ตามลำดับ ชั้นดินอินทรีย์มี organic carbon อยู่ระหว่าง 25-60 % เมื่อเปลี่ยนค่าเป็นเปอร์เซ็นต์อินทรีย์วัตถุจะได้ประมาณ 43-100 % ส่วนเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน (nitrogen) อยู่ระหว่าง 0.5-3 % เมื่อนำมาหาค่า C/N ratio จะเห็นว่าส่วนใหญ่มักมีค่ากว้างกว่า 10:1 มาก คาร์บอเนต (free carbonate) วัตถุได้ไม่เกิน 2 % จึงถือว่าไม่มี การนำไฟฟ้า (electrical conductivity) วัตถุได้ 0.2-0.7 Umho ถือว่ามีปริมาณเล็กน้อยมาก ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) มีค่าสูงมากอยู่ระหว่าง 47-120 me ต่อดิน 100 กรัม ประจุบวกที่เป็นต่าง (basic cation) มีน้อยมารวมกันแล้วมีค่าไม่เกิน 15 me ต่อดิน 100 กรัม หรือเมื่อนำไปหาเปอร์เซ็นต์ประจุบวกที่มีค่าเป็นต่างจะมีค่าไม่เกิน 25 % ดังนั้นจึงมีความเป็นกรดสูง ปริมาณธาตุโบแตส เซียม และ ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (available potassium and phosphorus) มีอยู่ปริมาณต่ำถึงปานกลางคือมีค่าอยู่ระหว่าง 15-82ppm และ 2-15 ppm ตามลำดับ

การอัดก้อนวัสดุต่าง ๆ นั้น อาจแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือการอัดโดยใช้ความร้อนเข้าช่วย ซึ่งในกรณีนี้ก็ เช่น วัสดุพวกซีเมนต์ แกลบ เศษไม้บดละเอียด โดยความร้อนจะไปทำให้สารพวก ลิกนิน-เซลลูโลส เข้มและเชื่อมประสานกัน ส่วนอีกวิธีหนึ่งได้แก่การอัดโดยไม่ใช้ความร้อนซึ่งก็แบ่งออกเป็นสองแบบอีกคือแบบใช้ตัวประสาน (binder) เข้าช่วยทำให้เชื้อเพลิงเกาะติดกัน และอีกแบบหนึ่งคือแบบไม่ใช้ตัวประสานได้แก่ พวกวัสดุที่มียาวเหนียวอยู่ในตัว เช่นการอัดพวกพืชสด เป็นต้น สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอัดก้อนเชื้อเพลิงพอสรุปได้ดังนี้

นารา พิทักษ์ธรรมพ (2525) ทำการวิจัยเรื่อง การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมการผลิตคือ ความชื้นของแกลบที่ใช้อัดต้องอยู่ในช่วง 8-12 %

อุณหภูมิของการอัดอยู่ระหว่าง 260-300 °C น้ำหนักแกลบลดลงหลังการอัด 6.4 % และความหนาแน่นเฉลี่ยของแท่งพื้นแกลบสูงถึง 1,326 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นแท่งที่มีความยาว 50 เซนติเมตร หนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม ใช้เวลาอัด 1.02 นาที และใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 0.173 กิโลกรัม-ชั่วโมงต่อแท่ง ปัญหาที่สำคัญของการผลิตคือ การสึกกร่อนของเกลียวอัด ซึ่งมีอายุการใช้งานในการอัดแกลบประมาณ 4,000 กิโลกรัม ข้อมูลที่ได้นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณ อัตราตอบแทนการลงทุนการผลิตพื้นจากแกลบสามารถผลิตได้ 564,000 แท่งต่อปี จากโรงงานขนาด 4 เครื่องอัด ต้องลงทุนประมาณ 648,000 บาท ถ้าราคาจำหน่ายพื้นจากแกลบเป็น 1 บาท ต่อแท่ง จุดคุ้มทุนของการผลิตจะตกประมาณ 63 % ของกำลังการผลิตและผลตอบแทนการลงทุนเป็น 42 % ต่อปี สำหรับระยะเวลาคืนทุน 5 ปี ซึ่งอัตราผลตอบแทนการลงทุนจะผันแปรตามองค์ประกอบต่างๆ ของการผลิตและราคาจำหน่าย พบว่า ราคาแกลบมีอิทธิพลต่อการลงทุนมากที่สุด ที่อัตราผลตอบแทน 30 % ราคาแกลบต้องไม่เกิน 82 บาทต่อตัน ซึ่งหมายความว่า การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบในเชิงการค้าเป็นไปได้ เมื่อโรงงานผลิตตั้งอยู่ใกล้กับโรงสีข้าว

กัญจนา บุญเกียรติ และเพียรพรศ ทศธร (2523) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การอัดเชื้อเพลิงแข็งเป็นก้อน โดยการศึกษาวิธีใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ ทางอุตสาหกรรมและการเกษตร ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ 3 ชนิดคือ แกลบ ชี้เลี้ยง และชานอ้อย โดยนำมาอัดเป็นก้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ภายใต้อุณหภูมิ 5.6-105 เมกะนิวตัน/ตารางเมตร และใช้ตัวยึดได้แก่ ชี้ผึ้ง และ แป้งเปียก พบว่าชี้เลี้ยงและชานอ้อย สามารถนำมาอัดให้ติดกันเป็นก้อนโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวยึด ส่วนแกลบต้องอาศัยตัวยึด และ/หรือ ผสมกับชี้เลี้ยง หรือชานอ้อย จึงจะติดกันเป็นก้อนได้ หลังจากเก็บตัวอย่างไว้ในห้องพลาสติกอย่างน้อย 2 เดือนแล้วนำมาศึกษา การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ น้ำหนักร้อยละที่ร่วนออกมา ความชื้น ชี้เก่า ปริมาณกำมะถัน ค่าความร้อน และคุณสมบัติในการไหม้ไฟ และการให้ความร้อนเมื่อเทียบกับถ่านไม้ พบว่า ก้อนเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบ-ชานอ้อย มีการแตกร่วนน้อยที่สุด (1.53 % โดยน้ำหนัก) และชี้เลี้ยงมีปริมาณเถ้าต่ำที่สุด (6.19 % โดยน้ำหนัก) สำหรับคุณสมบัติในการไหม้ไฟพบว่า ก้อนเชื้อเพลิง

เกือบทุกชนิดทำให้น้ำเดือดได้เร็วกว่าถ่านไม้ และมีควันมากเมื่อเริ่มลุกไหม้

วิยะดา บุชยานนท์ และวีระศักดิ์ อุดมโชค (2527) ทำการศึกษาเรื่องถ่านผงอัดก้อนลิกไนท์ผสมชานอ้อย พบว่าปริมาณที่เหมาะสม ในการผสมผงถ่านลิกไนท์ผสมชานอ้อย บ่นแล้วอัดเป็นแท่ง ที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย ขนย้ายสะดวก คงทนไฟความร้อนสูง โดยที่ ความพรุนของถ่านเพิ่มขึ้นจาก 23 % เป็น 40 % , 50 % , 60 % ตามลำดับ เมื่อปริมาณ ลิกไนท์ลดลงจาก 90 % เป็น 70 % , 60 % , 50 % โดยน้ำหนักตามลำดับ ค่าความร้อน ลดลงจาก 4,738 เป็น 4,231, 4,000 และ 3,886 KCal/g ตามลำดับเมื่อลดปริมาณ ลิกไนท์จาก 100 % เป็น 90 % , 70 % , 60 % , 50 % ตามลำดับ ชีตจำกัดของการอัด เป็นแท่งถ่านที่ปริมาณชานอ้อย 50 % ปริมาณชานอ้อยลดลงต่ำกว่านี้ความคงทน ในการขนย้าย จะเพิ่มขึ้นอีกพอประมาณ ดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมในการอัดผงถ่านลิกไนท์ ผสมชานอ้อยบ่นเป็นแท่ง คือ 55 %-70 % โดยน้ำหนักของลิกไนท์ และที่ดีที่สุด คือ 60 % โดยน้ำหนักของลิกไนท์

นิภา เศรษฐไพศาล (2528) ทำการวิจัยเรื่อง การนำเศษถ่านดินมาอัดก้อนเพื่อใช้ใน คราวเรือน โดยการนำเศษถ่านดินที่เหลือทิ้งจากการทำเหมืองซึ่งจะมีปริมาณเศษถ่านดิน เหลือทิ้งประมาณ 35 % มาอัดก้อนโดยใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกส์ ใช้ตัวประสานช่วยใน การอัดติดเป็นก้อน โดยพบว่า ดินเหนียวเป็นตัวประสานที่ดีที่สุด เพราะหาง่ายและราคาถูก ส่วนผสมที่ดีอยู่ระหว่างร้อยละ 5-20 เทียบกับน้ำหนักถ่านดินแห้ง และ เมื่อนำเอาถ่านดินอัด ก้อนมาทดสอบ การนำไปใช้งานกับเตาทดลองที่สร้างขึ้นเปรียบเทียบกับถ่านไม้เมื่อใช้ เตาอัง ไล่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ ความร้อน/หน่วยพื้นที่·เวลา และ อุณหภูมิกับเวลาคล้ายคลึงกัน และมีประสิทธิภาพในการใช้งานใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 25- 35 ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งาน ซึ่งสรุปได้ว่าการนำเอาเศษถ่านดินมาอัดก้อนเพื่อใช้ประ เยชน์เป็นเชื้อเพลิงในคราวเรือนมีทางเป็นไปได้

วชิรวิภา นาควิโรจน์ (2525) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการผลิตหินอัด แท่งในประเทศไทย ได้สรุปออกมาว่าโครงการผลิตหินอัดแท่งในประเทศไทยคุ้มค่าแก่ การลงทุน . รัฐบาลควรให้การสนับสนุน เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน

จากการลงทุนแล้วยัง เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงใหม่อีกด้วย และการใช้เศษเหลือใช้จากการแปรรูปไม้ก็ เท่ากับเป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ และเป็น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย

การประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของ เชื้อเพลิง จะใช้องค์ประกอบที่สำคัญของ เชื้อเพลิง เป็นหลักในการประเมินคุณภาพ (Lowry,1963; Forest Product Research Division,1984; อ้างตาม วัฒนา เสถียรสวัสดิ์,2530) อันได้แก่

1. คาร์บอนคงที่ (fixed carbon)
2. สารที่ระเหยได้ (volatile matter)
3. ปริมาณเถ้า (ash)
4. ความชื้น (moisture)
5. กามะถัน (sulfure content)
6. ค่าความร้อน (calorific value or heating value)

บทที่ 3

วิธีการศึกษา

3.1 ตัวอย่างพื้

ตัวอย่างพื้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากจังหวัดนราธิวาส บริเวณ พรุบาเจาะ และพรุโต๊ะแดง ในเขตพัฒนาและเขตอนุรักษ์ โดยเก็บตัวอย่างพื้ตามชุดดินย่อยของกรมพัฒนาที่ดิน คือเก็บจากชุดดินนราธิวาส (Nw) และชุดดินกาบแดง (Kd) ซึ่งได้จากการนำแผนที่การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพรุของจังหวัดนราธิวาส มาตราส่วน 1:50,000 มาประกอบกับแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 เพื่อใช้ในการเลือกจุดที่จะเก็บตัวอย่าง ทั้งนี้ในการเก็บตัวอย่างพื้จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการเข้าไปเก็บตัวอย่างด้วย โดยมีข้อกำหนดในการเก็บตัวอย่างดังนี้ คือ

1. ตัวอย่างพื้จะเลือกให้ครอบคลุมและกระจายในทั้ง 2 เขตของพื้นที่พรุคือเขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนา และต้องขึ้นกับความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่
2. ตัวอย่างพื้จะเลือกจาก ชุดดินนราธิวาส (Nw) และ ชุดดินกาบแดง (Kd) จากแผนที่ชุดดินในบริเวณพื้นที่พรุ
3. ตัวอย่างพื้จะเลือกมามากกว่า 1 ตัวอย่าง สำหรับพื้ที่มีลักษณะเดียวกัน คือจากชุดดินเดียวกันจากพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันและต่างพรุกัน
4. ตัวอย่างพื้จะเลือกโดยการสุ่มอย่างอิสระ จากพื้จากชุดดินเดียวกัน จากพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกัน และพรุเดียวกัน แต่คนละพื้นที่
5. ตัวอย่างพื้ ในพื้นที่ขนาดใหญ่จะใช้อัตราส่วน 1 ตัวอย่างต่อทุกพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร ถ้าอยู่ในชุดดินเดียวกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินเหมือนกัน และอยู่ในพรุเดียวกัน

3.2 การศึกษาคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงของพื้ ทำโดยวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติต่อไปนี้

3.2.1 การทดสอบความแข็งแรงโดยวิธี Dropping test

ทำโดยการปล่อยพื้อัดแข็งจากที่สูง 1 เมตร ลงสู่พื้นซีเมนต์ ทั้งทางด้านตั้งและทางด้านข้างจนกว่า พื้อัดแข็งจะแตก นับจำนวนครั้งที่ปล่อยจนพื้อัดแข็งแตก

3.2.2 การหาปริมาณความชื้น (Moisture), ASTM D3173

หลักการ นำตัวอย่างที่จะวิเคราะห์มาให้ความร้อนคงที่ในตู้อบ (dry oven) ที่อุณหภูมิประมาณ 104 - 110 °C เพื่อให้ไอน้ำระเหยออกจากตัวอย่างค่าความชื้นที่ได้สามารถคำนวณจากน้ำหนักของตัวอย่างที่ลดลง

เครื่องมือ ตู้อบ(dry oven), crucible, dessicator

วิธีการ

1. อบ crucible ที่อุณหภูมิ 110 °C ประมาณ 30 นาที นำออกจากตู้อบทิ้งไว้ให้น้ำหนักใน dessicator แล้วชั่งน้ำหนัก
2. นำตัวอย่าง 1 ส่วน crucible ชั่งให้ได้น้ำหนักของตัวอย่างประมาณ 1 กรัม
3. นำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 110 °C อบจนน้ำหนักคงที่
4. นำ crucible ออกจากตู้อบทิ้งไว้ให้น้ำหนักใน dessicator ชั่งน้ำหนัก

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$M = \{(W2-W3)/(W2-W1)\} * 100$$

เมื่อ M = ร้อยละของปริมาณความชื้น(% moisture)

W1 = น้ำหนักของ crucible (กรัม)

W2 = น้ำหนักของ crucible และน้ำหนักถ่านดินก่อนเข้าตู้อบ (กรัม)

W3 = น้ำหนักของ crucible กับ น้ำหนักของถ่านดินภายหลังจากนำออกมาจากตู้อบ (กรัม)

3.2.3 การหาปริมาณสารระเหย (Volatile matter), ASTM D3175

หลักการ นำตัวอย่างมาเผาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 950 ± 25 °C ในเตาเผา (muffle furnace) เป็นเวลา 7 นาที ปริมาณสารระเหยสามารถคำนวณโดยการสูญเสียน้ำหนักของตัวอย่าง

เครื่องมือ เตาเผา (muffle furnace), crucible พร้อมฝาปิด และ dessicator

วิธีการ

1. เตา crucible และ ฝาปิดที่อุณหภูมิ 950 ± 25 °C ในเตาเผาประมาณ 30 นาที นำออกจากเตาเผาทิ้งไว้ให้เย็นใน dessicator นำไปชั่งน้ำหนักของ crucible และฝาปิด

2. ชั่งน้ำหนักตัวอย่างใส่ใน crucible ประมาณ 1 กรัม

3. นำ crucible พร้อมตัวอย่างเข้าเตาเผาโดยปิดฝา crucible เตาที่ 950 ± 25 °C นาน 7 นาที แล้วนำออกจากเตาเผาทิ้งไว้ให้เย็นใน dessicator

4. ชั่งน้ำหนักของ crucible และถ่านหินที่เหลือพร้อมฝาปิด

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$V = \{(W2-W3)/(W2-W1)\} * 100 - M$$

เมื่อ V = ร้อยละของสารระเหย (% volatile matter)

M = ร้อยละของปริมาณความชื้น (% moisture content)

W1 = น้ำหนักของ crucible พร้อมฝาปิด (กรัม)

W2 = น้ำหนักของ crucible รวมกับน้ำหนักตัวอย่างพร้อมฝาปิดก่อนเข้าเตาเผา(กรัม)

W3 = น้ำหนักของ crucible รวมกับน้ำหนักตัวอย่างพร้อมฝาปิดภายหลังจากนำออกมาจากเตาเผา (กรัม)

3.2.4 การหาปริมาณเถ้า (ASH) , ASTM D3174

หลักการ นำตัวอย่างไปเผาให้ความร้อนในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 30 นาที และค่อยๆ เพิ่มความร้อนเป็น 700-750 °C จนกระทั่งได้น้ำหนักที่คงที่ของ crucible รวมกับน้ำหนักของเถ้าที่เหลือพร้อมฝาปิด crucible จำนวนร้อยละของปริมาณเถ้าสามารถคำนวณได้จากน้ำหนักที่เหลืออยู่ภายหลังจากการเผาแล้ว

เครื่องมือ เตาเผา, crucible พร้อมฝาปิดและ dessicator

วิธีการ

1. เตาเผา crucible พร้อมฝาปิดที่อุณหภูมิ 700-750 °C เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ในเตาเผา แล้วนำออกมาทิ้งไว้เย็นใน dessicator ชั่งน้ำหนัก crucible พร้อมฝาปิด
2. ชั่งตัวอย่างประมาณ 1 กรัม ใส่ใน crucible
3. นำเข้าเตาเผาพร้อมฝาปิดที่มีช่องว่างเล็กน้อยเผาที่อุณหภูมิ 500 °C นานประมาณ 30 นาที แล้วเพิ่มอุณหภูมิเป็น 700-750 °C เตาเผาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นำ crucible ออกจากเตาเผาทิ้งไว้เย็นใน dessicator ชั่งน้ำหนักจนน้ำหนักคงที่

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$A = \{(W3-W1)/(W2-W1)\} \times 100$$

เมื่อ A = ร้อยละของปริมาณเถ้า (% ASH)

W1 = น้ำหนักของ crucible พร้อมฝาปิด (กรัม)

W2 = น้ำหนักของ crucible พร้อมฝาปิด และตัวอย่างก่อนเข้าเตาเผา(กรัม)

W3 = น้ำหนักของ crucible พร้อมฝาปิด และเถ้าหลังจากการเผา(กรัม)

3.2.5 การหาปริมาณคาร์บอนคงตัว (FIXED CARBON)

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

ร้อยละของคาร์บอนคงตัว = 100-ร้อยละของปริมาณความชื้น -ร้อยละของปริมาณสารระเหย -ร้อยละของปริมาณเถ้า

3.2.6 การหาปริมาณกำมะถันรวม (total sulfur) โดยวิธี Eschka หลักการ ตัวอย่างจะถูกเผาพร้อมกับ Eschka mixture ($\text{CaO} + \text{Na}_2\text{CO}_3$) โดยที่กำมะถันที่อยู่ในตัวอย่าง จะเกิดปฏิกิริยากับ Eschka แล้วนำไปออกซิไดซ์และตกตะกอนซัลเฟตในรูปของแบเรียมซัลเฟต (BaSO_4)

เครื่องมือ เตาเผา(Muffle furnace), crucible, บีกเกอร์, dessicator, hot plate และกรวยกรองพร้อมกระดาษกรอง

สารเคมี

1. น้ำกลั่น
2. สารละลายแบเรียมคลอไรด์ (BaCl_2) ความเข้มข้น 100 กรัมต่อลิตร
3. น้ำโบรมีนอิ่มตัว
4. Eschka mixture ประกอบด้วย แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) หรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) กับ โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) ในอัตราส่วน 2:1 โดยน้ำหนัก
5. สารละลายกรดเกลือ (HCl 1:1)
6. สารละลายกรดเกลือ (HCl 1:9)
7. Methyl orange indicator โดยละลาย 0.02 กรัม Methyl orange ในน้ำร้อน 100 มล. แล้วกรอง
8. สารละลาย NaOH โดยละลาย 100 กรัม ของ NaOH ในน้ำกลั่น 1000 มล.
9. สารละลาย AgNO_3 โดยละลาย 3.00 กรัม ของ AgNO_3 ในน้ำกลั่น 100 มล.

วิธีการ

1. ชั่งน้ำหนักของ Eschka mixture ประมาณ 3 กรัมกับ crucible และผาก่อน
2. ชั่งน้ำหนักตัวอย่างอย่างละเอียด 1 กรัม และผสมกับ Eschka mixture ให้เข้ากันใน crucible แล้วปิดทับหน้าด้วย 1 กรัมของ Eschka mixture

3. นำเข้าเตาเผาที่ตั้งอุณหภูมิคงที่ไว้แล้ว, $800 \pm 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง (สังเกตเห็นได้ว่าอนุภาคสีดำหมดไป)
4. นำ crucible ออกจากเตาเผาย่อยด้วยน้ำร้อน 100 มล. เป็นเวลา 1/2-1 ชั่วโมง
5. นำตะกอนไปกรองด้วยกระดาษกรอง และใช้น้ำร้อนล้างตะกอน
6. สารละลายที่กรองได้มาเติมน้ำโบรมีน 20 มล. และกรด HCl (1:1) เล็กน้อย ต้มจนสีของโบรมีนหายไป (สังเกตจากการเติม Methyl orange จะเกิดสีชมพูแดง)
7. ทำสารละลายนี้ให้เป็นกลางด้วยสารละลาย NaOH (สังเกตจากสารละลายกลายเป็นสีเหลืองอ่อน)
8. เติมกรด HCl(1:9) และค่อยๆ เติมสารละลาย BaCl_2 พร้อมทั้งคนอย่างช้าๆ 10 มล. ต้มจนเดือดประมาณ 1/2 ชั่วโมง (สังเกตจนตะกอน BaSO_4 ไม่เกิดการแขวนลอย) ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 1 ชั่วโมง
9. นำตะกอน BaSO_4 มากกรองผ่านกระดาษกรอง ashless และล้างด้วยน้ำร้อนจนคลอไรด์ของอิกอนหมด (สังเกตจากการใช้สารละลาย AgNO_3 ทดสอบสารละลายที่กรองได้ว่าขุ่นหรือไม่)
10. นำกระดาษกรองที่มี BaSO_4 ไปใส่ใน crucible และเผาที่ทราบน้ำหนักอย่างละเอียด แล้วนำไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ $900 \pm 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ประมาณ 1/2 ชั่วโมง จนกระดาษกรองไหม้หมดทิ้งไว้ให้เย็นใน dessicator
11. นำไปชั่งน้ำหนักโดยละเอียดจะทราบน้ำหนักของ BaSO_4
12. ทำ Blank โดยทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ 1-12 โดยไม่ต้องใส่ตัวอย่าง สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$\% \text{ Sulfur} = \{(A-B) \times 13.738\} / C$$

เมื่อ A = น้ำหนักของ BaSO_4 ที่ได้จากตัวอย่าง (กรัม)

B = น้ำหนักของ BaSO_4 ที่ได้จาก Blank(กรัม)

C = น้ำหนักของตัวอย่างที่ใช้หากำมะถัน

3.2.7 การหาค่าปริมาณความร้อน (Heating value of solid fuel), ASTM D3286

หลักการ ตัวอย่างของสารนั้นเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในตัว bomb ที่มีออกซิเจนอยู่ ปริมาณเกินพอ ความร้อนของการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้อุณหภูมิของ jacket สูงขึ้นและสามารถคำนวณความร้อนที่เกิดขึ้นได้

เครื่องมือ Bomb, Isothermal Jacket bomb Calorimeter, ถังออกซิเจน, ลวด, ถ้วย, และ เครื่องอัดเม็ด

วิธีการ

1. อัดตัวอย่างเป็นเม็ด โดยอัดให้มีน้ำหนักประมาณ 0.9 - 1.0 กรัม
 2. ชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดของตัวอย่างที่อัดใส่ในถ้วยโลหะ
 3. ผูกลวดเผาไหม้ 10 ซม. ไว้กับเครื่องมือให้แน่น โดยให้ส่วนล่างของเส้นลวดแตะกับตัวอย่างอัดเม็ด
 4. อัดออกซิเจนใน bomb ให้มีความดันประมาณ 28-30 บรรยากาศ
 5. ใส่น้ำลงใน jacket ประมาณ 2000 มล.
 6. นำ bomb ใส่น้ำใน jacket ปิดฝาและเปิดเครื่องกวน และบันทึกอุณหภูมิของ jacket ทุกๆ 1 นาที จนกระทั่งอุณหภูมิตั้งที่ (ประมาณ 5 นาที)
 7. กดปุ่ม ignite จับเวลาและบันทึกอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที จนกระทั่งอุณหภูมิตั้งที่
 8. นำ bomb ออกมาปล่อยออกซิเจนทั้งหมด และล้างภายใน bomb ด้วยน้ำกลั่นที่ใส่ Methyl orange จนหมดกรด แล้วนำน้ำล้างนี้ไปติเตรดกับสารละลาย Na_2CO_3
 9. วัดส่วนของลวดที่เหลือที่ไม่เผาไหม้สำหรับการคำนวณ
- สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

$$H_g = (t_w - e_1 - e_2 - e_3) / m$$

เมื่อ H_g = Gross heat of combustion (แคลอรีต่อกรัม)

t = ความแตกต่างของอุณหภูมิเริ่มต้นและสุดท้าย ($^{\circ}\text{C}$)

w = พลังงานคงที่ของเครื่องแคลอรีมิเตอร์ซึ่งหาได้ทานองเดียวกับการหาค่า

H_g เพียงแต่ใช้ Benzoic acid แทน

e_1 = Correction in calories for heat of formation of nitric acid (ในที่นี้ให้ค่าเท่ากับศูนย์)

e_2 = Correction in calories for heat of formation of sulfuric acid

= $14 \times (\% \text{ Total sulfur}) \times$ น้ำหนักตัวอย่างที่อัดเป็นเม็ด

e_3 = Correction in calories for heat of combustion of fuse wire

= $2.3 \times$ ความยาวของลวดเผาไหม้ที่ใช้ไป (แคลอรี)

m = น้ำหนักของตัวอย่างที่อัดเป็นเม็ด (wet basis) (กรัม)

3.2.8 การหาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน (heat utilization efficiency) ตามมาตรฐานการทดสอบของสำนักงานพลังงานแห่งชาติ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. ฟิวท์อัดแข็ง
2. หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 24 พร้อมฝาปิด
3. เตาอังโล่
4. เทอร์โมมิเตอร์ขนาด $100\text{ }^{\circ}\text{C}$

วิธีการ

1. ชั่งเชื้อเพลิงตัวอย่างละ 500 กรัม
2. ชั่งน้ำ 4,000 กรัมใส่ในหม้ออลูมิเนียมสำหรับต้มน้ำ

วัตถุประสงค์ของน้ำก่อนต้ม

3. เสียบเทอร์โมมิเตอร์ขนาด $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ ไว้ในหม้อต้มน้ำ โดยระวังไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับส่วนของหม้อ

4. ใช้แท่งเชื้อเพลิงชุปน้ำมันก๊าดประมาณ 10 ลบ.ซม. วางไว้ในเตาเพื่อใช้เป็นเชื้อติดไฟ(starter)

5. วางแท่งเชื้อเพลิงที่เหลือลงในเตาอย่างโปร่งๆ ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกประมาณ 3 ใน 4 ของเตา แล้วจุดไฟ รอจนไฟติด

6. นำหม้อน้ำที่เตรียมไว้ขึ้นตั้งบนเตา จดอุณหภูมิของน้ำทุกๆ 3 นาที

7. เมื่อน้ำเดือดถึง 100°C ให้เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่จดอุณหภูมิทุกๆ 3 นาที จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำหม้อสุดท้ายไม่เพิ่มขึ้น

8. คำนวณหาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของเชื้อเพลิงโดยใช้สูตร

$$\text{ประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน} = \frac{\text{ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่น้ำได้รับ} \times 100}{\text{ปริมาณความร้อนที่ได้รับจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง}} \%$$

หรือ

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n ms(t_2 - t_1) + ms(t_3 - t_1) \times 100}{wq} \%$$

โดยที่

μ = ประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของเชื้อเพลิง, เปอร์เซนต์

w = น้ำหนักของเชื้อเพลิง, กรัม

q = ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง, แคลอรี/กรัม

m = น้ำหนักของน้ำในหม้อ, กรัม

s = ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำ = 1 แคลอรี/กรัม-องศาเซลเซียส

t_1 = อุณหภูมิของน้ำเมื่อเริ่มแรก, องศาเซลเซียส

t_2 = อุณหภูมิของน้ำเดือด, องศาเซลเซียส

t_3 = อุณหภูมิของน้ำสุดท้ายของหม้อหลังสุด, องศาเซลเซียส

n = จำนวนครั้งที่ทำให้น้ำเดือด

3.3 การศึกษาด้านการเงินเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการผลิตพืชอัดแข็ง

โดยการวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการในลักษณะของโครงการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท แสดงกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี ค่าของเงินปัจจุบัน และวิเคราะห์ต้นทุน-กำไรของโครงการ

3.4 การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อหาความเหมาะสมในการนำพีทมาใช้

โดยเปรียบเทียบต้นทุนในการนำพีทออกมาใช้ประโยชน์กับการนำไม้ออกมาจากป่าเพื่อมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

3.5 การศึกษาเบื้องต้นทางด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นการศึกษาเบื้องต้นพื้นฐานโดยทั่วไปของบริเวณพื้นที่ที่จะนำเอาพีทมาใช้ประโยชน์ แล้ววิเคราะห์เบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมอย่างไร มีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง

บทที่ 4
ผลการศึกษา

4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิง

4.1.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงของพืชก่อนจะทำการอัดแข็งจากการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของพืชก่อนที่จะทำการอัดแข็ง มีสมบัติดังต่อไปนี้

เขตอนุรักษ์ พรุบาเจาะ

ชุดดินย่อย	:ปริมาณ	:ปริมาณ	: ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	: ปริมาณ
	:ความชื้น	: เถ้า	: สารระเหย	: คาร์บอนคงตัว	: กัมมะถัน	: ความร้อน
KD13	1.14	: 85.06:	2.48:	11.32	: 0.16:	346
NW22	6.08	: 11.77:	55.92:	26.23	: 0.19:	3,778
NW23	15.10	: 6.77:	48.44:	29.69	: 0.22:	4,369

เขตพัฒนา พรุบาเจาะ

ชุดดินย่อย	:ปริมาณ	:ปริมาณ	: ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	: ปริมาณ
	:ความชื้น	: เถ้า	: สารระเหย	: คาร์บอนคงตัว	: กัมมะถัน	: ความร้อน
KD15	7.72	: 6.16:	63.11:	23.01	: 0.13:	3,089
NW22	5.10	: 35.51:	26.67:	28.72	: 0.17:	3,940
NW24	13.67	: 9.37:	44.84:	32.13	: 0.21:	5,127

เขตอนุรักษ์ พรุโต๊ะแดง

ชุดดินย่อย	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ
	:ความชื้น	: แก้ว	: สารระเหย	: คาร์บอนคงตัว	: กัมมะถัน	: ความร้อน
KD13	2.58	:72.82:	7.53:	17.07	: 0.17:	549
KD15	3.95	:49.16:	23.20:	23.70	: 0.21:	3,254
NW20	10.23	:48.67:	16.04:	25.07	: 0.17:	3,283
NW21	4.26	:45.05:	25.60:	25.10	: 0.20:	3,831
NW25	8.57	:43.97:	23.10:	23.10	: 0.21:	3,239

เขตพัฒนา พรุโต๊ะแดง

ชุดดินย่อย	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ	:ปริมาณ
	:ความชื้น	: แก้ว	: สารระเหย	: คาร์บอนคงตัว	: กัมมะถัน	: ความร้อน
KD13	1.97	:68.50:	12.12:	17.41	: 0.17:	933
NW22	4.89	:21.46:	47.63:	26.02	: 0.19:	3,691
NW24	7.18	:19.04:	43.16:	30.63	: 0.21:	4,685

คุณสมบัติโดยทั่วไปของพีทก่อนการอัดแข็ง จากผลการวิเคราะห์พบว่า

1. ปริมาณความชื้นของพีทจะอยู่ระหว่าง 1.97-15.10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของพีทในแต่ละพื้นที่ พีทานชุดดินกาบแดงจะมีค่าความชื้นต่ำกว่าในชุดดินนราธิวาส ซึ่งก็จะเกี่ยวกับปริมาณของสารอินทรีย์ เพราะสารอินทรีย์ในชุดดินนราธิวาสจะสูงกว่าในชุดดินกาบแดง ทั้งนี้เนื่องจากสารอินทรีย์จะสามารถดูดซับเอา ความชื้นไว้ได้มากกว่า สารอนินทรีย์

2. เบอร์เซ็นต์ของแก้วจากการวิเคราะห์จะพบว่าแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในชุดดินกาบแดง จะมีปริมาณแก้วมากกว่าในชุดดินนราธิวาส ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับปริมาณความชื้นคือ ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ ถ้าปริมาณสารอินทรีย์มากปริมาณแก้วก็จะมีน้อย และนอกจากนั้นปริมาณแก้วยังแสดงถึงคุณภาพของเชื้อเพลิงอีกด้วย เพราะถ้ามีแก้วมากก็มักจะ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำ

3. ปริมาณสารระเหย สารระเหยเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงที่ระเหยเป็นไอ (ที่ไม่น่าจะไอหน้า) เมื่อเกิดการเผาไหม้ ในการศึกษาในครั้งนี้ ในชุดดินนราธิวาสจะมีปริมาณสารระเหยสูงกว่าในชุดดินกาบแดง โดยปริมาณสารระเหยจะผกผันกับปริมาณแก้วคือ ปริมาณแก้วสูงจะมีปริมาณสารระเหยต่ำ

4. ปริมาณกำมะถันรวม ในชุดดินต่างๆจะมีปริมาณกำมะถันรวมไม่ต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณกำมะถันรวมในชุดดินกาบแดงจะต่ำกว่าในชุดดินนราธิวาส

5. ค่าความร้อนและปริมาณคาร์บอนคงตัว จะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง เพราะคาร์บอนคงตัวเป็นส่วนของเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของคาร์บอน หรือสารประกอบของคาร์บอน ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็จะสลายตัวให้พลังงานความร้อนออกมา และถ้ามีคาร์บอนคงตัวสูงก็จะมีผลทำให้มีค่าความร้อนสูงตามไปด้วย จากการศึกษาพบว่าค่าความร้อนและปริมาณคาร์บอนคงตัวในชุดดินกาบแดงจะต่ำกว่าในชุดดินนราธิวาส โดยเฉพาะในชุดดินกาบแดง ชุดดินย่อยที่ 13 จะมีค่าความร้อนต่ำมาก

ดังนั้นในการนำมาอัดแข็ง จึงตัดชุดดินกาบแดงชุดดินย่อยที่ 13 ออกไป จากนั้นจึงนำพีทในชุดดินย่อยเดียวกันมาผสมรวมกันในส่วนที่เท่าๆกัน แล้วนำไปอัดแข็งต่อไป

4.1.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงของพีทอัดแข็ง

องค์ประกอบของพีทอัดแข็ง ที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงตามตารางต่อไปนี้

ชุดดินย่อย	: ปริมาณ	: ปริมาณ	: ปริมาณ	: ปริมาณ	: ปริมาณ	: ปริมาณ
	: ความชื้น	: เถ้า	: สารระเหย	: คาร์บอนคงตัว	: ก๊าซ	: ความร้อน
	%	%	%	%	%	Cal/g
KD15	7.63	32.2	39.11	21.02	0.18	3,200
NW20	8.91	48.8	17.31	24.99	0.19	3,311
NW21	7.06	46.2	21.61	25.10	0.20	3,856
NW22	7.42	33.9	33.07	25.56	0.19	3,820
NW23	9.23	10.3	51.80	28.68	0.21	4,372
NW24	7.94	18.2	43.29	30.62	0.22	4,691
NW25	8.12	31.7	35.30	24.87	0.22	3,230
NW26	9.10	7.5	51.15	32.22	0.22	5,150
FIREWOOD	8.0	4.2	65.30	22.49	0.16	4,390
CHARCOAL	4.2	2.9	17.21	75.67	0.19	7,540

จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงของพีทอัดแข็ง จะพบว่าในชุดดินย่อยต่างๆ พีทจะมีค่าของคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง อันได้แก่ ความชื้น, คาร์บอนคงตัว, และก๊าซรวมไม่แตกต่างกันมากนัก จะมีก็แต่ค่าปริมาณเถ้าและค่าความร้อนเท่านั้นที่แตกต่างกันจนเห็นได้ชัด

ดังนั้นโดยการใช้ค่าความร้อนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน จึงสามารถแบ่งพีทอัดก้อนออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. พีทอัดก้อนจากดินชุด KD15, NW20, NW21, NW22, NW25 มีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 3,000-4,000 Cal/g
2. พีทอัดก้อนจากดินชุด NW23, NW24 มีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 4,000-5,000 Cal/g
3. พีทอัดก้อนจากดินชุด NW26 มีค่าความร้อนมากกว่า 5,000 Cal/g

เมื่อเปรียบเทียบกับไม้พินและถ่าน โดยใช้ค่าความร้อน (heating value) เป็นเกณฑ์พบว่าฟืนอัดก้อนประเภท 2 และ 3 จะมีค่าความร้อนใกล้เคียงไม้พินและถ่าน

4.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของฟืนอัดแข็ง

หลังจากได้ทำการทดสอบ คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงของฟืนอัดแข็งแล้วได้ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของฟืนอัดแข็ง

ประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน

ชุดดินย่อย จำนวนครั้งที่น้ำเดือด เวลาเฉลี่ยในการเดือด ประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน

ชุดดินย่อย	จำนวนครั้งที่น้ำเดือด	เวลาเฉลี่ยในการเดือด	ประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน
KD15	1	30.5	23.3
NW20	1.5	30	24.3
NW21	1	32	23.2
NW22	1	31	24.5
NW23	2.5	20	29.4
NW24	2	22	28.2
NW25	1.5	31	23.9
NW26	2.5	19	28.3
Firewood	2.5	19	27.5
Charcoal	3	17	28.2

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของฟืนอัดแข็ง เฉพาะฟืนอัดแข็งจาก NW23, NW24 และ NW26 มีค่าประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน และเวลาเฉลี่ยในการทำให้น้ำเดือดใกล้เคียงไม้พิน ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนไม้พินได้ แต่ก็ยังมีสมบัติต่างกว่าถ่าน

4.1.4 ผลการทดสอบความแข็งแรงของพีทอัดแข็งโดยวิธี Dropping test

การทดสอบความแข็งแรงโดยการ Dropping test

ทดสอบโดยการปล่อยตัวอย่างทั้งจากทางด้านตั้งและด้านข้างลงบนพื้นปูนซิเมนต์จาก
ความสูง 1 เมตร แล้วนับจำนวนครั้งที่ทำให้ตัวอย่างแตก

ชุดดินย่อย	จำนวนครั้งที่ทำให้แตก	
	ด้านตั้ง	ด้านข้าง
KD15	7.5	3.5
NW20	6	3.5
NW21	6	3.5
NW22	6.5	4.5
NW23	3.5	2
NW24	4.5	2.5
NW25	6.5	3.5
NW26	3.5	2

พีทอัดแข็งจะแตกหักเมื่อปล่อยให้หล่นทางด้านตั้งจะอยู่ระหว่าง 3.5-7.5 ครั้ง และ
จะแตกหักเมื่อปล่อยให้หล่นทางด้านข้างระหว่าง 2-4.5 ครั้ง สามารถกล่าวได้ว่า ความ
แข็งแรงของพีทอัดแข็งจะมีทางด้านตั้งมากกว่าทางด้านข้าง และเมื่อพิจารณาจากการแตกหัก
เมื่อหล่นทางด้านตั้งทำให้สามารถแบ่ง พีทอัดแข็งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. KD15, NW20, NW21, NW22, NW25 จะแตกหักเมื่อหล่นทางด้านตั้งระหว่าง 6-7.5 ครั้ง
2. NW23, NW24, NW26 จะแตกหักเมื่อหล่นทางด้านตั้งระหว่าง 3.5-4.5 ครั้ง

ซึ่งจะเห็นความสัมพันธ์ถึง ประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนและค่าความร้อนว่า
ถ้ามีค่าสูงก็就会有ความแข็งแรงค่อนข้างต่ำ

4.2 ผลการศึกษาด้านการเงินเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการผลิตพืชอัดแข็ง

ในการศึกษาครั้งนี้ได้สมมติให้การผลิตพืชอัดแข็ง เป็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่สามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ โดยแพะพื้นที่ชนบท

ดังนั้นในการศึกษาจึงมีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบถึง ก๊าซ-ขาดทุน สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการคำนวณในครั้งนี้ได้มาจากหลายส่วนทั้งทางภาคเอกชนและรัฐบาล

เพื่อหาจุดที่จะทำให้โครงการผลิตพืชอัดแข็งสามารถคุ้มทุน ดังนั้นจึงเป็นการทดสอบค่าเมื่อพืชอัดแข็งมีราคาต่างๆ กันออกไป ตั้งแต่ 2 บาทจนถึง 3 บาท ซึ่งจะแสดงตามรายการต่อไปนี้

ถ้าราคาขายเป็น 2 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการ

จำนวนเงิน
(บาท)

ต้นทุน

ต้นทุนคงที่

เครื่องอัด 48,000

เครื่องสับ 38,000

ต้นทุนผันแปร

ค่าบำรุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี 4,300

ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี 27,000

ค่าวัตถุดิบ 31,680

ค่าไฟฟ้า 10,638

ผลตอบแทน

จำนวนเงินที่ได้จากการขายพืชอัดแห้งใน 1 ปี 86,400

พืชที่ผลิตได้ใน 1 ปี = 43,200 กิโลกรัม

รายการข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆ และผลตอบแทนของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ต่อไป

งบกระแสเงินสดสุทธิ

โดยการนำเอาผลตอบแทนและต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการมาแจกแจงให้ทราบถึงกระแสเงินที่หมุนเวียนในแต่ละปี

รายการ	ระยะ เริ่มต้น	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
เงินสดรับเข้า						
เงินกู้	86,000					
ขายผลผลิต	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
รวม	86,000	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
เงินสดจ่ายออก						
การลงทุนคงที่	86,000					
ต้นทุนแปรผัน		73,618	73,618	73,618	73,618	73,618
ใช้คืนเงินต้น		26,265	26,265	26,265	26,265	26,265
รวม	86,000	99,883	99,883	99,883	99,883	99,883
กระแสเงินสดสุทธิ		-13,483	-13,483	-13,483	-13,483	-13,483

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน

เนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนมีมูลค่าอยู่ในระยะเวลาปัจจุบันด้วยกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่าต้นทุนหรือผลตอบแทนอย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากัน

ปีที่	ต้นทุนคงที่	ต้นทุน แปรผัน	มูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุน ทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบัน ของผลตอบแทน ทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบัน สุทธิของการ ลงทุน	
0	86,000		86,000		-86000	
1		73,618	63,464	86,400	74,483	11,019
2		73,618	54,710	86,400	64,209	9,499
3		73,618	47,164	86,400	55,353	8,189
4		73,618	40,659	86,400	47,718	7,059
5		73,618	35,050	86,400	41,136	6,086
รวม			327,047	282,899	-44,148	

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุน

$$b/c \text{ ratio} = 0.865010$$

ถ้าราคาขายเป็น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
	(บาท)

ต้นทุน

ต้นทุนคงที่

เครื่องอัด	48,000
เครื่องสับ	38,000

ต้นทุนแปรผัน

ค่าบำรุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี	4,300
ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี	27,000
ค่าวัตถุดิบ	31,680
ค่าไฟฟ้า	10,638

ผลตอบแทน

จำนวนเงินที่ได้จากการขายพืชอัดแฉ่งใน 1 ปี	97,200
---	--------

รายการข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆ และผลตอบแทนของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ต่อไป

งบกระแสเงินสดสุทธิ

โดยการนำเอาผลตอบแทนและต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการมาแจกแจงให้ทราบถึงกระแสเงินทุนเวียนในแต่ละปี

รายการ	ระยะเริ่มต้น	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
เงินสดรับเข้า						
เงินกู้	86,000					
ขายผลผลิต		97,200	97,200	97,200	97,200	97,200
รวม	86,000	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200
เงินสดจ่ายออก						
การลงทุนคงที่	86,000					
ต้นทุนแปรผัน		73,618	73,618	73,618	73,618	73,618
ภาษีเงินต้น		26,265	26,265	26,265	26,265	26,265
รวม	86,000	99,883	99,883	99,883	99,883	99,883
กระแสเงินสดสุทธิ		-2,683	-2,683	-2,683	-2,683	-2,683
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี						

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน

เนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้อัตราต้นทุนและผลตอบแทนมีมูลค่าอยู่ในระยะเวลาปัจจุบันด้วยกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่าต้นทุนหรือผลตอบแทนอย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากัน

ปีที่	ต้นทุนคงที่	ต้นทุน	มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าปัจจุบัน
	แปรผัน	ของต้นทุน	ผลตอบแทน	ของผลตอบแทน	สุทธิของการ
		ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ลงทุน



อัตรากำไรสุทธิ

0	86,000	86,000			-86000
1	73,618	63,464	97,200	83,793	20,329
2	73,618	54,710	97,200	72,235	17,525
3	73,618	47,164	97,200	62,272	15,108
4	73,618	40,659	97,200	53,683	13,024
5	73,618	35,050	97,200	46,278	11,228
รวม		327,047		318,261	-8,786

อัตราสวนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุน

b/c ratio = 0.973136

ถ้าราคาขายเป็น 2.5 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
--------	--------------------

ต้นทุน

ต้นทุนคงที่

เครื่องอัด	48,000
เครื่องสับ	38,000

ต้นทุนแปรผัน

ค่าบำรุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี	4,300
ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี	27,000
ค่าวัสดุดิบ	31,680
ค่าไฟฟ้า	10,638

ผลตอบแทน

จำนวนเงินที่ได้จากการขายพืชอัดแข็งงาน 1 ปี 108,000

รายการข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆและผลตอบแทนของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ต่ออายุ
งบกระแสเงินสดสุทธิ

โดยการนำเอาผลตอบแทนและต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการมาแจกแจงให้ทราบถึงกระแสเงินที่หมุนเวียนในแต่ละปี

รายการ	ระยะเริ่มต้น	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
เงินสดรับเข้า						
เงินกู้	86,000					
ขายผลผลิต		108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
รวมtotal	86,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินสดจ่ายออก						
การลงทุนคงที่	86,000					
ต้นทุนแปรผัน		73,618	73,618	73,618	73,618	73,618
ใช้คืนเงินต้น		26,265	26,265	26,265	26,265	26,265
รวม	86,000	99,883	99,883	99,883	99,883	99,883

กระแสเงินสดสุทธิ 8,117 8,117 8,117 8,117 8,117

=====
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน

เนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนมีมูลค่าอยู่ในระยะเวลาปัจจุบันด้วยกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่าต้นทุนหรือผลตอบแทนอย่างใดหนึ่งจะมีค่ามากกว่ากัน

ปีที่	ต้นทุนคงที่	ต้นทุน แปรผัน	มูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุน ทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบัน ผลตอบแทน ทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบัน สุทธิของการ ลงทุน
0	86,000		86,000		-86000
1		73,618	63,464	108,000	29,640
2		73,618	54,710	108,000	25,551
3		73,618	47,164	108,000	22,027
4		73,618	40,659	108,000	18,989
5		73,618	35,050	108,000	16,370
รวม			327,047	353,624	26,577

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุน

b/c ratio = 1.081262 Copyright by Mahidol University

ถ้าราคาขายเป็น 2.75 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
--------	--------------------

ต้นทุน

ต้นทุนคงที่

เครื่องอัด	48,000
------------	--------

เครื่องสับ	38,000
------------	--------

ต้นทุนผันแปร

ค่าบำรุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี	4,300
-----------------------------	-------

ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี	27,000
---------------------	--------

ค่าวัสดุดิบ	31,680
-------------	--------

ค่าไฟฟ้า	10,638
----------	--------

ผลตอบแทน

จำนวนเงินที่ได้จากการขายพืชอัดแห้งใน 1 ปี	118,800
---	---------

รายการข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆ และผลตอบแทนของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ต่อไป

งบกระแสเงินสดสุทธิ

โดยการนำเอาผลตอบแทนและต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการมาแจกแจงให้ทราบถึงกระแสเงินที่หมุนเวียนในแต่ละปี

รายการ	ระยะเริ่มต้น	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
เงินสดรับเข้า						
เงินกู้	86,000					
ขายผลผลิต		118,800	118,800	118,800	118,800	118,800
รวม	86,000	118,800	118,800	118,800	118,800	118,800
เงินสดจ่ายออก						
การลงทุนคงที่	86,000					
ต้นทุนแปรผัน		73,618	73,618	73,618	73,618	73,618
ใช้คืนเงินทุน		26,265	26,265	26,265	26,265	26,265
รวม	86,000	99,883	99,883	99,883	99,883	99,883
กระแสเงินสดสุทธิ		18,917	18,917	18,917	18,917	18,917
===== อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี						

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน

เนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนมีมูลค่าอยู่ในระยะ เวลาปัจจุบันด้วยกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่าต้นทุนหรือผลตอบแทนอย่างใดหนึ่งจะมีค่ามากกว่ากัน

ปีที่	ต้นทุนคงที่	ต้นทุน แปรผัน	มูลค่าปัจจุบัน ของต้นทุน ทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบัน ผลตอบแทน ของผลตอบแทน ทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบัน สุทธิของการ ลงทุน	
0	86,000		86,000		-86000	
1		73,618	63,464	118,800	102,414	38,950
2		73,618	54,710	118,800	88,288	33,578
3		73,618	47,164	118,800	76,110	28,946
4		73,618	40,659	118,800	65,612	24,954
5		73,618	35,050	118,800	56,562	21,512
รวม			327,047		388,986	61,939

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุน

$$b/c \text{ ratio} = 1.189389$$

ถ้าราคาขายเป็น 3 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการ

จำนวนเงิน

(บาท)

ต้นทุน

ต้นทุนคงที่

เครื่องอัด	48,000
เครื่องลับ	38,000

ต้นทุนแปรผัน

ค่าบำรุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี	4,300
ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี	27,000
ค่าวัสดุดิบ	31,680
ค่าไฟฟ้า	10,638

ผลตอบแทน

จำนวนเงินที่ได้จากการขายพืชอัดแฉ่งใน 1 ปี	129,600
---	---------

รายการข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของต้นทุนประเภทต่างๆ และผลตอบแทนของโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ต่อไป

งบกระแสเงินสดสุทธิ

โดยการนำเอาผลตอบแทนและต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการมาแจกแจงให้ทราบถึงกระแสเงินที่หมุนเวียนในแต่ละปี

รายการ	ระยะเริ่มต้น	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
เงินสดรับเข้า						
เงินกู้	86,000					
ขายผลผลิต		129,600	129,600	129,600	129,600	129,600
รวม	86,000	129,600	129,600	129,600	129,600	129,600

เงินสดจ่ายออก

การลงทุนคงที่ 86,000

ต้นทุนแปรผัน	73,618	73,618	73,618	73,618	73,618
ใช้คืนเงินต้น	26,265	26,265	26,265	26,265	26,265
รวม	86,000	99,883	99,883	99,883	99,883

กระแสเงินสดสุทธิ	29,717	29,717	29,717	29,717	29,717
------------------	--------	--------	--------	--------	--------

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน

เนื่องจากต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอาจเกิดขึ้นในเวลาต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนมีมูลค่าอยู่ในระยะ เวลาปัจจุบันด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการพิจารณาว่าต้นทุนหรือผลตอบแทนอย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากัน

ปีที่	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนแปรผัน	มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมด	มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน
-------	-------------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

0	86,000		86,000		-86000
1		73,618	63,464	129,600	48,260
2		73,618	54,710	129,600	41,604
3		73,618	47,164	129,600	35,865
4		73,618	40,659	129,600	30,918
5		73,618	35,050	129,600	26,654

รวม	327,047	424,348	97,302
-----	---------	---------	--------

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

ได้มาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และต้นทุน

$$b/c \text{ ratio} = 1.297515$$

เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการผลิตพืชอัดแข็งแล้ว โดยเฉพาะค่าต้นทุน-กำไร จะพบว่าโครงการผลิตพืชอัดแข็งจะได้กำไรก็ต่อเมื่อ ราคาขายของพืชอัดแข็งสูงกว่า 2.5 บาท

4.3 ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อหาความเหมาะสมในการนำพืชออกมาใช้ การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อหาความเหมาะสมในการนำพืชมาใช้เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงดั้งเดิมอันได้แก่ฟืนและถ่าน

ทำโดยการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการนำพืชมาใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับ ต้นทุนในการนำไม้ออกจากป่าเพื่อนำมาทำฟืนและถ่านว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

1. ต้นทุนในการนำพืชมาใช้จะประกอบด้วย

1.1 ค่าพืชที่นำออกมาใช้ ซึ่งสามารถประมาณได้จากค่าชดเชยที่ต้องเสียให้แก่รัฐ

1.2 ค่าแรงที่ใช้ในการในการขุดพืชออกมาใช้ประโยชน์

2. ต้นทุนในการนำไม้ออกจากป่ามาใช้เป็นฟืนและถ่าน

2.1 ค่าสัมบทานในการนำไม้ออกจากป่า เจ้าของสัมบทานจะต้องเสียให้แก่รัฐเป็น ค่าเปิดป่า ซึ่งก็จะขึ้นกับการประมูลของผู้เข้าร่วมในการประมูลแต่ละครั้ง

2.2 ค่าภาคหลวง ตามกฎหมายปัจจุบันจะคิดจากปริมาณไม้ที่นำออกจากป่าในแต่ละครั้ง มีค่าลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท

2.3 ค่าปลูกป่าทดแทน รัฐจะเรียกเก็บจากผู้รับสัมปทานมีมูลค่าเป็น 3 เท่าของค่าภาคหลวง เพื่อใช้ในการปลูกป่าทดแทนไม้ที่นำออกจากป่า

2.4 ค่าใช้จ่ายในการนำไม้ออกจากป่าซึ่งหมายรวมค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่ง

ผลการศึกษสามารถแสดงได้ดังนี้คือ

ต้นทุนการนำไม้ทออกมาใช้

1. ค่าชดเชยที่จะต้องเสียให้แก่รัฐ

คิดในอัตราค่าคือในอัตราของการนำดินมาใช้ประมาณ 200 บาท/ตัน

2. ค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าแรงในการนำไม้ทออกมาใช้ประโยชน์

เนื่องจากการเปรียบเทียบกับการนำไม้ทออกมาใช้เพื่อมาทำฟืน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงละไว้โดยที่คิดเท่ากับกับการนำไม้ทออกมาใช้

ต้นทุนการนำไม้ทออกมาใช้เพื่อมาทำฟืน

1. ค่าสัมปทานในการนำไม้ทออกมาใช้

ค่าสัมปทานจะมีค่าแน่นอนขึ้นอยู่กับการประมูลของผู้รับสัมปทาน โดยจะเรียกว่าค่าเปิดป่า ซึ่งอาจประมาณได้จากการทำสัมปทานเก่าๆที่เคยทำมาโดยเปรียบเทียบระหว่างค่าเปิดป่ากับกำลังผลิตจะตกประมาณลูกบาศก์เมตรละ 5.29 บาท ซึ่งก็จะตกประมาณค่าเปิดป่า .024 บาทต่อไม้ 1 กิโลกรัม

2. ค่าภาคหลวงตามกฎหมายปัจจุบันจะคิดจากปริมาณไม้ที่นำออกจากป่า มีมูลค่าลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท หรือประมาณ กิโลกรัมละ .023 บาท

3. ค่าปลูกป่าทดแทน รัฐจะเรียกเก็บเงินจากผู้รับสัมปทาน มีมูลค่าเป็น 3 เท่าของค่าภาคหลวง คือประมาณ กิโลกรัมละ .069 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าแรงที่จะนำม้ออกจากป่า

เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ ดังนั้นในส่วนนี้จึงให้เท่ากันกับในส่วนค่าแรงในการนำพืชมาใช้ประโยชน์

สรุป เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการนำม้ออกจากป่ากับการนำพืชออกมาใช้ประโยชน์จะพบว่าค่าใช้จ่ายในการนำพืชออกมาใช้ประโยชน์จะสูงกว่า คือเมื่อเทียบกับ กิโลกรัมต่อกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการนำพืชออกมาใช้ประโยชน์จะตกประมาณ กิโลกรัมละ 0.2 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการนำม้ออกจากป่าจะมีค่าเพียง กิโลกรัมละ 0.116 บาท แต่เนื่องจากมูลค่าที่เป็นตัวเงินไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะต้องคำนึงถึง จะต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียด้านอื่นๆ ด้วย

4.4 การศึกษาเบื้องต้นในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ป่าพรุเป็นป่าดงดิบประเภทหนึ่งที่อยู่บนน้ำแช่ขัง มีซากพืชและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ยังไม่สลายตัวทับถมเป็นพื้นฐาน

พื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยมีประมาณ 400,000 ไร่ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ แหล่งใหญ่ที่สุดจะอยู่ทางภาคใต้ท้องที่จังหวัดนราธิวาส

ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาสมีประมาณ 283,350 ไร่หรือประมาณครึ่งหนึ่งของป่าพรุทั้งประเทศ ส่วนใหญ่จะอยู่ทางท้องที่ป่าพรุบาเจาะที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองและอำเภอบาเจาะคิดเป็นพื้นที่ 66,450 ไร่ และท้องที่ป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสามเท่าของป่าพรุบาเจาะ มีบริเวณที่ครอบคลุมบางส่วนของพื้นที่อำเภอตากใบ อำเภอสุไหง-ปาตี และ อำเภอสุไหงโกกลก พื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวแคบๆใกล้ชายฝั่งทะเล และเนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าพรุดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐ และการยึดครองพื้นที่ของคนใน

ท้องถิ่น จึงทำให้พื้นที่ป่าพรุมีปริมาณลดน้อยลง จนในปัจจุบันเหลือเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่เดิมเท่านั้น

ภูมิอากาศ จังหวัดนราธิวาสได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเขตร้อน มีฝนตกหนักสุดในช่วงเดือนกันยายน ต่อถึงมกราคมของปีถัดไป ส่วนช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

ชั้นอินทรีย์วัตถุ (พรุและซากสลาย) บริเวณชายป่ารอบนอก มีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนใจกลางป่าจะลึกถึง 10 เมตร ดินมักมีสีน้ำตาลคล้ำเป็นตัวคูดน้ำเอาไวค้ำยพองน้ำ จากช่วงผิวหน้าดินลึกลงไปไม่เกิน 30 เซนติเมตร จะมีสีคล้ำมากและมีความเป็นกรด pH4 โดยเฉลี่ย ช่วงดินที่ลึกถัดลงไป (ระหว่าง 30-90 เซนติเมตร) สีของดินยังคงออกสีน้ำตาลคล้ำมีชั้นส่วนของเนื้อและรากของพืชพรรณขนาดโต 3-6 เซนติเมตร เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในชั้นนี้ยังคงมีความเป็นกรดสูง มี pH 4.5 โดยเฉลี่ยดินชั้นที่ถัดลึกลงไปอีก (90-130 เซนติเมตร) จะยังคงไม่มีความผิแตกไปจากชั้นที่สอง และมีทั้งชิ้นไม้เล็ก-ใหญ่ รวมทั้งเศษรากไม้และซากผลไม้ปรากฏอยู่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ความเป็นกรดของดินชั้นที่สามนี้ จะเจือจางลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับชั้นที่สอง คือมี pH 5 โดยเฉลี่ย ต่อจากดินชั้นที่สามในช่วงความลึกระหว่าง 130-200 เซนติเมตร สีของดินจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแก่ๆ และมีกลิ่นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ค่อนข้างรุนแรง ดินจะเปลี่ยนจากสภาพความเป็นกรด ค่อนไปทางด่าง คือ pH 7-8 ส่วนดินที่ถัดลึกลงไปอีกจะเป็นดินเลน

โครงสร้างป่าพรุ สภาพแวดล้อมของพื้นที่พรุจะเป็นตัวกำหนดเอกลักษณ์ของสภาพพรรณพืชในป่า พรรณพืชจะปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง ใที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิถีทางของสิ่งแวดล้อม เช่นสร้างรากแขนงให้แผ่กว้างเป็นพิเศษ สร้างรากค้ำยัน รากหายใจในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งโคนต้นให้มีพูพอนเป็นพิเศษ

พรรณพืชซึ่งเป็นองค์ประกอบของป่าพรุในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จากการศึกษาของคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2526-2529 ผลพอบ่งชี้ที่สรุปได้ว่า ป่าพรุมีพรรณพืชที่มีดอก (Angiospermae) จำนวน

88 วงศ์ รวม 298 ชนิด และมีพวกผักกูด (Fern) จำนวน 13 วงศ์ รวม 18 ชนิดในจำนวนดังกล่าวเป็นพืชที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศถึง 48 ชนิด

ผลกระทบซึ่งเป็นผลร้ายที่จะเกิดจากการพัฒนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของหน่วยงานบางหน่วยงานของรัฐ จึงได้มีการขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกจากใจกลางของป่าพรุไปสู่ทะเลโดยตรง ทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว มีการตัดถนนเข้าไปหลายสาย ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดน้ำกร่อยย้อนกลับเข้าป่าพรุในช่วงที่น้ำน้อยทำให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปในป่าพรุเผาทำลายพรุและรากค้ำยันต้นไม้มากมาย เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มตายลงจำนวนมาก เกิดการเปิดช่องว่างของเรือนยอดอย่างรุนแรง พืชเล็ก ๆ ห้างเหี่ยวและเป็นเชื้อรา จึงเป็นที่น่าวิตกว่า พืชและสัตว์ที่หายากหรือที่ใกล้จะสูญพันธุ์ จะหมดไปพร้อมกับป่าที่กำลังทำลายป่าพรุอยู่ขณะนี้ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องสูญเสียป่าพรุแหล่งสุดท้ายของไทยไปพร้อมๆกัน

เขตการایشที่ดินในพื้นที่พรุ

เขตพัฒนา ลักษณะโดยทั่วไป เป็นบริเวณพรุที่ในปัจจุบันได้รับการชักน้ำหรือระบายน้ำออกไปบ้างแล้ว และพืชพรรณดั้งเดิมตามธรรมชาติถูกหักล้างทางพจนหมดสิ้น เพื่อใช้เป็นที่พักิน อีกทั้งมีโครงการพัฒนาต่างๆ เข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 95,015 ไร่ หรือประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่พรุ จากแผนที่แสดงเขตการایشที่ดินจะเห็นว่าเขตนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตโครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะ (เขตอำเภอเมืองอำเภอสิงโอ และอำเภอบาเจาะ) และสหกรณ์นิคมปิเหล็ง (เขตอำเภอสุทโงปาดิ และอำเภอตากาป) นอกนั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่พรุทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัด เช่นบริเวณโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโระ พรุสะปอม และพรุกาบแดง ซึ่งในปัจจุบันทางจังหวัดได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินแล้ว เป็นต้น

พื้นที่พรุในเขตนี้ ส่วนใหญ่จะมีโครงการชลประทานเข้าไปดำเนินการ เพื่อชักน้ำออกจากพื้นที่พรุ โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการบาเจาะ โครงการปิเหล็ง โครงการมูโระ และโครงการน้ำแบ่ง ซึ่งเป็นโครงการหลัก สภาพพื้นที่ของเขตนี้โดยทั่วไปจะอยู่สูง

จากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 5 เมตร ยังคงมีน้ำขังอยู่ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ส่วนระดับน้ำจะอยู่สูงจากพื้นดินเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนแต่ละปี ในขณะที่เดียวกันในช่วงฤดูแล้ง เช่น ในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม น้ำจะแห้งและมีระดับน้ำใต้ดินอยู่ประมาณ 50-100 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนานับว่ายังมีน้อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีแต่ทุ่งา กระจูด กก เฟิร์น มังคร่ (เหม) และ ต้นเสม็ด ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป บางแห่งจะเป็นนาไร่ หรือที่รกร้างว่างเปล่า อาชีพหลักอีกประการที่หารายได้ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้คือ การตัดกระจูดไปส่งขายเพื่อใช้ในการทอเสื่อหรือเครื่องใช้ต่างๆ

เขตอนุรักษ์ ลักษณะโดยทั่วไป เป็นเขตที่ในปัจจุบันป่าพรุซึ่ง เป็นป่าดั้งเดิมถูกทำลายลงไปมากแล้วและยังไม่มีโครงการพัฒนาเข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การทำลายป่าพรุดังกล่าวอาจเกิดมาจากการหักล้างทางพงของราษฎร หรืออาจถูกไฟไหม้ทำความเสียหายในช่วงที่มีอากาศร้อนแล้งจัด เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 109,938 ไร่ หรือประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่พรุ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพรุบาเจาะ บริเวณตอนเหนือของโครงการปีเหล็ง และขอบๆโดยรอบของพรุโต๊ะแดง

สภาพพื้นที่ของเขตนี้ส่วนใหญ่ยังคง เป็นที่ลุ่มมีน้ำขังและระดับพื้นที่จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 8 เมตร โดยทั่วไปหน้าดินจะไม่แห้ง ยกเว้นในช่วงที่อากาศแล้งจัดติดกันเป็นระยะเวลาหลายๆ สำหรับในฤดูฝนน้ำจะท่วมมาก บางแห่งจะสูงจากระดับผิวดินเกิน 1 เมตร

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นับว่ายังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเสม็ด เป็นพื้นที่ที่มีไม้ดั้งเดิมยืนตายเนื่องจากถูกไฟไหม้ และมีหญ้า เฟิร์น กก หรือกระจูด เป็นไม้พื้นล่าง หรือเป็นพื้นที่ที่ถูกหักล้างทางพงมานานแล้ว แต่มีหญ้า กก กระจูด และ เสม็ด ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป อาชีพของราษฎรที่อาศัยใกล้เคียงใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งทำมาหากิน คือ การจับปลาและตัดต้นเสม็ดไปขาย

เขตสงวน ลักษณะโดยทั่วไป เขตนี้เป็นบริเวณป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์หรือถูกรบกวน

น้อยที่สุด เขตนี้จะต้องสงวนไว้อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาป่าที่มีอยู่เอาไว้ และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่พรุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เขตนี้มีเนื้อที่ประมาณ 56,907 ไร่หรือประมาณ 22 เพอร์เซ็นต์ของพื้นที่พรุ พื้นที่ที่พบเป็นผืนใหญ่ติดต่อกันได้แก่ บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอตากใบ อำเภอสุหนิงปาตี และอำเภอสุหนิงโกลก

โดยปกติบริเวณนี้จะมีน้ำแช่ขังอยู่ตลอดเวลาและคาดว่าช่วงน้ำท่วมสูงสุดคงมีระดับน้ำสูงจากผิวดินไม่เกิน 2 เมตร สภาพพื้นดินในบริเวณนี้จะไม่ราบเรียบ ระหว่างต้นน้ำจะมีลักษณะแอ่ง และโคนต้นน้ำซึ่งมีรากค้ำยันหรือเป็นพุ่มพอนจะมีลักษณะเป็นโคกคล้ายจอมปลวก ดังนั้นแม้ในฤดูแล้ง บริเวณแอ่งระหว่างต้นน้ำก็จะมีน้ำแช่ขังอยู่ตลอด พื้นที่บริเวณนี้จะมี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 8 เมตร

รายได้ของราษฎรที่ได้จากป่าพรุจะได้จาก

การเก็บผลหลุมพี ซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่นบนพื้นล่างของป่าพรุ ประมาณว่าสามารถหารายได้สูงสุดถึง 250 บาทต่อวัน (เก็บได้วันละ 5 ปีบ) นอกจากนั้นเป็นการตัดหวาย และหา น้ำผึ้งและยังมีอาชีพที่ลึกลอบทำคือการตัดไม้ โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ เช่น ตังหน ช้างให้ ทองบั้ง อ้ายบัว ชมพู เสมีด สะท้อนนก มะฮัง เทียะ มะม่วงป่า สะเดียว จอแกะ และทุเรียนนก จะมีการแปรรูปในป่าแล้วขนออกมาตามลำน้ำธรรมชาติ

ผลการศึกษาเบื้องต้นทางด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการนำพีทมาใช้เมื่อมองเผินๆอาจไม่เหมาะสมเพราะ พีทเป็นทรัพยากรที่ใช่แล้วหมดสิ้นไปไม่สามารถฟื้นฟูทดแทนได้ แต่จากสภาพความเป็นจริงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะบริเวณพรุบาเจาะจะมีการเปิดหน้าดินให้โล่ง เพื่อนำไม้ออกและทำประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ซึ่งก็ไม่ได้ผลเพราะสภาพดินเป็นกรดจัด และเมื่อทิ้งพื้นที่ไว้ให้แห้งลง ก็จะทำให้เกิดการเข้าของพาหุพาหุที่พืชทุกหม้ออันจะเป็นผลทำให้พืชถูกเผาไหม้ไปเป็น

จำนวนมาก ทำให้สูญเสียพิทไปโดยเปล่าประโยชน์และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อีก เมื่อมองในแง่นี้การที่จะช่วงชิง เพื่อนำพิทมาใช้ประโยชน์ก่อนที่พิทจะถูกไฟไหม้หมดไป
จึงเป็นสิ่งที่น่าที่จะกระทำ และพื้นที่ที่มีการขุดเอาพิทออกมาใช้ประโยชน์ก็จะมีลักษณะ เป็นหลุม
ก็ต่อหาวิธีการนำพิทมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่อีกต่อไปโดยอาจทำเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงปลาซึ่งก็ต้อง
มีการศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง



บทที่ 5

สรุป

พืชอัดแข็งที่มาจากฟืนที่มาจากพื้นที่พรุในเขตอนุรักษ์ และ เขตพัฒนาของ จังหวัดนราธิวาส มาทำการอัดให้เป็นก้อน

ขั้นตอนในการผลิตทำได้โดยการนำฟืนมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยเครื่องสับ แล้วอัดให้เป็นแท่งกลมยาว แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า

1. จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงของพืชอัดแข็ง จะมีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ซึ่งจะมีค่าอยู่ใกล้เคียงกับ ไม้พื้แต่จะต่ำกว่าถ่านไม้

2. จากการวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อหาจุดคุ้มทุนในการผลิตพืชอัดแข็ง จะพบว่า พืชอัดแข็งจะสามารถทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อมีราคาขายมากกว่า 2.5 บาทต่อกิโลกรัม

3. การวิเคราะห์ถึงต้นทุนในการนำฟืนออกมาเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับไม้พื้จะพบว่าต้นทุนของฟืนจะสูงกว่าไม้พื้

4. จากการศึกษาเบื้องต้นทางด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าฟืนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ควรจะเป็นฟืนที่มาจากพรุที่เสื่อมโทรมแล้วเท่านั้น คือต้องเป็นพรุที่มีการระบายน้ำออก และสภาพป่าดั้งเดิมตามธรรมชาติไม่เหลืออยู่แล้วเท่านั้น

สรุปผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่า แม้ฟืนจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแข็งได้ตามคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง แต่ถ้ามองในแง่ต้นทุนยังค่อนข้างสูงอยู่ ดังนั้นการนำฟืนมาใช้ประโยชน์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบรอบข้างอื่น ๆ ด้วย เช่น ในบางพื้นที่บริเวณบางส่วนของพรุบาเจาะที่มีการระบายน้ำออกและมีการบุกรุกป่าทำให้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแต่ไม่ได้ผล เพราะสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยดินมีฤทธิ์เป็นกรดจัด และเมื่อทิ้งไว้จนฟืนแห้งก็จะมี การเข้าของไฟทำให้สูญเสียฟืนไปบางส่วน พื้นที่ดังกล่าวจึงควรนำมาใช้ประโยชน์ก่อนแหล่งอื่น ๆ

บรรณานุกรม

กองแผนงาน กรมป่าไม้, การศึกษาเศรษฐกิจการเผาถ่านไม้ยางพารา, ปรเนีย
เย็บเล่ม 2529

กัญจนา บุญเกียรติ และเพียรพรรค ทศตร, การอัดเชื้อเพลิงแข็งเป็นก้อน,
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523

เกริกชัย สุภาจัญจิ, ไขมันและพลังงานจากถ่านหิน, จุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัย 2529

จันทรา ทองคำเทา, รายงานการสัมมนาเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีของพืชน้ำจังหวัดนราธิวาส, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล 2528

ชยงค์ นามเมือง, อะโรคตินพรุ (1), ชาวสารบูรพิวิทยา 1(2) มค.-มีค.
2528.

ชาลิต โสฬ์คุณสมบัติ, รายงานเกี่ยวกับแท่งซีลี้อยและลิกันที่งานห้องที่งานจัง
หวัดอยุธยา ลาบางและเชียงท่อม, กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ 2524

ณอคคุณ สิทธิพงศ์, การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำในเตาฟลูอิดไดซ์
เบด, วิศวกรรมสาร ธันวาคม 2524

ธวัช จิรายุส, การใช้ประโยชน์เศษไม้และผงไม้เป็นเชื้อเพลิง, การประ
ชุมการป่าไม้ประจำปี 2526 สาขาวนผลิตภัณฑ์ กรมป่าไม้ 2526

ธวัชชัย สันติสุขและชาลิต นิยมธรรม, ป่าพรุในประเทศไทยกับปัญหาการ
อนุรักษ์, ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทยในแง่การพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจ
สยามสมาคม 2528

นิภา เศรษฐไพศาล, การนำเศษถ่านหินมาอัดก้อนเพื่อใช้ในครัวเรือน,
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

นางลักษณ์ เขี่ยมศิริ, วิกฤตการณ์พลังงานกับการทุ่งต้อม, คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2523

นารา พิทักษ์อรรถและคณะ, การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากแกลบ, วิศวกรรม-
สาร กุมภาพันธ์ 2525

นารา พิทักษ์อรรถ, เชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือใช้, เอกสารประกอบ
โครงการเตาเศรษฐกิจและเชื้อเพลิงถ่าน สสวท 2524

ปรีชา เกียรติกระจาย, เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้, คณะวน-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529

ปรีชา เกียรติกระจาย, ผลกระทบของความชื้นในเนื้อไม้และชนิดของไม้ต่อ
คุณสมบัติบางประการของถ่าน, วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 2523

ประโยชน์ ศรีสุภนันต์, การศึกษาคาร์บอนในเขชันของถ่านหินและผลิตภัณฑ์,
วิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

พล สาเททอง, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลูอิโดเซชัน, จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย 2526

พิสุทธ์ วิจารณ์สรณ์, ดินอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา, ในโครงการพัฒนาดินเค็ม
ดินเปรี้ยวภาคใต้ตามแผนพัฒนาชนบทยากจน (2525-2529) กองบริการที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน 2526

วิธิรภา นาควิโรจน์, การประเมินโครงการฟื้นฟ้อัดแห้งในประเทศไทย,
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2525

วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, รายงานการวิจัยโครงการเชื้อเพลิงแข็ง, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 2530

วิยะดา บุญยานนท์และวีรศักดิ์ อุดมโชค, ถ่านผงอัดก้อนลิกไนท์ผสมชานอ้อย,
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527

วาทูณัฐ ภูริทัตติ, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและน้ำหนักของ ไม้พิน
และถ่านไม้โรงกลึง, รายงานวิจัยกองจัดการป่าไม้, กรมป่าไม้ 2518

สมพงษ์ ฉันทวรภาพ, สถานการณ์พลังงานจากไม้, เอกสารประกอบโครงการ
เตาเศรษฐกิจและเชื้อเพลิงถ่าน สวท 2524

สมศักดิ์ ดารงค์เลิศ, พลูอิโตเซชัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

สุรพล เจริญพงศ์, ลักษณะทางกายภาพของดินพรุ, ในเอกสารการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาดินเค็ม ดินเปรี้ยวภาคใต้ 2526, กรมพัฒนาที่ดิน 2526

สวาท เสนาณรงค์ และ น้อม งามนิสัย, ไทยแอตลาส, สำนักพิมพ์อักษรเจริญ
ทัศน์, กรุงเทพมหานคร 2529

อนัญญา พจนารถ, การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนไนเซชัน,
วิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

อภิสิทธิ์ เขี่ยมหน่อ, ธรณีวิทยา, สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพมหานคร 2526

Carl W. Hall, Biomass as an alternative fuel, Government
institutes 1981

Chantra tongcumpou, The study on peat utilization as
cation exchanger, Faculty of Environment and Resource
Studies Mahidol University 1987

Malcolm slesser and Chris lewis, Biological Energy
Resource, London E , FN Spo Ltd 1978

