



การหล่อแข็งภาคตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก



สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

อภิรักษ์นาคกร
ทท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2545

ISBN 974-04-1904-6

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมในรูปแบบคอนกรีตบล็อก

ผู้ทำ..... อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายสุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีย์ อุยะเสถียร

วศ.ม.

ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ

D.Eng.

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ศาสตราจารย์เกียรติยศ ถิมถ้อยวงศ์

Ph.D.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ สัตยชัย สุทธิพันธ์วิหาร

วท.ม.

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา-

ชุมชนและชนบท

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วิทยานิพนธ์

เรื่อง

การหล่อแข็งภาคตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก
ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2545

สภานิติบัญญัติ อธิการบดี


นายสุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อุยะเสถียร

M.Eng.

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



อาจารย์สมพงษ์ หิรัณมาศสุวรรณ

D.Eng


กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



อาจารย์เกรียงศักดิ์ อุดมสิน โรจน์

Ph.D.

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



ศาสตราจารย์เลียงชัย ลิมล่อมวงศ์

Ph.D.

คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล



รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี

Ph.D.

คณบดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อุยะเสถียร ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ และ ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ ที่ได้แนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยมาโดยตลอด

ทำน้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ซึ่งคอยให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา จนสำเร็จการศึกษา



4136780 ENRD/M : สาขาวิชา: การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบท; วท.ม.
(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบท)

คำสำคัญ : การหล่อแข็ง / โครเมียม / คอนกรีตบล็อก

ศุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา : การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก
(SOLIDIFICATION OF CHROMIUM WASTE IN FORM OF CONCRETE BLOCK)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : อุษณีย์ อุษะเสถียร,วศ.ม., สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ,D.Eng.
158 หน้า. ISBN 974-04-1904-6

ของเสียอันตรายเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกับของเสียอันตรายที่นิยม
ใช้ในปัจจุบันคือ การหล่อแข็ง (Solidification) และนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ การพัฒนา
รูปแบบการหล่อแข็งให้เป็นการหล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์ในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งตัน จะทำให้
สามารถนำก้อนหล่อแข็งของเสียอันตรายกลับมาใช้ในรูปแบบวัสดุก่อสร้างได้ ซึ่งเป็นจุดประสงค์
ของการวิจัยนี้ โดยศึกษาถึงอัตราส่วนผสม และปริมาณ โครเมียมในตะกอนโครเมียมที่เหมาะสม ใน
การหล่อแข็งของเสียอันตรายในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกิ่งบล็อก
โดยมีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกแข็งตันรับน้ำหนัก มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ
ค-2 และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมาไม่มากเกินไปเกินกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) จากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic
Leaching Procedure (TCLP)

ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์แกลบ และหินฟูน ใน
อัตราส่วน 1:1:7 ผสมรวมกับน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม สามารถบำบัดของเสีย
อันตรายที่เป็นตะกอนโครเมียมด้วยการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งตันรับน้ำหนัก แบบ
อินเทอร์ล็อกกิ่งบล็อก โดยการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร สามารถ
บำบัดปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมในปริมาณ 19.231 กรัมโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์
ซีเมนต์แกลบ (gCr/kgCRHA) ได้โดยมีกำลังรับแรงอัด 136.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm^2)
ซึ่งไม่น้อยกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm^2) ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกแข็งตันรับ
น้ำหนัก (มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2) และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมา 2.930
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2540)

4136780 ENRD/M: MAJOR: Environment Planning for Community and Rural Development; M.Sc. (Environment Planning for Community and Rural Development)

Key words : Solidification / Chromium / Concrete block

Supachai Isarangkul Na Ayuthaya : Solidification of chromium waste in form of concrete block. Thesis Advisors : Usanee Uyasatian, M.Eng., Sompong Hirunmassuwan, D.Env. 158 Pages . ISBN 974-04-1904-6

Hazardous wastes cause significant environmental problems. One treatment method normally used to stabilize hazardous wastes is cement based solidification prior to disposed in secure landfills. The objective of this study was to apply cement based solidification technique in the form of cement block for use as construction material. In the experiments, replacement ratios of fine aggregate by chromium waste in volume were conducted to find the highest ratio for making concrete block. Chromium content in ordinary Portland cement and rice husk ash was also considered. The concrete block, which included chromium waste, must meet compressive strength standard according to Thai Industrial Product Standards no. 60-2516. Chromium leaching must satisfy standard specified by the Notification of the Ministry of Industry no.6 (B.E. 2540)

The normal concrete block made by the proportion of cement, rice husk ash, fine aggregate in the ratio of 1:1:7 and mixed with 15 percent of water by weight. The replacement ratio with 30 % of fine aggregate by chromium waste in volume is the highest ratio. With this highest replacement ratio, the highest holding capacity of chromium in concrete block was 19.231 gram chromium in 1 kilogram cement and rice husk ash. Compressive strength was 136.6 (kg/cm^2), which was not less than 85 (kg/cm^2) according to Thai Industrial Product Standard no. 60-2516 and leaching chromium was 2.930 mg/l, which was less than 5 mg/l according to Notification of the Ministry of Industry no.6 (B.E. 2540)

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ด
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	2
1.3 กรอบแนวความคิด.....	3
1.4 ขอบเขตการศึกษา.....	4
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย.....	5
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
2.1 โลหะหนัก (Metal).....	7
2.2 อุตสาหกรรมชิ้นส่วน : บริษัท ไดซิน จำกัด (Daisin Co.,Ltd).....	8
2.3 การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste).....	11
2.3.1 การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment).....	12
2.3.2 การบำบัดทางเคมี-กายภาพ (Chemical/Physical treatment).....	13
2.3.3 การบำบัดทางเคมี (Chemical treatment).....	13
2.3.4 การบำบัดโดยวิธีชีวภาพ (Biological treatment).....	13
2.3.5 การบำบัด หรือกำจัด โดยกระบวนการใช้ความร้อน.....	14
(Thermal processes for treatment and/or disposal)	
2.3.6 การบำบัดโดยกระบวนการปรับเสถียร.....	14
กระบวนการตรึงสาร กระบวนการหล่อแข็ง	
(Stabilization/ fixation / solidification processes)	
2.3.7 การบำบัด หรือการกำจัดแบบ land treatment and/or disposal.....	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4 การหล่อแข็ง (Solidification).....	15
2.4.1 Inorganic Process.....	16
2.4.2 Organic Process.....	16
2.4.3 Non Chemical Process.....	16
2.5 การทำเป็นก้อนด้วยซีเมนต์ (Cement base technique).....	20
2.6 กลไกการยึดโลหะหนัก.....	22
2.6.1 ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ (Buffering Capacity).....	22
2.6.2 กลไกการยึดจับ โลหะหนัก.....	23
2.7 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	27
2.7.1 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	28
2.7.2 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ของปูนซีเมนต์.....	30
2.8 วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan Materials).....	33
2.9 ขี้เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash).....	35
2.10 ซีเมนต์ขี้เถ้าแกลบ.....	39
2.11 ดินซีเมนต์บดลือก.....	40
2.12 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบดลือกแข็งต้นรับน้ำหนัก.....	42
2.13 การทดสอบการชะละลาย (Leaching Tests).....	44
2.14 การประเมินคุณภาพของของเสียที่ผ่านการทำเป็นก้อนหล่อแข็ง.....	49
2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	51
3. วิธีการวิจัย.....	58
3.1 วัสดุในการวิจัย.....	58
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์.....	58
3.3 การดำเนินการวิจัย.....	60
3.3.1 การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม.....	60

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาความสามารถในการชะละลาย 60 โครเมียมจากตะกอนโครเมียม ด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)	60
3.3.3 การทดลองที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็ง 62 ตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก	62
3.3.4 การทดลองที่ 4 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจาก..... 64 ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตัน รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการ ทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร	64
3.3.5 การทดลองที่ 5 การเปรียบเทียบการสกัดด้วยวิธีการสกัด 65 Toxicity Characteristic Leaching (TCLP) กับวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) ในการสกัด ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตัน รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก	65
3.3.6 การทดลองที่ 6 การเตรียมโครเมียม (III) สังเคราะห์ 65	65
3.3.7 การทดลองที่ 7 การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในโครเมียม..... 67 สังเคราะห์	67
3.3.8 การทดลองที่ 8 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็ง 67 ตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนหินฝุ่น ด้วยตะกอนโครเมียมโดยปริมาตรที่เหมาะสม โดยทำ การทดแทนตะกอนโครเมียม ด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร	67

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.9 การทดลองที่ 9 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจาก.....	69
ก่อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้น	
รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ่งบล็อก ที่มีอัตราทดแทน	
หินฝุ่นด้วยตะกอนโครเมียมโดยปริมาตรที่เหมาะสม โดยทำ	
การทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ	
0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร	
3.4 การวิเคราะห์และประมวลผล.....	69
4. ผลการวิจัย และอภิปรายผล.....	72
4.1 ปริมาณ โครเมียมในตะกอน โครเมียม และปริมาณ โครเมียมจากการ.....	72
ชะละลายตะกอนโครเมียมด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching	
Procedure (TCLP)	
4.2 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียม.....	74
ในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ่งบล็อก	
4.3 การทดสอบการชะละลาย โครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอน.....	81
โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้นรับน้ำหนัก แบบ	
อินเตอร์ล็อกกิ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียม	
ในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะ	
การบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	
4.4 การเปรียบเทียบการสกัดด้วยวิธีการสกัด	90
Toxicity Characteristic Leaching (TCLP) กับวิธีการสกัด	
Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) ในการสกัด	
ก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้น	
รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ่งบล็อก	
โดยปริมาตร	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.5 การศึกษาประสิทธิภาพของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก 91	91
บล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการ	
ทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40	
4.6 การพิจารณาเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการหล่อแข็ง..... 99	99
ตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก	
แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราร้อยละการทดแทนตะกอน	
โครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตร	
4.7 การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์ 101	101
4.8 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม 102	102
ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก	
ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร	
โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ร้อยละ 0,	
20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร	
4.9 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม 108	108
ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก	
ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร	
โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ร้อยละ 0,	
20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร	
4.10 การศึกษาความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็ง 115	115
ตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบ	
อินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียม	
ในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอน	
โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ	
100 โดยปริมาตรที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5. รูปและข้อเสนอแนะ.....	120
5.1 บทสรุป.....	120
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	122
6. รายการอ้างอิง.....	124
7. ภาคผนวก : ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง.....	130
8. ประวัติผู้วิจัย.....	158



สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1	กระบวนการชุบชิ้นงานด้วยโครเมียม และกระบวนการ ชุบชิ้นงานด้วยนิกเกิล	9
ภาพที่ 2.2	ลักษณะระบบบำบัดโครเมียม ที่มีการรีดักชันโครเมียม แล้วทำให้ตกตะกอน	11
ภาพที่ 2.3	ค่าพีเอช (pH) และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) จากการทดสอบการสกัด	24
ภาพที่ 2.4	ปริมาณ โลหะหนักที่ถูกชะละลายสะสมค่าความเป็นด่าง..... และปริมาณซิลิกอนที่ถูกชะละลายสะสม จากการสกัดด้วย กรดอะซิติกติดต่อกัน 15 ครั้ง	24
ภาพที่ 2.5	pC-pH Diagram สำหรับไฮดรอกไซด์ของแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว	25
ภาพที่ 2.6	การละลายของโลหะหนักที่อยู่ในรูปไฮดรอกไซด์ที่ pH ต่างๆ.....	26
ภาพที่ 2.7	การละลายของโลหะหนักที่อยู่ในรูปโลหะซัลไฟด์ และ โลหะ..... ไฮดรอกไซด์ ที่ pH ต่างๆ	27
ภาพที่ 2.8	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการเผาแกลบ กับ..... เปอร์เซ็นต์น้ำหนักของแกลบที่หายไปจากการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ	36
ภาพที่ 2.9	ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเผาแกลบ กับ เปอร์เซ็นต์น้ำหนักของแกลบที่หายไปจากการเผาที่อุณหภูมิ 105 °C	37
ภาพที่ 2.10	ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการบดซีเถ้าแกลบ..... กับความละเอียดของซีเถ้าแกลบที่ได้ ในรูปของพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific surface ; cm ² /gm)	37
ภาพที่ 2.11	เครื่องซินวาแรมสำหรับอัดดินซีเมนต์บดลือก.....	41
ภาพที่ 2.12	บดลือกดินซีเมนต์แบบมีอินเตอร์ลือกกิ่ง.....	42
ภาพที่ 3.1	แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทดลองที่ 3.....	62
ภาพที่ 3.2	แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทดลองที่ 8.....	68

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3.3	ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย..... 71
ภาพที่ 4.1	ความสัมพันธ์ระหว่าง กำลังรับแรงอัดกับระยะเวลา..... 78 ในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีต บล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตรา ร้อยละ ในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร
ภาพที่ 4.2	ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น และกำลังรับแรงอัด 80 ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตัน รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทน ตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดย ปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน
ภาพที่ 4.3	ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด กับระยะเวลา..... 84 ในการบ่มขึ้นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีต บล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตรา การทดแทนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร
ภาพที่ 4.4	ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลัง..... 87 การสกัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็ง ตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบ อินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร
ภาพที่ 4.5	ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลัง..... 88 การสกัด กับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็ง ตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบ อินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด และค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียม ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	89
ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการชะละลายโครเมียม..... จากก้อนหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	97
ภาพที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย โครเมียม จากก้อนหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมใน หินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	98
ภาพที่ 4.9 กำลังรับแรงอัด กับอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียม..... ด้วย โครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดย ปริมาตร ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก เชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ในอัตราการ ทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร ที่ อายุการบ่มขึ้น 28 วัน	105
ภาพที่ 4.10 ความหนาแน่น กับอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียม..... ด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดย ปริมาตร ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก เชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ในอัตราการ ทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร ที่ อายุการบ่มขึ้น 28 วัน	106

สารบัญญภาพ (ต่อ)

หน้า

- ภาพที่ 4.11 ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดหลังการสกัด ของก้อนหล่อแข็ง..... 110
 ตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก
 แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน
 โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทน
 ตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40,
 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน
- ภาพที่ 4.12 ความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัด ของก้อนหล่อแข็ง..... 112
 ตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก
 แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน
 โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการ
 ทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20,
 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน
- ภาพที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัด กับปริมาณโครเมียมใน..... 113
 น้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีต
 บล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มี
 อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดย
 ปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียม
 สังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่
 ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วัน
- ภาพที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลัง..... 114
 การสกัด กับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อ
 แข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก
 แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอน
 โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีอัตราการ
 ทดแทนตะกอนโครเมียม ด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0,
 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น
 28 วัน

สารบัญญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณ โครเมียมทั้งหมดใน น้ำสกัด..... 118

หลังการสกัด ปริมาณ โครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์
 ซีเมนต์แก่กลบ และความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อ
 แข็ง ที่ระยะการบ่มซีเมนต์ 28 วัน ของก้อนหล่อแข็งตะกอน
 โครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้นรับน้ำหนัก แบบ
 อินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียม
 ในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร
 และก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้น
 รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทน
 ตะกอน โครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร
 โดยทำการทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อย
 ละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 Stabilization/Fixation Techniques.....	17
ตารางที่ 2.2 ชนิดของของเสียบอันตรากับกระบวนการหล่อแข็ง.....	20
ตารางที่ 2.3 สรุปข้อดีข้อเสียของจนวนการหล่อแข็งโดยการทำเป็นก้อน..... ด้วยปูนซีเมนต์	21
ตารางที่ 2.4 ประเภทของของเสียบที่ไม่เหมาะสม ในการทำเสถียรและ..... ทำให้เป็นก้อนด้วยซีเมนต์	22
ตารางที่ 2.5 Chemical Properties and Compound Composition of Ordinary Portland Cement	29
ตารางที่ 2.6 Typical Compositions of Portland Cement : Mineral Composition.....	30
ตารางที่ 2.7 ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของ..... วัสดุปอซโซลาน ตามมาตรฐาน ASTM C618-94a	33
ตารางที่ 2.8 ส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์แก้ว.....	38
ตารางที่ 2.9 อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อวัสดุผสมของดินซีเมนต์บล็อกลอก....	40
ตารางที่ 2.10 เกณฑ์กำหนดกำลังต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกลอกเชิงต้นรับน้ำหนัก...	43
ตารางที่ 2.11 Comparison of reference extraction test procedures	44
ตารางที่ 2.12 ระดับมาตรฐานของปริมาณโลหะหนัก หรือวัตถุมีพิษในน้ำสกัด..... ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)	47
ตารางที่ 3.1 ปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการตกตะกอน โครเมียม (Cr ⁶⁺) 1 mg.....	66
ตารางที่ 4.1 ผลจากการวัดปริมาณ โครเมียมในตะกอน โครเมียมด้วยเครื่อง..... Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	72
ตารางที่ 4.2 ปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดตะกอนโครเมียม..... ด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)	73
ตารางที่ 4.3 อัตราส่วนผสม ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกลอก.... เชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร	75

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.4	ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูป.....	77
	คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	
ตารางที่ 4.5	ค่าความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูป.....	77
	คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	
ตารางที่ 4.6	ค่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด จากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	83
ตารางที่ 4.7	ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัด จากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	83
ตารางที่ 4.8	ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม ที่ใช้ใน แต่ละอัตราส่วนผสม.....	85
	ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร	

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.9 ปริมาณโครเมียมต่อกรัมปูนซีเมนต์ซีเมนต์เจ้าเกลือ (CRHA) ที่ใช้.....	86
ในแต่ละอัตราส่วนผสมของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร	
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบการสกัดก้อนหล่อแข็งที่มีอัตราการทดแทนตะกอน.....	91
โครเมียมในหินฝุ่นต่างๆ ด้วยวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) กับวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching (TCLP)	
ตารางที่ 4.11 ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลาย.....	92
โครเมียมออกจากตะกอนโครเมียม จากวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)	
ตารางที่ 4.12 ปริมาณโครเมียมในก้อนหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีตบล็อก.....	93
เชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตรที่ระบอบการบ่มขึ้นต่างๆ	
ตารางที่ 4.13 ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลาย.....	94
โครเมียมหลังการหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	
ตารางที่ 4.14 ประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย โครเมียมด้วยการหล่อแข็ง.....	96
ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน	
ตารางที่ 4.15 ผลจากการวัดปริมาณ โครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์	101
ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
<p>ตารางที่ 4.16 อัตราส่วนผสม ก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีต.....</p> <p>บล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตรา การทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร</p>	103
<p>ตารางที่ 4.17 ค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอน.....</p> <p>โครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอน โครเมียม ด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดย ปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 28 วัน</p>	104
<p>ตารางที่ 4.18 ปริมาณ โครเมียมปริมาณโครเมียมทั้งหมดในก้อนหล่อแข็งตะกอน.....</p> <p>โครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอน โครเมียม ด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดย ปริมาตร</p>	107
<p>ตารางที่ 4.19 ปริมาณ โครเมียมต่อกลไกโกลรัมปูนซีเมนต์ซีเอ็นแอลของก้อน.....</p> <p>หล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับ น้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทน ตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดย ทำการทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อย ละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร</p>	107

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.20	ค่าความเป็นกรดต่าง และปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการ.....	109
	สกัดก่อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตัน รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทน ตะกอน โครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำ การทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)	
ตารางที่ 4.21	ค่าปริมาณ โครเมียมต่อกรัมก่อนหล่อแข็ง (mgCr/gก่อนหล่อแข็ง).....	115
	ของก้อนหล่อแข็ง.ตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตัน รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทน ตะกอน โครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการ ทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร	
ตารางที่ 4.22	ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลาย.....	116
	โครเมียม หลังก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีต บล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มี อัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดย ปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอน โครเมียมด้วยโครเมียม สังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน	

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.23 ปริมาณ โครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัดหลังการสกัดเฉลี่ย.....	117
<p>ปริมาณ โครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์ และ ความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็ง ที่ ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน ของก้อนหล่อแข็ง ตะกอน โครเมียมก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูป คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่ง บล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร และก้อน หล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตัน รับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการ ทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดย ปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วย โครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร</p>	

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ภาคตะกอนของเสียที่เกิดขึ้นจะกระบวนการผลิต ที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ จัดเป็นของเสียอันตรายประเภทวัตถุมีพิษ ซึ่งต้องมีการจัดการที่เหมาะสม วิธีการในการจัดการกับตะกอนของเสียเหล่านี้ วิธีการหนึ่งที่นิยม คือ วิธีการหล่อแข็ง (Solidification) ซึ่งเป็นวิธีการในการจัดการของเสียอันตรายให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปฝังกลบ โดยการใช้ตัวยึดประสานชนิดต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) เป็นต้น มาหล่อผสมกับของเสียอันตรายที่อยู่ในรูปของของแข็งแล้ว กลายเป็นก้อนแข็งที่สามารถรับกำลังอัด สามารถจับยึดโลหะหนัก และสารพิษบางชนิดไว้ภายในก้อนแข็ง สามารถลดความเป็นพิษ เป็นการจัดการของเสียอันตรายทั้งทางกายภาพ และทางเคมี ก้อนหล่อแข็งที่กักเก็บของเสียอันตรายไว้ภายในจะถูกนำไปฝังกลบแบบปลอดภัย (Secured Landfill) ต่อไป แต่เนื่องจากการนำก้อนหล่อแข็งไปฝังกลบแบบปลอดภัย จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่ดินและค่าการดำเนินการ นอกจากนี้การวิธีการหล่อแข็ง ยังเป็นการเพิ่มปริมาตรของของเสีย ทำให้เพิ่มความต้องการพื้นที่ฝังกลบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการฝังกลบก้อนหล่อแข็งของเสียอันตราย ยังอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่มีการดำเนินการและควบคุมดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม ในพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการรุกรานของก้อนหล่อแข็ง จากการตรวจสอบด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ พบว่าสาเหตุที่ทำให้ไอฐและหินรุกราน เกิดจากเกลือที่สามารถละลายน้ำได้และความชื้น โดยเกลือจะมีอยู่ทั้งในดิน น้ำใต้ดิน ในวัสดุต่างๆ และในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ก๊าซหลายชนิดในบรรยากาศยังทำปฏิกิริยากับน้ำ หรือไอน้ำกลายเป็นกรดเกลือได้ (1) เกลือละลายน้ำและกรดเกลือที่เกิดขึ้นอาจจะซึมผ่านชั้นฝังกลบลงไปยังก้อนหล่อแข็ง และทำให้เกิดการรุกรานของก้อนหล่อแข็งและละลายโลหะหนักและสารพิษที่ถูกทำให้เสถียรในก้อนหล่อแข็ง ออกมาปนเปื้อนในดินและแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ ดังนั้นหากสามารถพัฒนาการหล่อแข็งให้มีความสามารถในการรองรับกำลังที่สูงขึ้น สามารถนำมาใช้แทนวัสดุในการก่อสร้าง เช่น คอนกรีตบล็อก อิฐบล็อก ดินซีเมนต์บล็อก เป็นต้น ซึ่งในการใช้งานจะถูกนำมาใช้โดยมีวัสดุอื่นปิดทับ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการที่สารละลายจะแทรกซึมเข้าไปสกัดโลหะหนักในก้อนหล่อแข็ง ทำให้โลหะหนักและสารพิษออกมาปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยลงกว่าการนำก้อนหล่อแข็งไปฝังกลบ และเป็นการนำก้อนหล่อแข็งกลับมาใช้ใหม่ได้

ในงานวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาเพื่อหา อัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนโดยปริมาตรที่เหมาะสม ในการหล่อแข็งตะกอนของเสี้ยนทรายที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ ในรูปคอนกรีตบล็อก โดยมีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับแรงอัด ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และมีปริมาณของโลหะหนักที่ถูกชะละลายไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลาย กับค่ากำลังรับแรงอัด และระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกิ้งบล็อก ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน และทำการศึกษาถึงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมที่เหมาะสมที่สามารถมีได้ในตะกอนโครเมียม เมื่อนำมาหล่อแข็งของเสี้ยนทรายที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ ในรูปคอนกรีตบล็อก โดยมีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับแรงอัด ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และมีปริมาณของโลหะหนักที่ถูกชะละลาย ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) โดยของเสี้ยนที่นำมาใช้เป็นตัวอย่งในการวิจัยได้แก่ ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของ บริษัท ไคซิน จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่มีกระบวนการชุบโครเมียมเป็นกระบวนการหนึ่งในการผลิต ซึ่งการศึกษาย่างนี้มุ่งศึกษาเพื่อนำของเสี้ยนจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนโดยปริมาตรที่เหมาะสม ในการหล่อแข็ง ในรูปของคอนกรีตบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับแรงอัด ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และปริมาณของโลหะหนักที่ถูกชะละลายที่ไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดการชะละลายโครเมียม ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ้งบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และปริมาณของโลหะหนักที่ถูกชะละลายที่ไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลาย กับค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับ-

น้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

1.2.4 เพื่อศึกษาหาปริมาณโครเมียมที่เหมาะสมในตะกอนโครเมียมที่สามารถ นำมาหล่อแข็งให้เป็นก้อนในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับแรงอัด ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และปริมาณของโลหะหนักที่ถูกระบายที่ไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

1.3 กรอบแนวความคิด

การหล่อแข็ง (Solidification) ตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อก จะดำเนินการศึกษาในส่วนตะกอนโครเมียมที่สามารถนำมาผสมทดแทนหินฝุ่นโดยปริมาตร ในการผสมเพื่ออัดเป็นคอนกรีตบล็อก โดยพิจารณาถึงกำลังรับแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และทำการศึกษาหาประสิทธิภาพในการลดการถูกชะละลายโครเมียม ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 โดยในการควบคุมมาตรฐานก้อนหล่อแข็งให้มีการทำลายฤทธิ์ที่เหมาะสม จะใช้วิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) โดยปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลาย กับกำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน และการศึกษาหาปริมาณโครเมียมที่เหมาะสมในตะกอนโครเมียม ที่สามารถนำมาหล่อแข็งให้เป็นก้อน ในรูปคอนกรีตบล็อก ที่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างผนังอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เหนือระดับน้ำใต้ดิน โดยมีวัสดุภาพผิว

จากการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตรที่เหมาะสม ในการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก จะทำการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม โดยใช้โครเมียมสังเคราะห์ทดแทนตะกอนโครเมียมในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60 80 และ 100 โดยปริมาตร เพื่อศึกษาถึงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมที่สามารถหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก โดยปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และกำลังรับ-

แรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ก-2

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 ในการศึกษาครั้งนี้จะทำการศึกษาเฉพาะโลหะหนักโครเมียม (Cr^{+3}) ที่มีอยู่ในตะกอนเท่านั้น

1.4.2 สัดส่วนผสมสำหรับอัดเป็นคอนกรีตบล็อก จะใช้วัสดุผสมที่ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1, ซีเมนต์แกลบบดละเอียดมีขนาดผ่านตะแกรง No. 325 มากกว่า 90 % และหินฟูน ในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 โดยน้ำหนัก นำมาผสมน้ำในปริมาณ 15 % ของน้ำหนัก ส่วนผสมรวม โดยจะใช้ปริมาณน้ำคงที่ทุกอัตราส่วนผสมและตลอดการวิจัย อัดเป็นคอนกรีตบล็อกแบบอินเตอร์ล็อกกึ่ง ขนาด สูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร

1.4.3 ในการหล่อแข็งตะกอนโครเมียม จะทำการทดแทนหินฟูนด้วยตะกอนโครเมียม โดยปริมาตร

1.4.4 ในการศึกษาปริมาณตะกอนโครเมียม ที่สามารถกักเก็บได้ในก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก จะต้องมีการรับแรงอัดได้เทียบเท่าคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ก-2 และจะต้องพิจารณาการทำลายฤทธิ์ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก โดยจะพิจารณาจากการสกัดก้อนหล่อแข็งด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ซึ่งปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดจะต้องไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

1.4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลาย กับค่ากำลังรับแรงอัด และระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูน ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จะทำการศึกษาที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน เท่านั้น

1.4.6 การเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม จะใช้โครเมียมสังเคราะห์ โดยกำหนดให้มีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร เท่านั้น

1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

ก้อนหล่อแข็ง หมายถึง ก้อนวัสดุที่ได้จากการบำบัดของเสียด้วยกระบวนการ Stabilization & Solidification โดยใช้วิธี Cement-based Technique

ซีเมนต์แกลบ หมายถึง ซีเมนต์แกลบที่ได้จากการเผาด้วยเตาเผาอุตสาหกรรมเผาอิฐ มีลักษณะเป็นสีเทาอ่อน แล้วนำมาผ่านเครื่องบดแบบหมุน ใช้โลหะบดเป็นเหล็กกลมทำการบดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้มีความละเอียดผ่านตะแกรง No.325 มากกว่า 90 %

คอนกรีตบล็อก หมายถึง บล็อกที่ได้จากการอัดวัสดุผสมที่เกิดจาก ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์แกลบ น้ำ และตะกอนโครเมียม

ตะกอนโครเมียม หมายถึง ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ของบริษัท ไคซิน จำกัด สาขาจังหวัดนครราชสีมา

ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก หมายถึง ก้อนหล่อแข็งที่มีอัตราส่วนผสมจาก ปูน แกลบ หินฝุ่น ในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 โดยน้ำหนัก ผสมน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม โดยการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร อัดเป็นคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกด้วยเครื่องซิลวาแรม ขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร

การบ่มขึ้น หมายถึง การบ่มในลักษณะที่ใช้กระสอบป่านคลุมตัวอย่าง พรมน้ำให้ชื้นตลอดเวลา โดยไม่มีการแช่น้ำ

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 สามารถทราบถึงอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ที่เหมาะสมในการหล่อแข็งในรูปของคอนกรีตบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐาน คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ก-2 และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมาไม่มากกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) จากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

1.6.2 สามารถทราบถึงประสิทธิภาพในการลดการถูกชะละลายโครเมียม ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดอยู่ในมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้งานได้เทียบเท่าคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตาม

มาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะละลายออกมาไม่มากเกินไปกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) จากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

1.6.3 สามารถทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยได้แก่ ค่ากำลังรับแรงอัด กับ การชะละลายของโครเมียมของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

1.6.4 สามารถทราบถึงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมที่เหมาะสม ของก้อนหล่อ-แข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีกำลังรับแรงอัดอยู่ในมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้งานได้เทียบเท่าคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะละลายออกมาไม่มากเกินไปกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) จากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วัน

บทที่ 2

บททวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โลหะหนัก (Metal)

โลหะหนักหมายถึง โลหะที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 5 ขึ้นไป มีเลขอะตอมอยู่ระหว่าง 23-92 ภายในคาบที่ 4-7 ของตารางธาตุ มีจำนวนทั้งหมด 68 ธาตุ โลหะหนักมีสถานะเป็นของแข็ง (ยกเว้นปรอทที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ) คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะหนัก คือ การนำความร้อน และไฟฟ้าได้ดี มีความเหนียว สามารถนำมาตีให้เป็นแผ่นบางๆ ได้ ในส่วนของคุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ คือ โลหะมีค่าออกซิเดชันได้หลายค่า จึงทำให้โลหะหนักสามารถรวมตัวกับสารอื่นๆ กลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Complex compound) ได้หลายรูปที่เสถียรกว่าโลหะอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมตัวกับสารประกอบอินทรีย์ (Organometallic compound) ซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้โดยผ่านไปตามระบบห่วงโซ่อาหาร (Food chain) โลหะเหล่านี้จะแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยปนเปื้อนอยู่ในดิน น้ำ อากาศ โลหะหนักบางชนิดมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายร้ายแรง เมื่อเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตพิการหรือตายได้

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) เรื่องบัญชีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจัดให้โลหะหนัก เป็นวัสดุมีพิษที่สามารถถูกชะละลายได้ และเป็นของเสียอันตรายในประเภทที่มีความเป็นพิษ (Toxicity) ตามคำนิยามขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) ซึ่งเป็นของเสียอันตรายที่สามารถทำให้เกิดพิษโดยเฉียบพลัน และสามารถสะสมในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ นอกจากนี้โลหะยังจัดเป็นขยะอุตสาหกรรม ซึ่งขยะอุตสาหกรรมหมายถึง เศษของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต หรือวัสดุคิปที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม เราสามารถแบ่งขยะอุตสาหกรรม ออกได้เป็น 2 ประเภท (2)

1. ขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วประเภทสารไวไฟ (Ignitable Substances) สารกัดกร่อน(Corrosive Substances) สารที่เกิดปฏิกิริยา

ได้ง่าย (Reactive Substances) สารพิษ (Toxic Substances) และสารที่ถูกชะละลายได้ (Leachable Substances)

2. ขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียไม่อันตราย ได้แก่ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษเหล็ก เป็นต้น


ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะหนักเป็นวัตถุดิบมีหลายประเภทได้แก่ อุตสาหกรรมเคลือบรูปโลหะ อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ เป็นต้น ในการกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก หรือวัตถุดิบพิษที่สามารถถูกชะละลายได้ จะต้องมีการพิจารณาถึงปริมาณของสารที่ถูกชะละลายออกมาจะต้องไม่มีปริมาณมากเกินไปที่กำหนดไว้ ตามท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าสารที่ถูกชะละลายได้ (Leachable substances) จะเป็นสารที่เมื่อถูกนำมาสกัดด้วยวิธีสกัดสาร (Leachate extraction procedure) จะต้องมีปริมาณโลหะหนักหรือวัตถุดิบพิษในน้ำสกัดน้อยกว่าค่าดังต่อไปนี้

อาร์ซีนิก(ทั้งหมด) (Arsenic (Total))	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
แบเรียม (Barium)	100.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
เบนซีน (Benzene)	0.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
แคดเมียม (ทั้งหมด) (Cadmium (total))	1.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
โครเมียม (ทั้งหมด) (Chromium (total))	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
ตะกั่ว (ทั้งหมด) (Lead (total))	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
ปรอท (ทั้งหมด) (Mercury (total))	0.2	มิลลิกรัมต่อลิตร
เงิน (Silver)	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร

2.2 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน : บริษัท ไคซิน จำกัด (Daisin Co.,Ltd)

บริษัท ไคซิน จำกัด (3) เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โรงงาน บริษัท ไคซิน จำกัด เป็นอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตประกอบด้วย การหล่อชิ้นงาน การอัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแรงดัน การตกแต่งชิ้นงาน และชุบชิ้นงานด้วยโครเมียมและนิกเกิล โดยทั่วไปในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานที่มีความต้องการเพิ่มความสวยงามของชิ้นงาน และป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมโลหะ นิยมชุบชิ้นงานด้วยใช้โครเมียม หรือผสมโครเมียมในเนื้อโลหะในการหล่อชิ้นงาน

บริษัท ไคชิน จำกัด มีโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานนวนคร มีขนาดพื้นที่ 30,400 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และโรงงานนครราชสีมา มีขนาดพื้นที่ 64,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ที่โรงงานนครราชสีมา นั้น จะมีกระบวนการชุบชิ้นงานด้วยโครเมียม และกระบวนการชุบชิ้นงานด้วยนิกเกิล โดยมีขั้นตอนการชุบดังภาพที่ 2.1




ภาพที่ 2.1 กระบวนการชุบชิ้นงานด้วยโครเมียม และกระบวนการชุบชิ้นงานด้วยนิกเกิล (4)

น้ำเสียจากโรงสูบจะมีการแยกประเภทก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด โดยจะแยกบำบัดระหว่างน้ำเสียโครเมียมกับน้ำเสียนิกเกิล ในส่วนของการบำบัดน้ำเสียโครเมียม จะทำการรีดักชัน Cr^{6+} กลายเป็น Cr^{3+} แล้วทำให้ตกตะกอน มีขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 ทำให้ Cr^{6+} กลายเป็น Cr^{3+}

วิธีการรีดักชันทางเคมีสามารถทำให้ Cr^{6+} กลายเป็น Cr^{3+} ได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที ที่ pH ประมาณ 2 สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ SO_2 , $FeSO_4$, Sodium bisulfate ($NaHSO_3$) และ Sodium metabisulfite ($Na_2S_2O_5$) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสมการต่อไปนี้




ขั้นตอนที่ 2 ทำให้ Cr^{3+} ตกผลึกในรูปของ $Cr(OH)_3$

โครเมียมที่อยู่ในรูป Cr^{3+} แล้วสามารถตกผลึกในรูปของ $Cr(OH)_3$ ได้ จึงต้องมีการเติมด่าง เช่น โซดาไฟ ($NaOH$) หรือปูนขาว ($Ca(OH)_2$) เพื่อปรับให้ได้ค่า pH ประมาณ 8-9 ซึ่งเป็นช่วงที่โครเมียมละลายน้ำได้น้อยที่สุด ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการต่อไปนี้



ลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสียโครเมียม ซึ่งจะทำการรีดักชันโครเมียมแล้วทำให้ตกตะกอน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังภาพที่ 2.2 (4)



ภาพที่ 2.2 ลักษณะระบบบำบัดโครเมียม ที่มีการรีดักชันโครเมียมแล้วทำให้ตกตะกอน

ตะกอนจากระบบบำบัดทั้งสอง จะถูกนำมารวมกันเพื่อหาจัดส่งให้แก่บริษัทที่รับจัดการของเสียอันตราย และน้ำที่ออกจากระบบบำบัดจะถูกจัดส่งลงสู่ระบบบำบัดของนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

2.3 การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste)

U.S. Environmental Protection Agency (U.S.EPA) ได้ให้ความหมายของเสียอันตรายไว้ว่า ของเสียอันตรายเป็นกากของเสีย (Solid waste) หรือมีส่วนผสมของกากของเสีย ที่มีปริมาณความเข้มข้น หรือมีคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ หรือมีลักษณะที่ทำให้ติดเชื้อโรค ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทันทีทันใด หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเกิดการตายอย่างเฉียบพลัน ซึ่งกากของเสียอันตรายนี้หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้

สำหรับประเทศไทยตามท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) สามารถแยกประเภทของของเสียอันตรายได้ ได้แก่

1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท สารไวไฟ (Ignitable substances) สารกัดกร่อน (Corrosive substances) สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย (Reactive substances) สารพิษ (Toxic substances) และสารที่ถูกระบายได้ (Leachable substances)
2. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดไม่จำเพาะประเภทหรือไม่จำเพาะชนิด (Non-specific sources) และจากแหล่งกำเนิดจำเพาะประเภทหรือจำเพาะชนิด (Specific sources)
3. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติเป็นเคมีภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมคุณภาพ (Discarded) หรือไม่ได้คุณภาพตามกำหนด (Off-specification) หรือเป็นเศษเคมีภัณฑ์ในภาชนะบรรจุหรือเศษวัสดุใดๆที่ใช้ทำความสะอาดและถูกปนเปื้อนด้วยเคมีภัณฑ์ที่หกหล่น (Container and spill residues)
4. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติเป็นของเสียเคมีวัตถุ (Chemical waste)

ในการทำลาภฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังกลบของเสียอันตราย สามารถทำได้หลายวิธี โรงงานอุตสาหกรรมที่มีของเสียอันตรายที่เหลือจากการผลิตจะต้องดำเนินการโดยวิธีการบำบัด (Treatment) หรือการกำจัด (Disposal) หรือหลายๆวิธีรวมกัน ซึ่งวิธีต่างๆ สามารถจำแนกได้ดังนี้

2.3.1 การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) สามารถกระทำได้โดยกระบวนการ ดังนี้

- 2.3.1.1 การเหวี่ยงแยก (Centrifugation)
- 2.3.1.2 การกลั่นแยกด้วยไอน้ำ (Steam distillation and steam stripping)
- 2.3.1.3 การกรองผ่านตัวกรองหลายชั้น (Multi-media filtration)
- 2.3.1.4 การกรองแยกด้วยเยื่อเมมเบรน (Reverse osmosis , Micro-/Ultra-filtration)
- 2.3.1.5 การทำระเหย (Evaporation)
- 2.3.1.6 การแยกด้วยฟองอากาศ (Air flotation)
- 2.3.1.7 การแยกด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity thickening)

2.3.1.8 การแยกด้วยเครื่องแยกน้ำและน้ำมัน (Oil / Water Separation or Coalescence separator)

2.3.2 การบำบัดทางเคมี-กายภาพ (Chemical/Physical treatment) สามารถกระทำได้โดยกระบวนการดังนี้

2.3.2.1 การชะล้างดิน (Soil washing)

2.3.2.2 การแยกด้วยอากาศ (Air stripping)

2.3.2.3 การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon absorption)

2.3.2.4 การจับตัวตกตะกอน (Precipitation/Flocculation)

2.3.2.5 การแยกด้วยอากาศละลายน้ำและสารเคมี (Dissolved air flotation)

2.3.2.6 การแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange)

2.3.2.7 การสกัดของเหลวด้วยของเหลว (Liquid/liquid extraction)

2.3.2.8 การกรองรีดน้ำ (filter press, dewatering , vacuum filtration and belt-press filtration)

2.3.3 การบำบัดทางเคมี(Chemical treatment)สามารถกระทำได้โดยกระบวนการดังนี้

2.3.3.1 การปรับค่าความเป็นกรดด่างและทำให้เป็นกลาง (Neutralization and pH adjustment)

2.3.3.2 การทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน (Oxidation/reduction reactions)

2.3.3.3 การทำลายความเป็นพิษด้วยก๊าซโอโซน หรือรังสีเหนือม่วง (Ozonation and UV/ozonation)

2.3.3.4 การแยกด้วยไฟฟ้า (Electrodialysis)

2.3.3.5 การตกตะกอน (Precipitation)

2.3.3.6 การทำลายคลอรีนอิสระ (Dechlorination)

2.3.3.7 การทำลายสารประกอบฮาโลเจน (Dehalogenation)

2.3.4 การบำบัดโดยวิธีชีวภาพ (Biological treatment) สามารถกระทำได้โดยกระบวนการดังนี้

2.3.4.1 ถังปฏิกรณ์ชนิดฟิล์มตรึง (Attached film reactor)

2.3.4.2 ระบบตะกอนเร่ง (Activated sludge)

2.3.4.3 ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion)

- 2.3.4.4 การหมัก (Compositing)
- 2.3.4.5 ระบบบ่อฝัง (Stabilization ponds)
- 2.3.4.6 การย่อยสลายทางชีวภาพแบบอยู่กับที่
(In situ biological decomposition)
- 2.3.4.7 การทำลายพิษทางชีวภาพ (Biological detoxification)

2.3.5 การบำบัด หรือกำจัด โดยกระบวนการใช้ความร้อน (Thermal processes for treatment and/or disposal) สามารถกระทำได้โดยกระบวนการดังนี้

- 2.3.5.1 การทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Wet-air oxidation)
- 2.3.5.2 การฉีดเผาในรูปของเหลว (Liquid injection incineration)
- 2.3.5.3 การเผาในเตาเผาซีเมนต์ และการเผาในเตาหมุน (Cement kiln incineration and Rotary kiln incineration)
- 2.3.5.4 การเผาในเตาแบบฟลูอิด ไคซ์เบด (Fluidized bed incineration)
- 2.3.5.5 การทำให้ระเหยด้วยแสงแดด (Solar evaporation)

2.3.6 การบำบัดโดยกระบวนการปรับเสถียร กระบวนการตรึงสาร กระบวนการหล่อแข็ง (Stabilization/fixation/solidification processes) สามารถกระทำได้โดยกระบวนการดังนี้

- 2.3.6.1 การหล่อหุ้มในแก้วหลอม (Molten glass)
- 2.3.6.2 การตรึงด้วยสารเคมี (Chemical fixation)
- 2.3.6.3 การหล่อแข็งด้วยวัสดุเชื่อมประสาน (Pozzolan and cement based solidification)
- 2.3.6.4 การหล่อหุ้มด้วยสารเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic encapsulation)
- 2.3.6.5 การทำเป็นโพลิเมอร์ (Polymer encapsulation)

2.3.7 การบำบัด หรือการกำจัดแบบ land treatment and/or disposal สามารถกระทำได้โดยกระบวนการดังนี้

- 2.3.7.1 การทำลายฤทธิ์ในหน้าดิน (Land farming)
- 2.3.7.2 การพ่นรดน้ำ (Spray irrigation)
- 2.3.7.3 การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Engineered, secured landfill)
- 2.3.7.4 การเก็บบนพื้นดินระยะยาว (Above ground long - term storage)
- 2.3.7.5 การฉีดลงชั้นน้ำใต้ดินลึก (Deepwell injection)

นอกจากนี้ ตามท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ได้กำหนดให้ในการทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังกลบของเสียอันตรายนั้น สามารถใช้วิธีดังกล่าวข้างต้นหรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถทำให้ของเสียอันตรายได้รับการบำบัด หรือทำลายฤทธิ์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse/recycle) ได้อย่างปลอดภัย

การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (5) ควรทำ ณ จุดกำเนิด มากกว่าการขนย้ายไปจัดการที่อื่น โดยเฉพาะของเสียอันตราย ได้แก่ การแยกตัวทำละลายที่ใช้ขจัดไขมันจิ้งจางกลับมาใช้ใหม่ หรือการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อแยกดีบุก ทองแดง ตะกั่ว กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังสามารถลดอัตราการปนเปื้อนในระหว่างการรวบรวม เก็บขน และขนส่ง กระบวนการผลิตหลายกระบวนการผลิตจะเกิดของเสียและของเสียอันตรายจำนวนมาก หากสามารถนำของเสียและของเสียอันตรายกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก

ตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย หากยังเป็นของเสียอันตราย ยังคงต้องมีการจัดการที่ถูกต้องต่อไป ตะกอนจากระบบบำบัดของโรงงาน ไคซิน ยังมีปริมาณ โครเมียมในระดับที่เป็นอันตราย จัดเป็นของเสียอันตราย การหล่อแข็งเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการกับตะกอน โครเมียม

2.4 การหล่อแข็ง (Solidification)

การหล่อแข็ง ไม่ใช่วิธีการกำจัดของเสียอันตราย แต่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของเสียให้คงทนต่อสภาวะแวดล้อมหรือลดความเป็นพิษลง (6) การหล่อแข็งมีลักษณะเป็นการทำให้เสถียร (Stabilization) อย่างหนึ่ง การทำให้เสถียร คือ วิธีการในการลดความเป็นพิษของของเสีย โดยการเปลี่ยนมลพิษให้อยู่ในรูปที่มีการละลายได้น้อย มีการเคลื่อนที่ได้น้อย หรือ มีความเป็นพิษน้อยมาก โดยที่ลักษณะทางกายภาพของของเสียไม่เปลี่ยนแปลง

ในด้านการจัดการของเสียอันตราย การหล่อแข็ง คือ กระบวนการบำบัดกากของเสียอันตราย ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาการกักเก็บของเสียอันตราย หรือเพื่อลดพื้นที่ผิวที่สารอันตรายจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม (7) ในด้านเทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตราย การหล่อแข็ง คือ เทคนิคในการเก็บของเสียในรูปของของแข็งเนื้อเดียวที่มีความแข็งแรงมาก การเก็บในลักษณะนี้สามารถเก็บของเสียอันตรายได้ตั้งแต่ขนาดเล็กละเอียดไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นก้อน หรือแม้แต่ภาชนะที่บรรจุของเสียอันตรายไว้ ก็สามารถนำมาจัดเก็บไว้ในรูปของการหล่อแข็งได้ การหล่อแข็งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างของเสียอันตรายกับวัสดุที่นำมาหล่อแข็ง แต่

เป็นการเชื่อมต่อกันทางกลางของเสียบกับวัสดุให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน การปนเปื้อนของเสียบที่อยู่ภายในก้อนหล่อแข็งออกสู่ภายนอกจะเกิดได้น้อยมาก เนื่องจากการลดเนื้อที่อย่างมากของพื้นที่ผิวสัมผัสที่สามารถถูกการชะละลายได้ และก้อนหล่อแข็งที่นำมาทักเก็บของเสียบยังมีลักษณะที่ไม่ยอมให้น้ำหรืออากาศผ่านได้ง่าย (8) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) ได้ให้ความหมายของคำว่าก้อนหล่อแข็ง คือ กระบวนการซึ่งอาศัยวิธีทางเคมีเพื่อที่จะลดการเคลื่อนที่ (mobility) หรือการเคลื่อนที่ของสารอันตราย (9) ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ก้อนหล่อแข็ง คือ กระบวนการนำกากของเสียบอันตราย ที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาทำการเปลี่ยนแปลงสภาพให้อยู่ในรูปของแข็ง โดยใช้วัสดุเชื่อมชนิดต่างๆ การหล่อแข็งเป็นการตรึงของเสียบอันตรายด้วยวิธีหรือขบวนการทางฟิสิกส์และเคมี ทำให้สามารถลดการเคลื่อนที่ (mobility) ของเสียบอันตราย และยังทำให้ของเสียบอันตรายอยู่ในสถานะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยา การหล่อแข็งเมื่อหล่อออกมาเป็นก้อนและจะมีความหนาแน่นมาก มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม การซึมผ่านของของเสียบ หรือมีการรั่วไหลของของเสียบออกจากก้อนหล่อแข็งจะมีปริมาณที่น้อย

กระบวนการหล่อแข็งในปัจจุบันสามารถจำแนกได้เป็น 3 กระบวนการใหญ่ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (8)

2.4.1 Inorganic Process เป็นกระบวนการหล่อแข็ง ที่ใช้ สารอนินทรีย์เป็นวัสดุเชื่อมประสาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

2.4.1.1 กลุ่มที่ไม่ใช้ Bulking agents ได้แก่ Cement-based Techniques

2.4.1.2 กลุ่มที่ใช้ Bulking agents ได้แก่ Lime-based or Cement-fly or Cement-clay Techniques

2.4.2 Organic Process เป็นการหล่อแข็งที่ใช้สารโพลีเมอร์และผลิตภัณฑ์ เป็นวัสดุเชื่อมประสาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

2.4.2.1 Thermoplastic Techniques ใช้ Bitumen, Paraffin Polyethylene เป็นวัสดุเชื่อมประสาน ปกติใช้กับกากกัมมันตรังสี

2.4.2.2 Polymerization Techniques เป็นการหล่อแข็งกากตะกอนที่แห้งกับสารสังเคราะห์ Thermosetting

2.4.3 Non Chemical Process สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 วิธี คือ

2.4.3.1 Glassification or Vitrification ใช้การหล่อสารกัมมันตรังสี

2.4.3.2 Gross Encapsulation Process เป็นกระบวนการที่ทำให้กากตะกอนแห้งจับตัวเป็นก้อน แล้วเคลือบด้วยสาร โพลีเมอร์

2.4.3.3 Sorbents

2.4.3.4 Self-Cementation ใช้กับกากของเสียที่มีการปนเปื้อน ของซัลเฟต, ซัลไฟด์ และมีสาร Calcined 8-10% จะทำให้เกิด Plasterike

ลักษณะการจำแนกที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการจำแนกตามความแตกต่างของวัสดุเชื่อมประสาน ซึ่งแต่ละกระบวนการที่มีลักษณะที่แตกต่างกันของชนิดตัวประสานที่ไม่เหมือนกัน ได้มีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการที่ต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 Stabilization/Fixation Techniques

Technology	Stabilization Process	Application Wastes	Advantages	Disadvantages
Cement and Silicate based Solidification / fixation	Chemical fixation/ solidification	Dry or wet (generally inorganic)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Employs inexpensive materials 2. Tolerant of diverse chemical condition 3. Very effective heavy metal wastes 4. Represents highly developed technology 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Some organics detrimental to setting of concrete 2. Uncoated cement/sludge mixtures subject to degradation and leaching under conditions of low pH 3. Increased weight and size of waste increase transport and landfilling costs

ตารางที่ 2.1 Stabilization/Fixation Techniques (ต่อ)

Technology	Stabilization Process	Application Wastes	Advantages	Disadvantages
Lime based solidification / fixation	Chemical fixation/ solidification	Dry or wet (generally inorganic)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Employs inexpensive materials 2. Represents highly developed technology 3. Addition of flyash allows disposal of two waste products in one process 	Same as for cement and silicate based solidification/fixation
Self-cementing techniques	Chemical fixation/ solidification	Dry or wet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Process requires few additives 2. Cement mixture sets very quickly 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Same organics detrimental of setting of concrete 2. Uncoated cement /sludge mixture subject to degradation and leaching under condition of low pH
Thermoplastic based solidification / fixation	Physical fixation	Dry (generally inorganic)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Very effective in reducing chemical migration 2. Leaching solution have little effect on products 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Requires expensive equipment and skilled labor 2. Wet wastes reduce effectiveness of process 3. Cannot be used with strong oxidents, dehydrated salts or thermoplastic solvents

ตารางที่ 2.1 Stabilization/Fixation Techniques (ต่อ)

Technology	Stabilization Process	Application Wastes	Advantages	Disadvantages
Organic polymer processes	Physical fixation	Dry / wet (primarily toxic organic)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Only small amount of fixative is required to form the polymers matrix 2. Relatively low density of product reduces transportation costs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wastes is held very loosely in the polymer 2. Low pH of catalysts tends to make metals more soluble 3. Biodegradability of some polymers may create landfilling problems
Vitrification	Physical fixation	Dry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vitrified material has an extremely low leach rate 2. Provides a high degree of containment 3. Employs inexpensive materials 	<ol style="list-style-type: none"> 1. High temperatures may vaporize some hazardous waste 2. Requires large heat expenditure expensive requirement and skilled personnel
Encapsulation	Chemical containment	Dry or wet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Product is very water resistant 2. Virtually leach free as the inner jacket is intact 3. Life cycle cost is competitive or lower than other technologies 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leaching will commence if jacket is damaged 2. Not demonstrated on large scale

ที่มา : (10) (11)

จากตารางที่ 2.1 จะพบว่า การหล่อแข็งสามารถกระทำได้หลายวิธี หลายเทคนิค ที่ทำให้เกิดการยึดติดทางกายภาพ หรือ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือทั้ง 2 อย่าง ที่ทำให้ของเสียอันตรายถูกตรึงไว้ในก้อนหล่อแข็ง แต่ทั้งนี้เทคนิคแต่ละอย่างก็จะเหมาะสมกับของเสียอันตรายบางกลุ่ม และไม่เหมาะสมกับของเสียอันตรายบางกลุ่ม ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ชนิดของของเสียอันตรายกับกระบวนการหล่อแข็ง

Process	Major Treated Wastes	Untreatable Wastes
Cement – based	Toxic inorganics , Stack – gas scrubber sludges	Organics , Toxic anions
Lime – based	Toxic inorganics , Stack – gas scrubber sludges	Organics , Toxic anions
Thermoplastic	Toxic inorganics	Organics , Strong oxidizers
Organic Polymer	Toxic inorganics	Organics , Acidic materials Strong oxidizers
Encapsulation	Toxic and Soluble inorganics	Strong oxidizers

ที่มา : (12)

2.5 การทำเป็นก้อนด้วยซีเมนต์ (Cement base technique)

การทำเป็นก้อนด้วยซีเมนต์ เป็นกระบวนการตรึงกากของเสียโดยใช้สารยึดประสานเป็นซีเมนต์ หรืออาจจะผสมร่วมกับวัสดุปอซโซลานอื่นๆ ได้แก่ ซีเมนต์ลอย ซีเมนต์กลบ หรือฝุ่นซีเมนต์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็ง คอนกรีตที่ได้จากการผสมกันระหว่างปูนซีเมนต์กับวัสดุปอซโซลาน เรียกว่า คอนกรีตปอซโซลาน (Pozzolanic concrete) ที่มีคุณสมบัติเป็นปอซโซลาน ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามเวลา (13)(14) และใช้ได้ดีกับกากตะกอนหลายชนิด ปูนซีเมนต์และวัสดุปอซโซลาน เมื่อผสมกันแล้วนำมาผสมกับน้ำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ให้ความร้อนและมีค่า pH สูง ในการนำโลหะมาบำบัดด้วยวิธีการหล่อแข็งหากเป็นวัสดุที่เป็นโลหะหนัก ที่อยู่ในรูปสารละลายจะต้องมีการตกตะกอนโลหะหนักออกจากของเหลวก่อนนำมาหล่อแข็ง โลหะหนักที่นำมาผสมกับคอนกรีตปอซโซลาน จะถูกทำให้อยู่ในรูปของไฮดรอกไซด์ที่ไม่ละลายน้ำ (Insoluble hydroxide) หรือเกลือคาร์บอเนต (Carbonate salts) (15) (16) อีออนของโลหะหนักจะเข้าไปอยู่ในโครงผลึกของผลผลิตจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์ และ วัสดุปอซโซลาน เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งมีผลต่ออัตราการรั่วไหล โดยไปลดการซึมผ่านของสารละลายเข้าไปในเนื้อของก้อนหล่อแข็ง

สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์บางชนิดที่มีอยู่ในกากตะกอนสามารถเข้าไปแทรกสอด (Interfere) ต่อกระบวนการหล่อแข็งด้วยเทคนิค Cement - Based ได้ โดยจะไปยับยั้งการก่อตัวหรือเกิดการบวม ทำให้ความแข็งแรงลดลง สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ดังกล่าว ได้แก่ เกลือของโลหะหนักที่ละลายน้ำได้ของแมงกานีส, สังกะสี, ทองแดง และตะกั่ว นอกจากนี้ยังรวมถึงสารปนเปื้อน ได้แก่ อินทรีย์สาร, โคลน, ดินเหนียวบางชนิด ซึ่งสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการจับตัวได้ช้า เกิดการแข็งตัวได้ช้า สำหรับสารปนเปื้อนอื่นๆ และสารที่มีความละเอียดผ่าน Sieve No. 200 mesh จะสามารถไปเคลือบบนอนุภาคที่ใหญ่กว่า ทำให้พื้นที่ระหว่างของเสียบกับปูนซีเมนต์อ่อนลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย การเติมสารเพิ่ม (Additive) พิเศษบางตัว จะช่วยแก้ปัญหาการยับยั้งการบวมและเพิ่มความต้านทานการซึมผ่าน รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงให้กับก้อนหล่อแข็งอีกด้วย และการเติมสารเพิ่มสามารถใช้กับการหล่อแข็งของเสียบที่มีสารอินทรีย์ปนอยู่ได้สูงถึงร้อยละ 10 (12) (15) นอกจากนี้สารประกอบประเภทซัลเฟต ก็มีผลต่อการหน่วงการแข็งตัวของซีเมนต์ และยังทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เกิดเป็นอิพิซั่ม และสารประกอบซัลโฟลูมินเนต (Sulfoaluminate compound) ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวของวัสดุผสม ส่งผลให้คอนกรีตแตกร้าวได้ ของเสียบอันตรายที่มีประจุเป็นลบ ได้แก่ ไฮยาไลต์ โครเมต และอาร์ซีเนต จะต้องมีการบำบัดก่อนที่จะนำมาทำให้เป็นก้อน (17) ข้อดีและข้อเสียของการหล่อแข็ง หรือการทำให้เป็นก้อนด้วยซีเมนต์ Thompson, Malone และ Jones ได้สรุปข้อดีข้อเสียของขบวนการ ดังแสดงดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 สรุปข้อดีข้อเสียของขบวนการหล่อแข็ง โดยการทำให้เป็นก้อนด้วยปูนซีเมนต์

Advantages	Disadvantages
<ol style="list-style-type: none"> 1. Additives are available at a reasonable price. 2. The techniques of cement mixing and handling are well developed. 3. The necessary processing equipment is readily available 4. The Techniques are reasonably tolerant of chemical variations in sludges. 5. The strength and permeability of the final product can be varied by controlling the amount of cement added in the process. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Low-strength cement-water mixtures are often vulnerable to acidic leaching solutions, Extreme conditions can result in the decomposition of the fixed material, resulting in accelerated leaching of the contaminants. 2. Pretreatment, more expensive cement types, or costly additives may be necessary for stabilization of wastes containing impurities that affect the setting and curing of cement. 3. Cement and other additives add considerably to the weight and bulk of the sludge.

ที่มา : (18)

Sallars และ Perry กล่าวถึงประเภทของของเสียที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบำบัดโดยการหล่อแข็ง หรือการทำให้เป็นก้อนด้วยซีเมนต์ ดังแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ประเภทของของเสียที่ไม่เหมาะสม ในการทำเสถียรและทำให้เป็นก้อนด้วยซีเมนต์

Waste Characteristic	Reason for non-acceptance
1. Inorganic Wastes	
1.1 High soluble salt content	Affect cement setting
1.2 High toxic anion content, e.g. borates	More easily leached than cation
1.3 High content of cement retarders, e.g. sulphates	Affect strength of final product
1.4 Production of toxic odours not destroyed during processing	In-plant health hazard
1.5 Production of toxic/hazardous gases on contact with water or alkali, e.g. metal carbides	In-plant health/safety hazard
2. Organic Wastes	
2.1 Contain flammable/explosive materials	In-plant health/safety hazard
2.2 Contain biologically active compounds	May leach readily from final product
2.3 Contain compounds inhibiting cement setting, e.g. sugar	Affects strength of final product

ที่มา : (19)

2.6 กลไกการยึดโลหะหนัก


Bishop (20) ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการชะละลายโลหะหนักจากของเสียที่ผ่านกระบวนการหล่อแข็งด้วยซีเมนต์ โดยใช้ของเสียสังเคราะห์เป็นโลหะไฮดรอกไซด์ ของแควดเมียมโครเมียม และตะกั่ว โดยศึกษาถึง Buffering Capacity ของก้อนหล่อแข็งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

2.6.1 ความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ (Buffering Capacity) จากการทดสอบการชะละลาย (Leaching Test) ด้วยกรดอะซิติก ติดต่อกันจำนวน 15 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดค่า pH


และความเป็นด่าง (Alkalinity) ในแต่ละครั้ง นำผลมาเขียนกราฟได้ดังภาพที่ 2.3 ผลที่ได้พบว่า ค่า pH ของกรดที่ผ่านการสกัดมีค่าลดลงเรื่อยๆ จนเกือบคงที่ในครั้งที่ 15 ส่วนค่าความเป็นด่างสะสม (Cumulative Alkalinity) จะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยในครั้งที่ 15 ค่าความเป็นด่างที่ถูกสกัดได้จะเหลือน้อยมาก ประมาณ 1.7% ของค่าความเป็นด่างสะสมทั้งหมด โดยความเป็นด่างจะถูกสกัดออกมามากในช่วงต้นและลดลงตามลำดับ ค่าความเป็นด่างสะสมตลอดการสกัด 15 ครั้ง มีค่าเท่ากับ 18.3 มิลลิสมมูล/กรัม (meq/g) ซึ่งถือเป็นค่า Buffering Capacity ของของเสียที่ทำให้เป็นก้อน ความเป็นด่างที่ถูกสกัดออกมาแต่ละครั้งเป็นตัวควบคุม pH ของน้ำที่ผ่านการสกัด โดยสะท้อนกรดอะซิติกให้เป็นกลาง pH ของกรดอะซิติกที่ผ่านการสกัดจะมีค่า pH ลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.6.2 กลไกการยึดจับโลหะหนัก จากภาพที่ 2.4 แสดงถึงปริมาณโลหะหนักสะสมที่ถูกสกัด ค่าความเป็นด่างสะสม และปริมาณซิลิกอนที่ถูกสกัดสะสม ที่ได้จากการทดสอบการชะละลายด้วยกรดอะซิติก ติดต่อกันจำนวน 15 ครั้ง พบว่ามีความคล้ายกันของเส้นกราฟความเป็นด่างสะสม กับปริมาณแคลเซียมสะสม สันนิษฐานได้ว่าแคลเซียม ควรอยู่ในรูปแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และอยู่ตามช่องว่างภายในของคอนกรีต


ส่วนโครเมียมและตะกั่ว สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในโครงสร้างของซิลิกอนในรูปของซิลิเกตที่ไม่ละลายน้ำมากกว่าอยู่ภายในช่องว่างของคอนกรีตในรูปไฮดรอกไซด์ เนื่องจากมีความคล้ายกันของปริมาณสะสมโครเมียมและตะกั่ว กับปริมาณของซิลิกอนที่เป็นส่วนประกอบของซีเมนต์และทราย ประกอบกับการชะละลายไฮดรอกไซด์ของโครเมียม และตะกั่ว ค่อนข้างยาก จะเกิดขึ้นเฉพาะที่ pH ต่ำๆ และต่ำกว่า pH ในการชะละลายแคลเซียม ดังแสดงในภาพที่ 2.5 และผลการทดลองพบว่าอัตราการชะละลายของโครเมียมและตะกั่ว มีค่าต่ำกว่าอัตราการชะละลายที่คาดคะเนจากการละลายของโลหะไฮดรอกไซด์ ดังนั้นโครเมียมและตะกั่วจึงเกาะติดอย่างแข็งแรงภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของซิลิกา และถูกชะละลายออกมาก็ต่อเมื่อโครงสร้างของซิลิกาถูกทำลาย



ภาพที่ 2.3 ค่าพีเอช (pH) และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) จากการทดสอบการสกัด (20)



ภาพที่ 2.4 ปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะละลายสะสม ค่าเป็นด่างสะสมและปริมาณซิลิกอนที่ถูกชะละลายสะสม จากการทดสอบการสกัดด้วยกรดอะซิติกติดต่อกัน 15 ครั้ง (20)



ภาพที่ 2.5 pC-pH Diagram สำหรับไฮดรอกไซด์ของแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว (20)

Poon (21) ได้ทำการศึกษากลไกการจับยึดของสังกะสีและปรอท โดยเทคนิคการใช้ซีเมนต์ทำเป็นก้อนหล่อแข็ง และทำการทดสอบการสกัด การศึกษาอนุภาคต่างๆ ด้วย Scanning Electron Microscopy (SEM) การวิเคราะห์สารต่างๆ ด้วย X-ray Diffraction (XRD) ได้ผลการทดลองและสรุปผลดังนี้


จากการใช้ SEM วิเคราะห์ตัวอย่างก้อนหล่อแข็ง พบว่า ปริมาณสังกะสีที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ผลึกเส้นใยของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ผลึกของไตรแคลเซียมซิลิเกต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ลดลง ในขณะที่ขนาดของผลึก Ettringite และผลึกโมโนซัลเฟต และสารที่ไม่สามารถจำแนกเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของปรอทเมื่อนำมาทำการหล่อให้เป็นก้อน และทำการทดสอบการสกัด พบว่า ปริมาณปรอทจะถูกชะละลายตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วย SEM พบว่าขนาดของช่องว่างในซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลิเกตที่มีปรอทผสมอยู่ มีขนาดใกล้เคียงกับซีเมนต์ผสมโซเดียมซิลิเกต และมีขนาดช่องว่างเล็กกว่าซีเมนต์ผสมซิลิเกตที่มีสังกะสีผสมอยู่ และจากการวิเคราะห์ด้วย XRD ไม่พบว่าปรอทได้ทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เพสต์ หรือ โซเดียมซิลิเกต

จากการพบกลไกในการจับยึดโลหะหนักในกระบวนการหล่อแข็งด้วยซีเมนต์ สามารถสรุปกลไกในการจับยึดได้ 2 ลักษณะ คือ


1. Chemical Stabilization เป็นการจับยึดโดยโลหะหนักทำปฏิกิริยากับสารประกอบในวัสดุผสม หรือสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของปูนซีเมนต์กับวัสดุผสม เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ำ ยึดติดอยู่ภายในช่องว่างภายในก้อนหล่อแข็ง หรือยึดติดภายในโครงสร้างของสารประกอบของก้อนหล่อแข็ง

2. Physical entrapment โลหะจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับสารประกอบในวัสดุผสม หรือไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆ แต่โลหะจะคงรูปเดิม และแทรกตัวอยู่ในช่องว่างภายในก้อนหล่อแข็ง โดยจับยึดอยู่เพียงหลวมๆ เท่านั้น

การควบคุมด้วยความเป็นกรด - ด่าง ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ยอมรับใช้อย่างกว้างขวางในการทำให้โลหะหนักยึดเกาะกับวัสดุที่นำมาหล่อแข็ง โดยทั่วไปโลหะส่วนใหญ่จะมีการชะละลายออกมาได้น้อยในช่วง pH 7.5-11 แต่ก็มีโลหะบางชนิด เช่น โครเมียม ซึ่งสามารถชะละลายได้ทั้งใน pH ที่สูงและต่ำ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดระดับของ pH ที่ทำให้โลหะทุกชนิดชะละลายได้น้อยที่สุด ในภาพที่ 2.6 และ 2.7 แสดงให้เห็นการละลายของโลหะหนัก เมื่ออยู่ในรูปของโลหะไอออน จะมีการชะละลายได้ทั้งในช่วงที่ pH ต่ำ และ pH สูง แต่หากทำให้โลหะหนักอยู่ในรูปโลหะซัลไฟด์ หรือโลหะไฮดรอกไซด์ จะทำให้โดยชะละลายเกิดเฉพาะในช่วงที่ pH ต่ำเท่านั้น (8)



ภาพที่ 2.6 การละลายของโลหะหนักที่อยู่ในรูปไฮดรอกไซด์ที่ pH ต่างๆ (8)



ภาพที่ 2.7 การละลายของโลหะหนักที่อยู่ในรูปโลหะซัลไฟด์ และโลหะไฮดรอกไซด์ที่ pH ต่างๆ (8)

ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้การควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งก้อนหล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์จะมีค่า pH ประมาณ 7.5-11 โดยสันนิษฐานว่าโครเมียมน่าจะอยู่ในโครงสร้างของก้อนหล่อแข็งในรูปแบบสารประกอบเชิงซ้อน

2.7 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หมายถึง สารซีเมนต์ที่ได้มาจากการผสมกันของสารจำพวกแคลเซียมหรือวัสดุจำพวกหินปูนกับดินเหนียว และ/หรือ ซิลิกา, อลูมินาหรือสารจำพวกออกไซด์ของเหล็ก ตามอัตราส่วนที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับประเภทของปูนซีเมนต์ แล้วนำไปเผาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจนทำปฏิกิริยาเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำมาบดให้ละเอียด (22)

2.7.1 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สมาคมทดสอบวัสดุอเมริกา (ASTM) และสำนักงานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็น 5 ประเภท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (23)

2.7.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement) สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดา และสำหรับใช้ในการก่อสร้างตามปกติทั่วไป ที่ไม่อยู่ในภาวะอากาศที่รุนแรง หรือในที่ที่มีอันตรายจากซัลเฟตเป็นพิเศษ หรือความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวกับน้ำ จะไม่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นอันตรายที่คอนกรีตจะแตกร้าวเสียหาย ตัวอย่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราช้าง ตราเพชร ตราพญานาค สีเขียว เป็นต้น

2.7.1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทสอง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับใช้ในการทำคอนกรีตหรือผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมใดที่เกิดความร้อนและทนซัลเฟตได้ปานกลาง ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต กำแพงกันดิน หนาๆ การหล่อท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ตอม่อสะพาน เป็นต้น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้จะให้กำลังรับแรงต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง สำหรับปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในปัจจุบันยังไม่มีผลิตในประเทศไทย

2.7.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทสาม เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งแรงเร็ว (High-early Strength Portland Cement) หรือที่เรียกว่าซูเปอร์ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ให้กำลังรับแรงสูงในระยะแรก เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่ง มีเนื้อเป็นผงละเอียดกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ผลิตโดยการเปลี่ยนสัดส่วนผสม เพิ่ม ไตรแคลเซียมซัลเฟต (C_3S) และลด ไดแคลเซียมซัลเฟต (C_2S) หรือโดยการเติมสารอื่น โดยการบดให้ละเอียดขึ้น หรือโดยการเผาให้ดีขึ้น มีประโยชน์สำหรับทำคอนกรีตที่ต้องการจะใช้งานเร็ว หรือรีบแบบเร็ว ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตถนน พื้นและกานที่ต้องการถอดแบบเร็ว เป็นต้น ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ยังเหมาะกับการทำคอนกรีตในอากาศหนาว คอนกรีตที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์ประเภทนี้เพียง 3 วัน จะมีกำลังเท่ากับคอนกรีตที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ธรรมดาที่หล่อแล้วได้ 28 วัน ตัวอย่าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราเอราวัณ ตราสามเพชร ตราพญานาคสีแดง เป็นต้น

2.7.1.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทสี่ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low-Heat Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อนต่ำสุด อัตราการเกิดกำลังของคอนกรีตเป็นไปอย่างช้าๆ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ใช้มากในการก่อสร้างคอนกรีตมวล (Mass Concrete) ได้แก่ เขื่อน เนื่องจากให้อุณหภูมิของคอนกรีตต่ำกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่น ขณะก่อตัวและ

แข็งตัว เป็นการลดปัญหาความเสี่ยงจากการแตกร้าวเนื่องจากความร้อน (Thermal Cracking) ในปัจจุบันยังไม่มีการผลิตปูนซีเมนต์ประเภทนี้ แต่จะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผสมกับวัสดุผสมเพิ่มประเภทปอซโซลาน ทดแทน

2.7.1.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทห้า เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง (Sulfate-Resistant Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ชนิดที่ต้านทานซัลเฟตได้สูงกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากมี ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C_3A) ต่ำสุด เหมาะสำหรับใช้กับโครงสร้างที่อยู่ในที่ที่มีการกระทำของซัลเฟตรุนแรง ได้แก่ น้ำ หรือดินที่มีด่าง (Alkaline) สูง ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีระยะเวลาการแข็งตัวช้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ตัวอย่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คราแลม ตราพญานาคสีฟ้า เป็นต้น

โดยทั่วไปปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีสารประกอบประเภทออกไซด์ เป็นปริมาณโดยน้ำหนัก ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 Chemical Properties and Compound Composition of Ordinary Portland Cement

1. Chemical Composition		Percentage (%)
Calcium Oxide	CaO	63 - 65
Silicon Dioxide	SiO ₂	20 - 22
Aluminum Oxide	Al ₂ O ₃	5.1 - 6.0
Ferric Oxide	Fe ₂ O ₃	3.0 - 3.2
Sulfur Trioxide	SO ₃	2.0 - 1.6
Magnesium Oxide	MgO	1.4 - 1.5
Total Alkaline	(NaOH + KOH)	0.82 - 1.00
Loss of Ignition		0.6 - 2.0
Free Lime	Ca(OH) ₂	0.5 - 1.0
Insoluble residue		0.1 - 0.5

ตารางที่ 2.5 Chemical Properties and Compound Composition of Ordinary Portland Cement (ต่อ)

2. Compound Composition		Percentage (%)
Dicalcium Silicate	2 CaO.SiO ₂ (C ₂ S)	16.6 - 27.0
Tricalcium Silicate	3 CaO.SiO ₂ (C ₃ S)	45.0 - 54.1
Tricalcium Aluminate	3CaO.Al ₂ O ₃ (C ₃ A)	10.8 - 11.0
Tetracalcium Aluminoferrit	4CaO.Al ₂ O ₃ .Fe ₂ O ₃ (C ₄ AF)	8.0 - 9.1
Calcium Sulphate	CaSO ₄	3.1

ที่มา : (8,22)

สำหรับปูนซีเมนต์แต่ละประเภทจะมีสัดส่วนผสมที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 Typical Compositions of Portland Cement of Different Type


Compound Composition (Percent : %)	Type I (Max)	Type II (Max)	Type III (Max)	Type IV (Max)	Type V (Max)
Tricalcium Silicate : C ₃ S	67	55	70	44	54
Dicalcium Silicate : C ₂ S	31	39	38	57	49
Tricalcium aluminate : C ₃ A	14	8	17	7	5
TeTricalcium aluminoferrite : C ₄ AF	12	16	10	18	15
Free CaO	1.5	1.8	4.2	0.9	0.6
CaSO ₄	3.4	3.4	4.6	3.5	3.9

ที่มา (22)

2.7.2 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ของปูนซีเมนต์ เมื่อผสมปูนซีเมนต์กับน้ำ ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารประกอบในปูนซีเมนต์กับน้ำก็จะเริ่มขึ้น เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) ดังนี้

2.7.2.1 สารประกอบ ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO.SiO₂ : C₂S) และ ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO.SiO₃ : C₃S) ที่อยู่ในผงปูนซีเมนต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้สารประกอบ

แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2\cdot 3\text{H}_2\text{O} : \text{C}_3\text{S}_2\text{H}_3$) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$ หรือ $\text{CaO}\cdot \text{H}_2\text{O} : \text{CH}$) สมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนได้ดังนี้ (23)



สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต $\text{C}_3\text{S}_2\text{H}_3$ ทำให้ซีเมนต์เพสต์เกิดเป็นวุ้น (Gel) มีคุณสมบัติเป็นตัวประสาน มีความเหนียวคล้ายกาว ก่อตัว แข็งตัวและยึดเกาะแน่นกับวัสดุผสม ส่วนแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ทำให้ซีเมนต์เพสต์ที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง แคลเซียมไฮดรอกไซด์นี้อาจทำปฏิกิริยาต่อไปอีกกับวัสดุที่มีธาตุซิลิก้าและอลูมินาผสมอยู่ เช่น วัสดุพอซโซลาน


2.7.2.2 สารประกอบไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C_3A) จะทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรวดเร็วมากทันทีทันใด และเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว สมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนได้ดังนี้



เพื่อหน่วงไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการใส่ยิปซัม ($\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$) เข้าไปในขบวนการบดซีเมนต์ ยิปซัมจะทำปฏิกิริยากับไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C_3A) สมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนได้ดังนี้



แคลเซียมซัลโฟลูมิเนตไฮเดรต ที่เกิดจากปฏิกิริยานี้เรียกว่า เอ็ททริงไจต์ (Ettringite) มีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายเข็มเกิดรอบๆ ไตรแคลเซียมอลูมิเนต ไม่ละลายน้ำและไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (Tricalcium aluminate) จะทำปฏิกิริยากับเอ็ททริงไจต์อย่างช้าๆ และเปลี่ยนเป็น โมโนซัลโฟลูมิเนต (Monosulfoaluminate) เมื่อไอออนของซัลเฟตถูกทำปฏิกิริยาหมดจะได้แคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต เตตราแคลเซียมอลูมิโนเฟอไรต์ (Tetracalcium aluminoferrite : C_4AF) ทำปฏิกิริยากับยิปซัมในน้ำ โดยยิปซัมจะหน่วงให้ปฏิกิริยาช้าลง สมการการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนได้ดังนี้



ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Hydration Reaction) สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (22)

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อผสม C_3S จะเกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ความร้อนจะค่อยๆ ลดลง และหยุดภายใน 15 นาที

ขั้นตอนที่ 2 จะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น เรียกขั้นนี้ว่า “ระยะพักตัว” (dormant period) ซึ่งเป็นขั้นที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์อยู่ในสภาพพลาสติกเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 C_3S จะเกิดปฏิกิริยาอีกครั้ง ซึ่งขั้นนี้เรียกว่า “ระยะเร่ง (acceleration period) ซึ่งจะเริ่มประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากซีเมนต์ผสมน้ำ ซีเมนต์เพสต์จะเริ่มก่อตัว และเริ่มมีกำลังรับแรงเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ปฏิกิริยาจะลดลงทำให้ความร้อนลดลง เรียกขั้นนี้ว่า ระยะลด (deceleration period) ขณะที่ C_3A เริ่มทำปฏิกิริยาไฮเดรชันอย่างช้าๆ

ขั้นตอนที่ 5 ปฏิกิริยาเกิดช้าๆ หรือน้อยมาก จนกระทั่งซีเมนต์แข็งตัว

ปริมาณความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันเมื่อผสมปูนซีเมนต์กับน้ำ เรียกว่า “ความร้อนของปฏิกิริยา” (Heat of Hydration) ความร้อนของปฏิกิริยานี้จะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของ C_3S และ C_3A สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา จะให้ความร้อนเกิดขึ้นประมาณ 85 – 100 Cal/gm หรือ 355.878 – 416.68 J/g (24) ความร้อนที่เกิดขึ้นบางส่วนจะถ่ายเทผ่านเนื้อคอนกรีตมายังผิวภายนอก และมีบางส่วนสะสมอยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ถ้าปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นมีค่าสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่คอนกรีตได้ โดยความร้อนส่วนนี้จะทำให้เกิดการเสียดความแข็งแรงได้ และทำให้เกิดผนังแรงต่างๆ ภายในเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะส่งผลให้คอนกรีตแตกร้าว สำหรับคอนกรีตที่ไม่หนามาก ความร้อนอาจถ่ายเทออกสู่ภายนอกได้ง่าย

หากในการผสมซีเมนต์เพื่อการหล่อแข็งโลหะหนัก โดยมีการผสมสารโซเดียมซัลไฟด์ เพื่อให้มีการเปลี่ยนโลหะให้อยู่ในรูปโลหะซัลไฟด์ ที่ไม่ละลายใน pH ที่ต่ำ จากการศึกษาอิทธิพลของสารประกอบซัลไฟด์ต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้า ของปริญญา จินดาประเสริฐ และ สหรัฐ พุทธรธรรมะ (25) พบว่า โซเดียมซัลไฟด์ไม่ค่อยมีผลต่อความชื้นเหลวปกติ ระยะเวลาก่อตัว และกำลังรับแรงอัด เมื่อมีปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมซัลไฟด์ไม่เกิน 30,000 ppm และในช่วงปริมาณความเข้มข้น 0-5,000 ppm จะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความชื้นเหลวปกติและระยะเวลาก่อตัว ส่วนปริมาณความเข้มข้นต่ำกว่า 1,000 ppm จะมีผลต่อกำลังรับแรงอัดเพียงเล็กน้อย



ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ทรายล้าง เป็นส่วนผสมหลังในการหล่อแข็งโลหะหนัก และเนื่องจากการศึกษามุ่งเน้นเพียงโครเมียมเท่านั้น จึงไม่มีการเติมโซเดียมซัลไฟด์เป็นส่วนผสมเพิ่ม

2.8 วัสดุพอซโซลาน (Pozzolan Materials)

ตามมาตรฐาน ASTM C 618-78 ให้คำจำกัดความของคำว่า “พอซโซลาน (Pozzolan)” ว่า เป็นวัสดุที่มีซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก โดยทั่วไป วัสดุพอซโซลานจะไม่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน (Cementitious Properties) แต่ถ้าวัสดุพอซโซลาน มีความละเอียด และมีน้ำเพียงพอ จะสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิปกติ ทำให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน (22) การจำแนกประเภทของวัสดุพอซโซลาน ตามมาตรฐาน ASTM C618-94a ได้จำแนกวัสดุพอซโซลานเป็น 3 ประเภท ซึ่งมีปริมาณส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.7

ตารางที่ 2.7 ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุพอซโซลาน ตามมาตรฐาน ASTM C618-94a

ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ	ประเภทวัสดุพอซโซลาน		
	Class N	Class F	Class C
ผลรวมของ ซิลิกอนไดออกไซด์, อลูมิเนียมไดออกไซด์ และไอออนออกไซด์ รวมค่าสุทธ้อยละ	70.0	70.0	50.0
ซิลเฟอไรไดออกไซด์ สูงสุทธ้อยละ	4.0	5.0	5.0
อัลคาไลด์ สูงสุทธ้อยละ	1.5	1.5	1.5
ปริมาณความชื้นสูงสุทธ้อยละ	3.0	3.0	3.0
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม้ สูงสุทธ้อยละ	10.0	6.0	6.0
ความละเอียด : ปริมาณค้ำบนตะแกรงเบอร์ 325 สูงสุทธ้อยละ	34	34	34
ความคงตัว : การขยายตัวหรือหดตัว สูงสุทธ้อยละ	0.8	0.8	0.8
ความต้องการน้ำสูงสุทธ้อยละ	115	105	105
ดัชนีกำลัง (Strength Activity Index) เมื่อผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุ 7 วัน ค่าสุทธ้อยละ	75	75	75
ผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุ 28 วัน ค่าสุทธ้อยละ	75	75	75

ที่มา : (26)

ประเภทของวัสดุปอซโซลาน อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (14)

1. วัสดุปอซโซลานที่ได้จากธรรมชาติ (Natural Pozzolans) คือวัสดุที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ (Volcanic Tuff) และหินพูน (Pumicite) เป็นต้น วัสดุปอซโซลานประเภทนี้มักจัดอยู่ใน Class N

2. วัสดุปอซโซลานสังเคราะห์ (Artificial Pozzolans) คือวัสดุที่ได้จากการผ่านขบวนการทางความร้อนโดยการเผาวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว หินเชล (Shale) หินที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น วัสดุปอซโซลานประเภทนี้มักจัดอยู่ใน Class F และ Class C

วัสดุปอซโซลานมีส่วนประกอบหลักทางเคมี คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) และอลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) ซึ่งยังไม่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุเชื่อมประสาน แต่หากนำมาพร้อมกับปูนซีเมนต์ และผสมกับน้ำ ปฏิริยาของซีเมนต์กับน้ำที่เร็วกว่าจะได้ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)_2) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะทำปฏิริยากับวัสดุปอซโซลานซึ่งเป็นปฏิริยาที่ช้ากว่า เกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 3\text{H}_2\text{O}$) ที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุเชื่อมประสาน สมการของปฏิริยาเคมีต่างๆ สามารถเขียนได้ดังนี้

ปฏิริยาเคมีระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับน้ำ (Hydration)



ปฏิริยาเคมีระหว่าง Ca(OH)_2 กับวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan reaction)



วัสดุปอซโซลานให้ความร้อนในการทำปฏิริยากับน้ำที่ต่ำ ให้กำลังรับแรงอัดในระยะหลังเท่ากันหรือมากกว่า เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารประกอบซัลเฟตได้ วัสดุปอซโซลานโดยส่วนใหญ่จะมี ส่วนประกอบทางเคมี และกายภาพที่ไม่เหมือนกัน ในการใช้วัสดุปอซโซลานจึงต้องมีการ

พิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววัสดุปอชโซลานสังเคราะห์ จะเกิดจากการเผาที่อุณหภูมิระหว่าง 550 - 1,100 °C

2.9 ขี้เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) (14) (27) (28) (29)

แกลบเป็นกากเหลือทิ้งที่ได้จากการสีข้าวเพื่อเอาข้าวสาร หลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยได้นำแกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ อบก้อนอิฐ และนำขี้เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมทำอิฐ หรือใช้ผสมกับวัสดุอื่นๆ ในการทำเตาไฟ ทำให้ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น แต่การใช้ในลักษณะต่างๆ ยังมีปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับแกลบทั้งหมดที่ได้จากการสีข้าว แกลบข้าวที่ได้จากการสีข้าวจะมีปริมาณประมาณ 20 % โดยน้ำหนักของข้าวเปลือก สำหรับประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ 20 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2535 / 36 (30) ซึ่งทำให้เกิดปริมาณแกลบโดยประมาณ 4 ล้านตัน ทำให้เกิดภาระในการจัดหาที่ทิ้งและจัดการกับแกลบอย่างมาก

แกลบเมื่อนำมาเผาจะได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอชโซลาน ซึ่งการเผาแกลบนั้นมีการจัดการ 2 ลักษณะ คือ การเผาแบบเปิด และการเผาแบบปิดหรือควบคุมการเผาไหม้ ซึ่งขี้เถ้าแกลบที่นำมาเผามีลักษณะที่แตกต่างกับดังนี้


1. การเผาแบบเปิดจะมีอัตราส่วนของซิลิกาอยู่ในรูปผลึกที่มีความว่องไวในปฏิกิริยาน้อยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจะมีบางส่วนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงวัสดุปอชโซลาน
2. การเผาแบบปิด หรือควบคุมการเผาไหม้ จะได้ขี้เถ้าแกลบที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอชโซลานสูง ซิลิกาจะไม่อยู่ในรูปผลึก และมีโครงสร้างคล้ายเส้นใย

ในการเผาแบบควบคุมหากนำแกลบข้าวไปเผาที่อุณหภูมิ 450 °C นาน 4 ชั่วโมง เถ้าที่ได้จะมีปริมาณซิลิกาสูงถึง 93 % โดยน้ำหนัก จัดเป็นวัสดุปอชโซลาน class N ถ้านำขี้เถ้าแกลบมาบดด้วย ball mill นาน 72 ชั่วโมง จะได้ความละเอียดประมาณ 22,000 sq.cm/g ถ้านาน 1 - 1.5 ชั่วโมง จะได้ความละเอียด 11 - 13,000 sq.cm/g และถ้านานในระยะเวลาอันสั้น จะได้ความละเอียด 5 - 8,000 sq.cm/g ซึ่งความละเอียดจะแตกต่างกันมาก (22) (29)


ขี้เถ้าแกลบที่ได้จากการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง จะมีสีเป็นสีดำเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการเผาที่ใช้เวลาน้อย และมีอุณหภูมิที่ไม่สูง จึงยังทำให้ขี้เถ้าแกลบไม่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอชโซลานที่ดี แต่หากเป็นการเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะได้ขี้เถ้าแกลบที่มีสีเทา และทำให้ซิลิกาอยู่ในรูป

อสังฐาน มีความไวต่อการทำปฏิกิริยา แต่ทั้งนี้ซีเมนต์ที่ได้อาจจะยังคงมีขนาดของอนุภาคที่ใหญ่อยู่ จึงจำเป็นต้องมีการนำมาบดละเอียด จึงสามารถใช้เป็นวัสดุปอชโซลานได้ จากการศึกษาของ Justin (31) ได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะรูปร่างของซิลิกาในซีเมนต์ที่ผ่านการเผา โดยใช้วิธี X-Ray diffraction พบว่าการเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 800°C จะทำให้ซีเมนต์อยู่ในรูปอสังฐาน และมีความไวต่อปฏิกิริยา และหากเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 800°C จะทำให้ซีเมนต์อยู่ในรูปผลึก ซึ่งจะเฉื่อยต่อปฏิกิริยา นอกจากนี้ยังพบว่ากำลังรับแรงอัดของซีเมนต์ผสมซีเมนต์ที่ผ่านการเผาจะแปรผกผันกับอุณหภูมิในการเผา


Moayad and Hana (32) ได้ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติของซีเมนต์ที่ผสมคอนกรีต พบว่า เมื่อเผาซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิ 500°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะเริ่มมีเปอร์เซ็นต์การหายไปของน้ำหนักที่คงที่ และคงที่ตลอดไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.8 และ 2.9 ในเรื่องของความละเอียดของซีเมนต์ เมื่อนำมาบดในเครื่อง Los Angeles Abrasion ยังพบว่าซีเมนต์ที่เผาที่อุณหภูมิ 500°C จะมีความละเอียดในรูปของพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific Surface) มากที่สุดไม่ว่าจะใช้ระยะเวลาบดนานเท่าใด ดังแสดงในภาพที่ 2.10



ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการเผา กับเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของซีเมนต์ที่หายไปจากการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ (32)



ภาพที่ 2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเผาแกลบ กับเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของแกลบที่หายไปจากการเผาที่อุณหภูมิ 105 °C (32)



ภาพที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการบดขี้เถ้าแกลบกับความละเอียดของขี้เถ้าแกลบที่ได้ในรูปของพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific surface ; cm²/gm) (32)

บูรณัตถ์ นัตร์วีระ พิชัย นิมิตรยงสกุล และ พนม สี่หาบุตร ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาสร้างเครื่องบดที่มีประสิทธิภาพ และราคาย่อมเยา สำหรับการผลิตซีเมนต์แบบเป็นวัสดุผสมซีเมนต์ (33) โดยได้ทำการกำหนดความละเอียดของซีเมนต์ด้วยตะแกรง No. 325 และนำมาทดสอบกำลังรับแรงอัดของซีเมนต์ผสมซีเมนต์แบบว่า กำลังรับแรงอัดจะแปรตามความละเอียดของซีเมนต์

ได้มีการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์แบบหลายฉบับ ซึ่งได้มีการหาส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ ของซีเมนต์แบบไว้สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.8 พบว่าซีเมนต์แบบในแต่ละแหล่ง ที่นำมาใช้ในการศึกษา จะมีส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์แบบที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นในการศึกษาที่ต้องใช้ซีเมนต์แบบจะต้องมีการพิจารณาถึงซีเมนต์แบบที่นำมาใช้จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการผสมปูนซีเมนต์เป็นหลัก

ตารางที่ 2.8 ส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์แบบ

ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ	ซีเมนต์แบบ	
	ชนิดที่ 1	ชนิดที่ 2
ซิลิกอน ไดออกไซด์ (SiO ₂)	89.89 %	92.05 %
อลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	1.03 %	0.94 %
ไอออนออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	0.76 %	0.81 %
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	0.98 %	0.27 %
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	0.28 %	0.27 %
โปแตสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	2.09 %	1.72 %
โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	0.05 %	0.06 %
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	0.84 %	0.13 %
ฟอสฟอรัสออกไซด์ (P ₂ O ₅)	0.49 %	-*
ไททานเนียมออกไซด์ (TiO ₂)	0.04 %	-*
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม้ (LOI)	3.33	3.19
ความถ่วงจำเพาะ	2.15	2.085
พื้นที่ผิวจำเพาะ (sq.cm/g)	8240	14,300
ความละเอียด (ผ่านตะแกรงเบอร์ 325)	81	-*
ปริมาณความชื้น	1.69	-*

ที่มา : ชนิดที่ 1 (34), ชนิดที่ 2 (35)

หมายเหตุ * หมายถึง ไม่มีการบันทึกข้อมูล

ในการใช้ซีเมนต์ที่เป็นวัดคู่ปอชโซลานมาใช้เป็นวัสดุผสมซีเมนต์ (Cementitious Material) สามารถนำมาใช้ผสมได้ 3 ลักษณะ คือ

1. การผสมโดยการแทนที่ (Replacement Method) เป็นการผสมโดยใช้วัสดุปอชโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์ที่ลดลงโดยน้ำหนัก ซึ่งจะมีผลต่อการหน่วงการก่อตัวของซีเมนต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของปูนซีเมนต์และอัตราส่วนที่แทนที่
2. การผสมโดยการผสมเพิ่ม (Addition Method) เป็นการผสมโดยใช้วัสดุปอชโซลานผสมเพิ่มจากปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้งาน วิธีนี้จะทำให้ความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีตลดลง ลดการเฝ้ิมของคอนกรีต
3. การผสมโดยการแทนที่และผสมเพิ่มรวมกัน (Replacement and Addition Method) เป็นการผสมโดยการผสมวัสดุปอชโซลานในปริมาณที่มากกว่าปูนซีเมนต์ที่ลดลงโดยน้ำหนัก

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ซีเมนต์ที่สามารใช้งานร่วมกับซีเมนต์ จะต้องพิจารณาถึงอุณหภูมิในการเผา ระยะเวลาในการเผา และความละเอียดของซีเมนต์ ซึ่งจะมีผลต่อความไวของปฏิกิริยา สำหรับซีเมนต์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นซีเมนต์ที่ได้จากเตาเผาอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นสีเทาอ่อน แล้วนำมาผ่านเครื่องบดแบบหมุน ใช้โลหะบดเป็นเหล็กกลม ทำการบดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และทำการตรวจสอบความละเอียดของซีเมนต์ให้มีความละเอียดผ่านตะแกรง No. 325 มากกว่า 90 %

2.10 ซีเมนต์ซีเมนต์

ได้มีการศึกษา ถึงสัดส่วนผสม และคุณสมบัติ ของซีเมนต์ซีเมนต์อย่างกว้างขวาง จากการศึกษาของ Y.C. Loo และคณะ (14) ที่ได้ศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์ซีเมนต์ พบว่า เมื่อใช้ซีเมนต์ซีเมนต์แทนที่ปูนซีเมนต์ 50% คุณสมบัติของซีเมนต์ซีเมนต์ที่ได้เหมือนกับซีเมนต์ปกติที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานเท่ากัน

จากการวิจัยของ D.J. Cook (36) ได้นำปูนซีเมนต์มาผสมซีเมนต์และน้ำ โดยใช้อัตราส่วนต่างๆกัน พบว่าเมื่อผสมซีเมนต์ลงในปูนซีเมนต์ กำลังอัดจะลดลงเมื่อปริมาณซีเมนต์สูงขึ้น และเมื่อบ่มนานขึ้น กำลังอัดจะเพิ่มขึ้นตาม ปฏิกิริยาปอชโซลานที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ สำหรับการนำซีเมนต์มาทดแทนปูนซีเมนต์สามารถทดแทนได้ถึง 20 %

Metha (37) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์ผสมซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ โดยผสมซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ แทนซีเมนต์ในอัตราส่วนตั้งแต่ 0 – 50 โดยน้ำหนัก นำทดสอบกำลังรับแรงอัด พบว่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ต้าในระยะแรกมีการพัฒนากำลังรับแรงอัดสูงกว่ามอร์ต้าที่ผสมด้วยซีเมนต์อย่างเดียว และมอร์ต้าที่ใช้ซีเถ้าแกลบผสมทดแทนซีเมนต์จะมีความต้านทานการกัดกร่อนของกรดได้ดีกว่า

Moayad and Hana (32) ได้ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติของซีเถ้าแกลบที่เหมาะสมและนำมาผสมซีเมนต์เป็นซีเมนต์มอร์ต้า โดยใช้ซีเถ้าแกลบทดแทนปูนซีเมนต์ 27 % แล้วนำมาผสมกับทรายในอัตราส่วน 1 : 2.75 ในอัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสาน (ปูนซีเมนต์ผสมซีเถ้าแกลบ) ที่เหมาะสมทำให้เกิดสถานะความชื้นเหลวปกติ โดยทำการเปลี่ยนแปลงซีเถ้าแกลบที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า ปฏิกิริยาปอซโซลานของซีเมนต์มอร์ต้าผสมซีเถ้าแกลบที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 450 °C จะมีมากกว่า 90 % และเมื่อนำซีเถ้าแกลบที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 °C ผสมทดแทนปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนต่างๆ กัน มาผสมกับทรายในอัตราส่วน 1 : 2 และ 1 : 3 ใช้น้ำที่เหมาะสมทำให้เกิดสถานะความชื้นเหลวปกติ พบว่า ปริมาณซีเถ้าแกลบทดแทนปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้นกำลังรับแรงอัดจะลดน้อยลง

2.11 ดินซีเมนต์บล็อก

ดินซีเมนต์บล็อก(38) หมายถึง บล็อก (Block) หรือแท่งดินซีเมนต์ ที่ทำจากส่วนผสมระหว่างดินปนทรายสีแดงหรือดินลูกรังแดง หรือหินชนวนผุ หรือศิลาแลงสลายตัว หรือหินฝุ่น กับปูนซีเมนต์และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม คลุกเคล้าเข้ากันจนทั่ว แล้วนำเข้าเครื่องอัดให้เป็นบล็อกหรือแท่ง บล็อกที่ได้จากเครื่องอัด จะถูกยกมาวางผึ่งในที่ร่มประมาณ 1 วัน จากนั้นทำการบ่มด้วยน้ำ 4-5 วัน จึงสามารถนำมาใช้งานได้ อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อวัสดุผสมของดินซีเมนต์บล็อก แสดงดังตารางที่ 2.9


ตารางที่ 2.9 อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อวัสดุผสมของดินซีเมนต์บล็อก

วัสดุผสม	อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อวัสดุผสม
ดินปนทรายสีแดง หรือ ดินลูกรังแดง หรือ ดินชนวนผุ	1 : 8
ศิลาแลงสลายตัว	1 : 7
หินฝุ่น	1 : 7


ที่มา : (38)

อัตราส่วนส่วนผสมในการทำดินซีเมนต์บล็อก จะมีหลายสูตรอัตราส่วนผสม อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (Water /Cement Ratio) สำหรับการทำให้ดินซีเมนต์บล็อก จะมีอัตราที่ต่ำ โดยส่วนผสมที่ผสมเสร็จแล้วจะมีลักษณะที่ไม่มีการยุบตัว ส่วนผสมมีลักษณะคล้ายขนมปุยฝ้าย ซึ่งเมื่อนำมาอัดด้วยเครื่องอัดดินซีเมนต์ได้บล็อกดินซีเมนต์แล้ว จะสามารถยกบล็อกออกจากเครื่องอัดได้ทันที

อัตราส่วนผสมสำหรับผสมวัสดุเพื่อเป็นอัดเป็นดินซีเมนต์บล็อกนั้น ทาง บริษัท เค. ไทย คอนกรีตแดนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องอัดดินซีเมนต์บล็อก แนะนำให้แก่ผู้ที่ซื้อเครื่องอัดดินซีเมนต์บล็อกจากบริษัท โดยมีอัตราส่วนผสมประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ ขี้เถ้า แกลบ และหินฝุ่น ในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 ทำการผสมรวมกับน้ำ โดยใช้น้ำในปริมาณ ร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม เครื่องมือที่ใช้ในการอัดบล็อกดินซีเมนต์ ได้แก่ เครื่องชินวาแรม (Cinva-ram block moulding machine) ที่มีการพัฒนา ที่แสดงดังภาพที่ 2.11 บล็อกที่ได้จะเป็นบล็อกที่มีรู ร่อง และเดือย ดังภาพที่ 2.12 ทำให้บล็อกแบบนี้สามารถประสานกัน ได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง สามารถวางซ้อนกันได้ครั้งละหลายๆ แถว รูปบล็อกยังเป็นที่เหมาะสำหรับหยอดน้ำปูนทรายเชื่อมระหว่างบล็อกที่วางซ้อนกัน ทำให้ผนังที่ก่อมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่ต้องใช้เสา บล็อกแบบนี้เรียกว่าบล็อกแบบมีอินเตอร์ล็อกกิ้ง (Inter-locking block) มีด้วยกัน 2 ขนาด คือ ชนิดขนาดเต็มก้อน และชนิดขนาดครึ่งก้อน ชนิดขนาดเต็มก้อนมีขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ชนิดขนาดครึ่งก้อนมีขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร



ภาพที่ 2.11 เครื่องชินวาแรมสำหรับอัดดินซีเมนต์บล็อก



ภาพที่ 2.12 บล็อกดินซีเมนต์แบบมีอินเตอร์ล็อกกิ้ง

ในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้วัสดุผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ซีเมนต์เกรด และ หินฟูน โดยหินฟูนที่นำมาผสมจะใช้หินฟูนจากโรงโม่ หิน บริษัท ศิลาสนนท์ จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีขนาดและความละเอียดของวัสดุที่เหมาะสม ไม่ทำการบดหรือคัดขนาด นำมาผสมในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 โดยใช้ปริมาณน้ำร้อยละ 15 ของ น้ำหนักส่วนผสมรวม ทำการอัดด้วยเครื่องซีเมนต์เป็นบล็อกดินซีเมนต์ชนิดขนาดครึ่งก้อนขนาด สูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร

2.12 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (39) ให้นิยามของ คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก หมายถึง ก้อนคอนกรีตสำหรับก่อผนังหรือกำแพง ที่ออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกและ น้ำหนักของตัวเอง โดยก้อนคอนกรีตจะต้องมีมิติทางสูงจะต้องไม่เกินมิติทางยาว จะตันหรือมีรูหรือ โพรงทะลุตลอดก้อนก็ได้ แต่พื้นที่ภาคตัดขวางสุทธิที่ระนาบขนานกับผิวธาร จะต้องไม่น้อยกว่า 75 % ของพื้นที่ภาคตัดขวางรวมที่ระนาบเดียวกัน โดยทำการแบ่งชั้นคุณภาพ และ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังนี้

1. ประเภทคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
 - 1.1 ประเภทควบคุมความชื้น ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ ก-1, ข-1 และ ค-1
 - 1.2 ประเภทไม่ควบคุมความชื้น ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ ก-2, ข-2 และ ค-2

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุณภาพคอนกรีตบล็อกชั้นคุณภาพต่างๆ ได้แก่

2.1 ชั้นคุณภาพ ก-1 และ ก-2 ใช้สำหรับกำแพงภายนอกทั้งเหนือและต่ำกว่าระดับดิน โดยไม่มีการป้องกันผิวแต่อย่างใด ใช้ในกรณีที่น้ำใต้ดินหรือฝนไม่ทำความเสียหายต่องาน

2.2 ชั้นคุณภาพ ข-1 และ ข-2 ใช้สำหรับกำแพงภายนอกทั้งเหนือและต่ำกว่าระดับดิน แต่มีการป้องกันผิว

2.3 ชั้นคุณภาพ ค-1 และ ค-2 ใช้ทั่วไปสำหรับกำแพงเหนือระดับดินที่มีการป้องกันความเสียหายเนื่องจากดินฟ้าอากาศ

ในส่วนของเกณฑ์กำลังต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักชั้นคุณภาพต่างๆ กำหนดไว้ดังตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 เกณฑ์กำหนดกำลังต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก

ชั้นคุณภาพของ คอนกรีตบล็อก(1)	กำลังต้านแรงอัด ค่าสุด กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร			
	เฉลี่ยจากพื้นที่รวม		เฉลี่ยจากพื้นที่สุทธิ	
	เฉลี่ยจากคอนกรีต บล็อก 5 ก้อน	คอนกรีตบล็อกแต่ ละก้อน	เฉลี่ยจากคอนกรีต บล็อก 5 ก้อน	คอนกรีตบล็อกแต่ ละก้อน
ก-1, ก-2	125	105	140	115
ข-1, ข-2	125	105	-	-
ค-1, ค-2	85	70	-	-

จากนิยามของคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก จะพบว่าดินซีเมนต์บล็อกแบบอินเตอร์ล็อกกึ่ง ชนิดครึ่งก้อน ขนาดขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร จัดอยู่ในประเภทเดียวกับคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก และเนื่องจากการหล่อแข็งของเสียที่เป็นอันตรายในรูปดินซีเมนต์บล็อก ไม่ควรมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานจากดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจทำให้ของเสียที่ถูกตรึงไว้รั่วซึมออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก มอก. 60-2516 ตามคุณภาพชั้น ค-2 ซึ่งเป็นชั้นคุณภาพสำหรับกำแพงทั่วไปเหนือระดับดินที่มีการป้องกันผิว และไม่มีการควบคุมความชื้นของผลิตภัณฑ์ มาเป็นมาตรฐานในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อแข็งของเสียอันตราย

2.13 การทดสอบการชะละลาย (Leaching Tests)

การทดสอบการชะละลาย มีการกำหนดวิธีการทดสอบหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์คุณภาพของสารที่ต้องการทดสอบ ซึ่งแต่ละวิธีจะมีการใช้ปริมาณสาร วิธีการเตรียมตัวอย่าง และเครื่องมือที่แตกต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.11

ตารางที่ 2.11 Comparison of reference extraction test procedures

Laboratory Procedure	Standard – Leach Test	Toxicant Extraction Procedure	ASTM Method A	EP Toxic (EPA Method 1310A)
Amount of sample	28.6 g sample (solid fraction)	No minimum weight	350 g	100 g minimum (0.5 g solids)
Sample preparation	Liquid separation, 0.45 μ m pressure filtration	Liquid separation, centrifugation/ filtration	Anticipated field form	Grind to 9.5 mm or subject to structural integrity test
Liquid/solid ratio	10 : 1 to 7 : 1	10 : 1 (8 : 1 initially)	4 : 1	20 : 1 (16 : 1 initially)
Extraction solution	Buffered acetic acid / distilled water	Acetic acid or sodium hydroxide	ASTM Type IV water	0.5 N acetic acid maximum, 4 ml/g of sample
pH control	Varied	4.9 to 5.2	None	4.8 to 5.2
Extraction vessel	Closed container	None specified	Wide mouth bottle (close)	stirring device or equivalent
Method of mixing and time	Rotating shaker / 24 h	Mechanical stirring / 24 h	Reciprocating shaker / 48 h	Continuous agitation / 24 h
Liquid/solid separation	Filter through 0.45 μ m filter	Centrifugation / filtration , 0.45 μ m volume adjusted to x10 solid fractions weight	0.45 μ m filtration	0.45 μ m filtration
Number of elution	3	2	1	1
Moisture content addressed	Yes	No	No	-

ที่มา : (40)

วิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการสกัดของเสียที่มีของแข็งปะปนอยู่ดังนี้ ดังต่อไปนี้ (41)

1. สำหรับของเสียที่มีปริมาณของแข็งน้อยกว่า 0.5 % ให้กรองของเหลวออกจากของแข็งด้วยกระดาษกรองใยแก้วขนาด 0.6 – 0.8 ไมครอน แล้วนำของเหลวที่ได้ไปวิเคราะห์

2. สำหรับของเสียที่มีของแข็งมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % ให้กรองของเหลวออกจากของแข็ง แล้วนำของเหลวไปวิเคราะห์ ส่วนของแข็งทำการย่อยให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร และนำมาทดสอบเพื่อเลือกสารสกัด โดย

สารสกัดชนิดที่ 1 เป็นสารที่เตรียมจาก 5.7 มิลลิลิตร ของกรดเกลืออะซิติกผสมน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 11.4 มิลลิลิตร กับ 64.3 มิลลิลิตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 นอร์มัล ผสมน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 128.6 มิลลิลิตรนำสารทั้งสองผสมเข้าด้วยกันและทำให้เจือจาง โดยเติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเท่ากับ 1 ลิตร ทำการปั่นจนกระทั่ง pH คงที่ ทำการตรวจสอบ pH หาก pH สูงกว่า 4.93 ± 0.05 ให้เติม กรดเกลืออะซิติก หาก pH ต่ำกว่า 4.93 ± 0.05 ให้เติม โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 นอร์มัล สารสกัดชนิดที่ 1 เมื่อเตรียมเสร็จแล้วหากยังไม่ใช้งานจะต้องเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด และจะต้องใช้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง

สารสกัดชนิดที่ 2 เป็นสารสกัดที่ได้จากการนำ 5.7 มิลลิลิตรของเกลืออะซิติก ผสมน้ำให้ได้ปริมาตร 11.4 มิลลิลิตร และทำให้เจือจาง โดยเติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 1 ลิตร ทำการตรวจสอบ pH หากสูงกว่า 2.88 ± 0.05 ให้เติม กรดเกลืออะซิติก หาก pH ต่ำกว่า 2.88 ± 0.05 ให้เติมน้ำกลั่น สารสกัดชนิดที่ 2 เมื่อเตรียมเสร็จแล้วหากยังไม่ใช้งานจะต้องเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด และจะต้องใช้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง

3. ในการเลือกสารสกัด ให้นำของแข็งจำนวน 5 กรัมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร ผสมน้ำกลั่น 96.5 มิลลิลิตร กวนอย่างแรงเป็นเวลา 5 นาที ถ้า pH น้อยกว่า 5 ให้ใช้สารสกัดชนิดที่ 1 แต่ถ้า pH มากกว่า 5 ให้เติม 3.5 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริก 1 นอร์มัล แล้วให้ความร้อน 50°C เป็นเวลา 10 นาที เมื่อทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้ว pH น้อยกว่า 5 ใช้สารสกัดชนิดที่ 1 ถ้า pH มากกว่า 5 ใช้สารสกัดชนิดที่ 2 สำหรับของเสียที่เป็นสารระเหยได้ ใช้สารสกัดชนิดที่ 1 เท่านั้น

4. นำตัวอย่างประมาณ 100 กรัม และใช้สารสกัดในปริมาณ 20 เท่าของน้ำหนักตัวอย่าง ถ้ามีสารระเหยง่ายต้องใช้ภาชนะบรรจุพิเศษ นำตัวอย่างที่ใส่สารสกัดแล้วเขย่าด้วยเครื่องเขย่าแบบ Rotary อัตรา 30 ± 2 รอบต่อนาที เป็นเวลา 18 ± 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำตัวอย่างมากรองแยกของเหลวออกจากของแข็ง ด้วยกระดาษกรองใยแก้ว ขนาด 0.6 - 0.8 ไมครอน แล้วนำของเหลวไปวิเคราะห์

วิธีการสกัดอีกวิธีได้แก่ วิธี Extraction Procedure Toxicity Test Method (EP Toxicity) มีขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการสกัดของเสียที่มีของแข็งปะปนอยู่ดังนี้ ดังต่อไปนี้ (41)

1. สำหรับของเสียที่มีปริมาณของแข็งน้อยกว่า 0.5 % ให้กรองของเหลวออกจากของแข็งด้วยกระดาษกรองใยแก้วขนาด 0.6 – 0.8 ไมครอน แล้วนำของเหลวที่ได้ไปวิเคราะห์
2. สำหรับของเสียที่มีของแข็งมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 % ให้กรองของเหลวออกจากของแข็ง แล้วนำของเหลวไปวิเคราะห์ ส่วนของแข็งทำการย่อยให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร
3. การเตรียมกรดอะซิติก (0.5 N) เตรียมจากการนำ 57 มิลลิลิตรของเกลืออะซิติก ผสมน้ำกลั่นปริมาตร 1 ลิตร และทำให้เจือจางโดยเติมน้ำกลั่นให้มีปริมาตรเป็น 2 ลิตร กรดอะซิติกที่เตรียมไว้จะใช้ในการปรับ pH ในกระบวนการสกัดต่อไป
4. นำตัวอย่างประมาณ 100 กรัม ใช้ในภาชนะสำหรับการสกัด แล้วเติมน้ำกลั่นในปริมาณ 16 เท่าของน้ำหนักตัวอย่าง ทำการตรวจสอบค่า pH ของของผสม หาก pH มากกว่า 5.0 ให้ทำการเติมกรดอะซิติกอย่างช้าๆ ให้มีค่า pH เท่ากับ 5.0 ± 0.2 หาก pH น้อยกว่า 5.0 ไม่ต้องเติมสารอะไร นำอย่างที่ได้สารสกัดและปรับค่า pH แล้วเขย่าด้วยเครื่องเขย่าแบบ Rotary อัตรา 30 ± 2 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ± 2 ชั่วโมง โดยในระหว่างการดำเนินการต้องทำการตรวจสอบค่า pH ของของผสมให้มีค่า pH เท่ากับ 5.0 ± 0.2 หาก โดยการปรับด้วยกรดอะซิติก ทุกๆ ระยะเวลา 15, 30 และ 60 นาที ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง และทำการจดบันทึกปริมาณกรดที่เติมทุกครั้ง
5. เมื่อครบระยะเวลา 24 ชั่วโมง ให้ทำการตรวจสอบค่า pH ของของผสม หาก pH ของของผสมให้มีค่ามากกว่า 5.2 และปริมาณกรดอะซิติกที่เติมในระหว่างการดำเนินการมีปริมาณไม่เกิน 4 มิลลิลิตร ต่อกรัมน้ำหนักของของเสีย จะต้องทำการปรับ pH ของของผสมให้มีค่าเท่ากับ 5.0 ± 0.2 ด้วยกรดอะซิติกและดำเนินการสกัดต่ออีก 4 ชั่วโมง โดยการปรับด้วยกรดอะซิติก ทุกๆ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และทำการจดบันทึกปริมาณกรดที่เติมทุกครั้ง
6. หลังจากนั้นนำของผสมที่ได้มาทำการเติมน้ำกลั่น ในปริมาตรที่คำนวณได้จากสมการที่ 2.1

$$V = (20)(W) - (16)(W) - A \dots\dots\dots (2.1)$$

เมื่อ V = ปริมาณน้ำกลั่นที่ต้องเติมเพิ่ม (มิลลิลิตร)

W = น้ำหนักของเสีย (กรัม)

A = ปริมาณกรดอะซิติกที่เติมทั้งหมดตลอดช่วงการสกัด (มิลลิลิตร)

7. หลังจากนั้นนำตัวอย่างมากรองแยกของเหลวออกจากของแข็ง ด้วยกระดาษกรองใยแก้ว ขนาด 0.6 - 0.8 ไมครอน แล้วนำของเหลวไปวิเคราะห์

ค่าปริมาณของสารอันตรายแต่ละชนิดที่วิเคราะห์ได้จากน้ำสกัดจากการสกัดด้วยวิธีต่างๆ จะต้องมิต่ำไม่เกินมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2.12 จึงถือว่าเป็นของเสียที่ไม่จัดอยู่ในประเภทของเสียอันตราย

ตารางที่ 2.12 ระดับมาตรฐานของปริมาณโลหะหนักหรือวัตถุมีพิษในน้ำสกัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

ชนิดสาร	ระดับมาตรฐาน (mg/l)	ชนิดสาร	ระดับมาตรฐาน (mg/l)
อาร์เซนิก	5.0	Hexachlorobenzene	0.13
แบเรียม	100.0	Hexachlorobutadiene	0.5
เบนซีน	0.5	Hexachloroethane	3.0
แคดเมียม	1.0	ตะกั่ว	5.0
Carbon tetrachloride	0.5	Lindane	0.4
Chlordane	0.03	ปรอท	0.2
Chlorobenzene	100.0	Methoxychlor	10.0
คลอโรฟอร์ม	6.0	Methyl ethyl ketone	200.0
โครเมียม	5.0	Nitrobenzene	2.0
o-Cresol	200.0	Pentachlorophenol	100.0
m-Cresol	200.0	Pyridine	5.0
p-Cresol	200.0	เซเลเนียม	1.0
Cresol	200.0	เงิน	5.0
2,4-D*	10.0	Tetrachloroethylene	0.7
1,4-Dichlorobenzene	7.5	Toxaphene	0.5
1,2-Dicchloroethane	0.5	Trichloroethylene	0.5
1,1-Dicchloroethylene	0.7	2,4,5-Trichlorophenol	400.0
2,4-Dinitrotoluene	0.13	2,4,6-Trichlorophenol	2.0
Endrin	0.02	2,4,5-TP (Silvex)**	1.0
Heptachlor	0.008	Vinyl chloride	0.2

หมายเหตุ : * สารประกอบประเภท Diclorophenel , ** สารประกอบประเภท Trichlorophenol

ที่มา : (41)

สำหรับประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว กำหนดวิธีการทดสอบการสกัดของของเสียอันตรายที่ผ่านการบำบัดแล้ว โดยใช้วิธีการสกัดสาร (Extraction Procedure) ดังมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

หากตัวอย่างสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเป็นของเหลว หรือมีของแข็ง (Dry solids) ปะปนในปริมาณที่น้อยกว่า 0.5 % ให้กรองตัวอย่างนั้นด้วยแผ่นกรองใยแก้ว (Glass fiber filter) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอน แล้วนำของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วไปทำการวิเคราะห์

หากตัวอย่างสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว มีของแข็ง(Dry solids) ปะปนในปริมาณมากกว่า 0.5 % ให้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการบดตัวอย่างให้เป็นผง แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูกรอง 9.5 มิลลิเมตร
2. หลังจากนั้นนำตัวอย่างที่มีขนาดผ่านตะแกรงจำนวน 100 กรัม เติมด้วยน้ำสกัด (Leachant) หรือน้ำฝนกรดสังเคราะห์ (Synthetic acid rain extraction fluid) ซึ่งประกอบด้วยน้ำกลั่นผสมสารละลายของกรดกำมะถัน และกรดไนตริก (ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยน้ำหนัก) จนค่าความเป็นกรดด่างพีเอช (pH) ของส่วนผสม (Mixture) มีค่าคงที่เท่ากับ 5 แล้วจึงปรับปริมาตรของส่วนผสมให้อัตราส่วนปริมาตรของน้ำสกัดเป็น 20 เท่า (มิลลิลิตร) ของน้ำหนัก (กรัม) ของตัวอย่าง
3. เขย่าบนเครื่องกวนเขย่าแบบหมุน (Rotary agitator) ที่มีอัตราการหมุน 30 รอบต่อ นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง
4. กรองสารละลายจากการสกัด (Leachate) ด้วยแผ่นกรองใยแก้วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูกรอง 0.6 ถึง 0.8 ไมครอน นำของเหลวที่ผ่านการกรองไปวิเคราะห์

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการสกัดสารด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ในการสกัดของเสีย และก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกแข็งต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก

2.14 การประเมินคุณภาพของของเสียที่ผ่านการทำเป็นก้อนหล่อแข็ง

ของเสียที่ผ่านการทำเป็นก้อนหล่อแข็งแล้ว มีลักษณะที่ต้องพิจารณาดังนี้

1. ของเสียที่อยู่ในก้อนหล่อแข็งจะต้องอยู่ในรูปของสารที่ไม่ละลายน้ำ (insoluble) และไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา

2. ความสามารถในการซึมผ่านของน้ำ (Permeability) ก้อนหล่อแข็งจะต้องมีการทดสอบความสามารถซึมผ่านของน้ำ ซึ่งสามารถบอกได้ในรูปของสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeability coefficient : K) มีหน่วยเป็น cm/s วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้อยจะมีความสามารถในการซึมผ่านได้ต่ำ หรือใช้เวลาที่ของเหลวจะซึมผ่านเข้าไปนาน เครื่องมือที่ใช้วัดได้แก่ Falling Head Permeability สำหรับคอนกรีตจะมีค่า K ~ 10⁻⁶ cm/s เมื่อนำไปหล่อแข็งของเสียจะมีค่า K ~ 10⁻⁷ cm/s เราสามารถคำนวณเวลาที่น้ำจะซึมผ่านก้อนหล่อแข็งได้จากสมการที่ 2.2

$$k = 2.3 (aL/AT) \log (h_1/h_2) \dots\dots\dots (2.2)$$

- k = permeability coefficient (cm/s) L = Thickness of the material (cm)
- h₁ = The initial depth of the water h₂ = The final depth of water
- a = Area of glass tube (sq.cm) A = Area of the material (sq.cm)
- T = Time of change from the initial depth to final depth

3. การรั่วซึมของของเสียออกจากก้อนหล่อแข็ง สามารถบอกได้ในรูปของความสามารถในการรั่วซึม (Leachability : L) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณสารที่รั่วไหลออกจากก้อนหล่อแข็ง หลังจากทำการสกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง กับปริมาณสารก่อนทำการสกัด สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ 2.3

$$L = W_1 / W_0 \dots\dots\dots (2.3)$$

L = Leachability (mg/g)

W₁ = ปริมาณสารที่รั่วไหลออกจากก้อนหล่อแข็งหลังทำการสกัด 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัม)

W₀ = ปริมาณสารก่อนทำการสกัด (กรัม)

4. ความสามารถในการรับแรงอัด (Compressive Strength) การทดสอบกำลังรับแรงอัดสามารถทดสอบได้ 2 ลักษณะ คือ ทดสอบกำลังอัดแบบปิดกั้น (Confined Compressive strength) และ ทดสอบกำลังอัดแบบไม่ปิดกั้น (Unconfine Compressive strength) โดยทั่วไปจะนิยมใช้การทดสอบแบบไม่ปิดกั้นมากกว่า ยกเว้นถ้าวัสดุตัวอย่างมีลักษณะของการวิบัติแบบพลาสติก สำหรับค่าของกำลังรับแรงอัดจะต้องพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้ออกประกาศ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กำหนดให้สิ่งปฏิกูลที่นำมาทำเป็นก้อนหล่อแข็งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ความสามารถรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength) ซึ่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1633 และ D-2166 ได้ไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือต้องสามารถรับน้ำหนักที่กดทับด้านบนเมื่ออยู่ในหลุมฝังกลบ (Secured landfill) ได้อย่างปลอดภัย
2. มีความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 1.15 ตันต่อลูกบาศก์เมตร
3. มีปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด (Leachant หรือ extraction fluid) เป็นไปตามเกณฑ์ในการสกัดสาร (Leachant extraction procedure) เพื่อทดสอบว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้ผ่านการทำลายฤทธิ์และปรับเสถียรอย่างสมบูรณ์ ก่อนนำไปฝังกลบ

สำหรับการวิจัยครั้งนี้จึงพิจารณาคูสมบัติของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก เฉพาะความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็ง และปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด (Leachant หรือ extraction fluid) ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้ออกประกาศ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำลายฤทธิ์ กำจัด ทิ้ง หรือฝังสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กำหนดให้สิ่งปฏิกูลที่นำมาทำเป็นก้อนหล่อแข็ง เท่านั้น ส่วนความสามารถรับแรงอัด จะใช้ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2

2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Bensted and Verna (1973)(42) พบว่า ซีเมนต์เมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเกิด Calcium Sulphoaluminates (Ettringite) และจะถูกเปลี่ยนเป็น monosulphate อีออนของโลหะบางชนิด ได้แก่ Fe^{3+} , Mn^{3+} , Cr^{3+} และ Ti^{3+} จะเข้าไปแทนที่ Al^{3+} ion แทนที่ใน Ettringite และ Monosulphate

Phontong Sujiwatthana (10) ได้ทำการศึกษองค์ประกอบที่มีผลต่อการหล่อแข็งของเสีย อันตรายโดยใช้ Cement-silica based Technique ของเสียอันตรายที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย Cadmium (Cd), Lead (Pb), Aldrin (AD) และ Chlordane องค์ประกอบที่ศึกษาประกอบด้วย จำนวน การเพิ่มของของเสียอันตราย, Water/Cement Ratio, อัตราส่วนพื้นที่ผิว/ปริมาตรก้อน (Surface area/Volumn Ratio), pH ของน้ำที่ใช้สกัด และระยะเวลาในการบ่มขึ้น จากการศึกษพบว่า

1. ปริมาณของเสียอันตรายที่รั่วไหล จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณของเสียที่ใช้ในการหล่อแข็ง
2. กำลังรับแรงอัดจะแปรผกผันกับปริมาณของเสียในส่วนผสม
3. การเพิ่มของ อัตราส่วน พื้นที่ผิว/ปริมาตรก้อน (Surface area/Volumn Ratio) ของแท่งหล่อแข็ง จะแปรผกผันกับค่า pH ของสารที่ใช้ในการสกัด และระยะเวลาในการบ่มขึ้น
4. ความสามารถในการชะละลายจะแปรตาม อัตราส่วน พื้นที่ผิว/ปริมาตรก้อน (Surface area / volumn ratio)
5. ระยะเวลาการในการบ่มขึ้นจะไม่มีผลต่อปริมาณการรั่วไหล
6. ถ้า Water/Cement Ratio ที่ค่า 0.5 จะมีปริมาณการรั่วไหลของเสียจากการหล่อแข็งได้น้อย และมีความสามารถในการรับกำลังอัดได้ดี
7. การหล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์และทราย เหมาะสมสำหรับการทำเสียของเสียที่เป็นโลหะ มากกว่าของเสียที่เป็นสารอินทรีย์

Bishop (20) ได้ทำการศึกษากลไกของการยึดโลหะหนัก ของการหล่อแข็งด้วยปูน-ซีเมนต์ โดยโลหะที่นำมาศึกษา ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว จากการศึกษสามารถหาความจุ บัพเฟอร์ของของเสียที่ผ่านการหล่อเป็นก้อนหล่อแข็งได้ 18.3 มิลลิสมมูล/กรัม โดยสรุปกลไกการจับยึดได้ดังนี้

1. แคดเมียมจะอยู่ในรูปของโลหะไฮดรอกไซด์ ที่แทรกตัวอยู่ตามรูพรุน หรือช่องว่างภายในก้อนหล่อแข็ง

2. โครเมียม และตะกั่ว จะทำปฏิกิริยากับซีเมนต์เพสต์เกิดเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนกับซิลิกา

Shin , Her และ Koo (43) ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัย 4 ปัจจัย ที่มีผลต่อการหล่อเป็นก้อนด้วยปูนซีเมนต์ ได้แก่ อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ปริมาณกากของเสีย และประมาณสารเร่งการตกตะกอน (Precipitator) โดยในการศึกษาได้ทำการหล่อแข็งกากของเสียจากอุตสาหกรรมชุบโลหะที่มีสังกะสี โครเมียม และเฮกเซน ปนเปื้อนอยู่ ได้ผลการศึกษารูปได้ดังนี้

1. ความเข้มข้นของสังกะสีและโครเมียมในน้ำสกัดลดลง เมื่อลดอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ และเพิ่มปริมาณสารเร่งการตกตะกอน (Precipitator)
2. กำลังรับแรงอัดที่ระยะบ่ม 14 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อลดอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ และลดปริมาณกากของเสีย
3. จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี ANOVA พบว่าอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการชะละลายของโครเมียม และอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการชะละลายของสังกะสีและกำลังรับแรงอัด
4. สภาพที่เหมาะสมสำหรับการหล่อแข็งกากของเสียแห้งหนัก 30 กรัม ที่ประมวลได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ คือ อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ และปริมาณสารเร่งการตกตะกอน (Precipitator) เท่ากับ 1, 1.5, 1.075 กรัม ตามลำดับ

Nawal Jaggi (44) ได้ทำการศึกษายองค์ประกอบที่มีผลต่อการหล่อแข็งของเสียอันตราย โดยใช้ Cement-silica based Technique โดยใช้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเฝ้าแกลบ (PRHAC) และ Cement kiln dust (CKD) เป็นวัสดุเชื่อมประสาน มาทำการหล่อแข็งกากของเสียจากอุตสาหกรรมการชุบโลหะ และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ซึ่งมี Cadmium (Cd) , Lead (Pb) เป็นส่วนประกอบอยู่ และกากของเสียจากอุตสาหกรรมพลาสติก ที่มี Aldrin เป็น Toxic organic เป็นส่วนประกอบอยู่องค์ประกอบที่ศึกษาประกอบด้วย จำนวนการเพิ่มของของเสียอันตราย Water/Cement ratio อัตราส่วนพื้นที่ผิว/ปริมาตรก้อน (Surface area/Volumn Ratio) pH ของน้ำที่ใช้สกัด และระยะเวลาในการบ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่า

1. การเพิ่มของการร่วไหลจะเป็นฟังก์ชันกับจำนวนของเสีย อัตราส่วน พื้นที่ผิว/ปริมาตรก้อนหล่อแข็ง (Surface area/Volumn Ratio) จะแปรผกผันกับค่า pH ของสารที่ใช้สกัด

2. กำลังอัดจะแปรผกผันกับปริมาณของเสี้ยน
3. Water/Cement Ratio ที่ค่า 0.5 จะเหมาะสมสำหรับสารอนินทรีย์ และที่ค่า 0.35 จะเหมาะสมกับสารอินทรีย์
4. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์ (PRHAC) สามารถยึดตรึงของเสี้ยนจากอุตสาหกรรมการชุบโลหะได้ดี และสามารถจับยึด Lead (Pb) จากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ได้ดี
5. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) สามารถกักเก็บ Cadmium ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. Cement kiln dust (CKD) เมื่อนำมาหล่อแข็งสาร pesticide จะทำให้การรั่วไหลของสารออกมาได้น้อย

Chang Chine Lung (45) ได้ทำการศึกษการหล่อแข็งโลหะหนักด้วยวิธี Cement-based Techniques โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์ เป็นวัสดุเชื่อมประสาน เพื่อหล่อแข็งโลหะหนักที่ประกอบไปด้วย Cr, Cu และ Hg จากการศึกษาพบว่า Cr ที่ถูกหล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์มากกว่าที่ถูกล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ส่วน Cu และ Hg ที่ถูกล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะมีปริมาณการรั่วไหลสูงกว่าที่ถูกล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์

Shanbhu Prasad Rijial (17) ได้ทำการศึกษการหล่อแข็งโลหะหนักด้วยวิธี Cement-based Techniques เพื่อหล่อแข็งน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ Asian Institute of Technology ที่มีโลหะหนักประกอบไปด้วย Cr และ Zn ปนเปื้อนอยู่ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์ในอัตราส่วน 1 : 1 เป็นวัสดุเชื่อมประสาน นำมาผสมเป็นมอร์ต้าในอัตราส่วนวัสดุเชื่อมประสาน : ทราย เท่ากับ 1 : 2 กำหนดค่า Water/Cement Ratio สำหรับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เท่ากับ 0.5 และสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์ เท่ากับ 0.65 จากการศึกษาได้ผลดังนี้

1. ค่าความสามารถรับกำลังอัดจะลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณของเสี้ยนต่อวัสดุเชื่อมประสาน และความสามารถในการรับกำลังอัดเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะสูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์
2. การรั่วไหลจะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อปริมาณของเสี้ยนต่อวัสดุเชื่อมประสาน ที่ปริมาณของเสี้ยนต่อวัสดุเชื่อมประสาน น้อยกว่า 2 การรั่วไหลของ Cr ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะน้อยกว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์ผสมซีเมนต์ แต่เมื่อปริมาณของเสี้ยนต่อวัสดุเชื่อมประสาน

มากกว่า 0.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์แก้ว จะสามารถจะมีปริมาณการรั่วไหลของ Cr น้อยกว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ส่วน Zn สามารถยึดตรงได้ดีในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

3. ค่าปริมาณของเสียต่อวัสดุเชื่อมประสานที่เหมาะสมสำหรับการผสมเป็นมอร์ต้าเท่ากับ 0.5

Jong Ho Youn (46) ได้ทำการศึกษาการหล่อแข็งโลหะหนักด้วยวิธี Cement-based Techniques เพื่อหล่อแข็งน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ Asian Institute of Technology ที่อยู่ในรูปของเสีย COD ที่มีโลหะหนักประกอบไปด้วย Cr, Hg, Zn และ Pb ปนเปื้อนอยู่ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนขาวผสมซีเมนต์แก้วเป็นวัสดุเชื่อมประสาน นำมาผสมเป็นมอร์ต้าในอัตราส่วนวัสดุเชื่อมประสาน : ทราย เท่ากับ 1 : 2 กำหนดค่า Water/Cement Ratio สำหรับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เท่ากับ 0.5 และสำหรับปูนขาวผสมซีเมนต์แก้วเท่ากับ 0.9 จากการศึกษาพบว่า

1. ปริมาณการรั่วไหลของสารเป็นสัดส่วนกับปริมาณของเสียต่อวัสดุเชื่อมประสาน และแปรผกผันกับระยะเวลาในการบ่ม
2. ค่าความสามารถในการรับกำลังอัดของก้อนหล่อแข็งที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะดีกว่าปูนขาวผสมซีเมนต์แก้ว
3. ก้อนหล่อแข็งด้วยปูนขาวผสมซีเมนต์แก้ว มีความสามารถในการตรึงสาร ได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

Shin และคณะ (47) ได้ทำการศึกษาการหล่อแข็งด้วยวิธี Cement -Based Techniques โดยปูนซีเมนต์และเถ้าลอยเป็นวัสดุเชื่อมประสาน ทำการหล่อแข็งโลหะหนักสังเคราะห์ ได้แก่ ไฮดรอกไซด์ของแคดเมียม ตะกั่ว โครเมียม และไฮดรอกไซด์ของโลหะทั้ง 3 ผสมรวมกัน ทำการทดสอบการชะละลายด้วยตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด 3 ชนิด คือ น้ำทะเล น้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด และน้ำกลั่น จากการศึกษาพบว่าชนิดของสารสกัดมีผลโดยตรงต่อค่า pH และปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด การเติมเถ้าลอยทดแทนซีเมนต์ในวัสดุเชื่อมประสาน ทำให้ค่า pH สุดท้ายของน้ำสกัดลดลง และเป็นการเพิ่มปริมาณ โลหะที่ถูกชะละลายออกมา จากการทดสอบการชะละลายทางจลนศาสตร์ (Dynamic leaching test) ในช่วงระยะเวลา 50 วัน พบว่า เมื่อนำน้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย จะมีปริมาณแคดเมียมถูกชะละลายออกมาเล็กน้อย สำหรับ โครเมียมจะถูกชะละลายออกมาได้น้อยกว่าแคดเมียมและตะกั่ว และตรวจไม่พบขกเว้นที่เวลาเริ่มต้น สำหรับตะกั่วจะถูกชะละลายออกมาน้อยลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ก้อนตัวอย่างจะมีน้ำหนักลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป เนื่องจากเกิดการละลายของ

ปูนขาวและโลหะหนัก และเมื่อใช้น้ำทะเลเป็นตัวทำละลาย พบว่าในสถานะที่เป็นค้างของน้ำทะเล โลหะหนักที่ละลายจะเกิดการตกผลึกขึ้นอีก และก้อนตัวอย่างที่มีใช้ปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยเป็นวัสดุเชื่อมประสาน จะมีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำทะเลได้ดีกว่า

Cheng และ Bishop (48) ได้ทำการศึกษาการกระจายตัวของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม และอาร์เซนิก ที่ถูกนำมาหล่อแข็งด้วยปูนซีเมนต์ ผลจากการศึกษาด้วย SEM , EDX และ Wet digestion/AA พบว่าที่บริเวณผิวของก้อนหล่อแข็งมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น โดยเกิดจากกรดอะซิติกที่ใช้ทำละลาย ซึ่งแคลเซียมส่วนใหญ่จะถูกชะละลายในขณะที่ซิลิกอน เหล็กและอลูมิเนียมยังคงเหลืออยู่ที่ผิว ซึ่งสารที่เหลืออยู่นี้มีคุณสมบัติดูดซับ ดูดซึมและป้องกันการชะละลายของโลหะหนักได้ ทำให้สรุปได้ว่า การชะละลายของโลหะหนักจะเกิดขึ้นที่บริเวณผิวของก้อนหล่อแข็งเท่านั้น

Cheng และ Bishop (49) ได้ทำการศึกษาถึงการดูดซับ (Sorption) โลหะอโลหะ ได้แก่ Pb^{2+} , As^{3+} , Cd^{2+} และ Ca^{2+} ของซิลิกาออกไซด์ (SiO_2) ในก้อนหล่อแข็งโลหะด้วยซีเมนต์ พบว่า Pb^{2+} และ As^{3+} จะเริ่มดูดซับในช่วง pH 5-6.5 ส่วน Cd^{2+} จะเริ่มดูดซับในช่วง pH 6-8.5 และ Ca^{2+} จะเริ่มดูดซับในช่วง pH 8-12 และยังพบอีกว่า 100% ของแคลเซียม, 90 % ของแคดเมียม, 70% ของตะกั่วและ 60% ของอาร์เซนิก จะไม่ดูดซับและถูกชะละลายที่ pH 5 ดังนั้น หากก้อนหล่อแข็งด้วยซีเมนต์มี pH มากกว่า 9 โลหะอโลหะจะสามารถดูดซับอยู่ในก้อนหล่อแข็งได้

Khomgrit Leangon (15) ได้ทำการศึกษาการหล่อแข็งด้วยวิธี Cement -Based Techniques โดยทำการหล่อแข็งตะกอนของเสียอันตรายจากโรงงานฟอกหนัง ที่มีโครเมียม และสารอินทรีย์ ประกอบอยู่ และของเสียจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ทองแดง ตะกั่ว และดีบุก ประกอบอยู่ มาทำการหล่อแข็งโดยใช้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (OPC) ปูนขาว(LM) ซีเถ้ากลบ(RHA) เถ้าลอย (FA) และซิลิกาฟูม (SF) เป็นวัสดุเชื่อมประสาน จากการศึกษาพบว่ามีเหมาะสมดังนี้

1. ตะกอนจากโรงงานฟอกหนัง วัสดุเชื่อมประสานที่เหมาะสมประกอบไปด้วย ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเถ้ากลบ และ เถ้าลอย ที่ผสมเป็นวัสดุเชื่อมประสาน ในอัตราส่วน OPC : RHA : FA เท่ากับ 0.7 : 0.2 : 0.1 โดยมีค่า ปริมาณของเสียต่อวัสดุเชื่อมประสาน เท่ากับ 0.6

2. ตะกอนจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเชื่อมประสานที่เหมาะสมประกอบไปด้วย ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเถ้ากลบ และ เถ้าลอย ที่ผสมเป็นวัสดุเชื่อมประสาน ในอัตราส่วน OPC : RHA : FA เท่ากับ 0.7 : 0.1 : 0.2 โดยมีค่า ปริมาณของเสียต่อวัสดุเชื่อมประสาน เท่ากับ 1.37

วิชัย มาชูตระกูล (50) ได้ทำการศึกษาการหล่อแข็งด้วยวิธี Cement –Based Techniques โดยใช้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ เป็นวัสดุเชื่อมประสาน มาทำการหล่อแข็ง Cr (VI) และ Cr (III) ที่เป็นของเสียสังเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า วัสดุเชื่อมประสานที่ใช้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ ผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนของเสียในช่วง 2- 10 gCr/kg ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ ความต้านทานกำลังอัดจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณกากตะกอนของเสีย มากกว่า 10 gCr/kg ความต้านทานกำลังอัดจะลดลง เมื่อนำซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าแกลบที่หล่อแข็งแข็ง Cr (VI) และ Cr (III) มาทดสอบการรั่วไหลด้วยวิธี Extraction procedures toxicity (EP tox.) , สารละลายซัลเฟต 60 ppb และสารละลายไบคาร์บอเนต 400 ppb มีการรั่วไหลไม่เกิน 5.0 mg/l

ประทีป เสี่ยงเพชร (51) ได้ทำการศึกษาการหล่อแข็งด้วยวิธี Cement –Based Techniques มาทำการหล่อแข็งกากตะกอนตะกั่ว โดยใช้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอย ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ เป็นวัสดุเชื่อมประสาน จากการศึกษาพบว่า ปูนซีเมนต์ผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ 70% ที่มีค่าอัตราส่วน น้ำ/วัสดุเชื่อมประสาน (Water/Binder Ratio) เท่ากับ 0.40 อัตราส่วนทรายต่อวัสดุเชื่อมประสานเท่ากับ 1 : 2 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการตรึงกากตะกอนตะกั่ว

ชูชัย เทียวประสงค์ (52) ได้ทำการศึกษาการหล่อแข็งด้วยวิธี Cement –Based Techniques มาทำการหล่อแข็ง Cr (III) ที่เป็นของเสียสังเคราะห์ โดยใช้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอย เป็นวัสดุเชื่อมประสาน ผสมเป็นมอร์ต้า ที่มีค่าอัตราส่วน น้ำ/วัสดุเชื่อมประสาน (Water/Binder Ratio) เท่ากับ 0.42 จากการศึกษาพบว่า ก้อนหล่อแข็งที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอย 35 % สามารถรับปริมาณโครเมียมสังเคราะห์ได้มากที่สุด 40 gCr/kg วัสดุเชื่อมประสาน โดยมีปริมาณการรั่วไหลที่ทดสอบด้วยวิธี EP. Tox. ไม่เกิน 0.05 ppm.

Hillier และคณะ (53) ได้ทำการศึกษาการชะละลายของโลหะหนักและสารพิษจากก้อนคอนกรีตมอร์ต้า ในระยะเวลาสั้น โดยวิธีการทดสอบการชะละลายที่เรียกว่า “Diffusion” พบว่า หลังจากทำการชะละลายเป็นเวลา 256 วัน มีเพียง วาเนเดียม (Vanadium) เท่านั้นที่สามารถตรวจพบในปริมาณที่มีนัยยะ ส่วน โลหะและสารพิษชนิดอื่นไม่สามารถตรวจพบได้ และการชะละลายจะเป็นเพียงแค่บริเวณผิวของก้อนคอนกรีตเท่านั้น

บรรณิตรี นิตร์วีระ และ พีรชด สุภัททธรรม (54) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกลและความทนทานของมอร์ต้าผสมซีเมนต์เถ้าแกลบ ประกอบด้วย องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง ความลึกของปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่น การหดตัวแบบแห้ง การหดตัวแบบบอโตจีเนียส และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด โดยมีตัวแปรในการทดลอง คือ อัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุผง (0.4, 0.5 และ 0.6) และร้อยละการแทนที่ซีเมนต์เถ้าแกลบในปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50) ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงของมอร์ต้าผสมซีเมนต์เถ้าแกลบร้อยละ 20 ให้กำลังรับแรงอัดสูงสุด
2. เมื่อร้อยละการแทนที่ซีเมนต์เถ้าแกลบในปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น ความสามารถด้านทานสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด การหดตัวแบบบอโตจีเนียส การหดตัวแบบแห้ง และความลึกของปฏิกิริยาคาร์บอนเนชั่นเพิ่มขึ้นด้วย

ปริญญา จินดาประเสริฐ, สมศักดิ์ เมตะนันท์, สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี, ธีรวัฒน์ สิ้นศิริ (55) ได้ทำการศึกษาคอนกรีตบดอัดที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยแม่เมาะและเถ้าแกลบดำ โดยใช้การทดสอบการบดอัดด้วยวิธี โมดิไฟด์ พรอคเตอร์ (Modified Proctor) ผลการทดสอบพบว่า ค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสม (Optimum Moisture Content) และความหนาแน่นของคอนกรีตบดอัดขึ้นอยู่กับความสามารถในการบดอัดของส่วนผสม และขนาดกะของมวลรวม และกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตบดอัดขึ้นอยู่กับ การบดอัดและการทำปฏิกิริยาของสารซีเมนต์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารซีเมนต์ ทั้งเถ้าลอยและเถ้าแกลบดำสามารถใช้เป็นสารป่อชโซลานทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนในการผสมทำคอนกรีตบดอัดได้

บทที่ 3 วิธีการวิจัย

3.1 วัสดุในการวิจัย

3.1.1 วัสดุเชื่อมประสาน และวัสดุผสม

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ดราซัง ผลิตโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
2. ซีเมนต์แกลบที่ได้จากการเผาด้วยเตาเผาอุตสาหกรรมเผาอิฐ มีลักษณะเป็นสีเทาอ่อน แล้วนำมาผ่านเครื่องบดแบบหมุน ใช้โลหะบดเป็นเหล็กกลมุนทำการบดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้มีความละเอียดผ่านตะแกรง No.325 มากกว่า 90 %
3. หินฝุ่น จากโรงโม่หิน บริษัท ศิลาสนันท์ จำกัด ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทำการชะล้างด้วยการรดน้ำแล้วตากให้แห้ง นำมาใช้งานโดยไม่มี การคัดขนาด
4. ใช้น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
5. ตะกอนโครเมียม หมายถึง ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ของบริษัท ไคซิน จำกัด สาขาจังหวัดนครราชสีมา

3.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง มีดังนี้

1. กรดไนตริกเข้มข้น
2. น้ำกลั่น pH 5.8-6.3
3. กรดอะซิติคเข้มข้น
4. โครเมียมไดรอกไซด์ (CrO_3)
5. เฟอรัสซัลเฟต (FeSO_4)

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

3.2.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก และองค์ประกอบของวัสดุ

1. เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ยี่ห้อ Varian รุ่น Spectr

AA 220

2. Vacuum Pump & Vacuum Flask
3. กระดาษกรองใยแก้วขนาดรู 0.6-0.8 ไมครอน

3.2.2 เครื่องมือสำหรับการบดชี้เถ้าแกลบ

1. เครื่องบดชี้เถ้าแกลบ ห้องปฏิบัติการ โครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

2. ตะแกรงร่อนเปียก (Wet Sieve) ขนาดตะแกรง No. 325
3. เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 1000 กรัม ความละเอียด 0.1 กรัม

3.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการอัดซีเมนต์มอร์ต้าเป็นบล็อกคอนกรีต และทดสอบกำลังรับแรงอัด

1. เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 5000 กรัม ความละเอียด 0.5 กรัม
2. เครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 1000 กรัม ความละเอียด 0.1 กรัม
3. เครื่องฉนวนแรมสำหรับอัดบล็อก แบบอินเตอร์ล็อกกิ้ง ขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ผลิตและจำหน่าย โดย บริษัท เค.ไทยคอนกรีตแอนด์แมชชีนเนอรี จำกัด

4. เครื่องผสมมอร์ต้าขนาดความจุ 10 ลิตร
5. กระบอกตวงขนาดความจุ 2 ลิตร
6. เครื่องทดสอบแรงกด (Universal Testing Machine) ขนาด 100 ตัน

ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UH-100A

7. ตู้อบ (Drying Oven)

3.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบการสกัดของโลหะหนัก

1. เครื่องเขย่าแบบ Rotary อัตราการหมุน 30 รอบต่อนาที ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ตะแกรงร่อน (Sieve) ขนาด 3/8 นิ้ว
3. ขวดแก้วขนาดความจุ 2 ลิตร
4. เครื่องชั่งขนาด 500 กรัม ความละเอียด 0.01 กรัม
5. Volumetric Flask 1000 มิลลิลิตร
6. Vacuum Pump & Vacuum Flask
7. กระดาษกรองใยแก้วขนาดรู 0.6-0.8 ไมครอน
8. เครื่องวัด pH (pH meter) ยี่ห้อ Hach รุ่น EC 30
9. เครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ยี่ห้อ Varian รุ่น Spectr

3.3 การดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การทดลองทั้งสิ้น 9 การทดลอง มีรายละเอียด ดังนี้

3.3.1 การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม

วิธีการทดลอง นำตะกอนโครเมียม ที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาดำเนินการย่อย (Digestion) ตามวิธี Standard Method (APHA-AWWA-WPCF) สำหรับการย่อยตะกอนเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียม (Cr) หลังจากนั้นนำตัวอย่างที่ย่อยแล้ว ไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) จะทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมต่อปริมาณตะกอนโครเมียมแห้ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกรัม (mg/g) ข้อมูลส่วนนี้จะนำไปใช้ในการทดลองต่อไป

จำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ ทำการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยการสุ่มจากตัวอย่างแต่ละ ผลของปริมาณโครเมียมจะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของปริมาณโครเมียมต่อปริมาณตะกอนโครเมียมแห้ง

3.3.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียม ด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

วิธีการทดลอง นำตะกอนโครเมียมอบแห้ง (เป็นตัวอย่างเดียวกับการทดลองที่ 1) คัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร แล้วนำมาสกัดด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ดังรายละเอียดขั้นตอน และวิธีการสกัด ในบทที่ 2 หน้า 45 หลังจากนั้นนำน้ำสกัดไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) จะทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด หรือปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากตะกอนโครเมียมอบแห้ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ผลจากการทดลองที่ 2 สามารถคำนวณหาความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียม ดังสมการที่ 3.1

สูตรในการคำนวณความสามารถในการชะละลาย

$$L = W_1 / W_2 \dots\dots\dots (3.1)$$

L = ความสามารถในการชะละลาย (Leachability : mg/g)

W₁ = ปริมาณ โครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัดหลังการสกัด (mg)

W₂ = ปริมาณ โครเมียมทั้งหมดในตะกอนโครเมียมก่อนการสกัด (g)

โดยปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด หรือปริมาณ โครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากตะกอนโครเมียม มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) สามารถคำนวณหาปริมาณ โครเมียมที่มีอยู่ในน้ำสกัดทั้งหมด เป็นค่า W₁ และปริมาณ โครเมียมที่มีในตะกอนโครเมียมทั้งหมดก่อนการสกัดคำนวณมาจากปริมาณตะกอนโครเมียมที่ใช้ในการสกัด กับปริมาณโครเมียมต่อปริมาณตะกอนโครเมียม (mg/g) จากการทดลองที่ 1 เป็นค่า W₂ ค่าความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียมที่คำนวณได้ จะนำไปใช้ในการหาประสิทธิภาพในการชะละลายจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกล้อต่อไป

ตัวอย่างการคำนวณ ความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียม


- ในการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ใช้ตะกอนโครเมียมหนัก 100 กรัม จะต้องใช้น้ำสกัดมีปริมาณ 20 เท่า คือเท่ากับ 2 ลิตร หากมีปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมอยู่ 10 mg/g หากทำการสกัดโดยมีตะกอนโครเมียมเริ่มต้นเท่ากับ 100 กรัม จะมีปริมาณโครเมียมทั้งหมดก่อนการสกัดเท่ากับ 1000 mg หรือ 1 กรัม (เป็นค่า W₂)
- ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดเท่ากับ 5 mg/l แต่น้ำสกัดเริ่มต้นมีปริมาณเท่ากับ 2 ลิตร ดังนั้นจึงมีปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัดเท่ากับ 10 mg (เป็นค่า W₁)
- ดังนั้น ความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียม มีค่าเท่ากับ 10 mg/g

จำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ ทำการสกัดโครเมียมจากตะกอนโครเมียมด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) จำนวน 6 ตัวอย่างโดยการสุ่มตะกอนโครเมียม ใช้ค่าเฉลี่ยของปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด เป็นตัวแทนของปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากตะกอนโครเมียม

3.3.3 การทดลองที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก

วิธีการทดลอง ทำคำนวณส่วนผสม ระหว่าง ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์แกลบ และหินฝุ่น ในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 ปริมาณน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักรวมของปูนซีเมนต์ ซีเมนต์แกลบ และหินฝุ่น และใช้ปริมาณน้ำคงที่ทุกๆ อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ซึ่งจะทำการทดแทนอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

ทำการผสมส่วนผสมที่คำนวณได้ทั้งหมดด้วยเครื่องผสม นำส่วนผสมที่ได้มาอัดเป็นคอนกรีตบล็อกขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ด้วยเครื่องชินวา-แรม แล้วจึงนำก้อนตัวอย่างที่ได้จากอัตราส่วนผสมต่างๆ มาทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C 109 และค่าความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่ระยะเวลาบ่ม 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ในสภาพการบ่มชื้น ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทดลองที่ 3



วิธีการอัดคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก

1. ชั่งน้ำหนัก ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์ เกลบ หินฝุ่น และตะกอน โครเมียม ตามน้ำหนักที่คำนวณไว้เตรียมไว้เพื่อใส่ในหม้อผสม
2. ตวงน้ำตามอัตราส่วนน้ำต่อของผสม ของแต่ละอัตราส่วน
3. แล้วเปิดเครื่องผสมด้วยความเร็วต่ำ ประมาณ 140 +/- 5 รอบ ต่อ นาที เมื่อของผสมเข้ากันได้ดีแล้ว จึงแล้วค่อยๆ ใส่น้ำ รอกนของผสมกับน้ำเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จึงปรับความเร็วเครื่องผสมเป็นความเร็วปานกลาง ประมาณ 285 +/- 10 รอบ ต่อ นาที ให้เดินเครื่องผสมในความเร็วนี้ ประมาณ 30 วินาที
4. หลังจากนั้นให้ทำการปิดเครื่องผสม แล้วปิดของผสมที่ติดอยู่ข้างหม้อผสมให้รวมกันภายในเวลา 15 วินาที แล้วปิดฝาหม้อผสมไว้อีกเป็นเวลา 1 นาที 15 วินาที
5. เปิดเครื่องผสมอีกครั้งที่ระดับความเร็วปานกลาง อีกเป็นเวลา 1 นาที แล้วปิดเครื่องผสม นำของผสมออกมาเตรียมใส่ในแบบอัดคอนกรีตบล็อก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่ง
6. นำของผสมที่ได้มาใส่ในช่องแบบ ในเครื่องอัดคอนกรีตบล็อก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่ง โดยระวังไม่ให้เกิดการตกหล่น แล้วทำการอัดโดยตั้งคันโยกจนสุด
7. ก้อนคอนกรีตบล็อกที่ได้ จะถูกยกนำออกไปผึ่งแดด 1 วัน หลังจากนั้นจึงนำไปบ่มขึ้นต่อไป

ก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน จะทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด และหาค่าความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็ง โดยคำนวณค่ากำลังรับแรงอัด และค่าความหนาแน่น ได้ดังนี้

การคำนวณค่ากำลังรับแรงอัด คำนวณได้จากสมการที่ 3.2

$$\text{กำลังรับแรงอัด (ksc) = ค่ากำลังรับแรงอัดสูงสุด (kg) / พื้นที่หน้าตัด (sq.cm) (3.2)}$$

การคำนวณค่าความหนาแน่น คำนวณได้จากสมการที่ 3.3

$$\text{ความหนาแน่นของก้อนตัวอย่าง} = \text{น้ำหนักก้อนตัวอย่าง} / \text{ปริมาตรก้อนตัวอย่าง} (3.3)$$

จำนวนตัวอย่างในการทดลองที่ 3

การทดสอบกำลังรับแรงอัดรวมจำนวนทั้งสิ้น $(6 \times 6 \times 5) = 180$ ตัวอย่าง

- อัตราส่วนการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น อัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร รวมทั้งสิ้น 5 อัตราส่วนผสม
- ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน อัตราส่วนผสมละ 6 ตัวอย่าง

3.3.4 การทดลองที่ 4 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

วิธีการทดลอง นำก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ซึ่งผ่านการทดสอบกำลังรับแรงอัดแล้ว มาทำการบดและคัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนำมาสกัดด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) หลังจากนั้นนำน้ำสกัดไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม ด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ผลจากการทดลองทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด หรือปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งจะใช้เพื่อการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัด ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ต่อไป

จากปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด หรือปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) สามารถนำมาคำนวณความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ด้วยสมการที่ 3.1 เช่นเดียวกับการทดลองที่ 2 โดยทำการหาความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน เพื่อนำไปคำนวณหาประสิทธิภาพในลดการชะละลายจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกต่อไป

3.3.5 การทดลองที่ 5 การเปรียบเทียบการสกัดด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching (TCLP) กับวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) ในการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก



วิธีการทดลอง นำก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อกโดยการทดแทนหินปูนโดยปริมาตร ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้น 90 วัน มาทำการบดและคัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร หลังจากนั้นนำมาสกัดด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) และวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity Test Method (EP Toxicity) ของตัวอย่างทุกอัตราส่วนผสม หลังจากนั้นนำน้ำสกัดไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียม ด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ผลจากการทดลองทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด หรือปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) จากการสกัดก้อนหล่อแข็งที่อยู่ในสถานะเดียวกัน ทำให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบการสกัดด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching (TCLP) กับวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) ได้

3.3.6 การทดลองที่ 6 การเตรียมโครเมียม (III) สังกะระที่

วิธีการทดลอง การตกตะกอนโครเมียมจะทำการใช้สารตั้งต้นได้แก่ โครเมียมไตรออกไซด์ (CrO₃) มาทำการตกตะกอนให้ได้เป็น Cr³⁺ โดยในขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนที่ 1 ทำให้ Cr⁶⁺ กลายเป็น Cr³⁺

วิธีรีดักชันทางเคมีสามารถทำให้ Cr⁶⁺ กลายเป็น Cr³⁺ ได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที ที่ pH ประมาณ 2 สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ SO₂, FeSO₄, Sodium bisulfite (NaHSO₃) และ Sodium metabisulfite (Na₂S₂O₅) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสมการต่อไปนี้



ขั้นตอนที่ 2 ทำให้ Cr^{3+} ตกตะกอนในรูปของ $Cr(OH)_3$,

โครเมียมที่อยู่ในรูป Cr^{3+} แล้วสามารถตกตะกอนในรูปของ $Cr(OH)_3$ ได้ จึงต้องมีการเติมด่างเช่น โซดาไฟ ($NaOH$) หรือปูนขาว ($Ca(OH)_2$) เพื่อปรับให้ได้ค่า pH ประมาณ 8-9 ซึ่งเป็นช่วงที่โครเมียมละลายน้ำได้น้อยที่สุด ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการต่อไปนี้



จากปฏิกิริยาการตกตะกอนข้างต้นได้มีการสรุปปริมาณสารเคมีที่ต้องนำมาใช้เพื่อทำการตกตะกอนจากสารตั้งต้นที่ปริมาณโครเมียม Cr^{6+} 1 มิลลิกรัม ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ในการตกตะกอนโครเมียม (Cr^{6+}) 1 มิลลิกรัม (ตามทฤษฎี)

สารเคมี	ปริมาณที่ต้องใช้ตามทฤษฎี (mg/l)
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	16.03
H_2SO_3	6.01
Lime (90%)	9.48
$Na_2S_2O_5$ (97.5%)	2.81
H_2SO_3	1.52
Lime (90%)	2.38
$NaHSO_3$	3.00
H_2SO_3	1.41
Lime (90%)	2.38

หมายเหตุ ข้อมูลในตารางมาจากการสมดุลสมการการรีดักชันทางเคมีสามารถทำให้ Cr^{6+} กลายเป็น Cr^{3+} แล้วทำให้ตกตะกอน ตามทฤษฎี

ในการวิจัยในครั้งนี้จะใช้โครเมียมไตรออกไซด์ที่มี Cr^{6+} เป็นองค์ประกอบ มาทำการตกตะกอนเป็นตะกอน Cr^{3+} ซึ่งจากตารางที่ 3.1 หากใช้ โครเมียมไตรออกไซด์ 500 กรัม ซึ่ง

มี Cr^{6+} อยู่ 260 กรัม จะต้องใช้ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ จำนวน 4167.8 กรัม และใช้ H_2SO_4 เข้มข้น จำนวน 1562.6 กรัม

นำสารละลายที่ได้ทั้งให้โครเมียมตกตะกอน แล้วจึงรินน้ำใส่ทิ้ง นำกากตะกอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนแห้งแล้วจัดเก็บไว้ในภาชนะป้องกันความชื้น

3.3.7 การทดลองที่ 7 การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์

วิธีการทดลอง นำโครเมียมสังเคราะห์ ที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาดำเนินการย่อย (Digestion) ตามวิธี Standard Method (APHA-AWWA-WPCF) สำหรับการย่อยตะกอนสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียม (Cr) หลังจากนั้นนำตัวอย่างที่ย่อยแล้ว ไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) จะทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมต่อปริมาณโครเมียมสังเคราะห์แห้ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกรัม (mg/g) ข้อมูลส่วนนี้จะนำไปใช้ในการทดลองต่อไป

จำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ ทำการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์ จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยการสุ่มจากตัวอย่างแต่ละ ผลของปริมาณโครเมียมจะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์

3.3.8 การทดลองที่ 8 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนหินปูนด้วยตะกอนโครเมียมโดยปริมาตรที่เหมาะสม โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

วิธีการทดลอง นำอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตรที่เหมาะสม ซึ่งสรุปได้จากการทดลองที่ 3 และ 4 นำมาทำการคำนวณส่วนผสมให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม โดยการทดแทนด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60 80 และ 100 โดยปริมาตร

ทำการผสมส่วนผสมที่คำนวณได้ทั้งหมดด้วยเครื่องผสม นำส่วนผสมที่ได้มาอัดเป็นคอนกรีตบล็อกขนาดสูง 9 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ด้วยเครื่อง

ชินวาแรม แล้วจึงนำก้อนตัวอย่างที่ได้จากอัตราส่วนผสมต่างๆ มาทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM 109 และค่าความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่ระยะเวลาบ่ม 28 วัน ในสภาพการบ่มชื้น ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 3.2


จำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์

การทดสอบกำลังรับแรงอัด จำนวนทั้งสิ้น (6x1x2) = 12 ตัวอย่าง

อัตราส่วนในทดแทนโครเมียมสังเคราะห์ในตะกอนโครเมียม ในอัตราร้อยละ

0, 20, 40, 60 80 และ 100 โดยปริมาตร รวมทั้งสิ้น 6 อัตราส่วนผสม

- ทำการทดสอบกำลังรับแรงอัด ที่ระยะเวลาการบ่มชื้น 28 วัน อัตราส่วนผสมละ 2 ตัวอย่าง



ภาพที่ 3.2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทดลองที่ 8

วิธีการอัดคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก เช่นเดียวกับการทดลองที่ 3 และหาค่ากำลังรับแรงอัด และค่าความหนาแน่น ได้จากสมการที่ 3.2 และ 3.3

3.3.9 การทดลองที่ 9 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนหินฝุ่นด้วยตะกอนโครเมียมโดยปริมาตรที่เหมาะสม โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

วิธีการทดลอง นำก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก จากการทดลองที่ 8 ซึ่งผ่านการทดสอบกำลังรับแรงอัดแล้วมาทำการบดและคัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร นำมาสกัดด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) หลังจากนั้นนำน้ำสกัดไปทำการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ผลจากการทดลองทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด หรือปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็ง มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งจะใช้เพื่อการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ต่อไป

3.4 การวิเคราะห์และประมวลผล

3.4.1 จากผลการทดลองที่ 3 จะทำให้ทราบถึงกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นที่แตกต่างกัน ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้นต่างกัน และผลจากการทดลองที่ 4 จะทำให้ทราบถึงความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นที่แตกต่างกัน ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้นต่างกัน

นำผลจากการทดลองทั้งสองมาทำการหาความสัมพันธ์ ระหว่างความสามารถในการชะละลายโครเมียมกับกำลังรับแรงอัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ใน

อัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน และทำการวิเคราะห์และประมวลผลของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

3.4.2 จากผลการทดลองที่ 3 จะทำให้ทราบถึงกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนที่แตกต่างกัน ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้นต่างกัน และผลจากการทดลองที่ 4 จะทำให้ทราบถึงปริมาณโครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนที่แตกต่างกัน ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้นต่างกัน นำมาพิจารณาเพื่อเลือกอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนที่เหมาะสม ในการผสมสำหรับอัดคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน โดยต้องมีปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดไม่เกินค่ามาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และมีกำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับกำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2

3.4.3 จากการทดลองที่ 4 นำค่าความสามารถในการชะละลายโครเมียมออกจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก เฉพาะผลจากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนที่เหมาะสม ในการผสมสำหรับอัดคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน โดยต้องมีปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดไม่เกินค่ามาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และมีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ามาตรฐานกำลังรับแรงอัดคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 นำมาคำนวณหาประสิทธิภาพในการลดการชะละลายจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกดังสมการที่ 3.4 และมีขั้นตอนการคำนวณดังภาพที่ 3.3


สมการคำนวณหาประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย

$$L_0 = [(L_1 - L_2) / L_1] \times 100 \dots\dots\dots (3.4)$$

L_0 = ประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย (%)

L_1 = ความสามารถในการชะละลายก่อนการหล่อแข็ง

L_2 = ความสามารถในการชะละลายหลังการหล่อแข็ง



ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย

3.4.4 ผลจากการทดลองที่ 8 จะทำให้ทราบถึงกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็ง ของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ โครเมียมในตะกอนโครเมียมที่นำมาทดแทนหินฝุ่นโดยปริมาตรที่เหมาะสม ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้นต่างกัน และผลจากการทดลองที่ 9 จะทำให้ทราบถึงปริมาณ โครเมียมที่ถูกชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ โครเมียมที่แตกต่างกันในตะกอนโครเมียมที่นำมาทดแทนหินฝุ่น โดยปริมาตรที่เหมาะสม นำมาพิจารณาเพื่อเลือกปริมาณโครเมียมที่เหมาะสมในตะกอนโครเมียม ในการผสมสำหรับอัดคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วัน โดยต้องมีปริมาณ โลหะหนักในน้ำสกัดไม่เกินค่ามาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และมีกำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับกำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม และปริมาณโครเมียมจากการชะละลายตะกอนโครเมียม ด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

ตัวอย่างของเสียที่นำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นของเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ของบริษัท ไคซิน จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่มีกระบวนการชุบโครเมียม เป็นกระบวนการหนึ่งในการผลิต ทำให้ตะกอนที่ได้จากระบบบำบัดมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ การหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในตะกอนโครเมียม โดยการนำตะกอนโครเมียมทั้งหมดที่สุ่มมาจากแหล่งเก็บตะกอนจากระบบบำบัดภายใน โรงงานเพื่อรอการบำบัด มาทำการคละผสมกัน แล้วสุ่มตัวอย่างจำนวน 6 ตัวอย่าง มาทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วทำการย่อย (Digestion) ตามวิธี Standard Method (APHA-AWWA-WPCF) นำไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมทั้งหมดด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ผลจากการทดลอง ได้ค่าปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมเฉลี่ยเท่ากับ 6.108 มิลลิกรัมต่อกรัมตะกอนแห้ง (mg/g dry sludge) ซึ่งมีผลดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลจากการวัดปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS)

ตัวอย่างที่	ปริมาณโครเมียม (mg/g dry sludge)
1	7.115
2	5.411
3	6.425
4	5.478
5	5.954
6	6.261
ค่าเฉลี่ย	6.108

ในการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งประเด็นไปยังการบำบัดของเสียอันตราย ซึ่งตะกอน โครเมียมที่นำมาใช้ในการวิจัยจะต้องมีปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) เกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามมาตรฐานปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด เพื่อตรวจสอบว่าเป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

จากการทดสอบตะกอนโครเมียมที่นำมาใช้ในการวิจัย โดยการสกัดตะกอนโครเมียมด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) จำนวน 6 ตัวอย่าง (เป็นตัวอย่างเดียวกับตัวอย่างในการวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม) ของเหลวที่ได้จากกระบวนการสกัด ทำการย่อย (Digestion) ตามวิธี Standard Method (APHA-AWWA-WPCF) หลังจากนั้นนำของเหลวไปวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ทำการวัดในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.2 ซึ่งมีค่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดเฉลี่ยจาก 6 ตัวอย่างได้เท่ากับ 8.693 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ทำให้ตะกอนโครเมียมที่นำมาใช้ในการวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มของเสียอันตราย

ตารางที่ 4.2 ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด จากการสกัดตะกอนโครเมียม ด้วยวิธี TCLP

ตัวอย่างที่	ปริมาณโครเมียม ในน้ำสกัด (mg/l)
1	7.760
2	7.955
3	11.160
4	11.450
5	7.085
6	6.745
ค่าเฉลี่ย	8.693

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ้งบล็อก

การบำบัดของเสียอันตรายในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการหล่อแข็งให้เป็นก้อน ในรูปของคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ้งบล็อก (Interlocking Block) ที่กำหนดให้มีอัตราส่วนผสมคงที่เสมอ ในอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ซีเมนต์แกลบ และหินฝุ่น เท่ากับ 1 : 1 : 7 น้ำในปริมาณร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด โดยจะทำการทดแทนหินฝุ่นด้วยตะกอนโครเมียม ในอัตราร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ดังนั้นในการคำนวณอัตราส่วนผสมเพื่ออัดเป็นคอนกรีตบล็อก จำเป็นต้องทราบ ค่าปริมาณความชื้น ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏ ของตะกอนโครเมียม และหินฝุ่น โดยค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity) ที่คำนวณได้ด้วยสมการที่ 4.1

$$\text{ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity)} = A / (A-C) \dots\dots\dots (4.1)$$

- เมื่อ A = น้ำหนักของวัสดุอบแห้ง (g)
- C = น้ำหนักของวัสดุซึ่งในน้ำ (g)

ตะกอนโครเมียมในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็น Cake สีน้ำตาลอ่อน มีค่าความเป็นกรดค่า (pH ; sludge : water = 1:10) เท่ากับ 7.5 โดยใช้ในการวิจัยในสภาพที่ชื้น ตามลักษณะเดียวกับตะกอนที่ได้จากระบบบำบัด ผลจากการวิจัยพบว่าตะกอนโครเมียม มีค่าความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 58.6 จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งหมดที่ผสมรวมกันและคลุกเคล้าให้ทั่วถึง และมีค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 6 ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งหมดที่ผสมรวมกันและคลุกเคล้าให้ทั่วถึง ดังข้อมูลที่ได้จากการทดลองในภาคผนวก หินฝุ่นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในสภาพที่แห้ง ผลจากการวิจัยพบว่า หินฝุ่นมีค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏเท่ากับ 2.84 จากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ตัวอย่าง ดังข้อมูลที่ได้จากการทดลองในภาคผนวก

จากคำนวณอัตราส่วนผสมเพื่ออัดเป็นคอนกรีตบล็อก ในปริมาณการผสมต่อการอัดคอนกรีตบล็อกจำนวน 1 ก้อน โดยกำหนดให้มีอัตราส่วนผสมคงที่เสมอ ในอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ซีเมนต์แกลบ หินฝุ่น เท่ากับ 1 : 1 : 7 และน้ำในปริมาณร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด แล้วทำการทดแทนหินฝุ่นด้วยตะกอนโครเมียม ในอัตราร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ได้อัตราส่วนผสมดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 อัตราส่วนผสมก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนร้อยละ 0, 10, 20,30 และ 40 โดยปริมาตร

อัตราทดแทน ตะกอน Cr ใน หินปูนโดยปริมาตร (%)	ปูน (g)	เถ้ากลบ (g)	น้ำหนัก หินปูน (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr (g)	ปริมาณความชื้น ในตะกอน Cr หลังอบแห้ง (%)	น้ำหนักน้ำ หักน้ำใน ตะกอน Cr (g)
0	250.0	250.0	1750.0	0.0	58.57	337.5
10	250.0	250.0	1575.0	137.5	58.57	257.0
20	250.0	250.0	1400.0	275.0	58.57	176.4
30	250.0	250.0	1225.0	412.5	58.57	95.9
40	250.0	250.0	1050.0	550.0	0.00	337.5

ทำการผสมตามอัตราส่วนผสมที่คำนวณไว้ ใส่ในแบบของเครื่องชิวาแรมอัดเป็นคอนกรีตบล็อก จำนวนอัตราส่วนละ 40 ก้อนตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างทุกก้อนทำการบ่มขึ้น โดยการคลุมด้วยกระสอบป่านและพรมน้ำให้ชื้นทุกวัน ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน นำก้อนตัวอย่างมาตากแดดจนแห้ง วัดขนาด และชั่งน้ำหนัก แล้วทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C 109 และหาค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อน

ผลการทดลองกำลังรับแรงอัด และความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน พบว่าอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร ร้อยละ 0 มีกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 84.7, 137.5, 152.4, 167.8, 205.4 และ 228.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ตามลำดับ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2037.1, 2023.3, 2015.9, 2018.8, 2187.7 และ 2076.6 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) ตามลำดับ โดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยตลอดอายุการบ่มขึ้นเท่ากับ 2059.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ร้อยละ 10 มีกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 78.0, 112.1, 124.9, 155.6, 180.7 และ 198.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ตามลำดับ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 2008.6, 1967.5, 1975.6, 1983.6, 1973.8 และ 1932.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) ตามลำดับ โดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยตลอดอายุการบ่มขึ้นเท่ากับ 1973.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ร้อยละ 20 มีกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 45.0, 55.9, 87.7, 91.9, 144.8 และ 169.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ตามลำดับ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1860.1, 1890.6, 1825.3, 1857.3, 1893.5 และ 1887.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) ตามลำดับ โดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยตลอดอายุการบ่มขึ้นเท่ากับ 1869.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.)

อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ร้อยละ 30 มีกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 40.9, 61.0, 71.1, 110.3, 153.3 และ 157.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ตามลำดับ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1897.5, 1872.1, 1866.5, 1940.3, 1897.0 และ 1800.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) ตามลำดับ โดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยตลอดอายุการบ่มขึ้นเท่ากับ 1878.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.)

และอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ร้อยละ 40 มีกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยเท่ากับ 20.0, 29.4, 61.4, 54.4, 56.3 และ 75.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) ตามลำดับ มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1834.6, 1849.2, 1873.3, 1848.5 และ 1782.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) ตามลำดับ โดยมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยตลอดอายุการบ่มขึ้นเท่ากับ 1819.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.)

สรุปผลการทดลองกำลังรับแรงอัด และความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.4 และ 4.5


ตารางที่ 4.4 ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตรที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

ระยะเวลาบ่มขึ้น (days)	กำลังรับแรงอัด (ksc.) ของก้อนหล่อแข็งที่มี อัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร				
	0%	10%	20%	30%	40%
3	84.7	78.0	45.0	40.9	20.0
7	137.5	112.1	55.9	61.0	29.4
14	152.4	124.9	87.7	71.1	61.4
28	167.8	155.6	91.9	110.3	54.4
56	205.4	180.7	144.8	153.3	56.3
90	228.1	198.2	169.2	157.6	75.9

ตารางที่ 4.5 ค่าความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตรที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

ระยะเวลาบ่มขึ้น (days)	ความหนาแน่น (kg./cu.m.) ของก้อนหล่อแข็งที่มี อัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร				
	0%	10%	20%	30%	40%
3	2037.1	2008.6	1860.1	1897.5	1834.6
7	2023.3	1967.5	1890.6	1872.1	1849.2
14	2015.9	1975.6	1825.3	1866.5	1873.3
28	2018.8	1983.6	1857.3	1940.3	1848.5
56	2187.7	1973.8	1893.5	1897.0	1782.7
90	2076.6	1932.9	1887.1	1800.1	1726.5

จากตารางที่ 4.4 สร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ได้ดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง กำลังรับแรงอัดกับระยะเวลาในการบ่มชิ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเดอรี้บล็อกกึ่ง บล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

จากภาพที่ 4.1 พบว่าเมื่อมีการเพิ่มอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูน ในการหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก โดยภาพรวมจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของก้อนหล่อแข็งลดลง ซึ่งผลจากการทดลองพบว่าอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูน ร้อยละ 20 และ 30 โดยปริมาตร จะมีค่ากำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกัน แต่เมื่ออัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 โดยปริมาตร ค่ากำลังรับแรงอัดจะลดลงอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก กับค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับแรงอัด ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 ที่กำหนดไว้เท่ากับ 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) พบว่าการหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก โดยการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร มีค่าจุดวิกฤตอยู่ที่ อัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูน ร้อยละ 40 โดยปริมาตร


ก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูน ร้อยละ 10, 20, และ 30 โดยปริมาตร จะมีการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดอย่างชัดเจน ในช่วง

ระยะเวลาการบ่มขึ้น 14 ถึง 28 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มมีการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดอย่างช้าๆ และที่ระยะเวลาการบ่มขึ้น 90 วัน ยังมีแนวโน้มของกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น การที่กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อผสมปูนซีเมนต์และซีเมนต์กับน้ำ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันและปฏิกิริยาปอซโซลาน โดยปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเกิดขึ้นก่อน เกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต, แคลเซียมซัลโฟลูมินตไฮเดรต, แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และสารอื่นๆ ที่เป็นวัสดุเชื่อมประสาน โดยในระยะแรกจะมีลักษณะเป็นวุ้น (gel) ที่ไม่แข็งตัว และเมื่อปฏิกิริยาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม จะเข้าสู่ระยะแข็งตัวและจับยึดกันแข็งแรงขึ้น (22)(23)(24) หลังจากระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเข้าทำปฏิกิริยากับซิลิกอนไดออกไซด์ในซีเมนต์เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานที่ได้สารประกอบ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต, แคลเซียมอลูมินตไฮเดรต ซึ่งเป็นวัสดุเชื่อมประสานเช่นเดียวกับสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ สารประกอบที่เกิดจากทั้ง 2 ปฏิกิริยาจะเข้าไปแทรกตัวระหว่างช่องว่างของก้อนหล่อแข็ง ทำหน้าที่ยึดประสานให้เกิดความแข็งแรงขึ้น ส่วนก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเทอร์ล็อกก็งบล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 40 โดยปริมาตร ในช่วงระยะเวลาการบ่มขึ้น 14 วัน จะมีการพัฒนา กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นจะเริ่มลดลง ลักษณะดังกล่าวเกิดเนื่องจาก เมื่อมีการผสมตะกอนโครเมียมเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งในส่วนผสมของคอนกรีต จะทำให้สารประกอบในตะกอนโครเมียม ทั้งที่เป็นสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ เข้าไปขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (12)(23)(24) ทำให้เกิดการบวมของก้อนหล่อแข็ง ซึ่งการบวมของก้อนหล่อแข็งนี้จะไม่มีผลในช่วงแรก เนื่องจากสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันยังมีลักษณะเป็นวุ้น (gel) แต่เมื่อผ่านเข้าสู่ระยะแข็งตัวการบวมจะส่งผลต่อการรับกำลังของก้อนหล่อแข็ง (12)(44)

การบวมของก้อนหล่อแข็งนอกจากจะเกิดขึ้นจากสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ในตะกอนโครเมียมแล้ว ยังอาจเกิดเนื่องจากสารประกอบซัลเฟตในตะกอนซึ่งจะเข้าทำปฏิกิริยากับ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ และสารประกอบอื่นๆ ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้เกิดการบวมของก้อนส่งผลต่อ กำลังรับแรงอัด (12)(44) สำหรับตะกอนโครเมียมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นตะกอนโครเมียมจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีกระบวนการรีดิวซ์ Cr^{6+} เป็น Cr^{3+} ด้วย SO_2 , FeSO_4 , Sodium bisulfite (NaHSO_3) หรือ Sodium metabisulfite ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) หลังจากนั้นปรับค่าความเป็นกรดค้างเพื่อให้โครเมียมตกตะกอนด้วยการเติมด่างเช่น โซดาไฟ (NaOH) หรือปูนขาว ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) จึงทำให้ตะกอนโครเมียมมีซัลเฟตเป็นองค์ประกอบอยู่ (ดังสมการในหัวข้อ 3.3.6) เมื่อมีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นมากขึ้น จะทำให้ปริมาณซัลเฟตมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ก้อนหล่อแข็งเกิดการบวม

และทำให้กำลังรับแรงอัดลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตร

จากตารางที่ 4.5 สร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูป ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ได้ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

จากภาพที่ 4.2 พบว่าค่าความหนาแน่นกับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เนื่องจากความหนาแน่นจะแปรผันตาม ปริมาตร และน้ำหนักของก้อนตัวอย่าง รวมทั้งค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของวัสดุผสมต่างๆ

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของแต่ละอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มต่ำลง เมื่อมีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณค่าความหนาแน่นจะคำนวณจากน้ำหนักของก้อนตัวอย่าง และปริมาตรของก้อนตัวอย่าง ดังนั้นหากมีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตร โดยที่ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของหินฝุ่นและตะกอน โครเมียมมีค่าที่ไม่เท่ากัน ที่ปริมาตรของหินฝุ่นและตะกอน โครเมียมเท่ากัน น้ำหนักหินฝุ่นจะมากกว่าน้ำหนักตะกอน โครเมียม แต่โดยภาพรวมพบว่า ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนหินฝุ่นด้วยตะกอน โครเมียม ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จะมีค่าความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกับคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อก ที่กำหนดให้มีค่าความหนาแน่นตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (23)

4.3 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

ก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ที่ผ่านการทดสอบกำลังรับแรงอัดแล้ว จะถูกทำการย่อยด้วย Standard Test Hammer และคัดขนาดให้มีขนาดกละที่ขนาดใหญ่สุดไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร จากนั้นนำตัวอย่างที่คัดขนาดแล้วไปทำการสกัดด้วยวิธีการสกัด TCLP นำของเหลวที่ได้จากกระบวนการสกัด ทำการวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) แล้วทำการย่อย (Digestion) เพื่อส่งไปวัดค่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ AAS

ผลจากการทดลอง พบว่า อัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตร ร้อยละ 0 เมื่อการสกัดก้อนคอนกรีตบล็อกด้วยวิธีสกัด TCLP มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดน้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) และมีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด มีค่าเท่ากับ 9.42, 9.17, 8.58, 7.71, 7.12 และ 6.69 ตามลำดับ

อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร ร้อยละ 10 เมื่อการสกัดก่อนคอนกรีตบดล็อกด้วยวิธีสกัด TCLP มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด มีค่าเท่ากับ 0.144, 0.160, 0.190, 0.212, 0.199 และ 0.199 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามลำดับ และค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด มีค่าเท่ากับ 9.51, 9.28, 8.67, 7.91, 7.27 และ 6.74 ตามลำดับ

อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร ร้อยละ 20 เมื่อการสกัดก่อนคอนกรีตบดล็อกด้วยวิธีสกัด TCLP มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด มีค่าเท่ากับ 0.170, 0.187, 0.225, 0.293, 0.216 และ 0.211 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามลำดับ และมีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด มีค่าเท่ากับ 9.62, 9.40, 9.10, 8.00, 7.86 และ 6.93 ตามลำดับ

อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร ร้อยละ 30 เมื่อการสกัดก่อนคอนกรีตบดล็อกด้วยวิธีสกัด TCLP มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด มีค่าเท่ากับ 0.171, 0.192, 0.240, 0.321, 0.224 และ 0.217 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามลำดับ และมีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด มีค่าเท่ากับ 9.66, 9.64, 9.48, 8.54, 7.42 และ 6.42 ตามลำดับ

และอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร ร้อยละ 40 เมื่อทำการสกัดก่อนคอนกรีตบดล็อกด้วยวิธีสกัด TCLP มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด มีค่าเท่ากับ 0.187, 0.213, 0.251, 0.350, 0.247 และ 0.244 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามลำดับ และมีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด มีค่าเท่ากับ 11.13, 11.02, 11.04, 10.41, 7.70 และ 6.82 ตามลำดับ

สรุปผลการวัดค่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด (mg/l) และค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังจากการสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบดล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 4.6 และ 4.7


ตารางที่ 4.6 ปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด จากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตรด้วยวิธีการสกัด TCLP ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

อัตราทดแทน ตะกอน Cr ในหินปูน (%)	ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดหลังการสกัด (mg/l)						
	3 วัน	7 วัน	14 วัน	28 วัน	56 วัน	90 วัน	เฉลี่ย
0	less than 0.050	less than 0.050	less than 0.050	less than 0.050	less than 0.050	less than 0.050	less than 0.050
10	0.144	0.160	0.190	0.212	0.199	0.199	0.184
20	0.170	0.187	0.225	0.293	0.216	0.211	0.217
30	0.171	0.192	0.240	0.321	0.224	0.217	0.227
40	0.187	0.213	0.251	0.350	0.247	0.244	0.248

ตารางที่ 4.7 ความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตรด้วยวิธีการสกัด TCLP ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

อัตราทดแทน ตะกอน Cr ในหินปูน (%)	ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัด					
	3 วัน	7 วัน	14 วัน	28 วัน	56 วัน	90 วัน
0	9.42	9.17	8.58	7.71	7.12	6.69
10	9.51	9.28	8.67	7.91	7.27	6.74
20	9.62	9.40	9.10	8.00	7.86	6.93
30	9.66	9.64	9.48	8.54	7.42	6.42
40	11.13	11.02	11.04	10.41	7.70	6.82

จากตารางที่ 4.6 สร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราทดแทน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ได้ดังภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของ ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์- ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราทดแทน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

จากภาพที่ 4.3 พบว่าในช่วงระยะเวลาการบ่มขึ้น 3 ถึง 28 วัน ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด จะมีความสัมพันธ์แปรผันตามระยะเวลาในการบ่มขึ้น หลังจากนั้นจะมีความสัมพันธ์แปรผกผันกับ ระยะเวลาในการบ่มขึ้น กล่าวคือ ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่ม ขึ้นนานขึ้นจนถึงระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน หลังจากนั้นปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจะลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาการบ่มขึ้นก่อน 28 วัน สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮดรต ($C_3S_2H_3$) ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำที่ยังมีลักษณะเป็น ฝุ่น (gel) (22)(23) การจับยึดโลหะหนักยังไม่มีความแข็งแรงพอ หรือยังไม่มีการเข้าไปแทรกตัวใน สารประกอบซิลิกอนกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (20) หลังจากผ่านระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วันแล้ว แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์จะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบซิลิกอนที่ เป็นตัวยึดประสาน ซึ่งสารประกอบซิลิกอนนี้จะจับยึดโครเมียมไว้ จึงทำให้มีปริมาณโครเมียมถูก ชะละลายออกมาได้น้อยลง

จากตารางที่ 4.6 จะพบว่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30

และ 40 โดยปริมาตร มีค่าไม่สูงมากนัก หากพิจารณาปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดกับปริมาณของ โลหะหนักที่ถูกชะละลายไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดให้มีปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) จะพบว่าปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดจากก้อนหล่อแข็งที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร มีปริมาณที่ไม่ต่างกันอย่างชัดเจน อาจสรุปว่ามีค่าใกล้เคียงกัน และ เมื่อคำนวณปริมาณ โครเมียมทั้งหมดที่นำการทดแทนหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดย ปริมาตร พบว่ามีค่าเท่ากับ 0, 348.0, 695.9, 1043.9 และ 1391.8 มิลลิกรัมโครเมียม (mgCr) ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วนผสมก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกิ่งบล็อก อัตราใน การทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

ปูน (g)	เถ้าแกลบ (g)	อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ในหินฝุ่น (%)	น้ำหนัก ตะกอน Cr ที่นำมา ทดแทน (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr แห้ง (g)	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr ทั้งหมดที่ นำมาทดแทน (mg)
250.00	250.00	0	0.00	0.00	0.0
250.00	250.00	10	137.50	56.97	348.0
250.00	250.00	20	275.00	113.94	695.9
250.00	250.00	30	412.51	170.92	1043.9
250.00	250.00	40	550.01	227.89	1391.8

ในการคำนวณตารางที่ 4.8 เป็นการคำนวณอัตราส่วนผสมเพื่ออัดเป็นคอนกรีตบล็อก จำนวน 1 ก้อน ที่มีอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ซีเมนต์ เถ้าแกลบ หินฝุ่น เท่ากับ 1 : 1 : 7 และน้ำในปริมาณร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ 250 กรัม ซีเมนต์-แกลบ 250 กรัม ดังนั้นปริมาณ โครเมียมต่อปูนซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์ (Cement Rice Husk Ash : CRHA) มีค่าเท่ากับ 0, 0.696, 1.392, 2.088 และ 2.784 มิลลิกรัมโครเมียมต่อกรัมปูนซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์ (mgCr/ gCRHA) หรือเท่ากับ 0, 0.696, 1.392, 2.088 และ 2.784 กรัมโครเมียมต่อกิโลกรัม ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนต์ (gCr/ kgCRHA) ดังตารางที่ 4.9


ตารางที่ 4.9 ปริมาณโครเมียมต่อกรัมปูนซีเมนต์ซีเฝ้าแคลบ (CRHA) ที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วนผสมก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์-บล็อกกึ่งบล็อก อัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

ปูน (g)	เฝ้าแคลบ (g)	อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ในหินฝุ่น (%)	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr ทั้งหมดที่ นำมาทดแทน (mg)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กรัม (mgCr/gCRHA)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กิโลกรัม (gCr/kgCRHA)
250.00	250.00	0	0.0	0.000	0.000
250.00	250.00	10	348.0	0.696	0.696
250.00	250.00	20	695.9	1.392	1.392
250.00	250.00	30	1043.9	2.088	2.088
250.00	250.00	40	1391.8	2.784	2.784

จากตารางที่ 4.6 และ 4.9 พบว่า เมื่อทำการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีต-บล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร เมื่อมีปริมาณโครเมียมต่อน้ำหนักปูนซีเมนต์ซีเฝ้าแคลบ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 0.696, 1.392, 2.088 และ 2.784 กรัมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเฝ้าแคลบ (gCr/kg CRHA) จะมีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาบ่มขึ้น จากการสกัดวิธีการสกัด TCLP เท่ากับ 0.184, 0.217, 0.227 และ 0.248 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามลำดับ ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ พจนีย์ ชูมมงคล และ สิรินทรเทพ เต้า-ประยูร (56) ซึ่งพบว่า ที่ระดับปริมาณกากตะกอนโครเมียมในปริมาณ 2 และ 5 กรัมโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ผสมซีเฝ้าแคลบ (gCr/kgCRHA) ที่ระยะเวลาบ่มต่างๆ จะมีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ด้วยวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) ต่ำกว่า 0.500 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบวิธีการสกัด TCLP และวิธีการสกัด EP Tox จะมีผลของการสกัดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอภิปรายผลในหัวข้อต่อไป

จากตารางที่ 4.7 สร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ได้ดังภาพที่ 4.4




ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกิ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

ซึ่งพบว่าค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดเริ่มต้นที่ 2.88 โดยจะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มลดลง เมื่อระยะเวลาในการบ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) ทั้งจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และในตะกอนโครเมียม ที่เป็นอิสระยังไม่ทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ หรือทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกับสารประกอบอื่น สามารถถูกชะละลายออกมาได้ง่าย ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาในการบ่มขึ้นแรกๆ แต่เมื่อเวลาในการบ่มขึ้นมากกว่า 28 วัน แคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเริ่มแข็งตัว หรือเกิดปฏิกิริยา

ต่อเนื่องกับซิลิกอนไดออกไซด์ แล้วได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่แข็งแรงขึ้น ทำให้มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)₂) ที่เป็นอิสระในปริมาณที่ค่อนข้างคงที่ ทำให้ค่าความเป็นกรดต่างปรับเพิ่มขึ้นน้อยลง

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด กับค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัด จากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน จะได้ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 4.5




ภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด กับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

จากภาพที่ 4.5 พบว่าที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3 ถึง 28 วัน ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดก้อนหล่อแข็งเพิ่มขึ้น เมื่อค่าความเป็นกรดต่างลดต่ำลง แต่เมื่อผ่านระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดก้อนหล่อแข็งจะเริ่มคงที่ ในขณะที่ค่าความเป็นกรดต่างยังคงลดต่ำลง เนื่องจาก ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดและ ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการ

สกัด ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน โดยตรง แต่มีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลาน ซึ่งก่อนหล่อแข็งเมื่อผ่านระยะการบ่มขึ้น 28 วัน แคลเซียมไฮดรอกไซด์จากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่เป็นอิสระจะเริ่มทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกับซิลิกอนไดออกไซด์ ทำให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นอิสระลดน้อยลง ส่งผลต่อการปรับตัวของค่าความเป็นกรดต่างดังที่กล่าวไปแล้ว และผลจากปฏิกิริยาต่อเนื่องระหว่างแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับซิลิกอนไดออกไซด์ เกิดเป็นสารประกอบซิลิกอนที่สามารถจับยึดโครเมียมเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ทนต่อการชะละลายของกรด (20) ส่งผลให้ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดลดน้อยลงด้วย

เมื่อนำผลค่ากำลังรับแรงอัด และปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดก่อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม จากตารางที่ 4.4 และ 4.6 มาทำการหาความสัมพันธ์ในรูปกราฟ ระหว่างปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด กำลังรับแรงอัด กับระยะเวลาในการบ่มขึ้น โดยได้ผลดังภาพที่ 4.6 พบว่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดในช่วงระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3 ถึง 28 วัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยก่อนหล่อแข็งมีการพัฒนากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นด้วย แต่เมื่อผ่านระยะการบ่มขึ้น 28 วันแล้วปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจะเริ่มลดลง ในขณะที่ก่อนหล่อแข็งยังคงมีการพัฒนากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด และค่ากำลังรับแรงอัดของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

การเกิดลักษณะดังกล่าวเนื่องจากอัตราส่วนที่ใช้สำหรับการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ในการวิจัยครั้งนี้ มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ซีเมนต์แกลบ และหินฝุ่น ในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 ทำให้ปูนซีเมนต์รวมซีเมนต์แกลบมีเพียงแค่ 2 ใน 9 ส่วนในอัตราส่วนผสมทั้งหมด เมื่อปูนซีเมนต์รวมซีเมนต์แกลบผสมกับน้ำ จะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันก่อนปฏิกิริยาปอซโซลาน เกิดเป็นวัสดุเชื่อมประสานแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($C_3S_2H_6$) ขึ้นในช่วงระยะเวลาแรก ซึ่งยังมีลักษณะเป็นวุ้น (gel) (22) (23) วัสดุเชื่อมประสานดังกล่าวจะทำการยึดเหนี่ยวหินฝุ่นเป็นส่วนใหญ่ และการที่วัสดุเชื่อมประสานยังมีลักษณะเป็นวุ้น (gel) ทำให้ช่องว่างในก้อนหล่อแข็งมีน้อย โครเมียมจึงแทรกตัวอยู่ภายในช่องว่างในลักษณะที่ไม่แข็งแรงสามารถถูกชะละลายออกมาได้ เมื่อระยะเวลาผ่านไป วัสดุเชื่อมประสานเริ่มแข็งตัวขึ้น ช่องว่างในก้อนหล่อแข็งจึงเพิ่มมากขึ้น เมื่อปฏิกิริยาไฮเดรชันเริ่มสมบูรณ์ขึ้น แคลเซียมไฮดรอกไซด์จากปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเริ่มทำปฏิกิริยากับซิลิกอนไดออกไซด์ในวัสดุปอซโซลาน เกิดเป็นวัสดุเชื่อมประสานใหม่ที่จะเข้าไปช่วยยึดประสานหินฝุ่นให้แข็งแรงขึ้น วัสดุเชื่อมประสานใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีซิลิกอนเป็นองค์ประกอบอยู่ โดยเชื่อกันว่าการที่มีซิลิกอนในปูนซีเมนต์ และซีเมนต์แกลบ อยู่มากๆ จะทำให้เกิดปฏิกิริยา Polymerization ของ SiO_2 เป็น Si_4O_4 ซึ่งเป็นโครงสร้างของซิลิกอนที่แข็งแรง (44) ซึ่งจากการศึกษาของ Bishop พบว่า โครเมียมจะไม่ถูกจับยึดในช่องว่างในก้อนหล่อแข็ง แต่จับยึดในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนที่มีซิลิกอนเป็นองค์ประกอบ (20) ดังนั้นโครเมียมในก้อนหล่อแข็งจึงถูกจับยึดในลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อน ที่มีความแข็งแรงยากต่อการชะละลาย

4.4 การเปรียบเทียบการสกัดด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching (TCLP) กับวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) ในการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก

เนื่องจากงานวิจัยในฉบับนี้ทำการสกัดก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ด้วยวิธีการสกัด TCLP แต่งานวิจัยอ้างอิงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสกัด EP Tox ทำให้การเปรียบเทียบผลไม่เด่นชัด อีกทั้งผลของค่าความเป็นกรดต่างจากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมด้วยวิธีการสกัด TCLP ในงานวิจัยฉบับนี้ เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 8 ถึง 10 ซึ่งมีช่วงพิสัยที่โครเมียมละลายได้น้อย (20) อาจทำให้ผลของปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้ทำการทดสอบการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งเปรียบเทียบระหว่างการสกัดด้วยวิธีการสกัด TCLP กับวิธีการสกัด EP Tox โดยใช้ก้อนหล่อแข็งที่มีอายุการบ่มขึ้น 90 วัน ที่เป็นตัวอย่างเดียวกัน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบการสกัดก่อนหล่อแข็ง ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมใน หินปูนต่างๆ ด้วยวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) กับวิธีการ- สกัด TCLP

ตัวอย่าง ที่	ปริมาณโครเมียมหลังจากการสกัดด้วยวิธี EP Tox				ปริมาณโครเมียมหลังจากการสกัดด้วยวิธี TCLP			
	10%	20%	30%	40%	10%	20%	30%	40%
1	0.226	0.24	0.189	0.263	0.237	0.235	0.241	0.269
2	0.228	0.239	0.199	0.271	0.238	0.24	0.198	0.318
3	0.226	0.235	0.189	0.249	-	-	-	-
เฉลี่ย	0.227	0.238	0.192	0.261	0.238	0.238	0.220	0.294

ซึ่งพบว่าผลของปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดตัวอย่างเดียวกัน ด้วยวิธีการ สกัด EP Tox และวิธีการสกัด TCLP มีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นผลของปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดที่ ได้จากการสกัดด้วยวิธีการสกัด TCLP ในการวิจัยครั้งนี้จึงยอมรับได้

4.5 การศึกษาประสิทธิภาพของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบ อินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

ในการศึกษาเกี่ยวกับของเสียอันตรายนั้น ความสามารถในการชะละลาย (Leachability) เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่ง ที่บอกถึงปริมาณของสารอันตรายที่สามารถชะละลายออกมาได้จากของ เสียอันตราย ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ 3.1

$$L = W_1 / W_2 \dots\dots\dots (3.1)$$

- L = ความสามารถในการชะละลาย (Leach ability : mg/g)
- W₁ = ปริมาณสารอันตรายทั้งหมดในน้ำสกัดหลังการสกัด (mg)
- W₂ = ปริมาณสารอันตรายทั้งหมดในของเสียอันตรายก่อนการสกัด (g)

ในการบำบัดของเสียอันตราย หากสามารถทราบถึงความสามารถในการชะละลายของ เสียก่อนการบำบัด และความสามารถในการชะละลายของเสียอันตรายหลังจากการบำบัด ก็จะทำให้ ทราบถึงประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย หรือประสิทธิภาพของการบำบัด ซึ่งคำนวณได้จาก สมการที่ 3.4

$$L_0 = [(L_1 - L_2) / L_1] \times 100 \dots\dots\dots (3.4)$$

L_0 = ประสิทธิภาพในลดการชะละลาย (%)

L_1 = ความสามารถในการชะละลายก่อนการหล่อแข็ง

L_2 = ความสามารถในการชะละลายหลังการหล่อแข็ง

จากสมการที่ 3.1 และ 3.4 จะพบว่า ประสิทธิภาพในการชะละลายจะแปรผันตามความสามารถในการชะละลายหลังการหล่อแข็ง เนื่องจากความสามารถในการชะละลายก่อนการหล่อแข็งจะเป็นค่าที่คงที่ แต่ค่าความสามารถในการชะละลายหลังการหล่อแข็งจะแปรตามปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการสกัดก่อนหล่อแข็ง

4.5.1 ความสามารถในการชะละลายก่อนการหล่อแข็ง

นำค่าปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมจากตารางที่ 4.1 และปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดหลังจากสกัดตะกอนโครเมียมจากตารางที่ 4.2 มาคำนวณความสามารถในการชะละลายของโครเมียมออกจากตะกอนโครเมียม จากการสกัดด้วยวิธีการสกัด TCLP จากสมการที่ 3.1 ได้เท่ากับ 28.500 มิลลิกรัมโครเมียมต่อกรัมโครเมียม (mgCr/gCr) และค่าร้อยละในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียมเฉลี่ยเท่ากับ 2.850 โดยตั้งตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลายโครเมียมออกจากตะกอนโครเมียม จากวิธีการสกัด TCLP

ตัวอย่างที่	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr 50 กรัม (g)	ปริมาณ Cr ใน ในน้ำสกัด 1 ลิตร (mg)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
1	0.305	7.760	25.443	2.544
2	0.305	7.955	26.082	2.608
3	0.305	11.160	36.590	3.659
4	0.305	11.450	37.541	3.754
5	0.305	7.085	23.230	2.323
6	0.305	6.745	22.115	2.211
ค่าเฉลี่ย	0.305	8.693	28.500	2.850



4.5.2 ความสามารถในการชะละลายหลังการหล่อแข็ง

ก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก แต่ละอัตราส่วนผสมที่มี อัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จะทำการ คำนวณหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในก้อนหล่อแข็ง โดยใช้ค่าปริมาณ โครเมียมทั้งหมดในตะกอน โครเมียมเฉลี่ย จากตารางที่ 4.8 กับ น้ำหนักเฉลี่ยของก้อนหล่อแข็ง มาทำการคำนวณหาปริมาณ โครเมียมในก้อนหล่อแข็ง มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมโครเมียมต่อกรัมก้อนหล่อแข็ง (mg/g) ที่อายุการ บ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ได้ผลของค่าเฉลี่ยปริมาณโครเมียมในก้อนหล่อแข็งแต่ละอัตรา ส่วนผสมที่ระยะการบ่มขึ้นต่างๆ ดังตารางที่ 4.12 (รายละเอียดการคำนวณในตารางในภาคผนวก)

ตารางที่ 4.12 ปริมาณ โครเมียมในก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบ อินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตรที่ ระยะการบ่มขึ้นต่างๆ

อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ในหินฝุ่น โดยปริมาตร (%)	ปริมาณ โครเมียมในก้อนหล่อแข็ง (mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)						
	3 วัน	7 วัน	14 วัน	28 วัน	56 วัน	90 วัน	เฉลี่ย
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	0.150	0.152	0.154	0.150	0.150	0.152	0.151
20	0.327	0.318	0.331	0.330	0.311	0.310	0.321
30	0.476	0.490	0.494	0.475	0.469	0.493	0.483
40	0.657	0.664	0.638	0.678	0.669	0.693	0.666

จากปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด (mg/l) จากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่ม ขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน จากตารางที่ 4.6 ทำการคำนวณหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำ- สกัด (mg) หลังจากนั้นคำนวณหาความสามารถในการชะละลายโครเมียมหลังการหล่อแข็ง จาก สมการที่ 3.1 ได้ผลดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลายโครเมียมหลังการหล่อ-แข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ในหินปูน โดยปริมาตร (%)	ระยะเวลา การบ่มขึ้น (days)	ปริมาณ Cr ในก้อน หล่อแข็ง (mgCr/g solid)	ปริมาณ Cr ในก้อน หล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัด 1 ลิตร (mg)	ความสามารถ ในการ ชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
10	3	0.150	0.008	0.144	18.000	1.800
20	3	0.327	0.016	0.170	10.625	1.063
30	3	0.476	0.024	0.171	7.125	0.713
40	3	0.657	0.033	0.187	5.667	0.567
10	7	0.152	0.008	0.160	20.000	2.000
20	7	0.318	0.016	0.187	11.688	1.169
30	7	0.490	0.025	0.192	7.680	0.768
40	7	0.664	0.033	0.213	6.455	0.645
10	14	0.154	0.008	0.190	23.750	2.375
20	14	0.331	0.017	0.225	13.235	1.324
30	14	0.494	0.025	0.240	9.600	0.960
40	14	0.638	0.032	0.251	7.844	0.784
10	28	0.150	0.008	0.212	26.500	2.650
20	28	0.330	0.017	0.293	17.235	1.724
30	28	0.475	0.024	0.321	13.375	1.338
40	28	0.678	0.034	0.350	10.294	1.029
10	56	0.150	0.008	0.199	24.875	2.488
20	56	0.311	0.016	0.216	13.500	1.350
30	56	0.469	0.023	0.224	9.739	0.974
40	56	0.669	0.033	0.247	7.485	0.748

ตารางที่ 4.13 ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลายโครเมียมหลัง การหล่อ-
แข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตรา-
การทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่
อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน (ต่อ)

อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ในหินฝุ่น โดยปริมาตร (%)	ระยะเวลา การบ่มขึ้น (days)	ปริมาณ Cr ในก้อน หล่อแข็ง (mgCr/g solid)	ปริมาณ Cr ในก้อน หล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัด 1 ลิตร (mg)	ความสามารถ ในการ ชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
10	90	0.152	0.008	0.199	24.875	2.488
20	90	0.310	0.016	0.211	13.188	1.319
30	90	0.493	0.025	0.217	8.680	0.868
40	90	0.693	0.035	0.244	6.971	0.697

4.5.3 ประสิทธิภาพในการลดการชะละลายโครเมียมด้วยวิธีการหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีต-
บล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร

จากความสามารถในการชะละลายก่อนการบำบัดเฉลี่ย จากตารางที่ 4.11 และ
ความสามารถหลังการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหิน-
ฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จากตารางที่ 4.13 ทำการคำนวณประสิทธิภาพในการ
ลดการชะละลาย จากสมการที่ 3.4 ได้ดังตารางที่ 4.14


ตารางที่ 4.14 ประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย โครเมียมด้วยการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ในหินปูน โดยปริมาตร (%)	ระยะเวลา การบ่มขึ้น (days)	ความสามารถในการ ชะละลาย ก่อนการบ่ม (mgCr/gCr)	ความสามารถในการ ชะละลาย หลังการบ่ม (mgCr/gCr)	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย
10	3	28.465	18.000	36.764
20	3	28.465	10.625	62.673
30	3	28.465	7.125	74.969
40	3	28.465	5.667	80.093
10	7	28.465	20.000	29.738
20	7	28.465	11.688	58.941
30	7	28.465	7.680	73.019
40	7	28.465	6.455	77.325
10	14	28.465	23.750	16.564
20	14	28.465	13.235	53.503
30	14	28.465	9.600	66.274
40	14	28.465	7.844	72.444
10	28	28.465	26.500	6.903
20	28	28.465	17.235	39.451
30	28	28.465	13.375	53.012
40	28	28.465	10.294	63.836
10	56	28.465	24.875	12.612
20	56	28.465	13.500	52.573
30	56	28.465	9.739	65.786
40	56	28.465	7.485	73.705

ตารางที่ 4.14 ประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย โครเมียมด้วยการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10,20,30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน (ต่อ)


อัตราการทดแทนตะกอน Cr ในหินปูน โดยปริมาตร (%)	ระยะเวลาการบ่มขึ้น (days)	ความสามารถในการชะละลาย ก่อนการบำบัด (mgCr/gCr)	ความสามารถในการชะละลาย หลังการบำบัด (mgCr/gCr)	ประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย
10	90	28.465	24.875	12.612
20	90	28.465	13.188	53.671
30	90	28.465	8.680	69.506
40	90	28.465	6.971	75.509

ทำการสร้างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ได้ดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

และสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย โครเมียม จากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร กับอายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ได้ดัง ภาพที่ 4.8



ภาพที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการลดการชะละลาย โครเมียม จากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน

จากภาพที่ 4.7 พบว่าความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14 และ 28 วัน จะมีความสามารถในการชะละลายเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นความสามารถในการชะละลายจะเริ่มลดลงที่อายุการบ่มขึ้น 56 และ 90 วัน ทั้งนี้เนื่องจากก้อนหล่อแข็งในช่วงอายุการบ่มขึ้น 3, 7, 14 และ 28 วัน สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮดรต ($C_3S_2H_3$) ที่มีคุณสมบัติ เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่ยังมีลักษณะเป็นวุ้น (gel) การจับยึดโลหะหนักยังไม่มีแข็งแรงพอ (22)(23) หรือยังไม่มี การเข้าไปแทรกตัวในสารประกอบซิลิกอนกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (20) ทำให้โครเมียมที่เป็นอิสระมีมาก และสามารถถูกชะละลายได้ง่าย แต่เมื่อผ่านระยะเวลาการบ่มขึ้น 28 วันแล้ว แคลเซียมไฮดรอกไซด์จากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่เป็นอิสระจะเริ่มทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกับ

ซิลิกอน ไดออกไซด์ เกิดเป็นสารประกอบซิลิกอน ที่สามารถจับยึดโครเมียมเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ทนต่อการชะละลายของกรด (20) ส่งผลให้ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดลดลงด้วยส่งผลต่อค่าความสามารถในการชะละลาย

แต่กลับพบว่าความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก จะแปรผันกับอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกจะมีปริมาณตัวยึดประสาน ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลาน ค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับปริมาณหินฝุ่น เมื่อทำการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกโดยการทดแทนปริมาณตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตรเพิ่มขึ้น จะทำให้ปริมาณหินฝุ่นในก้อนหล่อแข็งลดลง ส่งผลให้ช่องว่างในก้อนหล่อแข็งลดลง โครเมียมจะสามารถแทรกตัวอยู่ในช่องว่างได้ ส่งผลต่อการชะละลายโครเมียมได้น้อยลง ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่ช่องว่างภายในก้อนหล่อแข็งมีผลต่อการจับยึดโครเมียม และมีผลต่อการชะละลายโครเมียมออกจากก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีหินฝุ่นเป็นส่วนผสม

4.6 การพิจารณาเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อกที่มีอัตราร้อยละในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตร

เงื่อนไขในการเลือกอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตรที่เหมาะสม ที่สามารถนำมาหล่อแข็งให้เป็นก้อนในรูปคอนกรีตบล็อก ในงานวิจัยฉบับนี้ จะพิจารณาจากกำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักประเภท ก. ที่กำหนดให้มีกำลังรับแรงอัดแบบเฉลี่ยจากพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าความหนาแน่นของก้อนคอนกรีตบล็อกจะต้องไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดด้วยวิธีการสกัดไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานก้อนหล่อแข็ง ในประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ผลจากการทดลองพบว่า ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 10 , 20 และ 30 โดยปริมาตร เมื่ออายุการบ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน มีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ประเภท ก-2 ส่วนก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 40 โดย

ปริมาตร มีกำลังรับแรงอัดเมื่ออายุการบ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน มีค่ากำลังรับแรงอัดน้อยกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร มีค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยที่อายุการบ่มขึ้น 28 วัน เท่ากับ 2059.9, 1973.7, 1869.0, 1878.9 และ 1819.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่า มาตรฐานก้อนหล่อแข็ง ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดให้มีค่าความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าความหนาแน่นใกล้เคียงกับคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อก ที่กำหนดให้มีค่าความหนาแน่นตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (23) ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานก้อนหล่อแข็งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

ในส่วนของปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัด พบว่า ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ทุกระยะการบ่มขึ้นมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณ โครเมียมในก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.151, 0.321, 0.483 และ 0.666 มิลลิกรัมโครเมียมต่อกรัมก้อนหล่อแข็ง ตามลำดับ จากปริมาณ โครเมียมที่มีอยู่ในก้อนหล่อแข็งซึ่งมีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับน้ำหนักของก้อนหล่อแข็ง ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเมื่อปริมาณ โครเมียมในก้อนหล่อแข็งเพิ่มมากขึ้นถึงระดับเท่าใด ปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดจะเพิ่มขึ้นจนเกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

ดังนั้นจึงสนใจในการพิจารณาเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหล่อแข็งตะกอนโครเมียม ในรูปคอนกรีตบล็อก จากอัตราส่วนผสมที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จะพิจารณาเฉพาะค่ากำลังรับแรงอัดและค่าความหนาแน่น โดยค่ากำลังรับแรงอัดจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แบบเฉลี่ยจากพื้นที่รวม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ประเภท ค-2 และค่าความหนาแน่นของก้อนคอนกรีตบล็อกจะต้องไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐานก้อนหล่อแข็ง ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) โดยอัตราส่วนที่

เหมาะสมจะต้องมีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น โดยปริมาตรที่มากที่สุด ซึ่งพบว่า อัตราส่วนผสมที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

อัตราส่วนผสมที่มีอัตราการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร จะใช้ในการศึกษาปริมาณโครเมียมที่เหมาะสมในการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีต-บล็อกแข็งต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ต่อไป

4.7 การวิเคราะห์ปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์

นำโครเมียมสังเคราะห์ที่เตรียมไว้สำหรับการวิจัย ซึ่งได้จากการรีดักชันทางเคมีให้ Cr^{6+} ในสารละลายโครเมียมไดรอกไซด์ (CrO_3) กลายเป็น Cr^{3+} โดยใช้เฟอร์รัสซัลเฟต ($FeSO_4$) แล้วทำให้เกิดการตกตะกอนโดยใช้ โซดาไฟ ($NaOH$) มาทำการอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการย่อย (Digestion) ตามวิธี Standard Method (APHA-AWWA-WPCF) นำสารละลายที่ผ่านการย่อยแล้วไปวิเคราะห์หาปริมาณโครเมียมทั้งหมด ด้วยเครื่อง AAS ได้ค่าปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมเฉลี่ย เท่ากับ 58.531 มิลลิกรัมต่อกรัม ตะกอนแห้ง ($mgCr/g$ dry sludge) ซึ่งมีผลดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ผลจากการวัดปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS

ตัวอย่างที่	ปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์ ($mgCr/g$ dry sludge)
1	57.744
2	55.983
3	56.727
4	60.500
5	61.500
6	58.732
เฉลี่ย	58.531

โครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ได้อัตราส่วนผสม ดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 อัตราส่วนผสมก่อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร


ปูน (g)	เถ้าแกลบ (g)	หินฝุ่น (g)	อัตราทดแทนปริมาตร ตะกอน Cr ด้วย Cr สังเคราะห์ (%)	น้ำหนัก ตะกอน Cr สังเคราะห์ (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr (g)	ปริมาณน้ำ ทักน้ำใน ตะกอนทั้งหมด (g)
250	250	1225	0	0.0	412.5	95.9
250	250	1225	20	37.1	330.0	140.0
250	250	1225	40	74.1	247.5	184.1
250	250	1225	60	111.2	165.0	228.2
250	250	1225	80	148.2	82.5	272.4
250	250	1225	100	185.3	0.0	316.5

ทำการผสมตามอัตราส่วนผสมที่คำนวณไว้ ใส่ในแบบของเครื่องซิลวาแรมอัดเป็นคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนักแบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร จำนวนอัตราส่วนผสมละ 2 ก้อนตัวอย่าง ทำการบ่มขึ้นก้อนตัวอย่างจนถึงระยะการบ่มขึ้น 28 วัน นำก้อนตัวอย่างมาตากแดดจนแห้ง ทำวัดขนาด และชั่งน้ำหนัก แล้วทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด ตามมาตรฐาน ASTM C 109 และหาค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างแต่ละก้อน ผลจากการทดลอง พบว่าที่ระยะการบ่มขึ้น 28 วัน ก้อนคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร มีกำลังรับแรงอัด เท่ากับ 117.3, 138.3, 142.5, 143.7, 137.1 และ 136.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) และมีความหนาแน่น เท่ากับ 1884.87, 1866.14, 1852.06, 1826.56, 1818.44 และ 1810.37 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) ตามลำดับ สรุปผลได้ดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 ค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน


อัตราทดแทนตะกอน Cr ด้วย Cr สังเคราะห์ โดยปริมาตร (%)	กำลังรับแรงอัด (ksc)	ความหนาแน่น (kg/cu.m)
0	117.3	1884.87
20	138.3	1866.14
40	142.5	1852.06
60	143.7	1826.56
80	137.1	1818.44
100	136.6	1810.37

จากตารางที่ 4.17 สร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่ากำลังรับแรงอัด กับอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ได้ดังภาพที่ 4.9 และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น กับอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ได้ดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.9 กำลังรับแรงอัด กับอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะหรณ์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ในอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 28 วัน

จากภาพที่ 4.9 พบว่าค่ากำลังรับแรงอัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะหรณ์ร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 20 โดยปริมาตร จะมีการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงอัดอย่างชัดเจน หลังจากนั้นกำลังรับแรงอัดจะมีพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะหรณ์มากกว่าร้อยละ 60 โดยปริมาตร กำลังรับแรงอัดจะเริ่มลดลง การที่กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น ตามอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะหรณ์นั้น เนื่องจากโครเมียมในก้อนหล่อแข็งจะอยู่ในรูปของสารประกอบซิลิกอน (20) อยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อน ที่เป็นโครงสร้างของโลหะหนักเข้าไปแทรกตัวระหว่างช่องว่างภายในก้อนหล่อแข็ง ทำให้ก้อนหล่อแข็งมีกำลังรับแรงอัดเพิ่มมากขึ้น (57) นอกจากนี้จากการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะหรณ์โดยปริมาตรเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ปริมาณสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ในตะกอนโครเมียมลดลง ส่งผลให้การบวมของก้อนหล่อแข็งลดน้อยลง ส่งผลให้ก้อนหล่อแข็งสามารถรับแรงอัดได้มากขึ้น



ภาพที่ 4.10 ความหนาแน่น กับอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ในอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร ที่อายุการบ่มขึ้น 28 วัน

จากภาพที่ 4.10 พบว่าค่าความหนาแน่นแปรผันตามอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60 80 และ 100 โดยปริมาตร เนื่องจากค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของตะกอนโครเมียม และโครเมียมสังเคราะห์มีค่าที่ไม่เท่ากัน เมื่อทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์โดยปริมาตร จะทำให้มีน้ำหนักของก้อนหล่อแข็งที่ไม่เท่ากัน และมีผลต่อการคำนวณค่าความหนาแน่น แต่โยภาพรวมยังมีค่าความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกับคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อกที่กำหนดให้มีค่าความหนาแน่นตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (23)

เมื่อทำการคำนวณปริมาณโครเมียมทั้งหมดในก้อนหล่อแข็ง(mg) และปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแคลบ (gCr/kgCRHA) ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ได้ผลดังตารางที่ 4.18 และ 4.19 ตามลำดับ (รายละเอียดในภาคผนวก)

ตารางที่ 4.18 ปริมาณโครเมียมทั้งหมดในก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิง-
ตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมใน
หินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียม
สังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

อัตราทดแทน ตะกอน Cr ด้วย Cr สังเคราะห์โดยปริมาตร (%)	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr รวม Cr สังเคราะห์ (mg)	ปริมาณ Cr ทั้งหมด ในก้อนหล่อแข็ง (mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
0.0	1043.87	0.475
20.0	2758.15	1.260
40.0	4472.43	2.050
60.0	6186.72	2.849
80.0	7901.00	3.655
100.0	9615.28	4.468

ตารางที่ 4.19 ปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์บิ่เข้าแกลบ ของก้อนหล่อแข็งตะกอน
โครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มี
อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการ
ทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100
โดยปริมาตร

อัตราทดแทน ตะกอน Cr ด้วย Cr สังเคราะห์ โดยปริมาตร (%)	ปริมาณ Cr ทั้งหมด ในก้อนหล่อแข็ง (mg Cr/g ก้อนหล่อแข็ง)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กรัม (mgCr/gCRHA)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กิโลกรัม (gCr/kgCRHA)
0.0	0.475	2.088	2.088
20.0	1.260	5.516	5.516
40.0	2.050	8.945	8.945
60.0	2.849	12.373	12.373
80.0	3.655	15.802	15.802
100.0	4.468	19.231	19.231

จากการวิจัยของ Rijal (17) พบว่าโดยทั่วไปโลหะหนักจะไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำรุนแรงมากนัก โดยเฉพาะโครเมียม (Cr^{3+}) แต่โครเมียม (Cr^{3+}) กลับมีส่วนช่วยให้ซีเมนต์แข็งแรงขึ้น (58) จากการวิจัยของ วิชัย มาชูตระกูล (50) พบว่า การหล่อแข็งตะกอนโครเมียม 2 - 10 กรัมโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ (gCr/kg CRHA) จะทำให้อ่อนตัวอย่างมีกำลังรับแรงอัดสูงขึ้นตามปริมาณโครเมียม เมื่อพิจารณาจากค่ากำลังรับแรงอัด และปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ(gCr/kgCRHA) ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร เดียวกัน ในตารางที่ 4.17 และ 4.19 พบว่า มีค่ากำลังรับแรงอัดเท่ากับ 117.3, 138.3, 142.5, 143.7, 137.1 และ 136.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) โดยมีปริมาณโครเมียมเท่ากับ 2.088, 5.516, 8.945, 12.375, 15.802 และ 19.231 กรัมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ (gCr/kg CRHA) ตามลำดับ พบว่าเมื่อก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกมีค่าปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ อยู่ระหว่าง 2.088 – 12.375 กรัมโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแกลบ (gCr/kg CRHA) จะมีค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีปริมาณปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเถ้าแกลบมากกว่า 12.375 gCr/kgCRHA ค่ากำลังรับแรงอัดจะเริ่มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการวิจัยของ วิชัย มาชูตระกูล ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

4.9 การทดสอบการชะละลายโครเมียมจากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร


นำก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 28 วัน ที่ผ่านการทดสอบกำลังรับแรงอัดแล้ว จะทำการย่อยด้วย Standard Test Hammer แล้วคัดขนาดให้มีขนาดคละที่ขนาดใหญ่สุดไม่ใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตร นำตัวอย่างที่คัดขนาดแล้วไปทำการสกัดด้วยวิธีการสกัด TCLP นำของเหลวที่ได้จากกระบวนการสกัด ทำการวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) แล้วทำการย่อย (Digestion) เพื่อส่งไปวัดค่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะ AAS

ผลจากการวัดปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด (mg/l) และค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังจากการสกัด พบว่า ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร เมื่อการสกัดก่อนคอนกรีตบล็อกด้วยวิธีสกัด TCLP พบว่ามีค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด เท่ากับ 8.85, 8.20, 7.78, 7.74, 8.25 และ 8.37 ตามลำดับ และมีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด เท่ากับ 0.315, 0.405, 0.945, 1.640, 2.380 และ 2.930 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 ค่าความเป็นกรดต่าง และปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด หลังจากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ด้วยวิธีการสกัด TCLP


อัตราทดแทนตะกอน Cr ด้วย Cr สังเคราะห์โดยปริมาตร (%)	กำลังรับแรงอัด (ksc)	ความหนาแน่น (kg/cu.m)
0	117.3	1884.87
20	138.3	1866.14
40	142.5	1852.06
60	143.7	1826.56
80	137.1	1818.44
100	136.6	1810.37

จากตารางที่ 4.20 สร้างเป็นกราฟปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด กับ อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ได้ดังแสดงในภาพที่ 4.11 และสร้างเป็นกราฟค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัด กับ อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ ดังแสดงในภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.11 ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดหลังการสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเดอร์ตล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

จากภาพที่ 4.11 พบว่าจากการสกัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน มีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์เพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน เป็นระยะที่สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์ ($C_3S_2H_2$) ที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุเชื่อมประสานซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน อยู่ในภาวะแข็งตัว ในขณะที่เดียวกันปฏิกิริยาปอซโซลานที่เกิดขึ้นจากสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($Ca(OH)_2$) ทำปฏิกิริยากับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) เกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์ ($3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮดรอกไซด์ ($3CaO \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3H_2O$) ที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุเชื่อมประสานเช่นเดียวกัน (22) (26) ซึ่งโครเมียมในก้อนหล่อแข็งจะถูกจับยึดโดยการเข้าไปแทรกตัวในสารประกอบซิลิกอน กลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (20) แต่เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์รวมมีค่าเกินไป การผสมเพื่ออัดเป็นคอนกรีตบล็อก 1 ก้อน มีปริมาณเท่ากับ 500 กรัม จึงทำให้เกิดสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์ ($3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O$) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮดรอกไซด์ ($3CaO \cdot 2Al_2O_3 \cdot 3H_2O$) มีปริมาณที่ไม่มากพอต่อการจับยึดโครเมียมทั้งหมด แต่จะสามารถจับโครเมียมได้ในระดับหนึ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมโครเมียมสังเคราะห์ จะทำให้




ภาพที่ 4.12 ความเป็นกรดด่างของน้ำสกัดหลังการสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะสีร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

จากภาพที่ 4.12 พบว่าค่าความเป็นกรดด่างของน้ำสกัดหลังการสกัดจะลดลงเมื่ออัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะสีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 60 โดยปริมาตร หลังจากนั้นค่าความเป็นกรดด่างของน้ำสกัดหลังการสกัดจะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะสีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาการบ่มขึ้น 28 วัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.5 ถึง 8.9 ซึ่งการที่ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำสกัดหลังการสกัดปรับลดลง เมื่อมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะสีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการทดแทนโครเมียมสังกะสีเพิ่มขึ้น จะทำให้ตะกอนโครเมียมลดลง ส่งผลให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)_2) ที่เป็นอิสระในก้อนหล่อแข็งลดลงด้วย จึงมีการปรับเพิ่มขึ้นของน้ำสกัดจากค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นที่ 2.88 ลดลงด้วย

แต่กลับพบว่ามี การปรับเพิ่มขึ้นของค่าความเป็นกรดด่าง อีกครั้งทั้งที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังกะสีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)_2) ที่เป็นอิสระในตะกอนโครเมียมมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน หรือมีปริมาณที่น้อยจนไม่มีผลต่อการปรับค่าความเป็นกรดด่างได้อย่างชัดเจน ดังนั้นแต่อาจสรุปได้ว่า โดยภาพรวมค่าความเป็นกรดด่างของน้ำสกัดหลังการสกัดมีค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.20

นำค่ากำลังรับแรงอัด และปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร จากตารางที่ 4.17 และ 4.20 มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ที่อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วัน ได้ดังภาพที่ 4.13




ภาพที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดกับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วัน

จากภาพที่ 4.13 พบว่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการสกัดก้อนหล่อแข็งไม่มีความสัมพันธ์กับกำลังรับแรงอัด ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงอัดจะมีผลมาจากปริมาณโครเมียมในก้อนหล่อแข็งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อมีปริมาณโครเมียมถึงระดับหนึ่ง กำลังรับแรงอัดจะลดลง (50) ในขณะที่เมื่อมีการเพิ่มปริมาณโครเมียมในก้อนหล่อแข็ง ก็จะส่งผลให้มีโครเมียม

อิสระในก้อนหล่อแข็งเพิ่มมากขึ้น ทำให้สารประกอบซิลิกอนที่เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลานไม่สามารถจับยึดได้หมด โครเมียมจึงถูกชะละลายได้มากขึ้น

นำค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัด และปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก จากตารางที่ 4.20 มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัด กับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ที่อัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน ได้ดังภาพที่ 4.14

จากภาพที่ 4.14 พบว่าปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจะแปรผันตามอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดหลังการสกัด



ภาพที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นกรดต่าง (pH) ของน้ำสกัดหลังการสกัด กับปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราในการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 28 วัน

4.10 การศึกษาความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตรที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

นำค่าปริมาณโครเมียมทั้งหมดในก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร จากตารางที่ 4.18 และค่าน้ำหนักเฉลี่ยของก้อนหล่อแข็ง มาคำนวณปริมาณโครเมียมต่อกรัมก้อนหล่อแข็ง (mgCr/gก้อนหล่อแข็ง) ที่อายุการบ่มขึ้น 28 วัน ได้ผลดังตารางที่ 4.21 (รายละเอียดการคำนวณในตารางในภาคผนวก)

ตารางที่ 4.21 ค่าปริมาณโครเมียมต่อกรัมก้อนหล่อแข็ง (mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง) ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

ปูน (g)	เถ้าแกลบ (g)	อัตราทดแทน ตะกอน Cr ด้วย Cr สังเคราะห์ โดยปริมาตร (%)	ปริมาณ Cr ทั้งหมด ในก้อนหล่อแข็ง (mg Cr/g ก้อนหล่อแข็ง)
250.0	250.0	0.0	0.475
250.0	250.0	20.0	1.260
250.0	250.0	40.0	2.050
250.0	250.0	60.0	2.849
250.0	250.0	80.0	3.655
250.0	250.0	100.0	4.468

จากปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด (mg/l) จากก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการ

การทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร จากตารางที่ 4.20 ทำการคำนวณหาปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัด (mg) หลังจากนั้นคำนวณหาความสามารถในการชะละลายโครเมียมหลังการหล่อแข็ง จากสมการที่ 3.1 ได้ผลดังตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ความสามารถในการชะละลาย และร้อยละในการชะละลายโครเมียม หลังก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่ง-บล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

อัตราทดแทนปริมาณ ตะกอน Cr ด้วย โครเมียมสังเคราะห์ (%)	ปริมาณ Cr ใน ก้อนหล่อแข็ง 100 กรัม (g)	ปริมาณ Cr ทั้งหมด ในน้ำสกัด หลังการสกัด (mg)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
0	0.048	0.630	13.125	1.313
20	0.126	0.810	6.429	0.643
40	0.205	1.890	9.220	0.922
60	0.285	3.280	11.509	1.151
80	0.366	4.760	13.005	1.301
100	0.447	5.860	13.110	1.311

จากตารางที่ 4.22 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมโดยการทดแทนด้วยโครเมียมสังเคราะห์โดยปริมาตร จากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 20 พบว่าความสามารถในการชะละลายจะลดลง แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมโดยการทดแทนด้วยโครเมียมสังเคราะห์มากกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร ความสามารถในการชะละลายจะกลับเพิ่มมากขึ้น


จากการนำข้อมูลปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดหลังการสกัดเฉลี่ย และปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเมนต์เจ้าเกลือ ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร จากตารางที่ 4.9 และของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับ-

น้ำหนัก แบบอินเตอร์ ล็อกกิ้งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร จากตารางที่ 4.19 มาพิจารณาพร้อมกับความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็งทั้ง 2 ลักษณะ ที่ระบอบการบ่มขึ้น 28 วัน จากตารางที่ 4.13 และ 4.22 ตามลำดับ ได้ผลดังตารางที่ 4.23 และสร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ได้ดังภาพที่ 4.15

ตารางที่ 4.23 ปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัดหลังการสกัดเฉลี่ย ปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีเมนต์และและความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็งที่ระบอบการบ่มขึ้น 28 วัน ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ้งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร และก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกิ้งบล็อก ที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

ปริมาณปูนซีเมนต์รวมซีเมนต์ (g)	ปริมาณหินฝุ่น (g)	ปริมาณ Cr ทั้งหมดในน้ำสกัดเฉลี่ยที่ระบอบการบ่มขึ้น 28 วัน (mg)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กิโลกรัม (gCr/kgCRHA)	ความสามารถในการชะละลาย (mgCr/gCr)	อัตราทดแทนตะกอน Cr ในหินฝุ่น (%)
500.0	1750.0	0.010	0	0	0
500.0	1575.0	0.212	0.696	26.500	10
500.0	1400.0	0.293	1.392	17.235	20
500.0	1225.0	0.321	2.088	13.125	30(0)
500.0	1225.0	0.810	5.516	6.429	30(20)
500.0	1225.0	1.890	8.945	9.220	30(40)
500.0	1225.0	3.280	12.373	11.509	30(60)
500.0	1225.0	4.760	15.802	13.005	30(80)
500.0	1225.0	5.860	19.231	13.110	30(100)

หมายเหตุ (-) หมายถึงอัตราร้อยละการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์โดยปริมาตร



ภาพที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัดหลังการสกัด ปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีดีแกลบ และความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการบ่มขึ้น 28 วัน ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร และก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงต้นรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยทำการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

จากตารางที่ 4.23 และภาพที่ 4.15 พบว่า ในช่วงปริมาณโครเมียม 0 ถึง 2.088 กรัมโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีดีแกลบ (gCr/kgCRHA) เป็นช่วงของการหล่อแข็งที่กำหนดให้มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตร ซึ่งก้อนหล่อแข็งแต่ละอัตราทดแทนจะมีหินฝุ่นที่ไม่เท่ากัน หากก้อนหล่อแข็งมีปริมาณหินฝุ่นมากเท่าใด ปริมาณช่องว่างระหว่างหินฝุ่นในก้อนหล่อแข็งก็จะมากตามไปด้วย และเมื่อช่องว่างระหว่างหินฝุ่นมีมากตัวยึดประสานที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลาน จะต้องทำหน้าที่ยึดประสานหินฝุ่นซึ่งเป็นส่วนผสมหลักก่อน จากการพิจารณาปริมาณหินฝุ่นและความสามารถในการชะละลายที่ค่าปริมาณโครเมียม

0, 0.696, 1.392 และ 2.088 กรัมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์จี้เถ้าแกลบ (gCr/kgCRHA) พบว่ามีปริมาณหินฝุ่นในส่วนผสม เท่ากับ 1575, 1400 และ 1225 กรัม และมีความสามารถในการชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็งเท่ากับ 26.500, 17.235 และ 13.125 มิลลิกรัมโครเมียมต่อกรัมโครเมียม (mgCr/gCr) ตามลำดับ พบว่าความสามารถในการชะละลายแปรผกผันกับปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์จี้เถ้าแกลบ แต่แปรผันตามปริมาณหินฝุ่น ทำให้อาจสรุปได้ว่าความสามารถในการชะละลายแปรผันตามปริมาณช่องว่างของก้อนหล่อแข็งที่แปรผันตามปริมาณของหินฝุ่น

ส่วนในช่วงของปริมาณโครเมียม 5.516 ถึง 19.231 กรัมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์จี้เถ้าแกลบ (gCr/kgCRHA) เป็นช่วงของการหล่อแข็งที่กำหนดให้มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาณคงที่ตลอด และทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมโดยการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ซึ่งก้อนหล่อแข็งแต่ละอัตราทดแทนจะมีหินฝุ่นที่เท่ากัน ปริมาณช่องว่างระหว่างหินฝุ่นในก้อนหล่อแข็งจึงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ตัวชี้วัดประสาณที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน และปฏิกิริยาปอซโซลาน ที่ทำหน้าที่ชี้วัดประสาณหินฝุ่นในก้อนหล่อแข็งแต่ละอัตราทดแทน ในระดับที่ใกล้เคียงกัน จากการพิจารณาปริมาณหินฝุ่นและความสามารถในการชะละลายในช่วงของปริมาณโครเมียม 5.516, 8.945, 12.373, 15.802 และ 19.231 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์จี้เถ้าแกลบ พบว่า ก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อก มีปริมาณหินฝุ่นในส่วนผสมคงที่เท่ากับ 1225 กรัม มีปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัด เท่ากับ 0.810, 1.890, 3.280, 4.760 และ 5.860 มิลลิกรัม และมีความสามารถในการชะละลายออกจากก้อนหล่อแข็ง เท่ากับ 6.429, 9.220, 11.509, 13.005 และ 13.110 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลำดับ พบว่าปริมาณโครเมียมทั้งหมดในน้ำสกัด และความสามารถในการชะละลายจะแปรผันตาม ปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์จี้เถ้าแกลบ ทำให้อาจสรุปได้ว่า ความสามารถในการชะละลายแปรผันตามปริมาณโครเมียมในก้อนหล่อแข็งที่แปรผันตามปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์จี้เถ้าแกลบ

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกำจัดของเสียอันตรายที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ ด้วยวิธีการหล่อแข็ง (Solidification) ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ และหินฟูน ในอัตราส่วน 1:1:7 ผสมรวมกับน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม (ปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ และหินฟูน) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงอัตราการทดแทนของเสียอันตรายในรูปตะกอนโครเมียมในหินฟูนโดยปริมาตร ในอัตราร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 และยังศึกษาถึงระดับของปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียมที่เหมาะสม ที่จะสามารถบำบัดด้วยวิธีการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกดังกล่าวได้ โดยจะต้องมีกำลังรับแรงอัดเทียบเท่ากับมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ก-2 และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมาไม่มากเกินไปกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) จากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) เพื่อนำของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ในลักษณะเหนือระดับน้ำใต้ดินโดยมีวัสดุฉนวนผิว ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1.1 การทำคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราส่วนผสมส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ เถ้าแกลบ และหินฟูน ในอัตราส่วน 1:1:7 ผสมรวมกับน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม สามารถบำบัดของเสียอันตรายที่เป็นตะกอนโครเมียมในลักษณะการหล่อแข็ง โดยการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฟูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร มีประสิทธิภาพในการลดการถูกชะละลายโครเมียม ของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ประมาณร้อยละ 53 ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน โดยมีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 110.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(ksc) มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1940.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) และมีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) เท่ากับ 0.321

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดมากกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) แบบเฉลี่ยพื้นที่รวม ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 มีความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งเทียบเท่ากับคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อก และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมาไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

5.1.2 ปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม 19.231 กรัมโครเมียม สามารถนำมาบำบัดของเสียอันตรายด้วยการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีอัตราส่วนผสมส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ ulla แกลบ และหินปูน ในอัตราส่วน 1 : 1 : 7 ผสมรวมกับน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม ซึ่งมีปริมาณปูนซีเมนต์รวมซีเมนต์แกลบเท่ากับ 1 กิโลกรัม โดยที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 136.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) มีความหนาแน่นเท่ากับ 1810.37 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) และปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) เท่ากับ 2.930 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดมากกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) แบบเฉลี่ยพื้นที่รวม ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 มีความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งเทียบเท่ากับคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อก และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมาไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

5.1.3 ความสามารถในการชะละลายโครเมียม ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูนในอัตราส่วนผสม ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่าง หรือความพรุนของก้อนหล่อแข็ง โดยผลการศึกษารูปได้ว่าการหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ซึ่งมีอัตราส่วนผสมส่วนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ ulla แกลบ และหินปูน ในอัตราส่วน 1:1:7 ผสมรวมกับน้ำร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสมรวม โดยการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนร้อยละ 30 โดยปริมาตร จะเป็นอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดที่สามารถบำบัดของเสียอันตรายในรูปตะกอนโครเมียม ด้วยวิธีการหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเทอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน โดยมีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ 110.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1940.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) และมีปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) เท่ากับ

0.321 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดมากกว่า 85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ksc) แบบเนื้อผิวพื้นที่รวม ตามมาตรฐานคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก. 60-2516 ชั้นคุณภาพ ค-2 มีความหนาแน่นของก้อนหล่อแข็งเทียบเท่ากับคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/cu.m.) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อก และมีปริมาณโลหะหนักที่ถูกชะล้างออกมาไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) จากการทดสอบการสกัดด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

5.1.4 กำลังรับแรงอัดไม่มีความสัมพันธ์ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดจากการชะละลายของโครเมียมของก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาในการบ่มขึ้น 3, 7, 14, 28, 56 และ 90 วัน ด้วยวิธีสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

5.1.5 ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ที่มีการทดแทนหินปูนด้วยตะกอนโครเมียม ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จะมีค่าความหนาแน่นใกล้เคียงกับลักษณะของคอนกรีตเบา (Lightweight Concrete) ประเภทคอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi-lightweight Concrete) สำหรับการทำคอนกรีตบล็อกที่กำหนดให้มีค่าความหนาแน่นตั้งแต่ 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5.1.6 การสกัดด้วยวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching (TCLP) และวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) จะมีผลจากการสกัดที่ใกล้เคียงกัน

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทำการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และเครื่องมือในการทดสอบ ทำให้ไม่สามารถศึกษาได้ครบทุกประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่น่าจะมีความรู้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

5.2.1 ทำการศึกษาการชะละลายในระยะยาว (Long Term Leaching) ด้วยวิธี Accumulated Test เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานก้อนหล่อแข็ง ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก ในการก่อสร้าง

5.2.2 ทำการศึกษาโดยเปลี่ยนวัสดุพอลิไซโลซานจากแกลบเป็นเถ้าลอย หรือ Silica flume เพื่อให้ก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก มีกำลังรับแรงอัด หรือกำลังรับแรงดัดที่ดีขึ้น

5.2.3 ทำการศึกษาหาส่วนผสมเพิ่ม เช่น ทราย หรือดินลูกรัง ในการลดช่องว่างของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก

5.2.4 ทำการศึกษากการหล่อแข็งของเสี้ยนทราย ในรูปคอนกรีตบล็อกลักษณะอื่นๆ เช่น บล็อกรูปตัวหนอน บล็อกสี่เหลี่ยมสำหรับปูพื้น เป็นต้น

5.2.5 ทำการศึกษากการหล่อแข็งของเสี้ยนทราย ในรูปคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก แบบอินเตอร์ล็อกกึ่งบล็อก กับโลหะหนักชนิดอื่น เช่น ตะกั่ว นิกเกิล เป็นต้น



รายการอ้างอิง

1. จิราภรณ์ อรัณยษนาท. สาเหตุที่ทำให้อิฐและหินบนโบราณสถานผุเปื่อย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2538; 10(2): 18-28.
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. โรงงานสีเขียว รักรักษาสิ่งแวดล้อมค้ำชูธรรมชาติ. ใน: ฐานเศรษฐกิจ. ฐานเศรษฐกิจเอ็กเซกคิวทีฟ มีเดีย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ; 2542.
3. Company Profile Daisin Group of Companies from: [http:// www.daisin.co.th](http://www.daisin.co.th) [accession 2001 May 20]
4. Nelson Leonaed Nemerow and Avijit Dasgupta . Industrial and Hazardous waste treatment . New York : Van Nostrand Reinhold ; 1991.
5. บุญยงค์ โลหะวิวัฒน์. การจัดการของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม. วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ศ.ท.เทคโนโลยี 2536; 46(3) : 69-73.
6. Pojasek RB. Using Solidification as a Waste Detoxication Process. In Exner JH. Detoxication of Hazardous Waste. Michigan: Ann Arbor Scince; 1982.
7. Jeffrey LM, Lawrence AS, Karl WN, Susan EB, Arun RG, Bruce MS and Other. The Application of Solidification/Stabilization to Waste Materials. Florida: Lewis Publishers; 1995.
8. Conner JR. Chemical fixation and solidification of Hazardous waste. New York: Van Nostrand Reinhold; 1990.
9. Davis LM and David AC. Introduction to environmental engineering. Singapore: McGraw-Hill; 1991.
10. Sujiwattana P. Factor affecting solidification of Hazardous waste materials [Master of Scince]. Phatumthani: Environment Engineering Program, Asian Instute of Technology ; 1987.
11. Shukrow AJ , Pajak AP and Touhill CJ. Hazardous waste Leachate management manual . Park Ridge. New Jersey: Noyes Data Corporation; 1982 อ้างใน รักรักษา ชาติ . การทำเสถียรกากตะกอนจาโรไซด์โดยการทำให้เป็นก้อน [วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.

12. Pojasek RB. Solid-Waste Disposal : Solidification, Industrial Wastewater and Solidwaste Engineering. New York: Mcgraw-Hill; 1979. อ้างใน พงนิษฐ์ ชุมมมงคลม สิรินทรเทพ เต่าปฤษฎร. การบำบัดโลหะหนักด้วยวิธีการหล่อแข็ง. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2542. พจนอดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปี 2538-2539. สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
13. Robert AC. Standard Handbook of Environmental Engineering. 2nd ed. New York: Mcgraw-Hill; 1998.
14. Loo YC , Numityongskul P and Karasudhi P. Economical Rice Husk Ash Concrete. Building Research and Practice: Asian Institute of Technology : p. 233-238
15. Leangon K. Solidification of Hazardous Waste by Cement-based techniques [Master of Engineering]. Phatumthani: Environment Program, Asian Instute of Technology; 1993.
16. Srivastava AK. Solidification of Hazadous Waste from Pesticide Industries by Using Cementitious Binders [Master of Engineering]. Phatumthani: Environment Engineering Program, Asian Instute of Technology; 1989.
17. Rijal SP. Solidification of Laboratory waste using cementitious binders [Master of Engineering]. Phatumthani: Environment Engineering Program, Asian Instute of Technology; 1990.
18. Thompson DW, Malone PG and Jones LW. Survey of available stabilization technology. In : Pojasek RB , editor. Toxic and hazardous waste disposal. Michigan : ann Arbor Science; 1979. P. 9-12.
19. Sollars CJ and Perry R. Cement-based stabilization of waste: Practical and theoretical considerations. J. IWEM 1989; 3:125-131.
20. Bishop PL. Leaching of inorganic hazardous constituents from stabilized/solidified hazardous wastes. Hazardous Waste & Hazardous Materials 1988; 5(2):129-143.
21. Poon CS, Clark AI, Peter CJ and Perry R. Mechanics of Matal Fixation and Leaching by Cement Base Fixation Process. Waste Management & Research 1985; 3:127-142.
22. Neville AM. Properties of Concrete, Pitman Publishing Latd. 3th ed. London: Longman Scientific & Technical; 1981.

23. วินิต ช่อวิเชียร. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 8 .กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สัมพันธ์พาณิชย์; 2539.
24. Mindress S and Yong JF. Concrete. New Jersey: Prentice Hall ; 1981.
25. ปริญา จินดาประเสริฐ และ สหรัถ พุทธวรรณะ. การศึกษาอิทธิพลของสารประกอบซัลไฟด์ต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้า. วารสารวิศวกรรมสาร 2538; 48(4):65-70.
26. American Society for Testing and Materials . Standard C618-94a . Annual Book of ASTM Standards Section 04 Volumn 04.02 ; 1995.
27. ไกรทอง ชัยศิริวิเรนทร์, นฤชา เกษมตำราญ, พรพิมล มณีรัตน์, วิจิตร เอ็มมาโนชญ์ และ สกล แซ่เต้. การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงโดยการใช้ซีเมนต์แกลบ [วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2534.
28. วัชระ ทองเจริญ, วรชัย จิรานุชัยวัฒนา และอนุภาพ สุภาพันธ์. การผลิตและทดสอบคุณสมบัติบางประการของซีเมนต์แกลบ. วารสารสงขลานครินทร์ 2529; 8(4):479-484.
29. Damer SA. Rice Husk Ash as Pozzolanic Material [Master of Engineering]. Phatumthani: Civil Engineering Programme , Asian Institute of Technology; 1976.
30. สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. สมุดสถิติรายปี ประเทศไทย 2537 (ฉบับย่อ)
31. Justin A de Silva. Current Stage of Research on Reactivity of Rice Husk Ash Cement [Master of Engineering]. Phatumthani: Civil Engineering Programme, Asian Institute of Technology; 1981.
32. Moayad N. Al-Khalaf and Hana AY. Use of rice Husk ash in concrete. The International Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete 1984; 6(4):241-248.
33. นุรฉัตร ฉัตรวีระ, พิชัย นิमितยงสกุล และ พมณ สีหามุตร. เครื่องบดซีเมนต์แกลบ. วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2537; 4(1) :53-78.
34. สาโรจน์ ดำรงศีล. แบบจำลองในการทำนากำลังรับน้ำหนักของคอนกรีตผสมซีเมนต์แกลบ [วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต] . ปทุมธานี: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต; 2541.
35. นุรฉัตร ฉัตรวีระ และ พิชัย นิमितยงสกุล. วัสดุผสมซีเมนต์จากหินปูนและแกลบ. วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2537; 4(2): 105-118.
36. Cook DJ. Cementitious Materials Based on Rice Husk Ash. In : Rice Husk Ask Cement. India : Regional Center for Technology Transfer; 1975.

37. Metha PK. Properties of Blended Cement made from Rice Husk. ACI Journal 1977; 74 (4): 440-442.
38. ประณต กุลประสูตร . เทคนิคงานปูน-คอนกรีต . กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด; 2541.
39. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกแข็งตันรับน้ำหนัก (มอก. 60-2516) . 2517.
40. Perket CL and Webster WC. Hazardous Solid Waste Testing : First Conference . ASTM STP 760 : American Society of Testing and Materials . อ้างในวิชัย มาชูตระกูล . การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมโดยใช้ปูนซีเมนต์และซีเถ้าแกลบ [วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; 2538.
41. U.S. EPA . Toxicity Characteristic Leaching Procedure [Online]2000:[PDF file]. Available from: <http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/1xxx.htm> [accession 2000 Aug 14]
42. Bented and Verna อ้างใน. ชูชัย เทียวประสงค์. การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมโดยใช้ซีเมนต์ผสมเถ้าลอย [วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2539.
43. Shin HS, Her NY and Koo JK. Design optimization for solidification of hazardous waste. Hazardous Waste & Hazardous Material 1988; 5(3) :239-250.
44. Jaggi N. Solidification of Hazardous Waste Using Cementitious Binders [Master of Engineering] . Phatumthani: Environment Engineering Programe , Asian Institute of Technology; 1988.
45. Lung CC. Solidification of Heavy Metals Using Cement and Rice Husk Ash [Master of Engineering]. Phatumthani: Environment Engineering Program, Asian Institute of Technology; 1989.
46. Youn JH. Solidification of Laboratory Waste by Using Ordinary Portland Cement and Lime-Rice Husk Ash Cement [Master of Engineering]. Phatumthani: Environment Engineering Program, Asian Institute of Technology; 1990.

47. Shin H.S, Koo JK, Kim JO and Yoon SP. Leaching characteristics of heavy metal from solidified sludge under seawater condition. *Hazardous Waste & Hazardous Materials* 1990; 7(3): 261-271.
48. Chang KY and Bishop P. Metal distribution in solidified/stabilized waste forms after leaching. *Hazardous Waste & Hazardous Materials* 1992; 9(2):163-171.
49. Chang KY and Bishop PL. Sorption, Important in Stabilized/Solidified Waste Forms. *Hazardous waste & Hazardous Materials* 1992 ; 9(3):289-296.
50. วิชัย มาชุตระกุล. การหล่อแข็ง Cr (VI) และ Cr (III) โดยใช้ปูนซีเมนต์และซีเมนต์แลบ [วิทยาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2538.
51. ประทีป เลียงพีชกร. การหล่อแข็งกากตะกอนตะกั่วโดยใช้ปูนซีเมนต์ซีเมนต์แลบและซีเมนต์ลอย [วิทยาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2538.
52. ชูชัย เทียวประสงค์. การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมโดยใช้ซีเมนต์ผสมแลบลอย [วิทยาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2539.
53. Hillier SR , Sangha CM , Plunkett BA and Walden PJ. Long-term leaching of toxic trace metals from portland cement concrete . *Cement and Concrete Research* 1999; 29: 515-521.
54. บรรณิตร นัตริวิระ และ พีรชล สุภัทธรรม. คุณสมบัติทางกลและความทนทานของมอร์ต้าผสมแลบ. ใน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 . 10-12 พฤษภาคม 2543; โรงแรมดุสิตริสอร์ท และ โปโลคลับ ชะอำ: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2543. MAT 19-24.
55. ปริญญา จินดาประเสริฐ , สมศักดิ์ เมตะนันท์ , สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี และ ธิรวัฒน์ สีนศิริ. คุณสมบัติของคอนกรีตบดอัดผสมแลบและซีเมนต์แลบดำ. ใน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 . 10-12 พฤษภาคม 2543 ; โรงแรมดุสิตริสอร์ท และ โปโลคลับ ชะอำ: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2543. MAT 47-57.

56. พจน์ีย์ ชูมมงคล และ สิรินทรเทพ เต้าประยูร. การบำบัดโลหะหนักด้วยวิธีการหล่อแข็ง. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2542
57. Roy A., Eaton H.C., Carlidge F.K. and Tittlebaum M.E. . Solidification/Stabilization of Heavy Metal Sludge by Portland Cement/Fly Ash Binding Mixture . Hazardous Waste & Hazardous Materials 1992; 8 (1) : 33-40
58. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และเมธี เวชารัตรา . ผลกระทบของโครเมียมต่อกำลังของวัสดุจำพวกซีเมนต์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา .สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. อ้างในวิชัย มาชูตระกูล . การหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมโดยใช้ปูนซีเมนต์และซีเถ้าแกลบ [วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ; 2538.



ภาคผนวก
ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

ตารางแสดงปริมาณโครเมียมในตะกอนโครเมียม

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง (g)	ปรับปริมาตร หลังการ Digest (ml)	ปรับปริมาตร 20 เท่า มีปริมาณโครเมียม (mgCr/l)	ปริมาณโครเมียม ในปริมาตร หลังการ Digest (mgCr/l)	ปริมาณโครเมียมใน ตะกอนโครเมียม (mgCr/gCr)
1	1.0001	100.00	3.558	7.12	7.12
2	1.0002	100.00	2.706	5.41	5.41
3	1.0001	100.00	3.213	6.43	6.43
4	1.0000	100.00	2.739	5.48	5.48
5	1.0003	100.00	2.978	5.96	5.95
6	1.0001	100.00	3.131	6.26	6.26
เฉลี่ย	1.0001	100.00	3.054	6.11	6.108

ตารางแสดงปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด จากการสกัดตะกอนโครเมียมด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

ตัวอย่างที่	ปริมาณโครเมียม ในน้ำสกัด (mgCr/l)	ปริมาณโครเมียม ในตะกอน โครเมียม 50 กรัม (gCr)	ปริมาณน้ำสกัด (l)	ปริมาณโครเมียม ในน้ำสกัด (mgCr)
1	7.760	0.305	1.000	7.760
2	7.955	0.305	1.000	7.955
3	11.160	0.305	1.000	11.160
4	11.450	0.305	1.000	11.450
5	7.085	0.305	1.000	7.085
6	6.745	0.305	1.000	6.745
ค่าเฉลี่ย	8.693	0.305	1.000	8.693

หมายเหตุ ปริมาณโครเมียมตะกอนโครเมียม เท่ากับ 6.108 mg/g

ตารางแสดงค่าความถ่วงจำเพาะของหินฝุ่น และตะกอนโครเมียม

ตัวอย่างที่	น้ำหนัก หินฝุ่น อบแห้ง (g)	น้ำหนัก หินฝุ่น ซึ่งในน้ำ (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr อบแห้ง (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr ซึ่งในน้ำ (g)	ค่าความถ่วงจำเพาะ หินฝุ่น	ค่าความถ่วงจำเพาะ ตะกอน Cr
1	5543.5	3660.0	2620.0	1443.5	2.94	2.23
2	5498.0	3601.5	2784.5	1593.5	2.90	2.34
3	5674.5	3789.5	2546.5	1389.5	3.01	2.20
4	5128.5	3240.5	2681.0	1509.5	2.72	2.29
5	5346.5	3461.0	2498.5	1369.5	2.84	2.21
6	5143.0	3253.5	2542.0	1389.5	2.72	2.21
7	5271.0	3389.0	2487.5	1359.5	2.80	2.21
8	5149.5	3265.5	2384.0	1314.5	2.73	2.23
9	5481.0	3595.0	2591.0	1416.5	2.91	2.21
10	5264.0	3376.0	2464.5	1326.5	2.79	2.17
ค่าเฉลี่ย	5350.0	3463.2	2560.0	1411.2	2.84	2.23

ตารางแสดงการหาความชื้นในตะกอนโครเมียม หลังอบที่อุณหภูมิ 105 °C จนแห้ง

ตัวอย่างที่	น้ำหนัก ภาชนะ อบแห้ง (g)	น้ำหนัก ตะกอน โครเมียม (g)	น้ำหนักตะกอน โครเมียมอบแห้ง รวมภาชนะ (g)	ปริมาณความชื้น ในตะกอน โครเมียม (%)
1	52.2	10.0	56.5	57.1
2	60.0	10.0	63.4	66.3
3	50.3	10.0	54.6	57.2
4	51.3	10.0	55.8	55.2
5	56.4	10.0	61.2	51.5
6	45.3	10.0	48.9	64.1
ค่าเฉลี่ย	52.6	10.0	56.7	58.6

ตารางคำนวณอัตราส่วนผสมต่อการอัดก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร จำนวน 1 ก้อน

ปูน (g)	เส้นแกลบ (g)	หินปูน (g)	น้ำหนักรีดน้ำ (g)	ปริมาณหินปูนที่อัด (cu.m.)	ร้อยละทดแทนหินปูน (cu.m.)	ปริมาณหินปูนที่อัด (cu.m.)	ร้อยละทดแทนหินปูน (cu.m.)	ปริมาณหินปูนที่อัด (cu.m.)	น้ำหนักรีดน้ำ (g)	ปริมาณโครเมียมที่นำมาทดแทน (g)	ปริมาณโครเมียมหลังอบแห้ง (g)	ปริมาณน้ำหักน้ำในตะกอนโครเมียม (g)	น้ำหนักหินปูนคงเหลือ (g)
250.00	250.00	1750.00	337.50	0.00062	0	0.00062	0.00062	0.00062	0.0	0.0	58.6	337.5	1750.00
250.00	250.00	1750.00	337.50	0.00062	10	0.00062	0.00062	0.00062	137.5	58.6	58.6	257.0	1575.00
250.00	250.00	1750.00	337.50	0.00062	20	0.00062	0.00062	0.00062	275.0	58.6	58.6	176.4	1400.00
250.00	250.00	1750.00	337.50	0.00062	30	0.00062	0.00062	0.00062	412.5	58.6	58.6	95.9	1225.00
250.00	250.00	1750.00	337.50	0.00062	40	0.00062	0.00062	0.00062	550.0	0.0	0.0	337.5	1050.00

หมายเหตุ 1. ในการผสมอัตราส่วนที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ในอัตราร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร ใช้ตะกอนที่ไม่ได้ผ่านการอบแห้ง ซึ่งทำการหาปริมาณความชื้นในตะกอน ได้ค่าเท่ากับ ร้อยละ 58.6

2. ในการผสมอัตราส่วนที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ในอัตราร้อยละ 40 โดยปริมาตร ได้ทำการนำตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีปริมาณความชื้นในตะกอน เท่ากับ ร้อยละ 0



ตารางแสดงค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 0 โดยปริมาตร

ตัวอย่างที่	อายุการบ่มชั้น	ปริมาตร (cu.cm.)	พื้นที่ผิว (cm ² .)	น้ำหนัก (g)	แรงอัดสูงสุด (ton)	กำลังรับแรงอัด (ksc.)	ความหนาแน่น (kg/cu.m.)
1	3	1225.6	70.20	2463.0	5.645	80.4	2009.70
2	3	1199.3	70.20	2441.5	5.985	85.3	2035.72
3	3	1188.1	70.98	2449.5	6.015	84.7	2061.69
4	3	1188.1	71.83	2452.5	5.820	81.0	2064.21
5	3	1202.9	70.92	2442.5	6.245	88.1	2030.57
6	3	1199.3	71.83	2423.5	6.355	88.5	2020.71
7	7	1199.2	71.83	2433.0	10.342	144.0	2028.79
8	7	1195.5	72.80	2401.0	9.586	131.7	2008.29
9	7	1187.9	70.98	2395.5	9.246	130.3	2016.55
10	7	1221.9	71.83	2426.5	9.663	134.5	1985.89
11	7	1165.7	70.20	2425.5	9.862	140.5	2080.80
12	7	1182.6	70.83	2388.5	10.224	144.3	2019.67
13	14	1217.9	70.98	2422.5	11.102	156.4	1989.03
14	14	1199.3	71.76	2407.2	10.562	147.2	2007.12
15	14	1188.1	72.54	2424.5	11.245	155.0	2040.65
16	14	1199.3	71.76	2418.5	10.426	145.3	2016.55
17	14	1202.9	70.98	2421.4	10.845	152.8	2013.03
18	14	1187.9	70.20	2410.5	11.072	157.7	2029.18
19	28	1180.5	72.80	2324.5	13.610	187.0	1969.01
20	28	1199.2	70.98	2462.0	12.350	174.0	2052.97
21	28	1199.2	70.20	2401.5	11.694	166.6	2002.52
22	28	1188.1	70.83	2413.0	10.985	155.1	2030.97
23	28	1180.5	70.76	2394.5	10.910	154.2	2028.31
24	28	1191.6	70.83	2418.0	12.045	170.1	2029.18
25	56	1158.6	70.20	2560.0	17.785	253.3	2209.60
26	56	1133.0	71.20	2495.5	14.802	207.9	2202.64
27	56	1133.0	67.64	2460.0	12.104	178.9	2171.30
28	56	1122.3	69.42	2426.0	14.373	207.0	2161.67
29	56	1133.0	69.42	2475.5	13.521	194.8	2184.81
30	56	1147.6	68.40	2520.5	13.021	190.4	2196.32
31	90	1176.0	69.42	2389.0	14.308	206.1	2031.53
32	90	1185.2	69.42	2427.5	14.357	206.8	2048.21
33	90	1190.6	70.20	2442.0	15.962	227.4	2051.07
34	90	1223.5	72.00	2557.0	19.603	272.3	2089.84
35	90	1176.0	71.20	2482.5	14.451	203.0	2110.88
36	90	1179.8	70.20	2510.5	17.784	253.3	2127.90

ตารางแสดงค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีกร
ทศแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 10 โดยปริมาตร

ตัวอย่างที่	อายุการบ่มขึ้น	ปริมาตร (cu.cm.)	พื้นที่ผิว (cm ² .)	น้ำหนัก (g)	แรงอัดสูงสุด (ton)	กำลังรับแรงอัด (ksc.)	ความหนาแน่น (kg/cu.m.)
1	3	1133.0	70.98	2230.5	6.055	85.3	1968.58
2	3	1143.8	72.00	2296.5	5.705	79.2	2007.75
3	3	1184.4	71.76	2381.0	4.725	65.8	2010.23
4	3	1114.3	70.00	2244.5	6.235	89.1	2014.28
5	3	1180.5	72.54	2373.5	4.859	67.0	2010.52
6	3	1184.4	71.76	2416.5	5.841	81.4	2040.20
7	7	1129.1	70.20	2289.5	8.102	115.4	2027.80
8	7	1158.6	68.64	2233.5	6.730	98.0	1927.79
9	7	1194.5	70.40	2378.5	9.265	131.6	1991.16
10	7	1158.6	72.00	2237.5	7.854	109.1	1931.24
11	7	1173.3	69.42	2346.0	6.945	100.0	1999.42
12	7	1176.5	71.20	2267.5	8.426	118.3	1927.36
13	14	1129.1	69.42	2270.00	9.125	131.4	2010.53
14	14	1150.4	70.98	2365.00	10.210	143.8	2055.89
15	14	1150.5	70.20	2261.00	9.305	132.5	1965.18
16	14	1158.6	69.42	2295.00	7.940	114.4	1980.87
17	14	1139.8	71.20	2194.50	8.120	114.0	1925.35
18	14	1150.5	70.20	2204.00	7.946	113.2	1915.64
19	28	1169.6	70.20	2353.0	12.561	178.9	2011.87
20	28	1184.4	69.16	2277.5	7.205	104.2	1922.84
21	28	1136.6	70.20	2300.5	12.534	178.5	2023.98
22	28	1169.5	68.40	2347.0	12.534	183.2	2006.89
23	28	1195.5	70.98	2352.5	10.542	148.5	1967.72
24	28	1169.5	70.20	2302.0	9.834	140.1	1968.41
25	56	1176.0	69.42	2334.5	13.842	199.4	1985.19
26	56	1176.0	67.64	2350.0	13.673	202.1	1998.37
27	56	1223.5	68.40	2316.0	11.496	168.1	1892.87
28	56	1157.3	67.86	2263.0	10.434	153.8	1955.42
29	56	1150.8	66.88	2324.0	12.452	186.2	2019.53
30	56	1161.3	68.64	2312.5	11.985	174.6	1991.27
31	90	1186.6	69.42	2283.0	13.665	196.8	1923.92
32	90	1165.3	69.42	2310.5	13.184	189.9	1982.79
33	90	1186.8	71.20	2272.5	15.081	211.8	1914.78
34	90	1201.6	70.20	2284.0	12.924	184.1	1900.83
35	90	1190.7	68.40	2297.5	13.793	201.7	1929.55
36	90	1176.0	69.42	2288.0	14.211	204.7	1945.64

ตารางแสดงค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 20 โดยปริมาตร

ตัวอย่างที่	อายุการบ่มขึ้น	ปริมาตร (cu.cm.)	พื้นที่ผิว (cm ² .)	น้ำหนัก (g)	แรงอัดสูงสุด (ton)	กำลังรับแรงอัด (ksc.)	ความหนาแน่น (kg/cu.m.)
1	3	1114.3	63.96	2083.0	2.216	34.6	1869.35
2	3	1146.1	68.25	2178.5	2.680	39.3	1900.73
3	3	1135.5	69.60	2072.5	3.642	52.3	1825.15
4	3	1165.5	71.20	2245.5	4.124	57.9	1926.58
5	3	1150.5	68.36	2099.0	2.791	40.8	1824.38
6	3	1150.5	69.42	2087.5	3.122	45.0	1814.38
7	7	1154.6	69.42	2194.0	3.915	56.4	1900.25
8	7	1161.3	71.20	2231.5	4.155	58.4	1921.61
9	7	1133.0	68.64	2142.0	3.615	52.7	1890.47
10	7	1154.7	69.42	2161.5	3.792	54.6	1871.95
11	7	1154.7	70.20	2209.0	4.086	58.2	1913.09
12	7	1180.1	69.42	2178.5	3.819	55.0	1846.10
13	14	1114.3	69.42	2025.5	5.235	75.4	1817.74
14	14	1143.8	70.20	2156.5	6.805	96.9	1885.35
15	14	1180.1	69.42	2246.0	6.705	96.6	1903.30
16	14	1146.8	70.20	2050.0	5.186	73.9	1787.55
17	14	1150.5	69.42	2098.5	6.249	90.0	1823.95
18	14	1180.1	68.40	2046.0	6.370	93.1	1733.82
19	28	1126.0	70.20	2145.5	7.421	105.7	1905.42
20	28	1093.1	68.64	2112.0	6.904	100.6	1932.18
21	28	1107.8	69.42	2057.5	5.321	76.6	1857.35
22	28	1188.1	70.98	2145.5	6.846	96.4	1805.82
23	28	1158.6	68.40	2095.4	5.594	81.8	1808.59
24	28	1143.8	69.42	2098.5	6.243	89.9	1834.65
25	56	1193.5	68.64	2167.5	8.587	125.1	1816.04
26	56	1176.0	71.20	2278.0	11.870	166.7	1937.14
27	56	1197.7	69.42	2298.5	10.806	155.7	1919.13
28	56	1171.9	66.88	2207.5	8.268	123.6	1883.73
29	56	1176.0	67.64	2242.5	9.894	146.3	1906.81
30	56	1176.0	69.42	2232.0	10.526	151.6	1898.02
31	90	1186.8	67.64	2261.0	9.793	144.8	1905.09
32	90	1201.6	68.40	2255.5	12.294	179.7	1877.11
33	90	1186.8	69.42	2236.5	12.441	179.2	1884.45
34	90	1186.8	67.64	2198.5	10.778	159.3	1852.43
35	90	1186.8	67.64	2248.5	11.926	176.3	1894.56
36	90	1179.8	68.40	2252.4	12.037	176.0	1909.14

ตารางแสดงค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีกา
 ทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร

ตัวอย่างที่	อายุการบ่มขึ้น	ปริมาตร (cu.cm.)	พื้นที่ผิว (cm ² .)	น้ำหนัก (g)	แรงอัดสูงสุด (ton)	กำลังรับแรงอัด (ksc.)	ความหนาแน่น (kg/cu.m.)
1	3	1154.7	69.42	2149.5	2.657	38.3	1861.56
2	3	1133.0	67.64	2148.5	2.635	39.0	1896.36
3	3	1179.8	69.42	2272.0	3.070	44.2	1925.68
4	3	1147.6	71.20	2222.0	3.190	44.8	1936.21
5	3	1165.5	70.20	2195.5	2.645	37.7	1883.69
6	3	1158.4	68.40	2179.5	2.846	41.6	1881.47
7	7	1150.5	68.64	2143.5	4.185	61.0	1863.06
8	7	1143.6	70.40	2079.5	3.995	56.7	1818.32
9	7	1118.3	69.42	2164.0	4.505	64.9	1935.05
10	7	1136.6	70.20	2185.0	4.660	66.4	1922.37
11	7	1133.0	69.42	2094.5	3.896	56.1	1848.55
12	7	1150.5	67.64	2123.0	4.124	61.0	1845.24
13	14	1103.8	67.86	2095.5	3.925	57.8	1898.50
14	14	1143.8	69.42	2160.0	5.540	79.8	1888.41
15	14	1165.5	71.20	2117.0	5.870	82.4	1816.33
16	14	1143.8	69.42	2089.5	4.921	70.9	1826.78
17	14	1118.4	68.64	2098.0	4.623	67.4	1875.88
18	14	1122.3	67.64	2124.5	4.625	68.4	1893.02
19	28	1125.6	69.42	2152.5	8.075	116.3	1912.25
20	28	1107.6	68.64	2180.0	7.040	102.6	1968.25
21	28	1165.4	71.20	2301.5	8.902	125.0	1974.93
22	28	1122.3	68.64	2142.5	7.125	103.8	1909.06
23	28	1143.8	68.64	2215.5	7.924	115.4	1936.93
24	28	1111.6	66.88	2197.0	6.580	98.4	1976.43
25	56	1186.8	69.42	2127.5	8.124	117.0	1792.61
26	56	1197.7	69.42	2225.0	8.243	118.7	1857.76
27	56	1123.5	70.20	2314.0	12.523	178.4	2059.56
28	56	1172.1	68.64	2209.0	10.942	159.4	1884.72
29	56	1186.8	66.88	2214.5	10.854	162.3	1865.91
30	56	1176.0	67.64	2259.5	12.457	184.2	1921.41
31	90	1186.8	69.42	2233.5	12.131	174.7	1881.92
32	90	1190.6	70.20	2142.0	10.902	155.3	1799.09
33	90	1172.1	66.88	2088.0	9.708	145.2	1781.48
34	90	1150.8	68.64	2012.5	10.582	154.2	1748.84
35	90	1186.8	69.42	2132.5	11.250	162.1	1796.82
36	90	1165.3	69.42	2089.0	10.695	154.1	1792.70

ตารางแสดงค่ากำลังรับแรงอัด และความหนาแน่น ของก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโคลรเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 40 โดยปริมาตร

ตัวอย่างที่	อายุการบ่มชื้น	ปริมาตร (cu.cm.)	พื้นที่ผิว (cm ² .)	น้ำหนัก (g)	แรงอัดสูงสุด (ton)	กำลังรับแรงอัด (ksc.)	ความหนาแน่น (kg/cu.m.)
1	3	1154.7	68.64	2105.0	1.187	17.3	1823.02
2	3	1165.5	70.20	2114.5	1.600	22.8	1814.19
3	3	1169.2	70.20	2229.5	1.315	18.7	1906.86
4	3	1129.1	69.42	2072.5	1.487	21.4	1835.60
5	3	1165.5	68.64	2105.0	1.216	17.7	1806.04
6	3	1139.8	69.42	2076.5	1.521	21.9	1821.82
7	7	1097.2	68.64	1983.0	1.877	27.3	1807.33
8	7	1118.3	70.40	2111.0	2.142	30.4	1887.65
9	7	1180.5	70.20	2242.0	2.287	32.6	1899.13
10	7	1136.8	70.20	2088.5	2.241	31.9	1837.17
11	7	1136.8	68.40	2054.5	1.962	28.7	1807.27
12	7	1133.0	69.42	2104.0	1.762	25.4	1856.94
13	14	1143.8	69.42	2053.5	3.955	57.0	1795.30
14	14	1122.3	69.42	2015.0	3.620	52.1	1795.45
15	14	1180.5	70.20	2327.5	4.710	67.1	1971.56
16	14	1195.5	70.98	2238.5	4.815	67.8	1872.37
17	14	1173.3	69.16	2245.5	4.120	59.6	1913.76
18	14	1169.6	70.20	2212.0	4.564	65.0	1891.31
19	28	1154.7	68.64	2022.0	3.390	49.4	1751.14
20	28	1118.3	68.64	2051.0	3.660	53.3	1834.00
21	28	1115.0	69.42	2104.5	4.280	61.7	1887.41
22	28	1072.4	67.86	2009.0	3.170	46.7	1873.44
23	28	1100.9	69.42	2079.5	3.925	56.5	1888.87
24	28	1100.7	70.20	2043.0	4.132	58.9	1856.02
25	56	1186.8	69.42	2122.5	2.549	36.7	1788.40
26	56	1172.1	68.64	2102.5	4.551	66.3	1793.86
27	56	1176.0	69.42	1925.5	3.286	47.3	1637.39
28	56	1121.5	70.20	2133.5	4.826	68.7	1902.41
29	56	1176.0	67.64	2108.0	4.153	61.4	1792.58
30	56	1176.0	67.64	2095.5	3.856	57.0	1781.81
31	90	1150.8	68.64	2015.0	7.115	103.7	1751.02
32	90	1172.1	68.64	2060.0	4.915	71.6	1757.60
33	90	1165.3	67.64	1924.5	4.308	63.7	1651.53
34	90	1172.1	66.88	2041.5	4.661	69.7	1741.81
35	90	1172.1	68.64	2002.0	5.010	73.0	1708.11
36	90	1150.8	66.88	2012.5	4.925	73.6	1748.84

ตารางแสดง ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดก่อน และหลังการสกัด รวมทั้งปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการสกัดก่อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 0 โดยปริมาตร

อัตราการทดแทนตะกอนในหินฝุ่น	ตัวอย่างที่	อายุการบ่มขึ้น	pH น้ำสกัดก่อนสกัด	pH น้ำสกัดหลังสกัด	ปริมาณ โครเมียม (mg/l)
0%	1	3	2.86	9.37	less than 0.050
0%	2	3	2.89	9.43	less than 0.050
0%	3	3	2.91	9.46	less than 0.050
0%	4	3	2.87	9.38	less than 0.050
0%	5	3	2.90	9.42	less than 0.050
0%	6	3	2.91	9.48	less than 0.050
0%	7	7	2.91	9.21	less than 0.050
0%	8	7	2.88	9.06	less than 0.050
0%	9	7	2.89	9.16	less than 0.050
0%	10	7	2.87	9.21	less than 0.050
0%	11	7	2.86	9.27	less than 0.050
0%	12	7	2.84	9.11	less than 0.050
0%	13	14	2.91	8.63	less than 0.050
0%	14	14	2.90	8.56	less than 0.050
0%	15	14	2.86	8.79	less than 0.050
0%	16	14	2.89	8.57	less than 0.050
0%	17	14	2.85	8.43	less than 0.050
0%	18	14	2.87	8.49	less than 0.050
0%	19	28	2.86	7.74	less than 0.050
0%	20	28	2.89	7.65	less than 0.050
0%	21	28	2.87	7.52	less than 0.050
0%	22	28	2.90	7.73	less than 0.050
0%	23	28	2.86	7.79	less than 0.050
0%	24	28	2.91	7.81	less than 0.050
0%	25	56	2.88	7.20	less than 0.050
0%	26	56	2.89	7.13	less than 0.050
0%	27	56	2.87	7.16	less than 0.050
0%	28	56	2.87	7.04	less than 0.050
0%	29	56	2.86	7.06	less than 0.050
0%	30	56	2.91	7.14	less than 0.050
0%	31	90	2.90	6.69	less than 0.050
0%	32	90	2.87	6.78	less than 0.050
0%	33	90	2.88	6.61	less than 0.050
0%	34	90	2.86	6.64	less than 0.050
0%	35	90	2.91	6.76	less than 0.050
0%	36	90	2.86	6.63	less than 0.050

ตารางแสดง ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดก่อน และหลังการสกัด รวมทั้งปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการสกัดก่อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 10 โดยปริมาตร

อัตราทดแทนตะกอนในหินฝุ่น	ตัวอย่างที่	อายุการบ่มชิ้น	pH น้ำสกัดก่อนสกัด	pH น้ำสกัดหลังสกัด	ปริมาณโครเมียม (mg/l)
10%	1	3	2.89	9.41	0.142
10%	2	3	2.87	9.52	0.149
10%	3	3	2.86	9.45	0.138
10%	4	3	3.01	9.49	0.144
10%	5	3	2.88	9.54	0.147
10%	6	3	2.89	9.64	0.142
10%	7	7	2.88	9.35	0.160
10%	8	7	2.85	9.15	0.144
10%	9	7	2.87	9.26	0.162
10%	10	7	2.86	9.31	0.148
10%	11	7	2.88	9.38	0.172
10%	12	7	2.89	9.24	0.174
10%	13	14	2.87	8.53	0.196
10%	14	14	2.88	8.64	0.234
10%	15	14	2.91	8.85	0.187
10%	16	14	2.90	8.66	0.181
10%	17	14	2.89	8.57	0.167
10%	18	14	2.86	8.74	0.174
10%	19	28	2.89	7.87	0.241
10%	20	28	2.87	7.93	0.231
10%	21	28	2.91	7.86	0.194
10%	22	28	2.86	7.91	0.186
10%	23	28	2.90	7.98	0.204
10%	24	28	2.86	7.91	0.216
10%	25	56	2.87	7.35	0.207
10%	26	56	2.87	7.06	0.194
10%	27	56	2.89	7.41	0.208
10%	28	56	2.88	7.30	0.192
10%	29	56	2.90	7.09	0.181
10%	30	56	2.86	7.39	0.214
10%	31	90	2.89	6.75	0.201
10%	32	90	2.91	6.66	0.194
10%	33	90	2.90	6.80	0.186
10%	34	90	2.89	6.73	0.183
10%	35	90	2.86	6.78	0.197
10%	36	90	2.89	6.74	0.201

ตารางแสดง ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดก่อน และหลังการสกัด รวมทั้งปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการสกัดก่อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 20 โดยปริมาตร

อัตราการทดแทนตะกอนในหินฝุ่น	ตัวอย่างที่	อายุการบ่มขึ้น	pH น้ำสกัดก่อนสกัด	pH น้ำสกัดหลังสกัด	ปริมาณโครเมียม (mg/l)
20%	1	3	2.89	9.64	0.171
20%	2	3	2.88	9.59	0.183
20%	3	3	2.84	9.66	0.175
20%	4	3	2.86	9.44	0.184
20%	5	3	2.89	9.74	0.162
20%	6	3	2.87	9.66	0.145
20%	7	7	2.88	9.44	0.174
20%	8	7	2.86	9.37	0.171
20%	9	7	2.89	9.41	0.175
20%	10	7	2.88	9.39	0.249
20%	11	7	2.84	9.42	0.183
20%	12	7	2.86	9.34	0.169
20%	13	14	2.85	9.14	0.220
20%	14	14	2.89	9.15	0.212
20%	15	14	2.91	9.02	0.243
20%	16	14	2.87	9.08	0.232
20%	17	14	2.88	9.11	0.217
20%	18	14	2.86	9.07	0.227
20%	19	28	2.86	7.84	0.303
20%	20	28	2.85	8.10	0.197
20%	21	28	2.89	7.85	0.384
20%	22	28	2.87	7.97	0.245
20%	23	28	2.88	8.22	0.337
20%	24	28	2.91	8.04	error (0.797)
20%	25	56	2.86	7.84	0.221
20%	26	56	2.85	7.87	0.214
20%	27	56	2.89	7.89	0.216
20%	28	56	2.91	7.86	0.216
20%	29	56	2.86	7.88	0.216
20%	30	56	2.87	7.82	0.214
20%	31	90	2.89	7.16	0.193
20%	32	90	2.87	6.98	0.209
20%	33	90	2.91	7.23	0.183
20%	34	90	2.90	7.06	0.216
20%	35	90	2.91	6.71	0.189
20%	36	90	2.89	6.77	0.219

ตารางแสดง ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดก่อน และหลังการสกัด รวมทั้งปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการสกัดก่อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 30 โดยปริมาตร

อัตราทดแทนตะกอนในหินฝุ่น	ตัวอย่างที่	อายุการบ่มขึ้น	pH น้ำสกัดก่อนสกัด	pH น้ำสกัดหลังสกัด	ปริมาณโครเมียม (mg/l)
30%	1	3	2.88	9.68	0.153
30%	2	3	2.89	9.67	0.179
30%	3	3	2.87	9.63	0.158
30%	4	3	2.89	9.64	0.176
30%	5	3	2.86	9.66	0.183
30%	6	3	2.87	9.65	0.174
30%	7	7	2.85	9.66	0.171
30%	8	7	2.87	9.63	0.159
30%	9	7	2.86	9.64	0.204
30%	10	7	2.87	9.62	0.161
30%	11	7	2.86	9.65	0.174
30%	12	7	2.88	9.61	0.280
30%	13	14	2.87	9.48	0.259
30%	14	14	2.89	9.45	0.237
30%	15	14	2.89	9.49	0.246
30%	16	14	2.91	9.48	0.251
30%	17	14	2.86	9.47	0.238
30%	18	14	2.84	9.51	0.209
30%	19	28	2.87	8.81	0.327
30%	20	28	2.88	8.55	0.353
30%	21	28	2.84	8.19	0.341
30%	22	28	2.86	8.23	0.294
30%	23	28	2.87	8.62	0.324
30%	24	28	2.90	8.83	0.286
30%	25	56	2.87	7.56	0.243
30%	26	56	2.86	7.43	0.237
30%	27	56	2.89	7.10	0.204
30%	28	56	2.85	7.68	0.223
30%	29	56	2.86	7.55	0.205
30%	30	56	2.89	7.22	0.231
30%	31	90	2.89	6.47	error (0.440)
30%	32	90	2.89	6.43	0.238
30%	33	90	2.86	6.46	0.244
30%	34	90	2.90	6.44	0.185
30%	35	90	2.91	6.34	0.213
30%	36	90	2.87	6.44	0.178

ตารางแสดง ค่าความเป็นกรดต่างของน้ำสกัดก่อน และหลังการสกัด รวมทั้งปริมาณ โครเมียมในน้ำสกัดหลังจากการสกัดก่อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นร้อยละ 40 โดยปริมาตร

อัตราทดแทนตะกอนในหินฝุ่น	ตัวอย่างที่	อายุการบ่มวัน	pH น้ำสกัดก่อนสกัด	pH น้ำสกัดหลังสกัด	ปริมาณโครเมียม (mg/l)
40%	1	3	2.89	11.05	0.169
40%	2	3	2.86	11.09	0.196
40%	3	3	2.88	11.16	0.185
40%	4	3	2.87	11.18	0.201
40%	5	3	2.86	11.16	0.193
40%	6	3	2.86	11.12	0.176
40%	7	7	2.86	11.05	0.213
40%	8	7	2.89	10.99	0.203
40%	9	7	2.88	11.03	0.198
40%	10	7	2.87	11.04	0.231
40%	11	7	2.89	10.96	0.248
40%	12	7	2.88	11.06	0.187
40%	13	14	2.84	10.93	0.236
40%	14	14	2.83	10.94	0.265
40%	15	14	2.87	10.97	0.241
40%	16	14	2.89	11.12	0.259
40%	17	14	2.87	11.31	0.238
40%	18	14	2.89	10.98	0.264
40%	19	28	2.89	10.42	0.368
40%	20	28	2.89	10.49	0.321
40%	21	28	2.88	10.37	0.334
40%	22	28	2.86	10.37	0.357
40%	23	28	2.90	10.46	0.369
40%	24	28	2.84	10.36	0.348
40%	25	56	2.84	7.71	0.249
40%	26	56	2.85	7.73	0.251
40%	27	56	2.89	7.68	0.227
40%	28	56	2.86	7.69	0.261
40%	29	56	2.87	7.72	0.238
40%	30	56	2.88	7.66	0.253
40%	31	90	2.91	6.93	0.235
40%	32	90	2.90	6.72	0.224
40%	33	90	2.89	6.91	0.232
40%	34	90	2.86	6.69	0.224
40%	35	90	2.85	6.65	0.226
40%	36	90	2.86	6.97	0.227

ตารางแสดงปริมาณโครเมียมในน้ำสกัด จากการสกัดที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตรต่างๆ ที่มีอายุการบ่มขึ้น 90 วัน ด้วยวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox)

อัตราการทดแทน ตะกอนโครเมียมใน หินปูนโดยปริมาตร	ปริมาณโครเมียมหลัง จากการสกัดด้วยวิธี EP Tox			
	#1	#2	#3	mean
10%	0.226	0.228	0.226	0.227
20%	0.240	0.239	0.235	0.238
30%	0.189	0.199	0.189	0.192
40%	0.263	0.271	0.249	0.261

ตารางเปรียบเทียบการสกัดกอนหล่อแข็งที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูนต่างๆ ด้วยวิธีการสกัด Extraction Procedure Toxicity (EP Tox) กับวิธีการสกัด Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

ตัวอย่างที่	ปริมาณโครเมียมหลังจากการสกัดด้วยวิธี EP Tox				ปริมาณโครเมียมหลังจากการสกัดด้วยวิธี TCLP			
	10%	20%	30%	40%	10%	20%	30%	40%
1	0.226	0.24	0.189	0.263	0.237	0.235	0.241	0.269
2	0.228	0.239	0.199	0.271	0.238	0.24	0.198	0.318
3	0.226	0.235	0.189	0.249	-	-	-	-
เฉลี่ย	0.227	0.238	0.192	0.261	0.238	0.238	0.220	0.294

ตารางแสดงปริมาณ โครเมียมในก้อนหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อกที่มีอัตราการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่นโดยปริมาตรต่างๆ

อัตราการทดแทน ตะกอน Cr ด้วยหินฝุ่น โดยปริมาตร (%)	น้ำหนัก ตะกอน Cr ที่นำมา ทดแทน (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr แท้ (g)	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr ที่นำมาทดแทน (mgCr)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง การบ่มขึ้น 3 วัน (g)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 3 วัน (mgCr, ก้อนหล่อแข็ง)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 7 วัน (g)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 7 วัน (mgCr, ก้อนหล่อแข็ง)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 14 วัน (g)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 14 วัน (mgCr, ก้อนหล่อแข็ง)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 28 วัน (g)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 28 วัน (mgCr, ก้อนหล่อแข็ง)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 56 วัน (g)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 56 วัน (mgCr, ก้อนหล่อแข็ง)	น้ำหนัก ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 90 วัน (g)	ปริมาณ Cr ใน ก้อนหล่อแข็ง ที่ระยะการ บ่มขึ้น 90 วัน (mgCr, ก้อนหล่อแข็ง)
0	0.00	0.00	0.0	2445.42	2411.7	2417.4	0.000	0.000	0.000	2402.3	0.000	2489.6	0.000	2468.1	0.000
10	137.50	56.97	348.0	2323.75	2292.1	2264.9	0.152	0.154	0.150	2322.1	0.150	2316.7	0.150	2289.3	0.152
20	275.00	113.94	695.9	2127.67	2186.1	2103.8	0.318	0.331	0.330	2109.1	0.330	2237.7	0.311	2242.1	0.310
30	412.51	170.92	1043.9	2194.50	2131.6	2114.1	0.490	0.494	0.475	2198.4	0.475	2224.9	0.469	2116.3	0.493
40	550.01	227.89	1391.8	2117.17	2097.2	2182.0	0.664	0.638	0.678	2051.5	0.678	2081.3	0.669	2009.3	0.693

ตารางที่แสดงความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากการสกัดตะกอนโครเมียมด้วยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)

ตัวอย่างที่	ปริมาณ Cr ในน้ำสกัด (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ในตะกอน Cr 50 กรัม (g)	ปริมาณ น้ำสกัด (l)	ปริมาณ Cr ในน้ำสกัด (mgCr)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
1	7.760	0.305	1.000	7.760	25.443	2.544
2	7.955	0.305	1.000	7.955	26.082	2.608
3	11.160	0.305	1.000	11.160	36.590	3.659
4	11.450	0.305	1.000	11.450	37.541	3.754
5	7.085	0.305	1.000	7.085	23.230	2.323
6	6.745	0.305	1.000	6.745	22.115	2.211
ค่าเฉลี่ย	8.693	0.305	1.000	8.693	28.500	2.850

หมายเหตุ ปริมาณโครเมียมตะกอนโครเมียม เท่ากับ 6.108 mg/g

การคำนวณความสามารถในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียม

- ในการสกัดด้วยวิธี TCLP ใช้ตะกอนโครเมียมแห้ง 50 g
- ใช้น้ำสกัด #2 : pH 2.88 +/- 0.05 ปริมาณ 1 liter
- ตะกอนโครเมียมมีโครเมียมทั้งหมด 6.108 mg Cr/g dry sludge
- ดังนั้นจะมีโครเมียมทั้งหมด 0.305 g
ในตะกอนโครเมียมแห้ง 50 กรัม เท่ากับ
- ปริมาณโครเมียมในน้ำสกัดตะกอนโครเมียม 8.693 mg/l
ด้วยวิธี TCLP
- ดังนั้นมีปริมาณโครเมียมทั้งหมด 8.693 mg
ในน้ำสกัด 1 ลิตร เท่ากับ
- ค่าความสามารถในการชะละลายโครเมียม 28.500 mg Cr/g dry sludge
จากตะกอนโครเมียม เท่ากับ
- ร้อยละในการชะละลายโครเมียมจากตะกอนโครเมียม เท่ากับ 2.850

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายก้อนหล่อแข็ง ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 3 วัน

อัตราการ ทดแทน	ปริมาณ Cr ใน ก้อนหล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณ น้ำสกัด (l)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 3 วัน (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 3 วัน (mgCr)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
0	0.000	1.000	less than 0.01	less than 0.01	N/D	N/D
10	0.008	1.000	0.144	0.144	18.000	1.800
20	0.016	1.000	0.170	0.170	10.625	1.063
30	0.024	1.000	0.171	0.171	7.125	0.713
40	0.033	1.000	0.187	0.187	5.667	0.567
ค่าเฉลี่ย	0.016	1.000	0.168	0.168	10.354	1.035

หมายเหตุ	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 10 % เท่ากับ	0.150	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 20 % เท่ากับ	0.327	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 30 % เท่ากับ	0.476	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 40 % เท่ากับ	0.657	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายก้อนหล่อแข็ง ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 7 วัน

อัตราการ ทดแทน	ปริมาณ Cr ใน ก้อนหล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณ น้ำสกัด (l)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 7 วัน (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 7 วัน (mgCr)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
0	0.000	1.000	less than 0.01	less than 0.01	N/D	N/D
10	0.008	1.000	0.160	0.160	20.000	2.000
20	0.016	1.000	0.187	0.187	11.688	1.169
30	0.025	1.000	0.192	0.192	7.680	0.768
40	0.033	1.000	0.213	0.213	6.455	0.645
ค่าเฉลี่ย	0.016	1.000	0.188	0.188	11.456	1.146

หมายเหตุ	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 10 % เท่ากับ	0.152	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 20 % เท่ากับ	0.318	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 30 % เท่ากับ	0.490	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 40 % เท่ากับ	0.664	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายก้อนหล่อแข็ง ที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 14 วัน

อัตราการ ทดแทน	ปริมาณ Cr ใน ก้อนหล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณ น้ำสกัด	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 14 วัน (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 14 วัน (mgCr)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
0	0.000	1.000	less than 0.01	less than 0.01	N/D	N/D
10	0.008	1.000	0.190	0.190	23.750	2.375
20	0.017	1.000	0.225	0.225	13.235	1.324
30	0.025	1.000	0.240	0.240	9.600	0.960
40	0.032	1.000	0.251	0.251	7.844	0.784
ค่าเฉลี่ย	0.016	1.000	0.226	0.227	13.607	1.361

หมายเหตุ	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 10 % เท่ากับ	0.154	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 20 % เท่ากับ	0.331	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 30 % เท่ากับ	0.494	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 40 % เท่ากับ	0.638	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

อัตราการ ทดแทน	ปริมาณ Cr ใน ก้อนหล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณ น้ำสกัด	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 28 วัน (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ใน น้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 28 วัน (mgCr)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
0	0.000	1.000	less than 0.01	less than 0.01	N/D	N/D
10	0.008	1.000	0.212	0.212	26.500	2.650
20	0.017	1.000	0.293	0.293	17.235	1.724
30	0.024	1.000	0.321	0.321	13.375	1.338
40	0.034	1.000	0.350	0.350	10.294	1.029
ค่าเฉลี่ย	0.017	1.000	0.294	0.294	16.851	1.685

หมายเหตุ	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 10 % เท่ากับ	0.150	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 20 % เท่ากับ	0.330	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 30 % เท่ากับ	0.475	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณ โครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 40 % เท่ากับ	0.678	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 56 วัน

อัตราการทดแทน	ปริมาณ Cr ในก้อนหล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณน้ำสกัด	ปริมาณ Cr ในน้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 56 วัน (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ในน้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 56 วัน (mgCr)	ความสามารถในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละในการชะละลาย
0	0.000	1.000	less than 0.01	less than 0.01	N/D	N/D
10	0.008	1.000	0.199	0.199	24.875	2.488
20	0.016	1.000	0.216	0.216	13.500	1.350
30	0.023	1.000	0.224	0.224	9.739	0.974
40	0.033	1.000	0.247	0.247	7.485	0.748
ค่าเฉลี่ย	0.016	1.000	0.221	0.222	13.900	1.390

หมายเหตุ	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 10 % เท่ากับ	0.150	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 20 % เท่ากับ	0.311	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 30 % เท่ากับ	0.469	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 40 % เท่ากับ	0.669	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 90 วัน

อัตราการทดแทน	ปริมาณ Cr ในก้อนหล่อแข็ง 50 กรัม (g)	ปริมาณน้ำสกัด	ปริมาณ Cr ในน้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 90 วัน (mgCr/l)	ปริมาณ Cr ในน้ำสกัดเฉลี่ย ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 90 วัน (mgCr)	ความสามารถในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละในการชะละลาย
0	0.000	1.000	less than 0.01	less than 0.01	N/D	N/D
10	0.008	1.000	0.199	0.199	24.875	2.488
20	0.016	1.000	0.211	0.211	13.188	1.319
30	0.025	1.000	0.217	0.217	8.680	0.868
40	0.035	1.000	0.244	0.244	6.971	0.697
ค่าเฉลี่ย	0.017	1.000	0.218	0.218	13.428	1.343

หมายเหตุ	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 10 % เท่ากับ	0.152	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 20 % เท่ากับ	0.310	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 30 % เท่ากับ	0.493	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)
	ปริมาณโครเมียมก้อนหล่อแข็งที่มีการทดแทน 40 % เท่ากับ	0.693	(mgCr/g ก้อนหล่อแข็ง)

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลาย และประสิทธิภาพในการลดการชะละลายของการบำบัด
ด้วยวิธีการหล่อแข็งในรูปคอนกรีตบล็อก ที่มีการทดแทนตะกอน โครเมียมในหินปูนโดยปริมาตร

อัตรา ทดแทน ตะกอน Cr	ความสามารถ ในการชะละลาย ก่อนการบำบัด	ความสามารถ ในการชะละลาย หลังการบำบัด ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 3 วัน	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 3 วัน	ความสามารถ ในการชะละลาย หลังการบำบัด ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 7 วัน	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 7 วัน	ความสามารถ ในการชะละลาย หลังการบำบัด ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 14 วัน	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 14 วัน	ความสามารถ ในการชะละลาย หลังการบำบัด ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 28 วัน	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 28 วัน	ความสามารถ ในการชะละลาย หลังการบำบัด ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 56 วัน	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 56 วัน	ความสามารถ ในการชะละลาย หลังการบำบัด ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 90 วัน	ประสิทธิภาพ ในการลด การชะละลาย ที่ระยะเวลา บ่มขึ้น 90 วัน
10	28.500	18.000	36.842	20.000	29.823	23.750	16.667	26.500	7.018	24.875	12.719	24.875	12.719
20	28.500	10.625	62.719	11.688	58.991	13.235	53.560	17.235	39.525	13.500	52.632	13.188	53.728
30	28.500	7.125	75.000	7.680	73.053	9.600	66.316	13.375	53.070	9.739	65.828	8.680	69.544
40	28.500	5.667	80.117	6.455	77.352	7.844	72.478	10.294	63.880	7.485	73.737	6.971	75.539
เฉลี่ย	28.500	10.354	63.670	11.456	59.805	13.607	52.255	16.851	40.873	13.900	51.229	13.428	52.863

ตารางแสดงผลการทดลองการหาปริมาณโครเมียมในโครเมียมสังเคราะห์

ตัวอย่างที่	น้ำหนัก ตัวอย่าง (g)	ปรับปริมาตร หลังการ Digest (ml)	ปรับปริมาตร 5000 เท่า มีปริมาณ Cr (mg/l)	ปริมาณ Cr ในปริมาตร หลังการ Digest (mg/l)	ปริมาณ Cr ใน Cr สังเคราะห์ (mg/g)
1	1.0001	50	0.231	57.750	57.744
2	1.0003	50	0.224	56.000	55.983
3	1.0004	50	0.227	56.750	56.727
4	1.0000	50	0.242	60.500	60.500
5	1.0000	50	0.246	61.500	61.500
6	1.0003	50	0.235	58.750	58.732
เฉลี่ย	1.0002	50	0.234	58.542	58.531

ตารางแสดงค่าความถ่วงจำเพาะของโครเมียมสังเคราะห์

ตัวอย่างที่	น้ำหนักน้ำ (g)	น้ำหนักตะกอน (g)	ค่าความถ่วงจำเพาะ โครเมียมสังเคราะห์
1	506.1	506.1	1.0000
2	506.8	506.8	1.0014
3	507.5	507.8	1.0034
4	506.8	506.6	1.0010
5	506.6	506.2	1.0002
6	505.6	506.5	1.0008
7	506.2	505.6	0.9990
8	507.1	506.3	1.0004
9	505.7	506.4	1.0006
10	506.9	506.8	1.0014
ค่าเฉลี่ย	506.5	506.5	1.0008

หมายเหตุ ขนาดปริมาตรกระบอก ที่ใช้ในการหาความถ่วงจำเพาะ
สูง 50 มิลลิเมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 113.5 มิลลิเมตร
ปริมาตรกระบอก เท่ากับ 0.000506088 ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงการหาความชื้นในตะกอนโครเมียม หลังอบที่อุณหภูมิ 105 °C จนแห้ง

ตัวอย่างที่	น้ำหนัก ภาชนะ อบแห้ง (g)	น้ำหนักตะกอน โครเมียม สังเคราะห์ (g)	น้ำหนักตะกอน โครเมียมสังเคราะห์ อบแห้งรวมภาชนะ (g)	ปริมาณความชื้นใน ตะกอนโครเมียม สังเคราะห์ (%)
1	52.3	10.0	61.2	11.4
2	53.2	10.0	61.9	12.6
3	50.4	10.0	59.3	11.1
4	58.7	10.0	67.6	11.2
5	43.1	10.0	52.1	10.2
6	49.9	10.0	58.7	11.6
ค่าเฉลี่ย	51.3	10.0	60.1	11.4

ตารางแสดงคำนวณอัตราส่วนผสมก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร

ปูน (g)	เส้นแกลบ (g)	หินปูน (g)	น้ำหนักตะกอน Cr ที่นำมาทดแทน (g)	น้ำหนักตะกอน Cr (g)	น้ำหนักตะกอน Cr ที่ถูกทดแทน (g)	น้ำหนักตะกอน Cr ที่เหลือ (g)	ปริมาณน้ำในตะกอน Cr ที่เหลือ (g)	ปริมาณน้ำในตะกอน Cr สังเคราะห์ (g)	ปริมาณน้ำในตะกอนทั้งหมด (g)
250	250	1225	0	0.00019	0	0.00000	241.6	0.0	95.9
250	250	1225	20	0.00019	20	0.00004	193.3	4.2	140.0
250	250	1225	40	0.00019	40	0.00007	145.0	8.4	184.1
250	250	1225	60	0.00019	60	0.00011	96.6	12.6	228.2
250	250	1225	80	0.00019	80	0.00015	48.3	16.8	272.4
250	250	1225	100	0.00019	100	0.00019	0.0	21.0	316.5

หมายเหตุ ตะกอน Cr สังเคราะห์ มี Total Cr 58.53 mg/g dry sludge
 ตะกอน Cr มี Total Cr 6.11 mg/g dry sludge
 ความชื้นตะกอนโครเมียม 58.57 %
 ความชื้นตะกอนโครเมียมสังเคราะห์ 11.35 %

ค่าความถ่วงจำเพาะหินปูน 2.84
 ค่าความถ่วงจำเพาะตะกอนโครเมียม 2.23
 ค่าความถ่วงจำเพาะตะกอนโครเมียมสังเคราะห์ 1.00

ตารางแสดงผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

ตัวอย่างที่	อัตราทดแทน ตะกอน Cr ด้วยตะกอน Cr สังเคราะห์ โดยปริมาตร	ปริมาตร (cu.cm.)	พื้นที่ผิว (cm ²)	น้ำหนัก (g)	แรงอัดสูงสุด (ton)	กำลังรับแรงอัด (ksc.)	ความหนาแน่น (kg/cu.m.)
1	0	1155.952	68.64	2199.5	7.955	115.9	1902.76
2	0	1175.96	69.42	2195.5	8.234	118.6	1866.99
3	20	1125.713	67.86	2187.5	9.490	139.8	1943.21
4	20	1223.540	68.40	2189.0	9.351	136.7	1789.07
5	40	1179.800	68.40	2179.5	9.752	142.6	1847.35
6	40	1175.960	70.20	2183.5	9.995	142.4	1856.78
7	60	1190.600	69.42	2175.5	9.887	142.4	1827.23
8	60	1186.820	68.80	2167.0	9.978	145.0	1825.89
9	80	1179.800	69.42	2165.5	9.258	133.4	1835.48
10	80	1197.676	69.60	2157.5	9.796	140.7	1801.41
11	100	1186.820	69.42	2154.5	9.684	139.5	1815.36
12	100	1190.600	68.40	2149.5	9.148	133.7	1805.39

ตารางแสดงผลการสกัดก่อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินฝุ่น ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะการบ่มขึ้น 28 วัน

ตัวอย่างที่	อัตราทดแทน โครเมียมด้วย โครเมียมสังเคราะห์ โดยปริมาตร	pH น้ำสกัด ก่อนสกัด	pH น้ำสกัด หลังสกัด	ปริมาณโครเมียม (mg/l)
1	0	2.89	8.83	0.314
2	0	2.90	8.86	0.316
1	20	2.88	8.19	0.408
2	20	2.87	8.21	0.402
1	40	2.87	7.79	0.938
2	40	2.89	7.76	0.952
1	60	2.89	7.73	1.660
2	60	2.88	7.75	1.620
1	80	2.89	8.24	2.480
2	80	2.87	8.26	2.280
1	100	2.90	8.36	2.820
2	100	2.88	8.38	3.040

ตารางแสดงปริมาณโครเมียมในก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ในอัตรา ร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

ปูน (g)	เต็มกลม (g)	หินปูน (g)	ปริมาณน้ำ หักน้ำใน ตะกอน ทั้งหมด (g)	อัตราทดแทน ปริมาตร ตะกอน Cr ด้วย ตะกอน Cr สังเคราะห์ (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr สังเคราะห์ (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr ทั้งหมด (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr สังเคราะห์ แท้ (g)	น้ำหนัก ตะกอน Cr ทั้งหมด (g)	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr แท้ (mg)	ปริมาณ Cr ใน ตะกอน Cr ทั้งหมด (mg)	น้ำหนัก เฉลี่ยก้อน หล่อแข็ง (g)	ปริมาณ Cr ในก้อน หล่อแข็ง (mg/g)
250	250	1225	95.9	0	0.000	170.916	0.000	170.916	0.0	1043.9	2197.50	0.475
250	250	1225	140.0	20	32.855	136.732	32.855	136.732	1923.1	835.1	2188.25	1.260
250	250	1225	184.1	40	65.710	102.549	65.710	102.549	3846.1	626.3	2181.50	2.050
250	250	1225	228.2	60	98.566	68.366	98.566	68.366	5769.2	417.5	2171.25	2.849
250	250	1225	272.4	80	131.421	34.183	131.421	34.183	7692.2	208.8	2161.50	3.655
250	250	1225	316.5	100	164.276	0.000	164.276	0.000	9615.3	0.0	2152.00	4.468

หมายเหตุตะกอน Cr สังเคราะห์ มี Total Cr 58.531 mg/g dry sludge
 ตะกอน Cr มี Total Cr 6.11 mg/g dry sludge
 ความชื้นตะกอนโครเมียม 58.57 %

ค่าความถ่วงจำเพาะหินปูน 2.84
 ค่าความถ่วงจำเพาะตะกอนโครเมียม 2.23
 ค่าความถ่วงจำเพาะตะกอนโครเมียมสังเคราะห์ 1.00

ตารางแสดงปริมาณโครเมียมต่อกิโลกรัมปูนซีเมนต์ซีดีแกลบ (CRHA) ในก้อนหล่อแข็งตะกอนโครเมียมที่มีการทดแทนตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียมสังเคราะห์ในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

ปูน (g)	ก้อนกลม (g)	อัตราทดแทนปริมาตรตะกอน Cr ด้วยโครเมียมสังเคราะห์ (%)	ปริมาณ Cr ในตะกอนทั้งหมด (mg)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กรัม (mgCr/gCRHA)	ปริมาณ Cr ต่อ CHRA 1 กิโลกรัม (gCr/kgCRHA)	กำลังรับแรงอัด mean(ksc)	ปริมาณ Cr ในตะกอน Cr และ Cr สังเคราะห์ (mg)	น้ำหนักเฉลี่ยของก้อนหล่อแข็งที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน (g)	ปริมาณ Cr ต่อกรัมก้อนหล่อแข็ง (mg Cr/g ก้อนหล่อแข็ง)
250.0	250.0	0	1043.87	2.088	2.088	117.3	1043.871	2197.5	0.475
250.0	250.0	20	2758.15	5.516	5.516	138.3	2758.152	2188.3	1.260
250.0	250.0	40	4472.43	8.945	8.945	142.5	4472.434	2181.5	2.050
250.0	250.0	60	6186.72	12.373	12.373	143.7	6186.715	2171.3	2.849
250.0	250.0	80	7901.00	15.802	15.802	137.1	7900.996	2161.5	3.655
250.0	250.0	100	9615.28	19.231	19.231	136.6	9615.278	2152.0	4.468

ตารางแสดงความสามารถในการชะละลายของก้อนหล่อแข็งตะกอน โครเมียม ที่มีการทดแทน ตะกอนโครเมียมในหินปูน ร้อยละ 30 โดยปริมาตร โดยมีการทดแทนตะกอนโครเมียมด้วยโครเมียม สังกะสีในอัตราร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยปริมาตร ที่ระยะเวลาบ่มขึ้น 28 วัน

อัตราการทดแทน ตะกอนโครเมียม ด้วยโครเมียม สังกะสี โดยปริมาตร (%)	ปริมาณ Cr ทั้งหมด ในก้อนหล่อแข็ง (mgCr/gก้อนหล่อแข็ง)	ปริมาณ โครเมียมใน ก้อนหล่อแข็ง 100 กรัม (g)	ปริมาณ โครเมียม ในน้ำสกัด หลังการสกัด (mg/l)	ปริมาณ น้ำสกัด (l)	ปริมาณ โครเมียม ในน้ำสกัด หลังการสกัด (mg)	ความสามารถ ในการชะละลาย (mgCr/gCr)	ร้อยละใน การชะละลาย
0	0.475	0.0480	0.315	2.000	0.630	13.125	1.313
20	1.260	0.126	0.405	2.000	0.810	6.429	0.643
40	2.050	0.205	0.945	2.000	1.890	9.220	0.922
60	2.849	0.285	1.640	2.000	3.280	11.509	1.151
80	3.655	0.366	2.380	2.000	4.760	13.005	1.301
100	4.468	0.447	2.930	2.000	5.860	13.110	1.311

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	นายศุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
วัน เดือน ปีเกิด	5 สิงหาคม 2508
จังหวัด และประเทศที่เกิด	กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประวัติการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. 2526-2530 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2541-2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อ- การพัฒนาชุมชนและชนบท)
ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน	พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการ

Executive summary

1. Introduction

Hazardous wastes cause significant environmental problems. One of treatment method normally used to stabilize hazardous wastes is cement based solidification prior to disposed in secure landfills, However, this method is costly. It is possible to apply the cement based solidification technique to stabilize hazardous wastes in the form of concrete block for using as construction materials

2. Objection

The objective of this study was to apply cement based solidification technique to stabilize hazardous wastes in form of concrete block for using as construction material. In the experiments, replacement ratios by volume of fine aggregate by chromium waste were conducted to find the highset ratio for making concrete block. Chromium content in ordinary Portland cement and rice husk ash was also considered. The concrete block, which include chromium waste, must meet compressive strength according to Thai Industrial Product Standard no. 60-2516 and leaching chromium according to Notification of The Ministry of Industry no.6 (B.E. 2540)

3. Instrument

1. Atomic Absorption Spectrometer (AAS) Brand “Varian” Model “Spectr AA 220”
2. Cinva ram block molding machine Manufacturing by K. Thai Consultant and Machinery co.ltd.
3. Universal Testing Machine capacity 100 Tons Brand “Shimadzu” Model UH-100A
4. Rotary Extractor made by Environment Engineering Department, Rangsit University

4. Method

The normal concrete block made from cement, rice husk ash and fine aggregate in the ratio 1:1:7 and mixed with 15 percent of water by weight. In the experiment, the fine aggregate was replaced by chromium waste in the ratio of 0, 10, 20, 30 and 40 percent by volume. At humidity curing interval of 3, 7, 14, 28, 56 and 90 days, the concrete block density, compressive strength (ASTM C109) and leaching characteristic test (TCLP) had been conducted. The selected ratio was the highest replacement ratio of waste which satisfies the compressive strength standard and leaching characteristic. This ratio was used for the next experiment.

Due to the low chromium content waste, synthetic chromium was prepared and used to replace chromium waste 0, 20, 40, 60, 80 and 100 percent by volume to



increase the chromium content of the waste to study the highest holding capacity of chromium in concrete block.

5. Results

1. The highest replacement ratio of fine aggregate with chromium waste is 30 percent by volume. At 28-humidity curing days, the compressive strength was 110.3 kg/cm^2 (Thai Industrial Product Standard no. 60-2516, not less than 85 kg/cm^2), leaching chromium was 0.321 mg/l (Notification of the Ministry of Industry no.6 (B.E. 2540), less than 5 mg/l) and specific gravity was 1940.3 kg/m^3 .

2. The highest holding capacity of chromium in concrete block with 30 percent replacement ratio in volume of fine aggregate by chromium waste was 19.231 gram chromium in 1 kilogram cement and rice husk ash. The compressive strength was 136.6 kg/cm^2 (Thai Industrial Product Standard no. 60-2516, not less than 85 kg/cm^2), Leaching chromium was 2.930 mg/l (Notification of the Ministry of Industry no.6 (B.E. 2540), less than 5 mg/l), and specific gravity was 1810.4 kg/m^3 .

3. It was found that the leachability of chromium from concrete block was depending on its porosity which relied on the percentage of fine aggregate.

6. Reference

1. Pojasek RB. Using Solidification as a Waste Detoxication Process. In Exner JH. Detoxication of Hazardous Waste. Michigan: Ann Arbor Scince; 1982.
2. Robert AC. Standard Handbook of Environmental Engineering. 2nd ed. New York: Mcgraw-Hill; 1998.
3. Loo YC , Numityongskul P and Karasudhi P. Economical Rice Husk Ash Concrete. Building Research and Practice: Asian Institute of Technology : p. 233-238
4. Neville AM. Properties of Concrete, Pitman Publishing Latd. 3th ed. London: Longman Scientific & Technical; 1981.
5. Bishop PL. Leaching of inorganic hazardous constituents from stabilized/solidified hazardous wastes. Hazardous Waste & Hazardous Materials 1988; 5(2):129-143.