

**TOOTHBRUSH - DENTIFRICE ABRASION IN DENTAL
SEALANTS: AN *IN VITRO* STUDY**

ANGKHANA WONGSWADIWAT

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
(GENERAL DENTISTRY)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2004**

**ISBN 974-04-4534-9
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY**

การสึกของสารซีแลนที่ชนิดต่างๆจากการแปรงฟันร่วมกับยาสีฟัน: การศึกษาในห้องทดลอง
(TOOTHBRUSH-DENTIFRICE ABRASION IN DENTAL SEALANTS: AN *IN VITRO*
STUDY)

อังคณา วงศ์สวัสดิวัฒน์ 4336490 DTGD/M

วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์, อ.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก),

วนิดา นิมมานนท์, อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป)

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสึกเหตจากการแปรงฟันร่วมกับยาสีฟันของสารซีแลนที่มีจำหน่ายในประเทศไทย โดยใช้น้ำหนัก ความขรุขระผิวและความลึกจากการสึกเป็นตัวชี้วัด สารซีแลนทั้งหมด 9 ชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งปริมาณของสารอัดแทรก และปฏิบัติการแข็งตัว ได้แก่ สารซีแลนที่ชนิดที่ไม่มีวัสดุอัดแทรกหรือมีในปริมาณน้อย ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกในปริมาณมากและเรซินคอมโพสิตความหนืดต่ำ รวมทั้งสารซีแลนที่บ่มตัวหรือแข็งตัวได้เอง หรือชนิดแข็งตัวด้วยแสง ทำการศึกษาโดยนำสารซีแลนที่ยึดบนเครื่องแปรงฟันไฟฟ้าและทำการแปรงเป็นจำนวน 24,000 และ 48,000 ครั้ง ขณะแช่สารในสารละลายยาสีฟันร่วมกับใช้แรงกดบนหัวแปรงเท่ากับ 300 กรัม วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้ำหนัก ความขรุขระผิว และความลึกจากการสึกของสารซีแลนที่ผลิตภัณฑ์เดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน ด้วยสถิติการวิเคราะห์การวัดซ้ำ ส่วนความลึกจากการสึกใช้การทดสอบเพร์-ที การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสารซีแลนที่ต่างผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบพหุคูณ (การทดสอบเชฟเฟหรือคันทันเน็ตที่ทรี) โดยการทดสอบทางสถิติทำที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.01 ผลการศึกษาพบว่าสารซีแลนที่ทุกชนิดสึกจากการแปรงฟันและสอดคล้องกับจำนวนครั้งของการแปรง สารซีแลนที่ชนิดที่ไม่มีวัสดุอัดแทรกหรือมีในปริมาณน้อยจะมีความสึกจากการแปรงฟันร่วมกับการใช้ยาสีฟันน้อยกว่าสารซีแลนที่ชนิดที่มีวัสดุอัดแทรกในปริมาณมาก รวมทั้งสารชนิดที่แข็งตัวด้วยแสงจะสึกน้อยกว่าชนิดที่แข็งตัวได้เองเมื่อเปรียบเทียบในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อทางการค้าเดียวกัน ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดชี้ให้เห็นว่า ขนาดของวัสดุอัดแทรกมีอิทธิพลต่อการสึกของสารซีแลนที่ ทิตเนียม เอฟ วันเป็นสารซีแลนที่มีการสึกมากที่สุด ตามมาด้วยสารซีแลนที่ชนิดที่มีสารอัดแทรกปริมาณมาก (เฮลิโอซิล เอฟ ซิลโรท์ และอัลตราซิล เอ็กซ์ที พลัส) ส่วนสารซีแลนที่มีการสึกน้อยที่สุด คือ เดลตัน ชนิดแข็งตัวด้วยแสง ความลึกของการสึกมากที่สุดที่พบในการศึกษานี้คือ 12.84 ไมครอน ซึ่งมีค่าน้อยมากและน่าจะมีผลน้อยต่อการสึกโดยรวมของสารซีแลนที่เกิดขึ้นในช่องปาก

**TOOTHBRUSH-DENTIFRICE ABRASION IN DENTAL SEALANTS: AN
IN VITRO STUDY.****ANGKHANA WONGSWADIWAT 4336490 DTGD/M****M.Sc. (GENERAL DENTISTRY)****THESIS ADVISORS: PRAEWPAT PACHIMSAWAT, DIPLOMATE, THAI
BOARD OF PEDIATRIC DENTISTRY, VANIDA NIMMANON,
DIPLOMATE, THAI BOARD OF GENERAL DENTISTRY****ABSTRACT**

The objective of this study was to investigate toothbrush-dentifrice abrasion of dental sealants commercially sold in Thailand by using 3 parameters which were weight (W), surface roughness (SR) and depth-loss (DL) as abrasion indicators. Nine different products of sealant having different amount of fillers (unfilled sealant, filled sealant and flowable composite) and types of polymerization (light-cured and self-cured sealant) were used in this study. Sealant samples soaked in dentifrice slurry were abraded using tooth-brushing machine at 24,000 and 48,000 strokes-brushing with a brushing force of 300 g. Mean values of W and SR at different time intervals were compared using repeated measurement while DL mean values were compared using paired *t*-test. Comparison of these mean values among sealant products in each time interval were performed using ANOVA and multiple comparison analyses (Scheffe or Dunnett T3 test). Statistical analysis was tested at 0.01 significance level. The results showed that abrasive wear occurred in all sealants and corresponding to brushing time intervals. Unfilled sealant demonstrated less toothbrush-dentifrice wear when compared to filled sealants and light-cured sealant having less abrasion than their conventional self-cured ones. Scanning electron microscope of abraded sealant surface indicated that the size of filler had influenced the sealant abrasive wear. Teethmate[®] F-1 followed by filled sealants (Heliaseal F[®], Sealite[®] and Ultraseal XT plus[®]) exhibited the maximum abrasive wear while Delton[®] (light-cured type) showed the minimum. Maximum abrasive wear in terms of depth-loss was 12.84 μm . Due to much lower values in toothbrush-dentifrice abrasive wear, it might cause less influence on clinical wear of sealant occurring in the oral cavity.

KEY WORDS : SEALANTS/TOOTHBRUSH/ABRASION**131 pp. ISBN 974-04-4534-9**