

**ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY  
OF Gd<sup>3+</sup> IN HEAT-TREATED  
NATURAL ZIRCON**

**NUTTAWISIT YASARAWAN**

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS FOR  
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE  
(PHYSICAL CHEMISTRY)  
FACULTY OF GRADUATE STUDIES  
MAHIDOL UNIVERSITY  
2004**

**ISBN 974-04-4980-8  
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY**

การศึกษาอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ของกาโดลิเนียมไอออนในเซอร์คอนธรรมชาติ  
ที่ผ่านกรรมวิธีการเผา (ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY OF  
 $Gd^{3+}$  IN HEAT-TREATED NATURAL ZIRCON)

ณัฐวิศิษฐ์ ยะสารวรรณ 4336101 SCPC/M

วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: พงศ์ทิพย์ วิโนทัย, Ph.D., เสาวรภย์ ลีเมเจอร์, Dr.rer.nat.,  
ธนากร โอสดจันทร, Ph.D.

บทคัดย่อ

ทำการวัดอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ในย่านความถี่ไมโครเวฟ (ประมาณ 9.4 GHz) ณ อุณหภูมิห้องของ  
ผลึกเซอร์คอนธรรมชาติทั้งก่อนและหลังผ่านกรรมวิธีการเผาภายใต้บรรยากาศออกซิเจนที่อุณหภูมิ 600, 700, 800, 900 และ  
1000 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยให้ทิศทาง [100] และ [001] ของผลึกเซอร์คอนทำมุมตั้งฉากโดยประมาณกับทิศทางของ  
สนามแม่เหล็กภายนอก จากการวิเคราะห์อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกตรัมพบว่าสเปกตรัมที่ได้เกิดจากการ  
ดูดกลืนพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ไมโครเวฟทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสปินของกาโดลิเนียมไอออนที่  
เป็นไอออนมลทินภายในผลึกเซอร์คอนซึ่งยืนยันได้จากจำนวนของสัญญาณที่มีความเข้มสูงอันเนื่องมาจากอิเล็กตรอนสปิน  
ของกาโดลิเนียมไอออน ( $Gd^{3+}$ :  $S = 7/2$ ) และสัญญาณที่มีความเข้มต่ำอันเนื่องมาจากนิวเคลียร์สปินของสองไอโซโทปของ  
กาโดลิเนียม ( $^{155}Gd$ :  $I = 3/2$  และ  $^{157}Gd$ :  $I = 3/2$ ) จากการคำนวณพบว่าสปินฮามิลโตเนียนที่เหมาะสมกับระบบสามารถ  
อธิบายสเปกตรัมที่เกิดขึ้นได้และพารามิเตอร์ของสปินฮามิลโตเนียนที่เหมาะสมที่สุดกับการทดลองถูกคำนวณด้วยวิธีกำลังสอง  
น้อยที่สุดและถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณระดับพลังงานของสปินของกาโดลิเนียมไอออนด้วยวิธี diagonalization ของสปิน  
ฮามิลโตเนียนเมตริกซ์ และตำแหน่งของสัญญาณในสเปกตรัมที่ได้จากการคำนวณมีค่าสอดคล้องกับการทดลอง การแยกของ  
ระดับพลังงานของสปินของกาโดลิเนียมไอออนเมื่อปราศจากสนามแม่เหล็กภายนอกที่คำนวณได้มีค่าเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับ  
อุณหภูมิที่เผาผลึกและการแยกของระดับพลังงานนี้มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เนื่องจากสนามผลึกที่มี  
ต่อกาโดลิเนียมไอออนมีค่าต่ำที่สุด

จากการทำ Rietveld refinements ของ patterns การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ได้จากผงเซอร์คอน หลังจากที่ได้ผ่านการ  
เผาแล้วพบว่าเซอร์คอนยังคงมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบ tetragonal ใน space group  $I4_1/amd$  เช่นเดียวกับในผงเซอร์คอนที่  
ยังไม่ได้ผ่านการเผา แต่พารามิเตอร์ของ unit cell เปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เผา และพบว่า tetragonality ( $c/a$ ) ของ  
unit cell ก่อนข้างคังที่ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์  $a$  เป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์  $c$ .  
การยึดของพันธะระหว่างเซอร์โคเนียม (หรือกาโดลิเนียม) และออกซิเจนที่ได้จากการคำนวณมีค่ามากที่สุดในการเซอร์คอนที่เผาที่  
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและทำให้ผลของสนามผลึกที่มีต่อกาโดลิเนียมไอออนมีค่าต่ำที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลที่คำนวณ  
ได้จากการทดลองอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ ผลึกเซอร์คอนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเข้มเป็นสีเหลืองหรือส้มหลังจากที่  
ผ่านการเผา จากการวัดสีพบว่าผลึกมีสีเหลืองมากขึ้นและสว่างขึ้นหลังการเผาภายใต้บรรยากาศออกซิเจนเนื่องจากรูปร่างที่  
เปลี่ยนไปของสนามผลึกรอบกาโดลิเนียมไอออนมีผลต่อโดยตรงต่อการเปลี่ยนสถานะของพลังงานเนื่องมาจากการดูดกลืน  
แสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็น ดังนั้นตำแหน่งความยาวคลื่นที่เกิดการดูดกลืนและการสะท้อนแสงจึงเปลี่ยนไปและทำ  
ให้สีที่มองเห็นเปลี่ยนไป

**ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY OF Gd<sup>3+</sup> IN HEAT-TREATED NATURAL ZIRCON**

NUTTAWISIT YASARAWAN 4336101 SCPC/M

M.Sc. (PHYSICAL CHEMISTRY)

THESIS ADVISORS: PONGTIP WINOTAI, Ph.D.,  
SAUVAROP LIMCHAROEN, Dr.rer.nat., TANAKORN OSOTCHAN, Ph.D.**ABSTRACT**

The room-temperature X-band EPR of a natural zircon crystal before and after heat treatments at 600, 700, 800, 900, and 1000°C in flowing oxygen, each for 6 hours, were investigated with the applied magnetic field direction approximately both perpendicular to the [100] and [001] directions. The obtained spectra originated from microwave energy absorptions due to the transitions between the spin states of gadolinium ions (Gd<sup>3+</sup>: S = 7/2), which were impure ions in the crystal. This fact was confirmed by the fine structure of Gd<sup>3+</sup> and the weak hyperfine structures of its two odd isotopes: <sup>155</sup>Gd (I = 3/2) and <sup>157</sup>Gd (I = 3/2). Angular variation of the peak positions reflected that the symmetry of the surroundings around Gd<sup>3+</sup> is D<sub>2d</sub>. Hence, Gd<sup>3+</sup> has replaced Zr<sup>4+</sup> in the lattice. An appropriate spin Hamiltonian could be used for describing EPR spectra and the spin Hamiltonian parameters were optimized by the least-square method. The energy levels of Gd<sup>3+</sup> were also calculated by diagonalizing the spin Hamiltonian matrix. The optimized parameters provided a good fit between the experimental peak positions and the calculated ones. The calculated zero-field levels splittings varied with the different heat treatment temperatures and reached their minimum magnitudes in the zircon heat-treated at 800°C. This indicated that the minimum crystal field effect was obtained at this temperature.

Rietveld refinements of XRD patterns of zircon powder sample showed that the natural zircon remained in the tetragonal phase of the space group *I4<sub>1</sub>/amd* after the heat treatments but the unit cell parameters were changed. The tetragonality (*c/a*) was almost constant and this indicated that the change of parameter *a* was proportional to the change of parameter *c*. The maximum stretching of the bond distances between Zr (or Gd) and O was obtained from the sample heat-treated at 800°C. This resulted in the minimum crystal field effect on Gd<sup>3+</sup> in the zircon lattice. The zircon crystal samples changed from dark brown to colors which varied from red to yellow after the heat treatments. From the color index measurements, the samples became yellower and brighter and some of them were almost colorless. The observed color change might be due to the change of the crystal field geometry around Gd<sup>3+</sup> by the effect of the heat treatments. Since the crystal field geometry directly affected the energy levels of Gd<sup>3+</sup> and also the transitions due to the absorbed photon energy within the range of visible-light radiation, the wavelengths at which the absorptions (also the reflections) occurred should be shifted and thus explains why the observed color was altered.

**KEY WORDS:** ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE/ EPR/ ZIRCON/  
XRD/ RIETVELD REFINEMENT/ CIE-L\*a\*b\* INDEX

196 pp. ISBN 974-04-4980-8