

**FUNCTIONALIZATION OF RUBBER LATEX
VIA PHOTOCATALYTIC REACTION
USING TiO₂ AS A CATALYST**

SUMETHANEE TEANGTAE

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
(POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY**

2006

ISBN 974-04-7868-9

COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันของน้ำยางโดยปฏิกิริยาการฉายแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์
(FUNCTIONALIZATION OF RUBBER LATEX VIA PHOTOCATALYTIC REACTION USING TiO_2 AS A CATALYST)

สุเมทนี เทียงแท้ 4636557 SCPO/M

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: จิตต์ลัดดา สักคาภิพาณิชย์, Ph.D. (MATERIAL SYSTEMS ENGINEERING), ถิรวรรณ นิพิณฐกุล, Ph.D. (POLYMER SURFACE)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการใช้น้ำยางอย่างแพร่หลาย วิธีการพัฒนาคุณสมบัติของน้ำยางวิธีหนึ่งคือ การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันพิเศษเข้าไปในสายโซ่โมเลกุล การศึกษาการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันของน้ำยางเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการผสมผสานกันระหว่างคุณสมบัติเฉพาะตัวของหมู่ฟังก์ชันนั้นๆ และคุณสมบัติของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเตรียมน้ำยางที่มีหมู่ฟังก์ชันโดยปฏิกิริยาการฉายแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) แบบฟิล์ม โดยใช้น้ำยางสไตรีนบิวตะไดอิน (SBR) น้ำยางสกิมเป็นวัสดุตั้งต้น

ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ที่เหมาะสมเตรียมได้จากวิธีเคลือบโดยการหมุน (spin coating) และเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นจำนวนสองครั้ง รูปแบบผลึกของ TiO_2 ที่ตรวจสอบโดยเครื่อง XRD เป็นแบบอะนาทาส (anatase) เท่านั้น นอกจากนี้พบว่า การสลายตัวของเมทิลีนบลู (methylene blue) ในสภาวะที่มี TiO_2 เร็วกว่าในสภาวะไม่มี TiO_2 ซึ่งบ่งชี้ว่า TiO_2 เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาการฉายแสงของเมทิลีนบลู ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของฟิล์ม TiO_2 นี้ลดลงตามระยะเวลาการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวของฟิล์ม TiO_2 แต่ประสิทธิภาพนี้สามารถฟื้นฟูระดับก่อนใช้งานได้เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวฟิล์ม TiO_2 โดยการฉายแสงเป็นระยะเวลานาน หลังจากนั้นได้ทำการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันของน้ำยางภายใต้รังสียูวีร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO_2 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของตัวอย่างทำโดยเทคนิค FTIR ATR และ NMR พบว่าเมื่อฉายรังสี ยูวีร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) ปริมาณร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ยาง SBR มีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (OH) เกิดขึ้นชัดเจนหลังการฉายแสงเป็นระยะเวลาสามชั่วโมง ควบคู่กับการเกิดโครงสร้างร่างแหระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง การเกิดโครงสร้างร่างแหอย่างมากของยาง SBR นี้ได้ชี้ชัดว่าการวิเคราะห์โครงสร้างและจำกัดขอบเขตการใช้งานต่อไปของยาง SBR ส่วนในกรณีนี้ยางสกิมพบว่าการทดลองที่เหมาะสมต่อการเพิ่มหมู่ไฮดรอกซิลที่มีปฏิกิริยาข้างเคียงน้อยคือ การฉายแสงระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ H_2O_2 ปริมาณร้อยละ 5-10 โดยน้ำหนัก ยางสกิมที่ได้มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้ำหนักลดลงเล็กน้อยจาก 2×10^6 เป็น 1×10^6 กรัมต่อโมเลกุล การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันของน้ำยางสกิมภายใต้รังสียูวีร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO_2 นั้นเป็นปฏิกิริยาที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้น ใช้พลังงานรังสียูวีต่ำ ใช้ปริมาณ H_2O_2 น้อย และการนำกลับมาใช้ได้ใหม่ของฟิล์ม TiO_2

FUNCTIONALIZATION OF RUBBER LATEX *VIA* PHOTOCATALYTIC REACTION USING TiO₂ AS A CATALYST

SUMETHANEE TEANGTAE 4636557 SCPO/M

M.Sc. (POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY)

THESIS ADVISORS: JITLADDA SAKDAPIPANICH, Ph.D. (MATERIAL SYSTEMS ENGINEERING), THIRAWAN NIPITHAKUL, Ph.D. (POLYMER SURFACE)

ABSTRACT

Rubber latex is widely used in many applications. One method used to improve new properties of rubber latex is an introduction of some special functional groups into the molecular mainchain. Progresses in this field have been rapidly enhanced by the possibility of creating systems that combine the unique properties of specific active functional groups and those of high molecular weight polymers. In this work, chemical modification was employed to prepare functionalized rubber latex *via* photocatalytic reaction using TiO₂ film as a catalyst. Styrene butadiene rubber (SBR) and natural skim rubber (skim) latex were starting materials in this study.

An appropriate TiO₂ film was prepared by spin-coating method and calcined at 550°C, twice. Crystalline form of TiO₂ film analyzed by XRD was anatase only. Photodecomposition of methylene blue (MB) in the presence of TiO₂ film was faster than that of MB in the absence of one, indicating the photocatalytic activity of TiO₂ film. Photocatalytic activity of TiO₂ film decreased with increase in the time used due to an impurity adsorbed on the TiO₂ film surface, but the initial value could be recovered by a long period of UV-cleaning. Subsequently, the functionalization of rubber latex was investigated under UV irradiation in the presence of TiO₂ film. The chemical structures of rubber samples were characterized by FTIR, ATR, ¹H-NMR spectroscopies. In the case of SBR latex, the hydroxyl functional group was observed after 3 h of irradiation, using 20% H₂O₂ and UV 80W, paralleling the crosslinking side reactions. The enormous gel formation of SBR samples, therefore, obstructed the further characterization of microstructures and limited an application in both latex and solid forms. In the case of skim latex, the appropriated condition providing a hydroxyl group and lower side reactions was 1 h of irradiation time using 5-10% (w/w) of H₂O₂ and low UV power. The weight average molecular weight of skim rubber products slightly decreased from 2×10⁶ to 1×10⁶ g/mol. Functionalization of skim latex *via* photocatalytic reaction using TiO₂ was energy-saving and environmental-friendly reaction because of its short reaction time, low consumption of UV power, small amount of H₂O₂ and reusability of TiO₂ film.

KEY WORDS: FUNCTIONALIZED POLYMERS / PHOTOCATALYTIC REACTION / TiO₂

125 P. ISBN 974-04-7868-9